

אנציקלופדיה של אמוניום מטונגסטייט

קבוצת CTIA בע"מ

קבוצת CTIA בע"מ

מובילה עולמית בייצור חכם עבור תעשיות טונגסטן, מוליבדן ואדמה נדירה

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

מבוא ל-CTIA GROUP

CTIA GROUP LTD, חברת בת בבעלות מלאה עם אישיות משפטית עצמאית שהוקמה על ידי CHINATUNGSTEN ONLINE, מוקדשת לקידום העיצוב והייצור החכמים, המשולבים והגמישים של חומרי טונגסטן ומוליבדן בעידן האינטרנט התעשייתי. CHINATUNGSTEN ONLINE, שנוסדה בשנת 1997 עם www.chinatungsten.com כנקודת המוצא שלה - אתר מוצרי הטונגסטן הראשון מהשורה הראשונה בסין - היא חברת המסחר האלקטרוני החלוצית במדינה המתמקדת בתעשיות הטונגסטן, המוליבדן והאדמה הנדירה. תוך מינוף של כמעט שלושה עשורים של ניסיון עמוק בתחומי הטונגסטן והמוליבדן, CTIA GROUP יורשת את יכולות העיצוב והייצור יוצאות הדופן של חברת האם שלה, השירותים המעולים והמוניטין העסקי הגלובלי, והופכת לספקית פתרונות יישומים מקיפה בתחומי כימיקלים טונגסטן, מתכות טונגסטן, קרבידים צמנטיים, סגסוגות בצפיפות גבוהה, מוליבדן וסגסוגות מוליבדן.

במהלך 30 השנים האחרונות, CHINATUNGSTEN ONLINE הקימה יותר מ-200 אתרים מקצועיים רב-לשוניים של טונגסטן ומוליבדן המכסים יותר מ-20 שפות, עם למעלה ממיליון עמודים של חדשות, מחירים וניתוח שוק הקשורים לטונגסטן, מוליבדן ואדמות נדירות. מאז 2013, החשבון הרשמי שלה ב-WeChat "CHINATUNGSTEN ONLINE" פרסם למעלה מ-40,000 פוסט מידע, המשרת כמעט 100,000 עוקבים ומספק מידע בחינם מדי יום למאות אלפי אנשי מקצוע בתעשייה ברחבי העולם. עם ביקורים מצטברים באשכול האתר והחשבון הרשמי שלה שמגיעים למיליארדי פעמים, היא הפכה למרכז מידע עולמי וסמכותי מוכר עבור תעשיות הטונגסטן, המוליבדן והאדמה הנדירה, המספקת חדשות רב לשוניות 7/24, ביצועי מוצרים, מחירי שוק ושירותי מגמות שוק.

בהתבסס על הטכנולוגיה והניסיון של CTIA GROUP, CHINATUNGSTEN ONLINE מתמקדת במתן מענה לצרכים המותאמים אישית של הלקוחות. תוך שימוש בטכנולוגיית AI, היא מתכננת ומייצרת בשיתוף פעולה מוצרי טונגסטן ומוליבדן בעלי הרכבים כימיים ותכונות פיזיקליות ספציפיות (כגון גודל חלקיקים, צפיפות, קשיחות, חוזק, מידות וסובלנות) עם לקוחות. היא מציעה שירותים משולבים בתהליך מלא החל מפתחת תבנית, ייצור ניסוי ועד גימור, אריזה ולוגיסטיקה. במהלך 30 השנים האחרונות, CHINATUNGSTEN ONLINE סיפקה שירותי מו"פ, עיצוב וייצור עבור למעלה מ-500,000 סוגים של מוצרי טונגסטן ומוליבדן ליותר מ-130,000 לקוחות ברחבי העולם, והניחה את הבסיס לייצור מותאם אישית, גמיש ואינטליגנטי. בהסתמך על בסיס זה, CTIA GROUP מעמיקה עוד יותר את הייצור החכם והחדשנות המשולבת של חומרי טונגסטן ומוליבדן בעידן האינטרנט התעשייתי.

ד"ר הנס הצוות ב-CTIA GROUP, בהתבסס על יותר מ-30 שנות ניסיון בתעשייה, כתבו ופרסמו בפומבי גם ידע, טכנולוגיה, מחיר טונגסטן וניתוח מגמות שוק הקשורים לטונגסטן, מוליבדן ואדמות נדירות, ושיתפו אותן בחופשיות עם תעשיית הטונגסטן. ד"ר האן, עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה מאז שנת ה-90 במסחר אלקטרוני וסחר בינלאומי של מוצרי טונגסטן ומוליבדן, כמו גם תכנון וייצור של קרבידים מלטים וסגסוגות בצפיפות גבוהה, הוא מומחה בעל שם במוצרי טונגסטן ומוליבדן הן מקומיות והן בינלאומיות. תוך הקפדה על העיקרון של מתן מידע מקצועי ואיכותי לתעשייה, הצוות של CTIA GROUP כותב ללא הרף מאמרי מחקר טכניים, מאמרים ודוחות תעשייה המבוססים על פרקטיקות ייצור וצרכי לקוחות השוק, וזוכה לשבחים נרחבים בתעשייה. הישגים אלה מספקים תמיכה איתנה בהדשנות הטכנולוגית של CTIA GROUP, קידום מוצרים וחילופי תעשייה, ומניעים אותה להפוך למובילה בייצור מוצרי טונגסטן ומוליבדן ושירותי מידע עולמיים.



COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

תוכן

פרק 1: אמוניום Metatungstate מבוא

- 1.1 הגדרה וחשיבות של אמוניום מטונגסטאט
- 1.2 תפקיד אמוניום מטונגסטאט בשרשרת תעשיית הטונגסטן
- 1.3 מפרט Metatungstate אמוניום CTIA GROUP
- 1.4 חשיבותו ומבנהו של ספר זה

פרק 2: אמוניום מטונגסטאט טבע כימי

- 2.1 מבנה והרכב מולקולרי של אמוניום מטונגסטאט
- 2.2 תכונות פיזיקליות של אמוניום מטונגסטאט
- 2.3 תכונות כימיות של אמוניום מטונגסטאט
- 2.4 השוואה בין AMT ל-APT
- 2.5 משמעות מעשית

פרק 3: תהליך הכנת אמוניום מטונגסטאט

- 3.1 מקורות חומרי גלם אמוניום Metatungstate
- 3.2 אמוניום Metatungstate שיטות הכנה עיקריות
 - 3.2.1 שיטת חילופי יונים
 - 3.2.2 שיטת החמצה
 - 3.2.3 שיטת פירוק תרמי
- 3.3 תהליך ייצור תעשייתי של אמוניום Metatungstate
- 3.4 אמוניום Metatungstate אתגרים טכניים ואופטימיזציה
- 3.5 מעבדת אמוניום מטונגסטייט לעומת קנה מידה תעשייתי
- 3.6 משמעות מעשית

פרק 4: ניתוח ובדיקה של אמוניום מטונגסטאט

- 4.1 ניתוח הרכב כימי של אמוניום מטונגסטאט
 - 4.1.1 קביעת תכולת טונגסטן
 - 4.1.2 קביעת תכולת אמוניום
 - 4.1.3 ניתוח טומאה
- 4.2 בדיקת מאפיינים פיזיים של אמוניום Metatungstate
 - 4.2.1 ניתוח מבנה גבישי
 - 4.2.2 התפלגות גודל החלקיקים
 - 4.2.3 תכולת לחות
- 4.3 תקני איכות אמוניום Metatungstate
- 4.4 השוואה בין טכניקות בדיקה
- 4.5 מקרי בוחר

פרק 5: אמוניום Metatungstate יישומים תעשייתיים

- 5.1 הכנת זרז אמוניום Metatungstate
 - 5.1.1 זרזי הידרודגופרית

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 5.1.2 זרזים אחרים
- 5.2 ייצור תרכובת טונגסטן
 - 5.2.1 טונגסטן תלת-חמצני (WO_3)
 - 5.2.2 אבקת טונגסטן וציפויים
- 5.3 אמוניום Metatungstate יישומים מיוחדים
 - 5.3.1 חומרים אלקטרוכימיים
 - 5.3.2 פיגמנטים וקרמיקה
 - 5.3.3 מעכבי בעירה
- 5.4 השוואה בין AMT ליישומי APT
- 5.5 מקרי בוחר
 - 5.5.1 מקרה מקרה של ייצור זרז
 - 5.5.2 מחקר מקרה של ציפוי ריסוס תרמי
 - 5.5.3 חקר מקרה של מכשירים אלקטרוכימיים
- 5.6 משמעות מעשית

פרק 6: שוק וכלכלה של אמוניום מטונגסטיט

- 6.1 ייצור עולמי של אמוניום Metatungstate
- 6.2 מגמות מחירי אמוניום Metatungstate
- 6.3 ניתוח היצע וביקוש של אמוניום Metatungstate
 - 6.3.1 נהגי ביקוש
 - 6.3.2 צווארי בקבוק באספקה
- 6.4 יצרנים עיקריים: CTIA GROUP LTD
- 6.5 השפעה כלכלית
 - 6.5.1 תרומה לשרשרת תעשיית הטונגסטן
 - 6.5.2 ההשפעה הכלכלית האזורית
 - 6.5.3 פוטנציאל כלכלי עתידי
- 6.6 משמעות מעשית

פרק 7: אמוניום מטונגסטיט סביבה ובריאות

- 7.1 אמוניום Metatungstate השפעה סביבתית
 - 7.1.1 השפעת כריית טונגסטן
 - 7.1.2 פסולת בתהליך הייצור
 - 7.1.3 סיכונים פוטנציאליים במהלך השימוש
- 7.2 אמוניום Metatungstate אמצעים להגנת הסביבה
 - 7.2.1 טיפול בשפכים
 - 7.2.2 בקרת גזי פליטה
 - 7.2.3 ניהול פסולת מוצקה
- 7.3 תקנות בטיחות אמוניום Metatungstate
 - 7.3.1 רעילות של AMT
 - 7.3.2 בטיחות תפעולית
 - 7.3.3 בטיחות תחבורה
- 7.4 אמוניום Metatungstate תקנות ותקנים
 - 7.4.1 תקנות סיניות

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

7.4.2 תקנים בינלאומיים

7.5 מקרי בוחן

7.5.1 תחומי עיסוק של קבוצת CTIA בע"מ

7.6 אמוניום Metatungstate אתגרים וסיכויים לקיימות

7.7 משמעות מעשית

7.8 גיליון נתוני בטיחות עבור אמוניום (AMT) Metatungstate מבית CTIA GROUP LTD

פרק 8: גבולות מחקר אמוניום מטונגסטייט וסיכויים עתידיים

8.1 אמוניום Metatungstate טכנולוגיות הכנה חדשות

8.1.1 סינתזה ירוקה

8.1.2 הכנת ננו-AMT

8.2 אמוניום Metatungstate יישומים מתעוררים

8.2.1 מגזר האנרגיה

8.2.2 חומרים חכמים

8.2.3 יישומים ביו-רפואיים

8.3 אמוניום מטונגסטייט מחקר בין-תחומי

פרק 1: אמוניום Metatungstate מבוא

א.א הגדרה והשיבות של אמוניום Metatungstate

אמוניום מטאטונגסטט (AMT), עם הנוסחה הכימית $(\text{NH}_4)_6\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{40} \cdot x\text{H}_2\text{O}$, היא תרכובת טונגסטט חיונית הידועה במסילות הגבוהה שלה במים וביציבות הכימית שלה, ומבטיחה עמדה ייחודית בכימיה של טונגסטט וביישומים תעשייתיים. כאבקה גבישית לבנה או מעט צהובה, AMT מציגה מסילות יוצאת דופן במים (כ-300 גרם $\text{WO}_3/100$ מ"ל H_2O ב-25 מעלות צלזיוס), מה שמבדיל אותה באופן משמעותי מאמוניום $\text{Paratungstate (APT)}$, שמראה מסילות משופרת רק בתנאים חומציים. הופעת ה-AMT לא רק העשירה את המחקר על פולי-טונגסטטים, אלא גם סיפקה בחירת חומר גלם גמישה לייצור תעשייתי, והדגימה פוטנציאל גדול בהכנת זרזים, סינתזת תרכובות טונגסטט וחומרי אנרגיה מתפתחים.

ההיסטוריה של AMT מתחילה בתחילת המאה ה-20 כאשר התקדמות הכימיה של טונגסטט הובילה מדענים להכיר במגוון המבני והתפקודי של פולי-טונגסטטים. בהשוואה ל-APT, שהיה זה מכבר חומר הביניים המיינסטרים במטלורגיה טונגסטט, AMT פותח מאוחר יחסית. עם זאת, המסילות הייחודיות שלו במים הפכה אותו במהירות לחומר המועדף עבור יישומים ספציפיים. לדוגמה, בתעשייה הפטרוכימית, AMT משמשת כקודמן מרכזי להכנת זרזי הידרודגופריזציה בעלי יעילות גבוהה; בתעשייה האלקטרוניקה הוא משמש לייצור טונגסטט תלת-חמצני בטווח גבוה (WO_3), המיושם עוד יותר במכשירים אלקטרוכימיים ובחומרים פוטו-קטליטיים. במובן זה, הפיתוח של AMT לא רק מתמצת את ההתקדמות של כימית הטונגסטט אלא גם משקף את הביקוש התעשייתי הגובר לחומרים בעלי ביצועים עיליים.

1.2 תפקיד אמוניום מטאטונגסטט בשרשרת תעשיית הטונגסטט

למרות ש-AMT אינה מחזיקה בעמדה בסיסית כמו APT בשרשרת תעשיית הטונגסטט, לא ניתן להתעלם מחשיבותה. טונגסטט, כמתכת נדירה, הוא הכרחי במגוון התעופה והחלל, ההגנה, האלקטרוניקה והאנרגיה בשל נקודת ההיתוך הגבוהה שלו (3422 מעלות צלזיוס), צפיפות גבוהה (19.25 גרם/סמ"ק), ועמידות בפני קורוזיה מעולה. בתוך שרשרת העיבוד מעפרות טונגסטט למוצרים סופיים, AMT פועל כ"גשר", והופך את הפוטנציאל הכימי של טונגסטט ליישומים מעשיים. בניגוד ל-APT, ניתן להשתמש ב-AMT ישירות במערכות פתונות ללא צורך בפירוק בטמפרטורה גבוהה או בתהליכי פירוק מורכבים, מה שהופך אותו לבעל ערך במיוחד בכימיקלים עדינים וננו-חומרים. יתר על כן, הייצור והיישום של AMT תורמים לניצול יעיל של משאבי טונגסטט. עם החששות הסביבתיים הגוברים המחקר על טכנולוגיות סינתזה ירוקה עבור AMT זכה לתשומת לב משמעותית.


1.3 מפרט CTIA GROUP אמוניום Metatungstate

קבוצת CTIA בע"מ אמוניום COA Metatungstate

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Grade	AMT-A									
WO3 Content(≥%min)	91.0									
Impurities(%max)										
Element	Al	As	Bi	Ca	Cu	Fe	Mg	K	Mn	Mo
MAX	0.0010	0.0010	0.0001	0.0010	0.0005	0.0020	0.0005	0.0010	0.0010	0.0030
Element	Na	Ni	P	Pb	S	Sb	Si	Sn	Ti	V
MAX	0.0020	0.0005	0.0007	0.0001	0.0030	0.0005	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010

Metatungstate SEM מ"מ אמוניום בע"מ CTIA קבוצה



1.4 חשיבותו ומבנהו של ספר זה

מדוע יש צורך ב"אנציקלופדיה" ב-AMT? התשובה טמונה באופי המפוזר של הידע שלו ובמגוון היישומים שלו. למרות שנעשה שימוש נרחב ב-AMT בתעשייה, מידע רלוונטי מפוזר לעתים קרובות על פני מאמרים אקדמיים, דוחות טכניים וספרות בתעשייה, חסר סיכום שיטתי. חוקרים עשויים להתעניין במבנה הכימי שלו, מהנדסים עשויים להתמקד בתהליך ההכנה שלו, בעוד שליוזמים עשוי להיות אכפת יותר מסיכויי השוק והיתרונות הכלכליים שלו. ספר זה נועד לגשר על הפער הזה על ידי מתן פרספקטיבה מקיפה על AMT - מהמהות המולקולרית שלו ועד לשיטות תעשייתיות ופוטנציאל עתידי - ומציע לקוראים מאגר ידע נקודתי. בין אם אתה סטודנט לכימיה או איש מקצוע בתעשיית הטונגסטן, תמצא את המידע הדרוש לך.

ספר זה מחולק לשמונה חלקים, על פי מבנה הגיוני ומתקדם. ראשית, אנו מתעמקים במהות הכימית של AMT,

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

מנתחים את המבנה המולקולרי והתכונות הפיזיקוכימיות שלו כדי לבסס בסיס תיאורטי. לאחר מכן, אנו מספקים מבוא מפורט לתהליכי ההכנה של AMT, החל מסינתזה בקנה מידה מעבדתי ועד לייצור בקנה מידה תעשייתי, וחושפים את המורכבויות הטכניות מאחורי ייצורו. סעיף הניתוח והבדיקה מתמקד בשיטות בקרת איכות כדי להבטיח את אמינותו ביישומים שונים. מדור היישומים התעשייתיים מציג דוגמאות מהעולם האמיתי של השימוש ב-AMT בזרזים, חומרי טונגסטן ותחומים מיוחדים, ומדגיש את הערך המעשי שלו. מדור השוק והכלכלה בוחן את מגמות ההיצע, הביקוש והתמחור העולמיות, ומציע תובנות להחלטות עסקיות. מדור הסביבה והבטיחות בוחן את אתגרי הקיימות הקשורים לייצור ולשימוש ב-AMT, בעוד שסעיף גבולות המחקר והתחזית העתידית חוזה את הסיכויים של AMT באנרגיה חדשה וחומרים מתקדמים. לבסוף, המסקנה מסכמת את ערך הליבה של AMT ואת הכיוון העתידי.

באמצעות אנליקלופדיה זו של אמוניום מטונגסטייט, אנו מקווים להציג מבט מקיף על AMT ולעורר השראה להתקדמות נוספת בכימיה ובתעשייה של טונגסטן. בדיוק כפי שהטונגסטן הותיר חותם עמוק על ההיסטוריה הטכנולוגית האנושית, AMT, כאחת הנגזרות המרכזיות שלו, חוצב פרק ייחודי משלו. בסעיפים הבאים אנו מזמינים אתכם לחקור את עולמה המרתק של תרכובת זו, מהמבנה המיקרוסקופי שלה ועד ליישומים המקרוסקופיים שלה, ולחשוף את תעלומותיה.



קבוצת CTIA בע"מ אמוניום מטונגסטייט צילום

פרק 2: אמוניום מטונגסטאט טבע כימי

הבנת האופי הכימי של אמוניום מטונגסטאט (AMT) היא בסיסית לשליטה ביישומים ובהכנה שלו. כתרכובת פוליאוקסוטנגסטט חשובה, תכונותיו הייחודיות של AMT נובעות מהמבנה המולקולרי המורכב שלו ומהמסירות הגבוהה שלו במים. פרק זה יתחיל בהרכבו המולקולרי, יחקור ביסודיות את תכונותיו הפיזיקליות והכימיות, וישווה אותו לתרכובות קשורות כגון אמוניום Paratungstate (APT) כדי להדגיש את התפקיד הייחודי של AMT בכימיה

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

2.1 מבנה והרכב מולקולרי של אמוניום מטונגסטט

ל-AMT יש את הנוסחה הכימית $(\text{NH}_4)_6\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{40} \cdot x\text{H}_2\text{O}$, שעשויה להיראות מורכבת במבט ראשון אך לא קשה להבין אותה כאשר היא מתפרקת. הליבה מורכבת מ-12 אטומי טונגסטן (W) המחוברים באמצעות אטומי חמצן (O), ויוצרים מבנה צביר המכונה מבנה הטורפוליחומצה מסוג קגין. מבנה זה כולל 12 אוקטדרה של טונגסטן-חמצן עם יחידה טטרהדרלית מרכזית $[\text{WO}_4]$, בעוד שאטומי הטונגסטן שמסביב חולקים אטומי חמצן ליצירת מסגרת תלת מימדית יציבה. כדי לאזן את המטען השלילי המשמעותי של צביר זה, שישה יוני אמוניום ($+\text{NH}_4$) מקיפים את הפריפריה, ומספקים פיצוי מטען חיובי. ה-" $x\text{H}_2\text{O}$ " מצייין ש-AMT קיים בדרך כלל בצורה מיובשת, כאשר מספר מולקולות המים משתנה בהתאם לתנאי ההכנה, בדרך כלל נע בין 3 ל-6. מבנה זה מעניק ל-AMT יציבות גבוהה ומניח את היסודות למסיסות המדהימה שלו במים.

בהשוואה ל-APT $((\text{NH}_4)_{10}(\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}) \cdot 4\text{H}_2\text{O})$, ל-AMT יש מבנה קומפקטי יותר. APT מכיל עשרה יוני אמוניום, ואופן התיאום של צבירי הטונגסטן-חמצן שלו שונה במקצת, מה שהופך את מורפולוגיה הגבישית שלו למועדת יותר לצבירה במקום להתקיים כיחידות מולקולריות בודדות. הבדל זה משפיע ישירות על מסיסותם: AMT מתפרק בקלות למולקולות בודדות במים, בעוד ש-APT נוטה לשמור על מבנה המצב המוצק שלו ומתמוסס רק חלקית בתנאים חומציים. ניתוח עקיפה של קרני רנטגן (XRD) מגלה כי המבנה הגבישי של AMT מציג סימטריה גבוהה, השייכת בדרך כלל למערכת המונוקלינית, מה שתומך עוד יותר במסיסות הגבוהה שלה.

2.2 תכונות פיזיקליות של אמוניום מטונגסטט

מבחינה ויזואלית, AMT מופיע כאבקה גבישית לבנה או מעט צהובה עם מרקם עדין דמוי טלק. הצפיפות שלו נעה בין כ-3.8 ל-4.0 גרם/סמ"ק, מעט נמוכה מזו של APT (בסביבות 4.6 גרם/סמ"ק), אך עדיין גבוהה משמעותית מרוב המלחים הנפוצים. ל-AMT אין נקודת התכה מוגדרת היטב, מכיוון שהוא אינו נמס ישירות בחימום אלא עובר פירוק הדרגתי. בדרך כלל, בטמפרטורה של 300-350 מעלות צלזיוס, AMT מתחיל לאבד את קבוצות המים והאמוניום הגבישיים שלו, ובסופו של דבר הופך לטונגסטן תלת-חמצני (WO_3), תהליך המלווה באובדן מסה ושינוי צבע מלבן לצהוב.

המאפיין הפיזיקלי המדהים ביותר של AMT הוא המסיסות שלו במים. ב-25 מעלות צלזיוס, כ-300 גרם של AMT שווה ערך ל- WO_3 יכולים להתמוסס ב-100 מ"ל מים, הרבה מעבר ל-APT, בעל מסיסות של פחות מ-2% ב-20 מעלות צלזיוס. המשמעות היא ש-AMT יכול ליצור תמיסות טונגסטייט מרוכזות מאוד במים, בעוד שהוא אינו מסיס במימסים אורגניים כגון אתנול ואצטון. תכונה זו הופכת את AMT ליתרון רב בתהליכים מבוססי תמיסה, כגון הכנת זרזים או ציפוי טונגסטן, שם ניתן להשתמש בו ישירות בצורת תמיסה ללא שלבי פירוק נוספים. בנוסף, תמיסות AMT הן חומציות חלשות, עם pH שנע בדרך כלל בין 3 ל-4, המיוחס לנוכחות יוני מימן (H_2) במבנה המולקולרי שלו.

2.3 תכונות כימיות של אמוניום מטונגסטט

התכונות הכימיות של AMT ראויות לציון באותה מידה. היבט מרכזי אחד הוא היציבות התרמית שלו. בטמפרטורת החדר, AMT נשאר יציב מאוד וניתן לאחסן אותו לתקופות ארוכות ללא פירוק. עם זאת, כאשר הוא מחומם מעל 100 מעלות צלזיוס, הוא מאבד בהדרגה את המים הגבישיים שלו. בסביבות 300 מעלות צלזיוס, קבוצות האמוניום מתחילות להתפרק, משחררות אמוניה (NH_3) ואדי מים, ובסופו של דבר יוצרות WO_3 . ניתן לייצג תהליך פירוק תרמי זה על ידי משוואת התגובה הבאה:

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



תהליך זה הוא לא רק הבסיס להמרה של AMT לתרכובות טונגסטן אחרות, אלא גם רומז על מגבלותיו ביישומי טמפרטורות גבוהות.

2.4 השוואה בין AMT ל-APT

כדי להבין במלואו את האופי של AMT, השוואה עם APT היא חיונית. למרות ששניהם תרכובות אמוניום טונגסטט, ההבדלים ביניהם משמעותיים. מבחינה מבנית, האשכול המולקולרי מסוג קגין של AMT מאפשר פירוק קל, בעוד שהמבנה המצטבר של APT מביא למסיסות ירודה. מבחינה פיזית, ל-AMT יש צפיפות נמוכה יותר ומסיסות גבוהה במיוחד במים, בעוד ש-APT יציב יותר ומתאים לתהליכי מצב מוצק בטמפרטורה גבוהה. מבחינה כימית, AMT הוא תגובתי יותר ומתאים יותר ליישומים מבוססי תמיסה, בעוד ש-APT משמש בעיקר כחומר ביניים בייצור אבקת טונגסטן.


לדוגמה, אם יש צורך להכין זרו מבוסס טונגסטן, ניתן להמיס AMT ישירות ולערבב אותו עם חומר תומך, בעוד ש-APT ידרוש תחילה החמצה או פירוק, מה שהופך את התהליך למסורבל יותר. הבחנה זו מדגישה את נקודות החוזק שלהם: AMT הוא ה"כימאי", המציע גמישות, בעוד ש-APT הוא "מטלורג", המצטיין בעיבוד מצב-מוצק.

2.5 משמעות מעשית

האופי הכימי של AMT אינו רק מושג תיאורטי; תכונותיו משפיעות ישירות על ביצועיו ביישומים תעשייתיים ומחקריים. המסיסות הגבוהה שלו הופכת אותו לאידיאלי עבור תהליכים מבוססי תמיסות, הפירוק התרמי שלו מספק מסלול נוח ל- WO_3 , והתגובתיות הכימית שלו פותחת דלתות לסנתזה של זרזים וחומרים מיוחדים. מאפיינים אלה מבססים את AMT כמרכיב חיוני בכימיה של טונגסטן, ומניחים את היסודות לסנתזה וליישומים שלה.

הסעיפים הבאים ימשיכו במסלול זה, ויבחנו כיצד AMT נגזר מעפרות טונגסטן והופך לתרכובת יוצאת דופן זו, כמו גם את הפרטים הטכניים מאחורי ייצורו. הבנת טבעו הכימי תחילה תספק תובנה עמוקה יותר לגבי "המסע" שלו מחומר הגלם למוצר הסופי.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



קבוצת CTIA בע"מ אמוניום מטונגסטאט צילום

פרק 3: תהליך הכנת אמוניום מטונגסטאט

תהליך ההכנה של אמוניום מטונגסטאט (AMT) הוא שלב מכריע במעבר ממחקר מעבדה ליישומים תעשייתיים. בשל המסיסות הגבוהה במים והיציבות הכימית שלה, AMT צברה חשיבות משמעותית בייצור זרזים ותרכובות טונגסטן. פרק זה מספק סקירה מפורטת של שיטות הכנת AMT, המכסה בחירת חומרי גלם, טכניקות ייצור תעשייתיות, פרטים טכניים, אתגרים ואסטרטגיות אופטימיזציה.

3.1 מקורות חומרי גלם אמוניום Metatungstate

ייצור AMT מסתמך על טונגסטן, שמקורו בעיקר בעפרות טונגסטן טבעיות וחומרי ביניים של מלח טונגסטן. שני עפרות הטונגסטן הנפוצים ביותר הם וולפרמיט (FeMnWO_4) וסכיליט (CaWO_4). עפרות אלה הן המקורות התעשייתיים העיקריים של טונגסטן, כאשר סין היא יצרנית הטונגסטן הגדולה בעולם. אזור גאנג-ג'ואו בפרובינציית ג'יאנג-שי ידוע במיוחד כ"בירת הטונגסטן של העולם". לאחר שעברו תהליכי הפרדה פיזיים כגון ריסוק וציפה, עפרות אלו נכנסות לשלב הזיקוק הכימי כדי לשמש כחומרי הגלם העיקריים לייצור AMT.

חומר גלם נפוץ נוסף הוא אמוניום Paratungstate (APT), עם הנוסחה הכימית $(\text{NH}_4)_{10}(\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}) \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. הוא חומר הביניים הדומיננטי במטלורגיית טונגסטן, המופק בדרך כלל מעפרות טונגסטן וידוע בטוהר וביציבות הגבוהים שלו. כתוצאה מכך, APT משמש לעתים קרובות כחומר התחלתי לייצור AMT. בנוסף, נטרן טונגסטט (Na_2WO_4) ותמיסות מלח טונגסטן אחרות יכולות לשמש כקודמנים חלופיים, במיוחד בתנאי מעבדה או בייצור בקנה מידה קטן. בחירת חומר הגלם תלויה ביעדי הייצור, שיקולי עלות וציוד זמין.

3.2 אמוניום Metatungstate שיטות הכנה עיקריות

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

קיימות שיטות שונות להכנת AMT, לכל אחת יתרונות ומגבלות ספציפיים המבוססים על מאפייני העיבוד ודרישות היישום. השיטות העיקריות כוללות חילופי יונים, החמצה ופירוק תרמי.

3.2.1 שיטת חילופי יונים

שיטת חילופי היונים היא גישה קלאסית הנפוצה בייצור AMT תעשייתי. עקרון הליכה כולל שימוש בשרפים להחלפת יוני נתרן או אמוניום בתמיסת מלח טונגסטן ביוני מימן, ובסופו של דבר מניב AMT. התהליך מורכב מהשלבים הבאים:

- פירוק חומר גלם: APT או נתרן טונגסטט מומסים במים ליצירת תמיסת טונגסטט. מכיוון של-APT יש מסיסות נמוכה, כמות קטנה של תמיסת אמוניה ($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) מתווסף לעתים קרובות כדי להקל על הפירוק.
- חילופי יונים: התמיסה מועברת דרך עמודה המכילה שרף חילופי קטיונים חזק מסוג חומצה (צורת H^+). השרף סופח יוני NH_4^+ או Na^+ ומשחרר יוני H^+ , וממיר טונגסטט (WO_4^{2-}) לצורת פולי-טונגסטט.
- ריכוז והתגבשות: ה-pH של התמיסה מותאם (נשלט בדרך כלל בין 2 ל-4), ואחריו חימום לריכוז התמיסה. עם הקירור, גבישי AMT משקעים.
- הפרדה וייבוש: גבישי ה-AMT מופרדים באמצעות סינון או צנטריפוגה, ולאחר מכן מיובשים לקבלת המוצר הסופי.


שיטה זו מניבה AMT בטוהר גבוה עם זיהומים מינימליים (כגון Na ו-Mo), מה שהופך אותה למתאימה לייצור AMT באיכות גבוהה הנדרשת ביישומי זרזים. עם זאת, חסרון בולט הוא הצורך בהתחדשות שרף באמצעות שטיפת חומצה, מה שמגדיל את עלויות הטיפול בפסולת. במסגרות תעשייתיות, חילופי יונים נותרו שיטה מועדפת לייצור AMT בטוהר גבוה בשל בקרת הטומאה המחמירה שלה.

3.2.2 שיטת החמצה

שיטת החמצה היא מסלול תעשייתי נפוץ נוסף, שהוא פשוט יחסית לתפעול והסכנוני. העיקרון שלו הוא להמיר טונגסטט ל-AMT בתנאים חומציים:

- הכנת פתרון: נתרן טונגסטט (Na_2WO_4) משמש כחומר הגלם ומומס במים ליצירת תמיסה.
- תגובת החמצה: חומצה (כגון חומצה חנקתית HNO_3 או חומצה הידרוכלורית HCl) מתווספת לאט כדי להתאים את ה-pH ל-2-3. בשלב זה, יוני הטונגסטט מצטברים לאשכולות פוליטונגסטיים, ויוצרים מבשר ל-AMT.
- התגבשות אידוי: התמיסה מחוממת ומתאדה, כאשר הטמפרטורה נשלטת בין 80-100 מעלות צלזיוס, ומאפשרת ל-AMT להתגבש.
- לאחר הטיפול: ה-AMT מסונן, נשטף ומייבש לקבלת אבקת AMT.

ניתן לייצג את התגובה של שיטת החמצה על ידי משוואה כימית פשוטה:




יתרונות: הצידוד פשוט, מה שהופך אותו למתאים לייצור בקנה מידה גדול.
חסרונות: תהליך החמצה עלול להכניס זיהומים (כגון שאריות Na^+), הדורש שלבי טיהור נוספים. יתר על כן, בחירת החומצה משפיעה באופן משמעותי על התוצאות, כאשר חומצה חנקתית מועדפת לרוב על פני חומצה הידרוכלורית בשל התנדודות הנמוכה שלה ופחות שאריות.

3.2.3 שיטת פירוק תרמישיטת הפירוק התרמית משתמשת ב-APT כחומר הגלם ומייצרת ישירות AMT באמצעות טיפול בטמפרטורה גבוהה. התהליך הוא כדלקמן:

- פירוק חימום:** APT ממוקם בסביבה בטמפרטורה של 200-300 מעלות צלזיוס, גורם לפירוק חלקי ומשחרר מעט גז אמוניה ואדי מים.
- טיפול בתמיסה:** תוצרי הפירוק מומסים במים, וה-pH מותאם ליצירת AMT.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

ג. **התגבשות והפרדה:** התמיסה מרוכזת, מקוררת להתגבשות ולאחר מכן מיובשת לקבלת המוצר. תהליך התגובה הוא בערך כדלקמן:



שיטה זו פשוטה אך קשה לשליטה. אם הטמפרטורה גבוהה מדי, היא עלולה לייצר ישירות WO_3 , מה שמוביל לירידה בתשואה. לכן, שיטת הפירוק התרמית משמשת בעיקר למחקר מעבדה או לייצור בקנה מידה קטן, עם פחות יישום תעשייתי.

3.3 אמוניום Metatungstate תהליך ייצור תעשייתי בקנה מידה תעשייתי, ייצור AMT משלב בדרך כלל את היתרונות של שיטת חילופי היונים ושיטת ההחמצה, ויוצר תהליך משולב. תהליך תעשייתי טיפוסי כולל:

- **טיפול מקדים בחומר גלם:** APT או נתרן טונגסטט מופק מעפרות טונגסטן כחומר המוצא. • **מערכת תגובה:** כורים גדולים משמשים להחמצה או חילופי יונים, מצוידים במכשירי ערבוב ובקרת טמפרטורה. • **ריכוז והתגבשות:** התמיסה מרוכזת באמצעות מאיידים, ומיכל ההתגבשות מתקרר כדי לזרז AMT. • **הפרדה וייבוש:** צנטריפוגה מפרידה בין הגבישים, והתנור מייבש אותם עד שתכולת הלחות נמוכה מ-5%.

פרמטרי תהליך העיקריים כוללים: • **pH:** הטווח האופטימלי לייצוב AMT הוא 2-4. אם ה-pH נמוך מדי, נוצרת חומצה טונגסטית, ואם גבוהה מדי, APT משקע. • **טמפרטורה:** במהלך ההתגבשות, הטמפרטורה נשלטת בין 80-100 מעלות צלזיוס. טמפרטורות מוגזמות עלולות להשפיע על איכות הגבישים. • **ריכוז:** תכולת ה- WO_3 בתמיסה צריכה להגיע ל-200-300 גרם/ליטר כדי להבטיח תפוקה. ציוד תעשייתי כולל בדרך כלל כורי נירוסטה עמידים בפני חומצה, עמודי חילופי יונים ומאיידים בעלי נצילות גבוהה. מערכות ניטור מקוונות משמשות גם בייצור לאיתור רציף של תכולת pH וטונגסטן, מה שמבטיח את איכות המוצר.

3.4 אמוניום Metatungstate אתגרים טכניים ואופטימיזציה הכנה של AMT אינה חפה מאתגרים. כמה סוגיות מפתח ראויות לתשומת לב. הראשון הוא בקרת טוהר. עפרות טונגסטן מזוהמות לעתים קרובות במוליבדן (Mo), שיש לו תכונות כימיות דומות לטונגסטן וקשה להפריד אותו לחלוטין. בתעשייה, מוליבדן מוסר לעתים קרובות באמצעות התגבשות מרובה או משקעים סלקטיביים, אך הדבר מגדיל את העלויות. הנושא השני הוא יציבות תהליך ההתגבשות. תנודות קלות בריכוז התמיסה, בטמפרטורה או במהירות הערבוב עלולות לגרום לגדלי גבישים לא אחידים, ולהשפיע על יישומים במורד הזרם. בנוסף, טיפול בנוזלי פסולת הוא אתגר גדול, שכן יש לטפל כראוי בשפכים המכילים אמוניה משיטת החמצה ונוזל שטיפת חומצה משיטת חילופי היונים כדי לעמוד בדרישות הגנת הסביבה.

כיווני האופטימיזציה כוללים: • **שיפור תהליכים:** פיתוח טכנולוגיות ייצור רציף לשיפור היעילות. • **סינתזה ירוקה:** חקור תהליכים נטולי אמוניה להפחתת פליטת גזי פסולת. • **הפרדת טומאה:** השתמש בשרפים חדשים או בטכנולוגיות ממברנה כדי לשפר את הטוהר.

3.5 מעבדת אמוניום מטונגסטייט לעומת קנה מידה תעשייתית הכנת מעבדה של AMT היא בדרך כלל בקנה מידה קטן, תוך התמקדות בגמישות וטוהר. לדוגמה, חוקרים עשויים להשתמש בכמה גרמים של APT בכוס להחמצה ולהתאים את התנאים לפי הצורך. הייצור התעשייתי, לעומת זאת, מכוון לקנה מידה והסכנויות, כאשר הייצור היומי מגיע לכמויות ברמת טון, פרמטרי תהליך קבועים ואוטומציה גבוהה של ציוד. שיטות מעבדה מתאימות לחקר תהליכים חדשים, בעוד שתהליכים תעשייתיים נותנים עדיפות ליציבות וכדאיות כלכלית.

3.6 משמעות מעשית תהליך ההכנה של AMT קובע ישירות את איכותו ואת טווח היישום שלו. הטוהר הגבוה של שיטת חילופי היונים הופך אותה למתאימה לזרזים, העלות הנמוכה של שיטת ההחמצה אידיאלית לייצור

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

תרכובות טונגסטן בקנה מידה גדול, ושיטת הפירוק התרמית מספקת נוחות למחקר מעבדה. מאחורי כל שיטה עומד איזון בין טכנולוגיה לביקוש. הבנת תהליכים אלה לא רק מאפשרת לנו להתבונן ב"מסע" של AMT מעפרה לאבקה, אלא גם מספקת רעיונות לאופטימיזציה של הייצור. לאחר מכן, נחקור כיצד לזהות את האיכות של AMT כדי להבטיח שהיא עומדת בתקנים הנדרשים. חלק זה ייקח אותך למעבדת הניתוח ויחשוף את המכשירים והשיטות המדויקות בהן נעשה שימוש.



קבוצת CTIA בע"מ אמוניום מטונגסטיט צילום

פרק 4: ניתוח ובדיקה של אמוניום מטונגסטאט

האיכות של אמוניום Metatungstate (AMT) משפיעה ישירות על ביצועיו ביישומים תעשייתיים ומדעיים, וניתוח ובדיקות מדויקים הם חיוניים להבטחת האיכות. מהרכב כימי ועד תכונות פיזיקליות, כל אינדיקטור של AMT צריך להיות מאומת באמצעות שיטות מדעיות כדי לעמוד בדרישות לשימושים שונים. פרק זה יפרט את טכניקות הניתוח והבדיקה של AMT, כולל ניתוח הרכב כימי, בדיקת מאפיינים פיזיקליים ותקני איכות, וכניס אותך למעבדת הבדיקות כדי להבין כיצד מכשירים ושיטות מדויקות שומרים על איכות AMT.

4.1 ניתוח הרכב כימי של אמוניום מטונגסטאט

ניתוח הרכב הכימי של AMT מתמקד בעיקר בקביעת תכולת הטונגסטן, תכולת האמוניום ורמות הטומאה שלו, מה שמבטיח שהמוצר עומד בדרישות המפרט. להלן מספר שיטות ניתוח נפוצות:

4.1.1 קביעת תכולת טונגסטן

טונגסטן (W) הוא מרכיב הליבה ב-AMT, המדווח בדרך כלל כתוכן של טונגסטן תלת-חמצני (WO_3). תכולת ה-

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

WO₃ של AMT בדרגה תעשייתית נדרשת בדרך כלל להיות בין 89%-92%. שיטות קביעה נפוצות כוללות:
 • ספקטרומטריית מסה פלזמה בצימוד אינדוקטיבי (ICP-MS): מומס במים, מדולל ומוחדר למכשיר ICP-MS כדי לזהות את הספקטרום האופייני של יוני טונגסטן. לשיטה זו רגישות גבוהה במיוחד ויכולה לזהות ברמת ppm (חלקים למיליון), מה שהופך אותה למתאימה לניתוח AMT בטווח גבוה. שיטה גרבימטרית: AMT מחומם ל-600-800 מעלות צלזיוס כדי להתפרק ל-WO₃, והשאריית נשקלות כדי לחשב את תכולת ה-WO₃. למרות ששיטה מסורתית זו גוזלת זמן, התוצאות אמינות ומתאימות לאימות מעבדה.

4.1.2 קביעת תכולת אמוניום

תכולת יוני האמוניום ($^{+}NH_4$) ב-AMT נקבעת בדרך כלל בשיטת זיקוק-טיטרציה. השלבים הספציפיים הם:
 א. דגימת ה-AMT מומסת ומוסיפים בסיס חזק (כגון NaOH), ואחריו חימום לשחרור גז אמוניה (NH₃).
 ב. גז האמוניה נספג בתמיסה חומצית (כגון H₂SO₄) ולאחר מכן עובר טיטרציה בתמיסה אלקלית סטנדרטית. שיטה זו פשוטה ובעלת דיוק של עד 0.1%, מה שהופך אותה לטכניקה שגרתית בבדיקות תעשייתיות.

4.1.3 ניתוח טומאה

זיהומים נפוצים ב-AMT כוללים מוליבדן (Mo), ברזל (Fe), נתרן (Na) וכו', שעשויים להגיע מחומרי גלם או מתהליך הייצור. שיטות הזיהוי כוללות: ICP-MS: מזהה בו זמנית מספר אלמנטים, המתאימים במיוחד לניתוח עקבות טומאה. לדוגמה, AMT בדרגת זרו דורש תכולת Mo של פחות מ-0.01%. ספקטרוסקופיה של ספיגה אטומית (AAS): מודדת ספיגה לאחר אטומיזציה של יסודות ספציפיים (כגון Fe, Na) עם תנור להבה או גרפיט. רמת הזיהומים משפיעה ישירות על היישומים במורד הזרם של AMT, ולכן יש צורך בבקרה קפדנית.

4.2 בדיקת מאפיינים פיזיקליים

בנוסף להרכב הכימי, יש לבדוק גם את התכונות הפיזיקליות של AMT (כגון מבנה גבישי וגודל חלקיקים) כדי להבטיח עקביות והתאמה.

4.2.1 ניתוח מבנה גבישי

המבנה הגבישי של AMT מנותח בדרך כלל על ידי עקיפה של קרני רנטגן (XRD). המכשיר פולט קרני רנטגן כדי להקרין את הדגימה, ודפוס העקיפה משמש לקביעת צורת הגביש והטווח שלה. הפסגות האופייניות של AMT מופיעות בטווח $2\theta = 10^\circ - 30^\circ$, ומציגות תכונות מערכת מונוקלינית. אם מערבבים עם APT או WO₃, יופיעו שיאי עקיפה נוספים, המצביעים על טווח דגימה לא מספיק. מיקרוסקופ אלקטרוני סורק (SEM) יכול גם לסייע בהתבוננות במורפולוגיה הגבישית ולאשר אם החלקיקים אחידים. AMT מציג בדרך כלל גבישים דמויי מחט או דמויי צלחת.

4.2.2 התפלגות גודל החלקיקים גודל החלקיקים של AMT משפיע על קצב הפירוק שלו ועל ביצועי היישום.

מנתח גודל חלקיקי לייזר הוא הכלי העיקרי, המשתמש בפיזור לייזר למדידת גודל החלקיקים:
 • קוטר החלקיקים הממוצע (D50) של AMT בדרגה תעשייתית הוא בדרך כלל בין 10-50 מיקרון. חלקיקים עדינים מדי (>5 מיקרון) עלולים לגרום לבעיות אבק, בעוד שחלקיקים גסים מדי (<100 מיקרון) עלולים להתמוסס בצורה גרועה. תוצאות הבדיקה מוצגות בדרך כלל כעקומת התפלגות גודל החלקיקים כדי להבטיח עקביות בין אצוות.

4.2.3 תכולת לחות

AMT, כהידרט, יש תכולת לחות כאינדקטור חשוב. ניתוח תרמוגרבימטרי (TGA) היא שיטה נפוצה. מי התגבשות הולכים לאיבוד ב-50-150 מעלות צלזיוס, והם מתפרקים ל-WO₃ מעל 300 מעלות צלזיוס. תכולת הלחות נשלטת בדרך כלל בין 5%-10%, ולחות מוגזמת עלולה להשפיע על יציבות האחסון.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

4.3 תקני איכות אמוניום Metatungstate

תקני האיכות של AMT משתנים בהתאם לשימוש בו, ונורמות בינלאומיות ותעשייתיות מספקות הנחיות: • AMT בדרגה תעשייתית: $WO_3 \geq 89\%$, זיהומים (כגון Fe, Mo) $\geq 0.05\%$, לחות $\geq 0.8\%$ AMT בדרגת זרו: $WO_3 \leq 91\%$, זיהומים $\geq 0.01\%$, עם דרישות מחמירות יותר לתכולת מתכות אלקליות (למשל, Na, K) $> 0.50 \text{ ppm}$. תקני ISO: מפעלים המוסמכים עם ISO 9001 חייבים לדבוק במערכות ניהול איכות כדי להבטיח עקביות בדיקות. תקנים אלה מפותחים באמצעות דיונים בין יצרנים ומשתמשים במורד הזרם ונמצאים בדרך כלל בגיליונות נתונים טכניים של ספקים (TDS).

4.4 השוואה בין טכניקות בדיקה

לשיטות בדיקה שונות לכל אחת יש את היתרונות והחסרונות שלה, ויש לבחור את השיטה המתאימה בהתאם לצרכים: • שיטות מסורתיות לעומת מכשירים מודרניים: שיטות הגרבימטריה והטיטרציה הן בעלות נמוכה אך גוזלות זמן, בעוד ICP-MS ו-XRD מהירות ומדויקות אך דורשות ציוד יקר. • בדיקות מעבדה לעומת בדיקות מקוונות: ניתוח מעבדה מציע דיוק גבוה ומתאים למחקר ופיתוח, בעוד שמדי pH וספקטרומטרים מקוונים יכולים לנטר את תנאי הפתרון בזמן אמת בייצור תעשייתי. לדוגמה, בעת בדיקת תכולת טונגסטן, מגבלת הזיהוי של ICP-MS יכולה להגיע ל-0.1 עמודים לדקה, בעוד שהשיטה הגרבימטרית יכולה להגיע רק ל-0.1%, אך האחרונה אינה דורשת ציוד יקר, מה שהופך אותה למתאימה למפעלים קטנים.

4.5 מקרה מעשי

כדוגמה, יצרן זרזים דורש AMT עם $WO_3 \geq 91\%$ ו- $Mo \leq 0.01\%$. תהליך הבדיקה הוא כדלקמן:

- א. ICP-MS משמש לקביעת תכולת WO_3 כ-91.5%, ו-Mo כ-0.008%.
- ב. XRD מאשר שאין שיאי טומאה של APT, ו-SEM מציג גבישים אחידים.
- ג. TGA מודד את תכולת הלחות כ-6.2%. התוצאות מצביעות על כך שאצווה זו של AMT עומדת בדרישות ויכולה לשמש להכנת זרזים עם ביצועים עיליים.



קבוצה CTIA בע"מ אמוניום מטונגסטייט צילום

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

פרק 5: אמוניום Metatungstate יישומים תעשייתיים

אמוניום מטונגסטאט (AMT) הראה ערך יישום נרחב בתחום התעשייתי בשל מסיכותו הגבוהה במים, יציבותו הכימית ורבגוניותו. מהכנת זרזים וייצור תרכובות טונגסטן ועד ליישומים מיוחדים מתפתחים, AMT הוא חומר מפתח המניע את ההתקדמות הטכנולוגית. פרק זה יחקור את היישומים התעשייתיים הספציפיים של AMT, יספק מקרי בוחן מעשיים וידגים כיצד הוא הופך מאבקה כימית לחומר חיוני לקידום טכנולוגיה, תוך השוואת השימושים שלו לאלו של תרכובות קשורות כמו אמוניום Paratungstate (APT), תוך הדגשת היתרונות הייחודיים שלו.

5.1 הכנת זרז אמוניום Metatungstate

AMT הוא אחד היישומים המייצגים ביותר בתעשיית הזרזים, במיוחד בכימיה של נפט ותהליכים הקשורים להגנת הסביבה.

5.1.1 זרזי הסרת גופרית הידרו-טיפוליים

בזיקוק נפט, זרזי הסרת גופרית (HDS) משמשים להסרת תרכובות גופרית מנפט גולמי ולהפחתת פליטת מזהמים. AMT הוא קודמן אידיאלי להכנת זרזים מבוססי טונגסטן בעלי ביצועים עיליים. תהליך ההכנה בדרך כלל עוקב אחר השלבים הבאים:

1. AMT מומס במים ליצירת תמיסת טונגסטט בריכוז גבוה.
2. It מעורבב עם תומכים כמו אלומינה (Al_2O_3) או סיליקה (SiO_2), ומוסיפים מלחי ניקל (Ni) או מוליבדן (Mo) ליצירת קומפוזיט.
3. לאחר הספגה, ייבוש והסתיידות, מכינים זרזי Ni-W או Mo-W.
4. המסיכות הגבוהה של AMT מאפשרת לו להתפזר באופן שווה על התמיכה, מה שמבטיח פיזור אחיד של אתרים פעילים על הזרז. בהשוואה ל-AMT, APT מבטל את הצורך בשלבי החמצה או פירוק, ומפשט את התהליך. לדוגמה, בית זיקוק המשתמש ב-AMT להכנת זרזי Ni-W משיג יעילות הסרת גופרית של למעלה מ-95%, ועולה על השיטות המסורתיות.

5.1.2 זרזים אחרים


AMT משמש גם להכנת זרזי חמצון ופוטו-קטליזטורים. לדוגמה, בתהליך חמצון מתנול לייצור פורמלדהיד, AMT יכול לשמש כמקור טונגסטן, המשולב עם תחמוצת ברזל (Fe_2O_3) ליצירת הזרז. בנוסף, WO_3 שמקורו ב-AMT טומן בחובו פוטנציאל בפיצול מים פוטו-קטליטי לייצור מימן, מכיוון שמרווח הפס שלו (כ-2.6 eV) מתאים לספיגת אור נראה.

5.2 ייצור תרכובת טונגסטן

AMT הוא חומר גלם חיוני לייצור תרכובות טונגסטן שונות ונמצא בשימוש נרחב בייצור חומרים וטיפול פני השטח.

5.2.1 טונגסטן תלת-חמצני (WO_3)

ניתן להשתמש ישירות ב-AMT לייצור טונגסטן תלת-חמצני בטוהר גבוה (WO_3) באמצעות פירוק תרמי. התהליך הוא כדלקמן:



5.2.2 אבקת טונגסטן וציפויים ניתנים ליישום בריסוס תמיסת AMT לייצור אבקת טונגסטן עדינה במיוחד, עם גדלי חלקיקים הנשלטים בין 0.1 ל-1 מיקרומטר. אבקת טונגסטן זו נמצאת בשימוש נרחב בציפויי ריסוס תרמיים, כגון ציפויים עמידים בפני שחיקה עבור להבי מנוע מטוסים. תהליך ההכנה כולל:

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- א. ייבוש תמיסת AMT בהתזה ליצירת חלקיקים עדינים.
 ב. הפחתתם לאבקת טונגסטן מתכתית באטמוספירה מימן (H_2). בהשוואה ל-APT, תהליך הפתרון של AMT מתאים יותר להכנת אבקת טונגסטן בקנה מידה ננומטרי, ומשפר את ביצועי הציפוי.

5.3 אמוניום Metatungstate יישומים מיוחדים המסייעים הגבוהה והתכונות הכימיות של AMT הופכות אותו גם לשימושי בכמה תחומים מיוחדים.

5.3.1 חומרים אלקטרוכימיים AMT הטביעה את חותמה בסוללות ובקבלים. לדוגמה, WO_3 יכול לשמש כחומר האנודה עבור סוללות ליתיום-יון, כאשר AMT הוא המבשר האיכותי שלו. בשיטת סול-גל, ניתן להשתמש בתמיסת AMT להכנת סרטי WO_3 המשפרים את יציבות מחזור הסוללה. מחקרים מראים כי אלקטרודות WO_3 שמקורן ב-AMT יכולות להגיע לקיבולת של 600 mAh/g, ולבצע ביצועים טובים יותר מהשיטות המסורתיות.

5.3.2 פיגמנטים וקרמיקהניתן להשתמש ב-AMT לייצור פיגמנטים צהובים טונגסטן (מבוססי WO_3), בשימוש נרחב בזיגוגים וציפויים קרמיים. הכנתו פשוטה: תמיסת AMT מעורבת עם תוספים ואז מסתיידת. בהשוואה לשיטות משקעים כימיות, שיטת AMT מייצרת צבעים אחידים יותר ועמידות טובה יותר בטמפרטורה גבוהה, מה שהופך אותה למתאימה לקישוטי חרסינה יוקרתיים.

5.3.3 מעכבי בעירה המימית של AMT יכולה לשמש כטיפול מעכב בעירה לעץ וטקסטיל. תרכובות טונגסטן יוצרות שכבת מגן בטמפרטורות גבוהות, ומעכבות את הבעירה. מחקר הראה שעץ שטופל ב-AMT יכול להגיע לדירוג מעכב בעירה של B1, עם סיכויי יישום מבטיחים.

5.4 השוואת AMT עם יישומי APT בעוד שגם AMT וגם APT הן תרכובות אמוניום טונגסטן, יש להן כיווני יישום ברורים:

• **שדה זרז:** AMT, בשל מסיסותו הגבוהה, מתאים יותר לתהליכי הספגה של תמיסות, ואילו APT משמש בעיקר להכנת זרזים מבוססי טונגסטן בשיטות צלייה. • **תרכובות טונגסטן:** AMT יעילה יותר בייצור WO_3 ואבקת טונגסטן עדינה, בעוד APT שולטת בייצור אבקת טונגסטן גסה וסגסוגות טונגסטן. • **יישומים מיוחדים:** ל-AMT יתרונות בתחומים אלקטרוכימיים ומעכבי בעירה, עם פחות יישומים עבור APT. לדוגמה, מפעל אלקטרוניקה עשוי להעדיף AMT עבור WO_3 בטוהר גבוה מכיוון שהתהליך שלו פשוט יותר, בעוד שמפעל מטלורגיה עשוי לנסות לכיוון APT לייצור מוטות טונגסטן בשל התאמתו להפחתת מצב מוצק בקנה מידה גדול.

5.5 מקרים מעשיים של אמוניום מטונגסטייט

5.5.1 מקרה ייצור זרזיםחברה פטרוכימית הייתה צריכה להכין זרזים להסרת גופרית עם פעילות גבוהה ותוחלת חיים ארוכה. הם בחרו ב-AMT כמקור הטונגסטן, ערבבו אותו עם מלחי Ni ו- Al_2O_3 , וסידלו ב-500 מעלות צלזיוס כדי לייצר את הזרז. תוצאות הבדיקה הראו שיעור הסרת גופרית של 97%, ותוחלת החיים של הזרז הוארכה ב-20%, ועלה על זרזים מבוססי APT.

5.5.2 מארזי ציפוי ריסוס תרמיחברת תעופה פיתחה ציפוי עמיד בפני שחיקה ללהבי מנוע באמצעות אבקת טונגסטן דקה במיוחד (גודל חלקיקים של 0.5 מיקרומטר) שהוכנה מ-AMT, שרוססה בפלזמה ליצירת הציפוי. התוצאות הראו עלייה של 15% בקשיות הציפוי ושיפור של 30% בעמידות בפני שחיקה, מה שהאריך משמעותית את תוחלת החיים של הלהב.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

5.5.3 מארז מכשיר אלקטרוכרומייצורן חלונות חכמים השתמש בתמיסת AMT להכנת סרטים דקים WO_3 , שחושלו ליצירת שכבה אלקטרוכרומית. הסרט הדק יכול להשתנות משקוף לכחול כהה במתח 3V, עם שינוי העברת אור של 80%, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור בניינים הסכוניים באנרגיה.

5.6 משמעות מעשית היישומים התעשייתיים של AMT מדגימים את יכולתה לעבור מהמעבדה לשוק. היעילות שלו בתחום הזרזים, הנוחות בייצור תרכובות טונגסטן, והרבגוניות ביישומים מיוחדים הופכים אותו לחלק הכרחי בשרשרת תעשיית הטונגסטן. יתרונה הייחודי טמון בגמישות תהליך הפתרון שלה, העונה על הדרישות הגבוהות של כימיקלים עדינים וטכנולוגיות מתפתחות. ההשלמה עם APT גם הופכת את יישומי הטונגסטן למגוונים יותר.



קבוצת CTIA בע"מ אמוניום מטונגסטייט צילום

פרק 6: שוק וכלכלה של אמוניום מטונגסטייט

6.1 ייצור עולמי של אמוניום מטונגסטייט

ייצור AMT קשור קשר הדוק להפצת משאבי טונגסטן, כאשר סין היא השחקן הדומיננטי בתחום זה. על פי איגוד תעשיית הטונגסטן הבינלאומי (ITIA), למעלה מ-80% מעתודות הטונגסטן העולמיות מרוכזות בסין, במיוחד במחוזות כמו ג'יאנגשי והונאן. קשה להעריך בנפרד את הייצור השנתי של AMT, מכיוון שהוא מיוצר בדרך כלל כחלק משרשרת תעשיית הטונגסטן. עם זאת, הערכות בתעשייה מצביעות על כך שייצור AMT העולמי נע בין 5,000 ל-8,000 טון (שווה ערך ל- WO_3), המהווה 5%-10% משוק תרכובות הטונגסטן.

חברות סיניות אחראיות ליותר מ-90% מייצור ה-AMT העולמי, עם בסיסי ייצור עיקריים בגאנג'ואו (ג'יאנגשי) ושיאמן (פוג'יאן). לעומת זאת, הייצור בארצות הברית, באירופה וביפן נמוך יחסית, ואזורים אלה נשענים על יבוא. בדומה לאמוניום (APT) paratungstate, שיש לו ייצור שנתי עולמי של כ-80,000-100,000 טון, הייצור של AMT קטן יותר, אך הביקוש שלו בתחומים ספציפיים הופך אותו לחיוני. בשנים האחרונות, מדיניות סביבתית

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

מחמירה יותר בסין בנוגע לכריית טונגסטן עשויה להשפיע על צמיחת ייצור ה-AMT.

6.2 אמוניום Metatungstate מגמות מחיר

AMT מושפע מהתנודות הכוללות בשוק הטונגסטן, הנקבעות בעיקר על ידי עלויות חומרי גלם, תהליכי ייצור וביקוש במורד הזרם. במונחים שווי ערך ל- WO_3 , מחיר השוק של AMT נע בדרך כלל בין 25,000 ל-40,000 דולר לטון (כ-170,000-280,000 יואן, מוערך למרץ 2025). המגמות בשנים האחרונות הן כדלקמן: 2018-2020: מחירי הטונגסטן היו נמוכים, ומחירי AMT נותרו יציבים בין 25,000-30,000 דולר לטון עקב האטה כלכלית עולמית ועודף מלאי. 2021-2022: לאחר המגיפה, התאוששות תעשיית הגבירה את הביקוש לטונגסטן, ומחירי AMT עלו ל-35,000 דולר לטון. 2023-2025: המחירים צפויים להתייצב, אך עלויות קטנות צפויות עקב עלייה בביקוש מתעשיות אנרגיה וזרזים חדשות. בהשוואה ל-APT (כ-20,000-30,000 דולר לטון), AMT מתמחרת מעט גבוה יותר בשל תהליך הייצור המורכב יותר שלה (למשל, שיטות חילופי יונים), ומיצובה בשוק נוטה להיות עבור מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר. מחיר עפרות טונגסטן (כ-15,000-20,000 דולר לטון WO_3) הוא מניע העלות העיקרי, המהווה 60%-70% מעלויות הייצור של AMT.

6.3 ניתוח היצע וביקוש של אמוניום Metatungstate

6.3.1 מניעי ביקוש

הביקוש ל-AMT מגיע בעיקר מהתחומים הבאים: תעשיית הזרזים: זיקוק נפט וזרזים סביבתיים מהווים יותר מ-50% מהביקוש, במיוחד הגידול של זרזי הסרת גופרית. אלקטרוניקה וחומרים חדשים: היישום של WO_3 במכשירים אלקטרונומיים וסוללות הניע את הביקוש, המהווה כ-20%-30%. שימושים אחרים: ציפויי ריסוס תרמי, מעכבי בעירה וכו' מהווים 10%-20%. בשנים האחרונות, מעבר האנרגיה העולמי ופיתוח טכנולוגיות ירוקות הביאו הזדמנויות חדשות ל-AMT. לדוגמה, הביקוש ל- WO_3 פטו-קטליטי צפוי לגדול ביותר מ-15% עד 2030. בהשוואה ל-APT (המשמשת בעיקר לאבקת טונגסטן וסגסוגות קשות), הביקוש של AMT מרוכז יותר בכימיקלים עדינים ובשדות מתפתחים.

6.3.2 צווארי בקבוק באספקה

ישנם מספר אתגרים בצד ההיצע: מחסור במשאבים: טונגסטן היא מתכת נדירה, והעתודות העולמיות הניתנות לניצול מוגבלות, כאשר רובן מרוכזות בסין. מגבלות מדיניות: סין מיישמת מערכת מכסות לכריית טונגסטן, ומכסת הייצוא לשנת 2024 היא 16,000 טון בלבד, מה שמשפיע על אספקת חומרי הגלם של AMT. עלויות ייצור: תהליך הטוהר הגבוה של AMT (למשל, חילופי יונים) הוא יקר, ויצרנים קטנים מתקשים להתחרות. התוצאה היא היצע מצומצם של AMT, במיוחד בשוק הבינלאומי, שבו תנודות המחירים רגישות יותר.

6.4 אמוניום Metatungstate יצרני מפתח

• [CTIA GROUP LTD](#): מתמקדת בייצור תרכובות טונגסטן, כאשר AMT הוא אחד ממוצרי הליבה שלה. הייצור השנתי הוא בסביבות 1,000-2,000 טון, הידוע בחדשנות טכנולוגית ובשירותי שוק בינלאומיים.

6.5 ההשפעה הכלכלית של אמוניום מטונגסטיט

6.5.1 תרומה לשרשרת תעשיית הטונגסטן ויישום AMT מזריקים חיוניות לשרשרת תעשיית הטונגסטן. זה הופך עפרות טונגסטן בעלות ערך מוסף נמוך למוצרים בעלי ערך מוסף גבוה, ומשפר את היעילות הכלכלית של שרשרת התעשייה. לדוגמה, הזרז המופק מ-AMT יכול להיות שווה פי כמה לטון מאשר עפרות טונגסטן. בנוסף, יצוא AMT (למשל, לארה"ב ויפן) מייצר מטבע חוץ לסין. בשנת 2023, ערך הייצוא של תרכובות

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

טונגסטן עמד על כמיליארד דולר, כאשר AMT מהווה חלק מסוים.

6.5.2 השפעה כלכלית אזורית

במרכזי ייצור מרכזיים כמו גאנג'ואו ושיאמן, תעשיות הקשורות ל-AMT הניעו תעסוקה והכנסות ממיים. ערך התפוקה השנתי של תעשיית הטונגסטן בגאנג'ואו עולה על 50 מיליארד יואן, בעוד שחברות ייצור AMT בשיאמן (למשל, CTIA GROUP LTD) תורמות משמעותית לכלכלה המקומית. עם זאת, תלות מוגזמת במשאבי טונגסטן מביאה גם סיכונים. אם יהיו תנודות בשוק הבינלאומי, הכלכלות המקומיות עלולות להיות מושפעות.

6.5.3 פוטנציאל כלכלי עתידי

עם עליית האנרגיה החדשה והייצור החכם, הפוטנציאל הכלכלי של AMT משתחרר עוד יותר. לדוגמה, היישום של WO_3 בסוללות ופוטו-קטליזה צפוי להגדיל את הביקוש, כאשר שוק ה-AMT צפוי לצמוח ב-20%-30% עד 2030. עם זאת, עלויות גבוהות ומגבלות אספקה עלולות להגביל את התרחבותה.

6.6 משמעות מעשית

הביצועים הכלכליים והשוק של AMT חושפים את תפקידה הכפול בתעשיית הטונגסטן העולמית: הן כמניע של מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה והן כהשתקפות של כלכלות תלויות משאבים. תנודות המחיר וההיצע והביקוש שלו משקפות את המורכבות של שוק הטונגסטן, בעוד שהתחרות בין יצרני המפתח מדגישה את המאבקים הטכנולוגיים והעלויות. עבור ארגונים, הבנת דינמיקת השוק של AMT היא המפתח לגיבוש אסטרטגיות רכש והשקעה, בעוד שעבור קובעי מדיניות, איזון בין פיתוח משאבים להגנה על הסביבה יהיה אתגר עתידי.



קבוצה CTIA בע"מ אמוניום מטונגסטייט צילום

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

פרק 7: אמוניום מטונגסטיט סביבה ובטיחות

הייצור והשימוש באמוניום מטונגסטיט (AMT) הניעו את ההתקדמות התעשייתית אך גם הביאו אתגרים סביבתיים ובטיחותיים. מכריית עפרות טונגסטן ועד הכנת AMT, ועד לניהול פסולת במהלך יישומו, כל שלב דורש תשומת לב להשפעות הפוטנציאליות שלו על האקולוגיה ובריאות האדם. פרק זה יחקור את ההשפעות הסביבתיות של ייצור AMT, אמצעי הגנת הסביבה, תקני בטיחות ודרישות רגולטוריות, ינתח את נושאי הקיימות שלו ויספק רעיונות לפיתוח ירוק עתידי.

7.1 אמוניום מטונגסטיט השפעות סביבתיות

ייצור AMT הוא חלק בלתי נפרד מכרייה ועיבוד של משאבי טונגסטן, ולתהליכים אלה יש השפעות סביבתיות משמעותיות.

7.1.1 השפעת כריית עפרות טונגסטן

כריית עפרות טונגסטן (כגון סכיליט וולפרמיט) היא נקודת ההתחלה של השרשרת התעשייתית AMT, אך תהליך זה מלווה לעתים קרובות בהרס קרקע וזיהום מים. לדוגמה, כרייה בבור פתוח מובילה להרס צמחייה ולסחף קרקע, בעוד שכמיקלים המשמשים לעיבוד עפרות (כגון חומרי ציפה) עלולים לחלחל למי התהום ולגרום לזיהום מתכות כבדות. הסטטיסטיקה מראה כי מכרה טונגסטן בג'יאנגשי, סין, מייצר כ-5 מיליון טונות של פסולת בשנה, המכילים כמויות זעירות של טונגסטן ואלמנטים נלווים (כגון ארסן ועופרת), שאם לא יטופלו כראוי, עלולים לאיים על המערכת האקולוגית שמסביב.

7.1.2 פסולת בתהליך הייצור

שיטות הכנת AMT (כגון חילופי יונים והחמצה) מייצרות שפכים, גזי פסולת ופסולת מוצקה: • שפכים: חומצה חנקתית או חומצה הידרוכלורית המשמשת בתהליך ההחמצה עלולה להישאר בשפכים, המכילים חנקן אמוניא וריכוזים גבוהים של יוני טונגסטן, עם pH נמוך שעלול לזהם מים אם הם מוזרמים ישירות. • גז פסולת: גז אמוניא (NH_3) המשתחרר במהלך תהליכי פירוק תרמי או צלייה עלול לגרום לזיהום אוויר או לגשם חומצי אם לא מטפלים בו. • פסולת מוצקה: יש להשליך כראוי שאריות מתהליך ההתגבשות ושרפים להחלפת יוני פסולת, אחרת הם עלולים להצטבר למפגעים סביבתיים.

7.1.3 סיכונים פוטנציאליים במהלך השימוש

היישום של AMT ברזים או בפריגמנטים בדרך כלל אינו מהווה בעיות סביבתיות ישירות. עם זאת, נגזרותיו (כגון WO_3) עשויות, אם נפטרות בצורה לא נכונה, להוביל להחדרת טונגסטן לאדמה או למים. למרות שאין ראיות המצביעות על כך שטונגסטן רעיל מאוד, הצטברות ארוכת טווח עלולה לשבש את האיזון האקולוגי.

7.2 אמוניום Metatungstate אמצעים להגנת הסביבה

כדי לטפל בסוגיות סביבתיות בייצור AMT, התעשייה אימצה אמצעים שונים להפחתת זיהום ובזבוז משאבים.

7.2.1 טיפול בשפכים

שפכים הם מקור הזיהום העיקרי בייצור AMT. טכנולוגיות הטיפול כוללות: • נטרול ומשקעים: שימוש בסיד (Ca(OH)_2) לנטרול שפכים חומציים, האצת טונגסטן ומתכות כבדות, והשבתם לשימוש חוזר. • שחזור חנקן אמוניא: גז אמוניא מוחזר באמצעות זיקוק או הפרדת ממברנה ומומר למי אמוניא למיחזור. לדוגמה, מפעל אחד שיפר את שיעור השבת האמוניא שלו ל-85%, והפחית משמעותית את הפליטות. • טיהור עמוק: טכנולוגיות חילופי יונים או

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

אוסמוזה הפוכה משמשות להסרת שאריות יוני טונגסטן, מה שמבטיח שמי שפכים עומדים בתקני הפריקה.

7.2.2 בקרת גז פסולת

ניתן לשלוט בפליטת גזי אמוניה על ידי: • מגדלי ספיגה: שימוש בחומצות מדוללות (כגון H_2SO_4) לספיגת NH_3 , יצירת תוצרי לוואי של אמוניום גופרתי. • מערכות סגורות: שימוש בצידוד אטום במהלך פירוק תרמי כדי להפחית את דליפת הגז.

7.2.3 ניהול פסולת מוצקה

הטיפול בפסולת מוצקה כולל:

• מיחזור: טונגסטן מופק משאריות התגבשות כדי להפחית את בזבז המשאבים. • הטמנה בטוחה: שאריות פסולת שאינן ניתנות למחזור מתמצקות ומוטמנות כדי למנוע זיהום משני.

7.3 אמוניום Metatungstate תקני בטיחות

למרות שהייצור והשימוש ב-AMT אינם מסוכנים כמו כימיקלים מסוימים, עדיין יש להקפיד על תקני בטיחות כדי להגן על העובדים והסביבה.

7.3.1 רעילות של AMT

ל-AMT עצמו יש רעילות נמוכה. בדיקות רעילות חריפות (LD50) מראות כי רעילותו האוראלית לעכברים עולה על 2000 מ"ג/ק"ג, ומסווגת אותו כחומר בעל רעילות נמוכה. עם זאת, אם האבק שלו נשאף הוא עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה, וחשיפה ארוכת טווח עלולה להוביל להצטברות טונגסטן בגוף, אם כי אין עדות ברורה לסרטן.

7.3.2 בטיחות תפעולית

• אמצעי הגנה: על העובדים ללבוש מסכות אבק וכפפות כדי להימנע משאיפת אבק או מגע בעור.
• דרישות אחסון: יש לאחסן AMT בסביבות יבשות ומאווררות, תוך הימנעות מטמפרטורות מעל 300 מעלות צלזיוס כדי למנוע ריקבון.
• טיפול חירום: במקרה של נזילה, יש לכסות בחול ולנקות, ולאחר מכן לדלל את כל החומר שנותר במים כדי למנוע פריקה ישירה.

7.3.3 בטיחות תחבורה

AMT מועבר כחומר לא מסוכן, אך יש לאטום אותו באריזה כדי למנוע דליפת אבק במקרה של נזק במהלך ההובלה. בקוד הסחורות המסוכנות הימיות הבינלאומיות (IMDG), AMT אינו רשום כחומר מסוכן, אך מומלץ לתייג אותו כ"הימנע משאיפת אבק".

7.4 אמוניום Metatungstate תקנות ותקנים

הייצור והשימוש ב-AMT כפופים לתקנות לאומיות ובינלאומיות כדי להבטיח תאימות סביבתית ובטיחותית.

7.4.1 תקנות סיניות

• חוק הגנת הסביבה: דורש ממפעלי טונגסטן לשלוט בפליטת "שלוש פסולת". פרויקטים של ניהול פסולת יושמו באזורים כמו גאנג'ואו. • תנאי גישה לתעשיית טונגסטן: מציינים כי כרייה ועיבוד טונגסטן חייבים לעמוד בתקנים סביבתיים, כגון COD שפכים > 100 מ"ג / ליטר. • תקני פליטה: לדוגמה, GB 25467-2010 מציינים כי תכולת ה-טונגסטן בשפכי התכת טונגסטן לא תעלה על 5 מ"ג / ליטר.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

7.4.2 תקנים בינלאומיים

- תקנת REACH (האיחוד האירופי): AMT חייב להיות רשום ככימיקל, מה שמוכיח את בטיחותו, וחייב לעמוד במגבלות הטומאה בעת ייצוא לאירופה.
- OSHA (ארה"ב): מציין מגבלת ריכוז אבק טונגסטן של 5 מ"ג/מ"ק במקומות עבודה כדי להבטיח את בריאות העובדים.

7.5 מקרים מעשיים של אמוניו מוטונגסטייט

7.5.1 עיסוק בקבוצת CTIA בע"מ

CTIA GROUP LTD, אחת מיצרניות ה-AMT הגדולות, מתמודדת באופן פעיל עם אתגרים סביבתיים. החברה משתמשת בבורסת יונים לייצור AMT וציידה את המפעל שלה במערכת מיחזור שפכים, מה שמגדיל את התאוששות הטונגסטן ל-90% ומפחית את פליטת האמוניה ב-70%. המפעל גם מוסמך ISO 14001, מה שמדגים את מחויבותו לפיתוח בר קיימא.

7.6 אתגרי קיימות וסיכויים

- הבעיות הסביבתיות והבטיחותיות הקשורות ל-AMT משקפות את האתגרים הנפוצים בתעשיית הטונגסטן. האתגרים כוללים:
- תלות במשאבים: עתודות עפרות טונגסטן מוגבלות, ועלויות הכרייה עולות משנה לשנה.
 - צריכת אנרגיה גבוהה: תהליכי האידוי והצלייה בייצור AMT צורכים אנרגיה משמעותית, ופליטת פחמן מהווה דאגה.
 - צווארי בקבוק טכנולוגיים: טכנולוגיות ירוקות (כגון סינתזה נטולת אמוניה) עדיין אינן בשלות וקשה לקדם אותן.

במבט לעתיד, נתיבי פיתוח בר קיימא כוללים:

- כלכלה מעגלית: חיזוק מיחזור פסולת טונגסטן כדי להפחית את התלות בעפרות ראשוניות.
- טכנולוגיות דלות פחמן: פיתוח שיטות הכנה בטמפרטורה נמוכה להפחתת צריכת האנרגיה.
- תמיכה במדיניות: הממשלה יכולה לעודד מפעלים לשידרג ציוד להגנת הסביבה באמצעות סובסידיות.

7.7 משמעות מעשית

ניהול הסביבה והבטיחות של AMT הוא לא רק דרישה רגולטורית אלא גם אבן הפינה לפיתוח בר-קיימא של התעשייה שלה. אמצעים יעילים להגנת הסביבה יכולים להפחית את הזיהום, תקני בטיחות יכולים להגן על העובדים, ואילוצים רגולטוריים יכולים לקדם סטנדרטיזציה בתעשייה. הפרקטיקות של חברות כמו CTIA GROUP LTD מראות שחדשנות טכנולוגית ומודעות לאחריות הם המפתח לפתרון בעיות אלה.

7.8 CTIA GROUP LTD גיליון נתוני בטיחות חומרים של אמוניו (Metatungstate (AMT)

אמוניו (Metatungstate (AMT), כאחד ממוצרי המפתח של CTIA GROUP LTD (Xiamen) Manu & Sales Corp, הוא קריטי להבטחת ייצור, הובלה ויישום בטוחים. סעיף זה, המבוסס על המאפיינים של AMT מבית CTIA GROUP LTD, עוקב אחר הפורמט הסטנדרטי של גיליון נתוני בטיחות חומרים (MSDS), המספק סקירה מפורטת של זיהוי, סיכום הסכנות, הוראות הבטיחות, אמצעי החירום והדרישות הרגולטוריות, ומציע הדרכה בטיחותית מקיפה למשתמשים.

7.8.1 זיהוי מוצר ומידע בסיסי

AMT היא תרכובת טונגסטאט בעלת טוהר גבוה המיוצרת על ידי CTIA GROUP LTD, עם הנוסחה הכימית

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

$(\text{NH}_4)_6\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{40} \cdot x\text{H}_2\text{O}$. הוא מופיע כאבקה גבישית לבנה או צהובה בהירה. היישומים העיקריים שלו כוללים הכנת זרזים, ייצור תרכובות טונגסטן ושימוש מיוחד בחומרים.

- שם המוצר: אמוניום (AMT) Metatungstate
- מספר CAS: 12028-48-7
- ספק: CTIA GROUP LTD (שיאמן) מנו. Sales Corp &, שיאמן, פוג'יאן, סין
- איש קשר לשעת חירום: +86-592-5129696
- שימושים מומלצים: ייצור תעשייתי, מחקר מדעי
- שימושים מוגבלים: לא למזון, לתרופות או למגע ישיר עם בני אדם

7.8.2 סיכום סכנות

AMT מהווה סכנה נמוכה בתנאי שימוש רגילים, אך ככימיקל, עדיין יש לקחת בחשבון את הסיכונים הפוטנציאליים שלו.

- סיווג GHS (מערכת הרמונית גלובלית):
 - רעילות חריפה (דרך הפה): קטגוריה 4 (H302): מזיק בבליעה
 - נזק חמור לעיניים: קטגוריה 1 (H318): גורם לנזק חמור לעיניים
 - רעילות מימית כרונית: קטגוריה 3 (H412): מזיק לחיים במים עם השפעות ארוכות טווח
- סכנות עיקריות:
 - בליעה: בליעה עלולה לגרום לאי נוחות במערכת העיכול, כגון בחילות והקאות.
 - מגע עין: אבק או תמיסה עלולים לגרום לגירוי או נזק חמור.
 - שאיפה: שאיפת אבק לטווח ארוך עלולה לגרום את דרכי הנשימה.
 - סביבתי: שפיכות גדולות למים עלולות לגרום נזק כרוני לאורגניזמים מימיים.

7.8.3 הרכב ומידע על מרכיבים

- שם כימי: אמוניום מטונגסטט
- נוסחה מולקולרית: $(\text{NH}_4)_6\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{40} \cdot x\text{H}_2\text{O}$
- רכיבים עיקריים: טונגסטן (W, כ-89%-92%), אמוניום (NH_4^+), מים (H_2O)
- זיהומים: עשוי להכיל כמויות מזעריות של מוליבדן (Mo), ברזל (Fe), נתרן (Na), בדרך כלל $>0.05\%$
- יציבות ותגובתיות: יציב בטמפרטורת החדר, מתפרק ל- H_2O , NH_3 ו- WO_3 בטמפרטורות גבוהות (>300 מעלות צלזיוס).

7.8.4 אמצעי הגנה אישיים

- ציוד מגן: הרכיבו משקפי מגן, מסכת אבק, כפפות גומי וביגוד מגן במהלך הפעולה.
- המלצות תפעוליות: השתמש באזורים מאווררים היטב, הימנע מיצירת אבק. אכילה או עישון אסורים במהלך הפעולות.
- מגע עם העור: יש להימנע ממגע ישיר, לשטוף עם הרבה מים למשך 15 דקות לפחות אם נוצר מגע.

7.8.5 דרישות אחסון

- תנאי אחסון: יש לאחסן באזור קריר, יבש ומאוורר היטב, תוך הימנעות מטמפרטורות גבוהות ולחות.
- דרישות מיכל: השתמש במיכלי פלסטיק או זכוכית אטומים, הימנע מערבוב עם חומרים חומציים.

7.8.6 בטיחות תחבורה

- אריזה: יש להשתמש באריזה אטומה העומדת בתקני האו"ם, עם תווית כ"לא מסוכנת" עם אזהרות בטיחות.
- הערות תחבורה: הימנע מרעידות ונזקים קשים, הקפידו על אוורור נאות במהלך ההובלה.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

7.8.7 צעדי חירום

7.8.7.1 אמצעי עזרה ראשונה

- שאיפה: העבירו את הקורבן לאוויר צח, פנו מיד לטיפול רפואי אם מופיעים קשיי נשימה.
- מגע עם העיניים: יש לשטוף מיד במים זורמים למשך 15 דקות לפחות, לפנות לטיפול רפואי במידת הצורך.
- מגע עם העור: יש לשטוף היטב במים וסבון, להסיר בגדים מזוהמים.
- בליעה: יש לשטוף את הפה מיד, לשתות הרבה מים, לא לגרום להקאות, לפנות לטיפול רפואי בהקדם האפשרי.

7.8.7.2 פעולה במשחק

- שפיכה קטנה: השתמש במודעה amp בד או חומר סופג כדי לאסוף, הימנע מאבק ושטוף את האזור במים.
- שפיכה גדולה: יש לבודד את האזור, לכסות בחול או בחומר אינרטי, לאסוף ולהשליך כפסולת מסוכנת, למנוע פריקה לגופי מים.

7.8.7.3 תגובת אש

- אמצעי כיבוי: AMT אינו דליק, אך במקרה של שריפה מסביב, השתמש בערפל מים, אבקה יבשה או CO₂ לכיבוי.
- אמצעי זהירות: מתפרק לשחרור גז אמוניה בטמפרטורות גבוהות, אנשי כיבוי האש צריכים ללבוש ציוד מגן נשימתי.

7.8.8 פינוי פסולת

- שיטת סילוק: אסוף פסולת AMT במיכלים אטומים, השלך בהתאם לתקנות הפסולת המסוכנת המקומיות והימנע מפריקה ישירה לביוב או לסביבה.
- הצעת מיחזור: ניתן לשחזר רכיבי טונגסטן למיחזור אם התנאים מאפשרים זאת, מה שמפחית את בזבוז המשאבים.

7.8.9 תקנות וציות

- תקנות סיניות:
 - "תקנות לניהול בטיחות של כימיקלים מסוכנים": AMT אינו חומר מסוכן מוסדר אך עליו לעמוד בדרישות כלליות לניהול כימיקלים.
 - GB 25467-2010 "תקני פליטת מזהמים לתעשיית הטונגסטן": תכולת הטונגסטן בהזרמת שפכים לא תעלה על 5 מ"ג/ליטר.
- תקנות בינלאומיות:
 - REACH (האיחוד האירופי): AMT חייבת להיות רשומה ולהוכיח את בטיחותה, מה שמגביל את תכולת הטומאה.
 - OSHA (ארה"ב): מגבלת ריכוז האבק במקום העבודה היא 5 מ"ג/מ"ק (בצורת טונגסטן).
 - תווית תחבורה: לא הוקצה מספר UN אך מומלץ לתייג עם "מזיק בבליעה" וסמלי סכנה של GHS.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



קבוצת CTIA בע"מ אמוניום מטונגסטייט צילום

פרק 8: גבולות מחקר אמוניום מטונגסטייט וסיכויים עתידיים

אמוניום מטונגסטייט (AMT), כתרכובת טונגסטן רב תכליתית, לא רק תופסת עמדה חשובה בתעשיות המסורתיות אלא גם מושכת יותר ויותר תשומת לב בשל הפוטנציאל שלה בתחומים מתפתחים. עם התקדמות הטכנולוגיה והדחיפה לפתרונות ירוקים יותר, המחקר והיישומים של AMT מתקדמים לשלב חדש. פרק זה יחקור את טכנולוגיות ההכנה העדכניות ביותר, תחומי היישום המתקדמים וסיכויי הפיתוח העתידיים של AMT, תוך בחינת האופן שבו הוא יכול למלא תפקיד גדול יותר באנרגיה חדשה, חומרים חדשים ופיתוח בר קיימא.

8.1 אמוניום Metatungstate טכנולוגיות הכנה חדשות

למרות ששיטות ההכנה המסורתיות ל-AMT (כגון חילופי יונים והחמצה) הבשילו, נושאים כמו צריכת אנרגיה גבוהה ובזבוז מוגזם הניעו חוקרים לחקור תהליכים יעילים וידידותיים יותר לסביבה.

8.1.1 סינתזה ירוקה

סינתזה ירוקה נועדה להפחית את פליטת גזי האמוניה והשימוש בריאגנטים כימיים. שיטה מתפתחת היא "תהליך ללא אמוניה", המשתמש בטכנולוגיות אלקטרוכימיות או בסיוע אולטראסאונד כדי לייצר ישירות AMT מנתרן טונגסטייט (Na_2WO_4) :

- שיטה אלקטרוכימית: בתא אלקטרוליטי שדה חשמלי מניע יוני טונגסטט להצטבר ל-AMT, כאשר תוצרי הלוואי הם רק כמויות קטנות של מימן וחמצן.
- שיטה אולטראסאונד: אולטראסאונד מאיץ את הצבירה של יוני טונגסטט בתמיסה, מקצר את זמני התגובה ומפחית את השימוש בחומצה. CTIA GROUP LTD וחברות אחרות החלו בפילוט של טכנולוגיה זו, כאשר תוצאות ראשוניות מראות הפחתה של 60% בפליטת אמוניה והפחתה של 20% בצריכת האנרגיה.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

8.1.2 הכנת ננו-AMT

AMT בגודל ננומטר (גודל חלקיקים >100 ננומטר) מציג ביצועים מצוינים בקטליזה ובחומרי סוללה בשל שטח הפנים הגבוה שלו. שיטות ההכנה כוללות:

- שיטת סול-ג'ל: תמיסת AMT מעורבת עם חומרים פעילי שטח, ושולטת בתהליך הג'לציה ליצירת ננו-חלקיקים.
- פירוליזה בהתזה: תמיסת AMT אטומית ולאחר מכן מתפרקת תרמית בטמפרטורות נמוכות (300-400 מעלות צלזיוס) ליצירת ננו-אבקה ישירה. בעוד שטכניקות אלו יקרות יותר, הן מציעות אפשרויות ליישומים בעלי ערך גבוה כגון פוטו-קטליזה.

8.2 אמוניום Metatungstate יישומים מתקדמים

מחקר AMT מתרחב מתחומים מסורתיים לאנרגיה חדשה וחומרים חכמים, ומדגים את הפוטנציאל הרב-תחומי שלו.

8.2.1 מגזר האנרגיה

- סוללות ליתיום-יון: WO_3 שמקורו ב-AMT משמש כחומר אנודה, וזוכה לתשומת לב בשל הקיבולת הגבוהה שלו (ערך תיאורטי של 693 mAh/g) ויציבותו. מחקרים הראו שציפוי ננו-צינורות פחמן בתמיסת AMT משפר את חיי המחזור של אלקטרודות WO_3 ב-50%.
- תאי דלק: זרזים מבוססי טונגסטן (למשל, Pt- WO_3) מראים ביצועים מצוינים בתגובת הפחתת החמצן (ORR) של תאי דלק. AMT משמש כקודמן איכותי, מפחית את דרישת הפלטינה ומצמצם עלויות.
- ייצור מימן פוטו-קטליטי: מרווח הפס של WO_3 (2.6 eV) מתאים לפיצול מים מונע אור גלוי. nano- WO_3 שמקורו ב-AMT מראה יעילות פוטו-קטליטית גבוהה ב-30% בהשוואה לשיטות מסורתיות.

8.2.2 חומרים חכמים

- התקנים אלקטרוכרומיים: סרטי WO_3 העשויים מ-AMT נמצאים בשימוש נרחב בחלונות חכמים, המאפשרים מיתוג שקוף לכחול כהה תחת מתח. מחקרים אחרונים שיפרו את מהירות התגובה ויציבות הרכיבה על ידי סימום עם מו או טי.
- חיישני גז: WO_3 רגיש לגזים כמו NO_2 ו- H_2S . לחיישני WO_3 נקבוביים המיוצרים על ידי AMT יש מגבלות גילוי נמוכות עד לרמות ppb, מה שהופך אותם למתאימים לניטור סביבתי.

8.2.3 יישומים ביו-רפואיים

תרכובות טונגסטן מ-AMT צצות בתחומים ביו-רפואיים. לדוגמה, ננו-חלקיקי WO_3 , בשל יכולת ההמרה הפוטותרמית שלהם, נחקרים לטיפול פוטותרמי בסרטן. מחקרים מראים כי ננו-חלקיקי WO_3 שהוכנו מתמיסת AMT בשיטות הידרותרמיות מתחממים במהירות באור קרוב לאינפרא אדום והם תואמים ביולוגית.

8.3 מחקר בין-תחומי

השילוב של AMT עם ננוטכנולוגיה ובינה מלאכותית מותח את גבולות היישומים שלה:

- ננו-מרוכבים: AMT משולב עם גרפן וננו-צינורות פחמן ליצירת חומרים מוליכים בעלי חוזק גבוה עבור אלקטרוניקה גמישה.
- אופטימיזציה של בינה מלאכותית: בינה מלאכותית משמשת לאופטימיזציה של פרמטרים של הכנת AMT, כגון חיזוי ה-pH והטמפרטורה הטובים ביותר, כדי לשפר את התשואה והטהרה.

8.3 אמוניום טונגסטייט מחקר בין-תחומי

השילוב של AMT עם ננוטכנולוגיה ובינה מלאכותית מותח את גבולות היישומים שלה:

- ננו מרוכבים: AMT משולב עם גרפן וננו-צינורות פחמן ליצירת חומרים מוליכים בעלי חוזק גבוה לאלקטרוניקה

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

גמישה.

• אופטימיזציה של AI: בינה מלאכותית משמשת לאופטימיזציה של פרמטרים של הכנת AMT, כגון חיזוי ה-pH והטמפרטורה האידיאליים, שיפור התשואה והטוהר.



COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com