

세슘 텅스텐 청동 백과사전

中钨智造科技有限公司

CTIA GROUP LTD

CTIA GROUP LTD

텅스텐, 몰리브덴 및 희토류 산업을 위한 지능형 제조 분야의 글로벌 리더

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

CTIA 그룹 소개

차이나텅스텐 온라인(CHINATUNGSTEN ONLINE)이 설립한 완전 자회사이자 독립적인 법인격을 가진 CTIA 그룹(CTIA GROUP LTD)은 산업 인터넷 시대에 텅스텐 및 몰리브덴 소재의 지능적이고 통합적이며 유연한 설계 및 제조를 추진하는 데 전념하고 있습니다. 1997 년 www.chinatungsten.com 을 시작점으로 설립된 차이나텅스텐 온라인은 중국 최초의 최고급 텅스텐 제품 웹사이트로, 텅스텐, 몰리브덴, 희토류 산업에 중점을 둔 중국을 선도하는 전자상거래 기업입니다. CTIA 그룹은 텅스텐과 몰리브덴 분야에서 30 년 가까이 쌓아온 심층적인 경험을 활용하여 모회사의 탁월한 설계 및 제조 역량, 우수한 서비스, 글로벌 비즈니스 명성을 계승하여 텅스텐 화학물질, 텅스텐 금속, 시멘트 카바이드, 고밀도 합금, 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 분야에서 포괄적인 애플리케이션 솔루션 제공업체가 되었습니다.

지난 30 년 동안 CHINATUNGSTEN ONLINE 은 20 개 이상의 다국어 텅스텐 및 몰리브덴 전문 웹사이트를 구축하여 20 개 이상의 언어를 지원하고 있으며, 텅스텐, 몰리브덴, 희토류 관련 뉴스, 가격, 시장 분석 자료를 백만 페이지 이상 보유하고 있습니다. 2013 년부터 위챗 공식 계정인 "CHINATUNGSTEN ONLINE"은 4 만 건 이상의 정보를 게시하여 약 10 만 명의 팔로워를 확보하고 전 세계 수십만 명의 업계 전문가에게 매일 무료 정보를 제공하고 있습니다. 웹사이트 클러스터와 공식 계정 누적 방문자 수가 수십억 회를 기록하며, CHINATUNGSTEN ONLINE 은 텅스텐, 몰리브덴, 희토류 산업 분야에서 세계적으로 인정받는 권위 있는 정보 허브로 자리매김했습니다. 24 시간 다국어 뉴스, 제품 성능, 시장 가격, 시장 동향 서비스를 제공합니다.

CTIA 그룹은 CHINATUNGSTEN ONLINE 의 기술과 경험을 바탕으로 고객 맞춤형 니즈 충족에 집중합니다. AI 기술을 활용하여 특정 화학 조성 및 물리적 특성(입자 크기, 밀도, 경도, 강도, 치수 및 공차 등)을 가진 텅스텐 및 몰리브덴 제품을 고객과 공동으로 설계 및 생산합니다. 금형 개봉, 시제품 제작, 마무리, 포장 및 물류에 이르는 전 공정 통합 서비스를 제공합니다. 지난 30 년 동안 CHINATUNGSTEN ONLINE 은 전 세계 13 만 명 이상의 고객에게 50 만 종 이상의 텅스텐 및 몰리브덴 제품에 대한 R&D, 설계 및 생산 서비스를 제공하여 맞춤형, 유연하고 지능적인 제조의 기반을 마련했습니다. CTIA 그룹은 이러한 기반을 바탕으로 산업 인터넷 시대에 텅스텐 및 몰리브덴 소재의 지능형 제조 및 통합 혁신을 더욱 심화하고 있습니다.

CTIA GROUP 의 한스 박사와 그의 팀은 30 년 이상의 업계 경험을 바탕으로 텅스텐, 몰리브덴, 희토류 관련 지식, 기술, 텅스텐 가격 및 시장 동향 분석을 작성하여 공개하고 텅스텐 업계와 자유롭게 공유해 왔습니다. 1990 년대부터 텅스텐 및 몰리브덴 제품의 전자상거래 및 국제 무역, 그리고 초경합금 및 고밀도 합금의 설계 및 제조 분야에서 30 년 이상의 경력을 쌓아 온 한 박사는 국내외 텅스텐 및 몰리브덴 제품 분야의 저명한 전문가입니다. CTIA GROUP 팀은 업계에 전문적이고 고품질의 정보를 제공한다는 원칙을 고수하며, 생산 관행 및 시장 고객 요구에 기반한 기술 연구 논문, 기사 및 산업 보고서를 지속적으로 작성하여 업계에서 폭넓은 호평을 받고 있습니다. 이러한 성과는 CTIA 그룹의 기술 혁신, 제품 홍보, 업계 교류에 대한 탄탄한 지원을 제공하여, 회사가 글로벌 텅스텐 및 몰리브덴 제품 제조와 정보 서비스 분야에서 선두주자로 도약하는 데 기여할 것입니다.



COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

Cesium Tungsten Bronze Product Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Cesium Tungsten Bronze Overview

Cesium Tungsten Bronze (Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$) produced by CTIA GROUP is manufactured using advanced solvothermal and chemical vapor deposition processes, ensuring high purity and excellent optoelectronic performance. Cesium tungsten bronze is a nano-functional material widely applied in energy-saving glass, optoelectronics, catalysis, batteries, and biomedical fields due to its outstanding near-infrared (NIR) shielding performance, high visible light transmittance, and electrochemical stability. Its unique tungsten-oxygen-cesium crystal structure makes it the preferred material for smart materials and new energy applications.

2. Cesium Tungsten Bronze Features

- Chemical composition: Cs_xWO_3 ($x = 0.2\text{--}0.33$), purity $\geq 99.9\%$, extremely low impurities.
- Appearance: Deep blue nanopowder or thin film; cubic or hexagonal crystal structure.
- Near-infrared shielding: NIR shielding rate $> 90\%$ (800–2500 nm), suitable for energy-saving glass.
- Visible light transmittance: Transmittance $> 70\%$ (400–700 nm), supporting smart window applications.
- Electrical conductivity: $\sim 10^3$ S/cm, ideal for optoelectronic sensors and battery electrodes.
- Chemical stability: Corrosion rate < 0.002 mm/year, acid and alkali resistant, suitable for catalytic environments.
- Versatility: Supports electrochromic, photothermal conversion, and biocompatible coatings.

3. Cesium Tungsten Bronze Product Specifications

Type	Particle Size (nm)	Purity (wt%)	Bulk Density (g/cm ³)	Cesium Content (wt%)	Impurities (wt%, Max)
Nano-grade	30–50	≥ 99.9	2.5–3.0	5.0–8.0	Fe ≤ 0.002 , Si ≤ 0.001 , O ≤ 0.05

4. Cesium Tungsten Bronze Packaging and Quality Assurance

Packaging: Sealed stainless steel cans or vacuum aluminum foil bags, net weight of 100 g, 500 g, or 1 kg, ensuring moisture-proof and anti-oxidation storage.

Quality assurance: Each batch is accompanied by a quality certificate containing the following test data:

- Purity (ICP-MS, $> 99.9\%$)
- Particle size distribution (laser diffraction)
- Crystal structure (XRD)
- Cesium content (chemical titration)
- Surface morphology (SEM)

5. Cesium Tungsten Bronze Procurement Information

Email: sales@chinatungsten.com

Phone: +86 592 5129595

Website: For more information about cesium tungsten bronze, please visit China Tungsten Online (<http://www.cesium-tungsten-bronze.com/>).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

목차

제 1 장: 세슘텅스텐청동의 소개와 역사

- 1.1 세슘텅스텐청동의 정의 및 화학성분
- 1.2 세슘텅스텐 청동의 발견 및 개발
- 1.3 재료 과학에서 세슘텅스텐 청동의 현황
- 1.4 세슘텅스텐 청동의 글로벌 연구 현황 및 시장 개요
- 1.5 세슘텅스텐 청동의 주요 응용 분야

제 2 장 세슘텅스텐청동의 결정구조 및 특성

- 2.1 세슘 텅스텐 청동의 결정 구조 및 화학 결합 특성
- 2.2 세슘 텅스텐 청동의 광학적 특성: 근적외선 흡수 및 광 투과율
- 2.3 세슘 텅스텐 청동의 전기적 특성: 전도도 및 캐리어 이동
- 2.4 세슘 텅스텐 청동의 열적 특성: 열 전도도 및 안정성
- 2.5 세슘 텅스텐 청동의 이론적 계산 및 성능 예측

제 3 장 세슘텅스텐청동의 합성법

- 3.1 세슘텅스텐 청동의 고체반응법
- 3.2 세슘텅스텐 청동의 용매열 및 수열법
- 3.3 세슘텅스텐 청동의 화학기상증착(CVD)
- 3.4 세슘텅스텐 청동의 졸겔법
- 3.5 세슘텅스텐 청동의 친환경 합성 및 나노입자 제어

제 4 장 세슘텅스텐청동의 특성화 기술

- 4.1 세슘 텅스텐 청동의 X 선 회절(XRD) 및 결정 분석
- 4.2 세슘 텅스텐 청동의 주사 전자 현미경(SEM) 및 투과 전자 현미경(TEM)
- 4.3 세슘 텅스텐 청동의 X 선 광전자 분광법(XPS) 및 화학적 상태
- 4.4 세슘 텅스텐 청동의 UV-Vis-NIR 분광법
- 4.5 세슘 텅스텐 청동의 전기적 및 열적 시험 방법

제 5 장: 세슘 텅스텐 청동의 광학 및 열 응용

- 5.1 세슘 텅스텐 청동 스마트 윈도우 필름 및 에너지 절약 유리
- 5.2 세슘 텅스텐 청동 근적외선 차폐 코팅
- 5.3 세슘 텅스텐 청동 광-열 변환 및 태양 에너지 활용
- 5.4 세슘 텅스텐 청동 광 센서 및 감지기
- 5.5 세슘 텅스텐 청동 열 관리 재료

제 6 장: 세슘 텅스텐 청동의 에너지 및 환경 응용

- 6.1 세슘텅스텐브론즈의 리튬이온전지 및 슈퍼커패시터
- 6.2 세슘텅스텐브론즈의 광촉매 및 물분해

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 6.3 세슘텅스텐브론즈의 공기정화 및 오염물질 흡착
- 6.4 세슘텅스텐브론즈 연료전지용 전극
- 소재 6.5 세슘텅스텐브론즈의 수소저장 및 에너지저장

제 7 장: 세슘텅스텐청동의 산업 생산

- 7.1 세슘텅스텐 청동의 생산 공정 및 장비
- 7.2 세슘텅스텐 청동의 원자재 공급망 및 비용 분석
- 7.3 세슘텅스텐 청동의 대량 생산 기술
- 7.4 세슘텅스텐 청동의 품질 관리 및 테스트
- 7.5 세슘텅스텐 청동의 시장 적용 사례

제 8 장: 세슘텅스텐청동에 대한 표준 및 규정

- 8.1 세슘 텅스텐 청동에 대한 국제 및 국가 표준(ISO, GB/T)
- 8.2 세슘 텅스텐 청동에 대한 환경 및 안전 규정(REACH, RoHS)
- 8.3 세슘 텅스텐 청동에 대한 나노물질 위험 평가
- 8.4 세슘 텅스텐 청동에 대한 직업 건강 및 안전 요구 사항
- 8.5 세슘 텅스텐 청동에 대한 제품 인증 및 규정 준수
- 8.6 CTIA GROUP LTD 세슘 텅스텐 청동 MSDS

제 9 장: 세슘 텅스텐 청동의 지속 가능성 및 환경 영향

- 9.1 세슘텅스텐 청동 생산 공정의 환경 영향 평가
- 9.2 세슘텅스텐 청동의 친환경 제조 기술
- 9.3 세슘텅스텐 청동의 폐기물 처리 및 재활용
- 9.4 세슘텅스텐 청동의 탄소발자국 및 배출 감소 전략
- 9.5 세슘텅스텐 청동의 지속 가능한 발전을 위한 정책 동인


제 10 장 세슘텅스텐청동의 미래 연구 및 전망

- 10.1 세슘 텅스텐 청동의 새로운 합성 방법 탐색
- 10.2 세슘 텅스텐 청동의 차세대 응용 분야 잠재력
- 10.3 세슘 텅스텐 청동을 위한 지능형 및 디지털 기술의 통합
- 10.4 세슘 텅스텐 청동을 위한 글로벌 협력 및 기술적 과제
- 10.5 세슘 텅스텐 청동의 미래 개발 동향 및 제안

부록

- 부록 1: 세슘 텅스텐 청동 용어 및 약어
- 부록 2: 세슘 텅스텐 청동 참조 부록 3: 세슘 텅스텐 청동 데이터 시트

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



제 1 장: 세슘텨스텐청동의 소개 및 역사

세슘 텨스텐 청동($CsxWO_3$, $0 < x \leq 1$)은 뛰어난 근적외선 흡수율(1000nm 에서 약 70%), 높은 전도도(약 10^3 S/cm), 그리고 화학적 안정성을 갖추고 있어 에너지 절약, 환경 보호, 전자 및 에너지 분야에서 큰 잠재력을 가진 기능성 나노소재입니다. 이 장에서는 세슘 텨스텐 청동의 정의와 화학 조성, 발견 및 개발 역사, 재료 과학 분야에서의 위치, 세계 연구 현황 및 시장 개요, 그리고 주요 응용 분야를 소개하고, 이후 장들(2 장부터 10 장까지)의 배경 정보를 제공합니다. 이 백과사전은 세슘 텨스텐 청동의 이론적 근거, 제조 기술, 성능 특성 분석, 응용 시나리오, 산업화, 규제 요건, 지속가능성 및 미래 방향을 체계적으로 설명하는 것을 목표로 합니다.

1.1 세슘 텨스텐 청동

세슘 텨스텐 청동은 화학식 $CsxWO_3$ 를 갖는 텨스텐 기반 산화물입니다. 여기서 x 는 세슘(Cs)의 도핑 비율을 나타내며, 일반적으로 0 과 1 사이에서 변합니다. $CsxWO_3$ 는 텨스텐 청동 계열에 속하며, WO₆ 팔면체로 구성된 구조에 세슘 이온이 팔면체 간극에 삽입되어 육각형 또는 입방형 결정 구조를 형성합니다(2.1 장 참조). x 값의 변화는 재료의 성능에 상당한 영향을 미칩니다. 예를 들어, x 가 0.32 일 때, Cs_{0.32}WO₃ 는 가장 우수한 근적외선 흡수율과 전도도를 보입니다.

- 화학성분 :
 - o 주요 원소 : 세슘(Cs), 텨스텐(W), 산소(O).
 - o 몰비 : $CsxWO_3$, $x \leq 1$, 산소 함량은 3 으로 고정됩니다.
 - o 분자량 : 예를 들어 Cs_{0.32}WO₃ 의 경우, ~287.3 g/mol 입니다.
 - o 순도 요구 사항 : 산업 등급 $\geq 99.5\%$, 연구 등급 $\geq 99.9\%$ (7.4 장).
- 물리적 특성 :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 외관 : 짙은 파란색 또는 녹색 나노분말 , 입자 크기 ~20~50 nm(3.5 장).
- o 밀도 : ~7.2 g/cm³.
- o 용해도 : 물에 녹지 않으며 산과 알칼리에 강함(4.3 장).

세슘 텅스텐 청동은 고유한 광학적 및 전기적 특성을 가지므로 스마트 윈도우 필름(5.1 장), 광촉매(6.2 장) 및 배터리(6.1 장)에 널리 사용됩니다. 다른 텅스텐 청동(예: Na_xWO₃ 및 K_xWO₃)과 비교할 때, Cs_xWO₃ 는 세슘 이온의 이온 반경이 더 크기 때문에(약 1.88 Å) 더 강력한 근적외선 차폐 성능(약 70%, Na_xWO₃ 의 약 50%)을 나타냅니다.

1.2 세슘텅스텐청동의 발견과 개발

세슘 텅스텐 청동은 19 세기 텅스텐 청동 연구에서 유래되었습니다. 1823 년, 독일 화학자 뮐러는 텅스텐 청동을 최초로 합성하고 알칼리 금속이 도핑된 WO₃ 에 의해 형성되는 어두운 화합물을 관찰했습니다. 1950 년대에는 일본 과학자 킬보르그가 X 선 회절(XRD)을 통해 Cs_xWO₃ 의 육방정계 결정 구조를 확인하여 이 구조의 기초를 마련했습니다(4 장, 4.1). 1970 년대에는 Cs_xWO₃ 가 전기변색 특성(투과율 약 60% 변화) 덕분에 디스플레이 연구에 사용되었습니다.

• 주요 이정표 :

- o 1980 년대 : 미국의 연구자들이 Cs_xWO₃(~1000~2500 nm)의 NIR 흡수 특성을 발견하였고 , 이로 인해 광학 코팅 분야에서의 연구가 촉진되었습니다(5.2 장).
- o 1990 년대 : 일본에서 용매열법(3.2 장)을 개발하여 Cs_xWO₃ 나노입자(<50 nm)의 대량 합성이 가능해졌고, 비용이 kg 당 약 1000 달러로 줄었습니다 .
- o 2000 년대 : 중국 연구팀은 Cs_xWO₃ 의 광촉매 성능을 최적화했습니다(6.2 장). 그 결과 수소 생산 효율은 ~200 μmol / (g · h)이 되었습니다.
- o 2010 년대 : EU 는 스마트 윈도우 필름에 Cs_xWO₃ 를 적용하는 것을 장려합니다(5.1 장). 에너지 절감 효율은 약 50%, 시장 성장률은 약 5,000 만 달러입니다 .
- o 2020 년대 : 녹색 합성에 대한 글로벌 초점(3.5 장), 탄소 발자국이 톤당 약 0.5 톤 CO₂ 로 감소(9.4 장).

최근 몇 년 동안 세슘 텅스텐 청동에 대한 연구는 기본 성능에서 산업화(7 장) 및 지속 가능성(9 장)으로 전환되었습니다. 특히 중국이 "이중 탄소" 정책을 통해 Cs_xWO₃ 의 에너지 절약 응용을 지원하는 아시아 태평양 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다(9 장 9.5).

1.3 재료 과학에서 세슘 텅스텐 청동의 지위

세슘 텅스텐 청동은 나노소재, 반도체, 광학소재의 특성을 결합하여 NIR 조절 및

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

에너지 변환 분야에서 기존 소재의 공백을 메우기 때문에 재료 과학에서 중요한 위치를 차지합니다.

- 과학적 가치 :
 - o 나노 특성 : CsxWO_3 나노입자($\sim 20\text{nm}$)는 높은 비표면적($\sim 80\text{m}^2/\text{g}$, 4.2 장)을 가지고 있어 촉매 효율을 향상시킵니다(6.2 장).
 - o 반도체 특성 : 밴드갭 $\sim 2.5\text{--}3.0\text{ eV}$ (2.2 장), 광전 변환 지원(5.3 장).
 - o 플라스몬 효과 : 국소 표면 플라스몬 공명(LSPR)은 NIR 흡수를 향상시킵니다($\sim 70\%$). 이는 기존 ITO($\sim 40\%$, 5.2 장)보다 우수합니다.
 - 다른 재료와의 비교 :
 - o ITO 와 비교했을 때 : CsxWO_3 는 NIR 차폐(약 70% 대 약 40%) 및 비용(약 500 USD/kg 대 약 1000 USD/kg) 측면에서 이점이 있습니다.
 - o VO_2 와 비교했을 때 : CsxWO_3 의 열 안정성($>500^\circ\text{C}$ 대 $\sim 68^\circ\text{C}$ 상전이)은 고온 환경에 더 적합합니다(5 장, 5.5 장).
 - o 그래핀과 비교했을 때 : CsxWO_3 는 NIR 흡수에 더 특이적이지만 전도도는 약간 낮습니다($\sim 10^3$ 대 $\sim 10^6\text{ S/cm}$, 2 장, 2.3).
 - 학제간 영향 :
 - o 광자공학(5.4 장), 에너지 저장(6.1 장) 및 환경 과학(6.3 장)의 개발을 촉진합니다.
 - o MXene 및 MoS_2 등)에 대한 연구 패러다임을 제공합니다 (10 장, 10.2).
- 세슘 텅스텐 청동은 재료 과학, 특히 에너지 절약과 환경 보호 분야의 최전선에 서게 되었습니다(9.1 장).

1.4 세슘텅스텐브론즈의 글로벌 연구 현황 및 시장 개요

세슘 텅스텐 청동에 대한 글로벌 연구 및 시장은 2025 년까지 급속한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역에서 성장세가 두드러질 것으로 전망됩니다.

- 연구 현황 :
 - o 중국 : 청화대학교와 다른 기관들은 녹색 합성(3 장, 3.5 장)과 광촉매(6 장, 6.2 장)에 중점을 두고 있으며, 연간 평균 약 150 건의 특허를 출원하고 있습니다.
 - o 일본 : 도쿄대학교는 NIR 차폐율이 $\sim 80\%$ 인 CsxWO_3 박막(5.1 장)을 최적화했습니다.
 - o EU : 독일의 프라운호퍼 연구소는 1000 회 이상의 사이클 수명을 가진 CsxWO_3 배터리 소재(6.1 장)를 개발했습니다.
 - o 미국 : MIT 에서 CsxWO_3 의 양자 효과를 탐구하여(2.5 장) 전도도를 약 20% 증가시켰습니다.
- 시장 개요 :
 - o 규모 : 글로벌 시장은 2025 년에 1 억 2,000 만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030 년에는 2 억 5,000 만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다(연평균 성장률 약 15%).
 - o 주요 지역 : 아시아 태평양 $\sim 50\%$ (중국 $\sim 30\%$), 유럽 $\sim 30\%$, 북미 $\sim 15\%$.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 가격 : 나노급 CsxWO₃ ~ 500 USD/kg, 박막급 ~ 1000 USD/kg (7.2 장).
- o 주요 요인 : 에너지 절약 수요(스마트 윈도우 필름, 5 장, 5.1), 신에너지(배터리, 6 장, 6.1) 및 환경 보호 정책(9 장, 9.5).
- 도전 :
 - o 높은 합성 비용(~500 USD/kg 대비 ITO ~100 USD/kg).
 - o 나노입자의 독성을 평가해야 합니다(8 장, 8.3).
 - o 대량 생산의 일관성은 낮습니다(7.3 장, 오류 ~10%).

시장 수요를 충족하기 위해 글로벌 연구는 저비용 합성(3.5 장)과 지능형 응용(10.3 장)으로 전환되고 있습니다.

1.5 세슘텅스텐청동의 주요 응용 분야

세슘 텅스텐 청동은 다용성으로 인해 다음 분야에서 널리 사용됩니다. 자세한 내용은 5 장~6 장을 참조하세요.

- 광학 및 열공학(5 장):
 - o 스마트 윈도우 필름 : CsxWO₃ 코팅은 건물의 에너지 소비를 약 50%까지 줄여줍니다(5.1 장).
 - o 광열 변환 : 태양 에너지 흡수 효율 ~60%(5.3 장).
 - o NIR 차폐 : 자동차 유리 코팅, 차폐율 ~70%(5.2 장).
- 에너지(6 장):
 - o 배터리 : CsxWO₃ 전극, 에너지 밀도 ~200 Wh/kg (6 장, 6.1).
 - o 광촉매 : 수소 생산 효율 ~200 μmol/(g·h) (6 장, 6.2).
 - o 수소 저장 : 수소 저장 용량 ~1.5 중량 % (6 장, 6.5).
- 환경(6 장):
 - o 공기 정화 : VOC 흡착, 효율 ~90% (6 장, 6.3).
 - o 수처리 : 염료의 광촉매 분해, 효율 ~85%(6 장, 6.2).
- 전자공학(5 장):
 - o 센서 : CsxWO₃ 박막, 감도 ~10ppm(NO₂, 5.4 장).
 - o 디스플레이 : 전기변색, 응답 시간 <1 초(5.4 장).
- 사례 : 2024 년에 CTIA GROUP LTD 는 CsxWO₃ 스마트 윈도우 필름을 개발하여 상하이의 친환경 건물에 적용하여 에너지를 약 40% 절감했고 시장 가치는 약 1,000 만 달러에 달했습니다(7.5 장).

이러한 응용 분야는 에너지 절약, 환경 보호 및 신에너지 분야에서 세슘 텅스텐 청동의 전략적 가치를 입증하며, 앞으로는 지능형 및 친환경 제조 분야에서 더욱 확대될 것입니다(10 장, 10.1~10.5).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Cesium Tungsten Bronze Product Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Cesium Tungsten Bronze Overview

Cesium Tungsten Bronze (Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$) produced by CTIA GROUP is manufactured using advanced solvothermal and chemical vapor deposition processes, ensuring high purity and excellent optoelectronic performance. Cesium tungsten bronze is a nano-functional material widely applied in energy-saving glass, optoelectronics, catalysis, batteries, and biomedical fields due to its outstanding near-infrared (NIR) shielding performance, high visible light transmittance, and electrochemical stability. Its unique tungsten-oxygen-cesium crystal structure makes it the preferred material for smart materials and new energy applications.

2. Cesium Tungsten Bronze Features

- Chemical composition: Cs_xWO_3 ($x = 0.2\text{--}0.33$), purity $\geq 99.9\%$, extremely low impurities.
- Appearance: Deep blue nanopowder or thin film; cubic or hexagonal crystal structure.
- Near-infrared shielding: NIR shielding rate $> 90\%$ (800–2500 nm), suitable for energy-saving glass.
- Visible light transmittance: Transmittance $> 70\%$ (400–700 nm), supporting smart window applications.
- Electrical conductivity: $\sim 10^3$ S/cm, ideal for optoelectronic sensors and battery electrodes.
- Chemical stability: Corrosion rate < 0.002 mm/year, acid and alkali resistant, suitable for catalytic environments.
- Versatility: Supports electrochromic, photothermal conversion, and biocompatible coatings.

3. Cesium Tungsten Bronze Product Specifications

Type	Particle Size (nm)	Purity (wt%)	Bulk Density (g/cm ³)	Cesium Content (wt%)	Impurities (wt%, Max)
Nano-grade	30–50	≥ 99.9	2.5–3.0	5.0–8.0	Fe ≤ 0.002 , Si ≤ 0.001 , O ≤ 0.05

4. Cesium Tungsten Bronze Packaging and Quality Assurance

Packaging: Sealed stainless steel cans or vacuum aluminum foil bags, net weight of 100 g, 500 g, or 1 kg, ensuring moisture-proof and anti-oxidation storage.

Quality assurance: Each batch is accompanied by a quality certificate containing the following test data:

- Purity (ICP-MS, $> 99.9\%$)
- Particle size distribution (laser diffraction)
- Crystal structure (XRD)
- Cesium content (chemical titration)
- Surface morphology (SEM)

5. Cesium Tungsten Bronze Procurement Information

Email: sales@chinatungsten.com

Phone: +86 592 5129595

Website: For more information about cesium tungsten bronze, please visit China Tungsten Online (<http://www.cesium-tungsten-bronze.com/>).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



제 2 장 세슘텅스텐청동의 결정구조 및 특성

세슘 텅스텐 청동($CsxWO_3$, $0 < x \leq 1$)은 독특한 결정 구조와 뛰어난 물리적 및 화학적 특성으로 인해 광학, 전자, 에너지 및 열 관리 분야에서 널리 사용되는 기능성 나노소재입니다. $CsxWO_3$ 의 성능은 육방정계 또는 입방정계 결정 구조, 근적외선(NIR) 흡수 능력(1000nm 에서 ~70%), 높은 전도도($\sim 10^3$ S/cm) 및 열적 안정성($>500^\circ\text{C}$)에 기인합니다. 이 장에서는 세슘 텅스텐 청동의 결정 구조 및 화학 결합 특성, 광학적 특성(NIR 흡수 및 투과율), 전기적 특성(전도도 및 캐리어 이동), 열적 특성(열전도도 및 안정성)과 더불어 이론적 계산 및 성능 예측을 논의하여 후속 응용 및 제조 연구의 기초를 제공합니다.

2.1 세슘텅스텐청동의 결정구조 및 화학결합 특성

세슘 텅스텐 청동은 그 기능적 성능의 핵심입니다. $CsxWO_3$ 는 WO_6 팔면체로 구성되며, 세슘 이온(Cs^+)이 팔면체 간극에 삽입되어 육방정계($x \sim 0.32$) 또는 입방정계($x \sim 1$) 결정계를 형성합니다. 육방정계(공간군 $P6_3/mcm$)는 일차원 터널을 가지며, 이는 세슘 이온의 이동에 유리한 반면, 입방정계($Pm3m$)는 더 조밀하여 전기적 특성에 영향을 미칩니다.

• 구조적 특징 :

- o **WO₆ 팔면체** : 텅스텐(W^{6+})은 6 개의 산소(O^{2-})와 팔면체를 형성하며, WO 결합 길이는 $\sim 1.9 \text{ \AA}$ 입니다.
- o **세슘 도핑** : Cs^+ (반경 $\sim 1.88 \text{ \AA}$)는 육각형 터널이나 입방형 간극을 차지하며, x 값은 구조와 속성을 결정합니다.
- o **격자 매개변수** : 육각형 $Cs_{0.32}WO_3$, $a \sim 7.4 \text{ \AA}$, $c \sim 7.6 \text{ \AA}$; 입방형 $CsWO_3$, $a \sim 3.8 \text{ \AA}$.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 입자 크기의 영향 : 나노입자(~20nm)는 표면 효과로 인해 약간 변형되며 격자 변형률은 ~0.5%입니다.
- 화학 결합 특성 :
 - WO 결합 : 공유-이온 혼합 결합으로 높은 화학적 안정성을 제공합니다(부식률 <0.001mm/년).
 - Cs-O 결합 : 약한 이온 결합, Cs⁺가 부분적으로 이동하여 전도도에 영향을 미칩니다(~10³ S/cm).
 - 국소화된 전자 : W⁵⁺ / W⁶⁺ 혼합된 원자가 상태는 자유 전자를 생성하고 NIR 흡수를 향상시킵니다.

X 선 회절(XRD) 분석 결과, Cs_{0.32}WO₃의 육각형 구조는 터널링 특성이 전자와 이온의 동적 거동에 유리하기 때문에 입방형 구조보다 근적외선 차폐 및 전도성 측면에서 우수함을 보여줍니다. 도핑 비율(x)을 조절하면 성능을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, x=0.32 일 때 근적외선 흡수율은 약 70%에 도달하고, x=0.5 일 때 전도성은 약 15% 향상됩니다.

2.2 세슘텅스텐청동의 광학적 특성: 근적외선 흡수 및 투과율

세슘 텅스텐 청동은 NIR 흡수율과 가시광선 투과율로 유명하며, 이는 스마트 윈도우 필름과 빛-열 변환 분야에서 독보적인 장점을 제공합니다.

- 근적외선 흡수 :
 - 메커니즘 : 국소 표면 플라스몬 공명(LSPR)과 W⁵⁺ / W⁶⁺ 사이의 전자 전이로 인해 강력한 NIR 흡수(800–2500 nm)가 발생합니다.
 - 성능 : Cs_{0.32}WO₃ 나노입자(~20 nm)는 1000 nm 에서 ~70%의 흡수율을 나타내며, 이는 ITO(~40%)보다 우수합니다.
 - 영향 요인 : x 값이 증가할수록(0.1→0.32) 흡수 피크가 ~200nm 만큼 적색으로 이동하고, 입자 크기가 감소할수록(50→20nm) 흡수가 ~10% 증가합니다.
- 가시광선 투과율 :
 - 투과율 : 400~700nm 범위에서 Cs_xWO₃ 필름(두께 ~100nm)의 투과율은 ~80%로 에너지 절약형 유리에 적합합니다.
 - 전기변색 : 전압(~2V)을 인가하면 동적 감광을 위해 투과율을 ~60%까지 조절할 수 있습니다.
 - 안정성 : UV 노화(1000 시간) 후 투과율 감소는 5% 미만입니다.
- 적용 가능성 :
 - 스마트 윈도우 필름: NIR 차폐율 ~70%, 건물 에너지 소비량 ~50% 감소.
 - 광열 변환: 열 관리를 위한 태양 에너지 흡수 효율은 약 60%입니다.

자외선-가시광선-근적외선 분광법(UV-Vis-NIR) 실험 결과, Cs_xWO₃의 밴드갭은 약 2.5~3.0 eV 로 WO₃(약 3.2 eV)보다 낮아 NIR 반응성이 향상됨을 보여줍니다. VO₂(상전이 온도 약 68°C)와 비교했을 때, Cs_xWO₃는 고온에서 더 안정적이며 다양한 기후 조건에 적합합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

2.3 세슘텅스텐청동의 전기적 특성: 전도도 및 캐리어 이동

세슘 텅스텐 청동은 반도체 특성과 자유 전자를 가지고 있어 센서와 배터리 전극에 적합합니다.

- 전도도 :
 - o 값 : $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 박막(두께 $\sim 100 \text{ nm}$)의 전도도는 $\sim 10^3 \text{ S/cm}$ 로 그래핀($\sim 10^6 \text{ S/cm}$)보다 낮지만 WO_3 ($\sim 10 \text{ S/cm}$)보다 높습니다.
 - o 메커니즘 : $\text{W}^{5+}/\text{W}^{6+}$ 혼합된 원자가 상태와 Cs^+ 도핑은 $\sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 의 캐리어 농도를 갖는 자유 전자를 도입합니다.
 - o 영향 요인 : x 값이 증가하면($0.1 \rightarrow 0.5$) 전도도는 약 20% 증가하고, 온도가 300°C 로 상승하면 전도도는 약 10% 감소합니다.
- 통신사 이전 :
 - o 이동성 : 전자 이동성 $\sim 10 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, 결정립계 산란의 영향을 받습니다.
 - o 유형 : n형 반도체, 전자가 주요 운반체입니다.
 - o 테스트 : 홀 효과 측정 결과 $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 의 캐리어 수명은 $\sim 1 \text{ ps}$ 인 것으로 나타났습니다.
- 적용 가능성 :
 - o 센서 : Cs_xWO_3 박막은 <5 초의 응답 시간으로 NO_2 ($\sim 10 \text{ ppm}$)를 감지합니다.
 - o 배터리 전극 : 리튬 이온 배터리, 전도성이 뛰어나 약 1000회의 사이클 수명을 지원합니다.

4 탐침 측정 결과, 나노입자($\sim 20\text{nm}$)의 전도도는 결정립계 저항이 약 30% 증가하여 박막($\sim 100\text{nm}$)보다 낮은 것으로 나타났습니다. 도핑($x \sim 0.32$)과 어닐링($\sim 400^\circ\text{C}$)을 최적화하면 성능을 향상시킬 수 있습니다.

2.4 세슘텅스텐청동의 열적 특성: 열전도도 및 안정성

세슘 텅스텐 청동은 열전도도가 낮고 열 안정성이 높아 열 관리 및 고온 응용 분야에 적합합니다.

- 열전도도 :
 - o 값 : $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ ($\sim 20 \text{ nm}$)의 열전도도는 $\sim 1.5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 로 WO_3 ($\sim 3 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)보다 낮습니다.
 - o 메커니즘 : 포논 산란과 나노 크기 효과로 인해 열전도도가 감소합니다.
 - o 영향 요인 : x 값이 증가할수록($0.1 \rightarrow 0.5$) 열전도도는 약 10% 증가하고, 입자 크기가 증가할수록($20 \rightarrow 50\text{nm}$) 열전도도는 약 15% 증가합니다.
- 열 안정성 :
 - o 온도 범위 : Cs_xWO_3 는 $<500^\circ\text{C}$ 에서 안정적이며, 산소 손실은 $>600^\circ\text{C}$ 에서 $\sim 5\%$ 입니다.
 - o 산화 저항성 : 공기 중 500°C , 산화 속도 $<0.01 \text{ mg}/\text{cm}^2\cdot\text{h}$.
 - o 열팽창 : 열팽창 계수는 $\sim 8 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ 로 ITO($\sim 10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)보다

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

낮습니다.

- 적용 가능성 :
 - 열 관리 : 열 차단 코팅의 열전도도가 낮아 온도를 약 10°C 까지 낮춥니다.
 - 고온 전극 : 배터리 전극은 400°C 에서 안정적이며 사이클 성능 저하율은 5% 미만입니다.

시차주사열량측정법(DSC) 결과, Cs_xWO_3 의 열분해 온도는 약 650°C 로 VO_2 (약 68°C 상전이)보다 우수했습니다. 열중량분석(TGA) 결과, 고온 안정성과 가혹한 환경에 대한 적합성이 확인되었습니다.

2.5 세슘텅스텐청동의 이론적 계산 및 성능 예측

이론적 계산은 밀도 함수 이론(DFT)과 분자 동역학(MD) 방법을 사용하여 Cs_xWO_3 의 성능 최적화에 대한 지침을 제공합니다.

- DFT 계산 :
 - 밴드갭 : $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 밴드갭 $\sim 2.5\text{ eV}$, $\text{W}^{5+}/\text{W}^{6+}$ 상태는 NIR 흡수를 향상시킵니다.
 - 전자 구조 : Cs^+ 도핑은 페르미 레벨을 $\sim 0.5\text{ eV}$ 낮추고 캐리어 농도를 $\sim 10^{20}\text{ cm}^{-3}$ 증가시킵니다.
 - 광학적 특성 : 시뮬레이션된 NIR 흡수 피크는 $\sim 1000\text{ nm}$ 로 실험 결과와 일치합니다(오차 $< 5\%$).
- MD 시뮬레이션 :
 - 열전도도 : 포논 산란으로 인해 $\sim 1.5\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 로 예측됨.
 - 안정성 : Cs^+ 는 500°C 에서 $\sim 10^{-8}\text{ cm}^2/\text{s}$ 의 이동성을 갖고 구조적 무결성을 유지합니다.
- 성능 예측 :
 - 도핑 최적화 : $x=0.4$ 는 전도도를 약 25%, NIR 흡수도를 약 10% 증가시킬 수 있습니다.
 - 나노 디자인 : 입자 크기 $< 10\text{ nm}$, LSPR 은 흡수율을 $\sim 15\%$ 향상시킵니다.
 - 복합소재 : $\text{Cs}_x\text{WO}_3/\text{TiO}_2$ 복합소재, 광촉매 효율이 약 30% 증가했습니다.

사례: CTIA GROUP LTD 는 DFT 를 통해 $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 박막을 최적화하여 근적외선 차폐율을 약 75%까지 높이고 비용을 약 20%(약 400 USD/kg) 절감했습니다. 이 계산 결과는 친환경 합성 및 지능형 응용 분야 개발에 도움이 되었습니다.

이론 모델의 정확도(오차 $< 5\%$)는 Cs_xWO_3 의 성능 조절을 위한 기반을 제공합니다. 앞으로 AI 와 빅데이터를 결합하여 예측 정확도를 더욱 향상시킬 것입니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



제 3 장 세슘텨스텐청동의 합성법

세슘 텨스텐 청동(Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$)은 근적외선 흡수율(1000nm 에서 ~70%), 전도도($\sim 10^3$ S/cm) 및 화학적 안정성이 합성 방법의 정밀한 제어에 따라 달라지는 고성능 나노소재입니다. 합성 방법은 Cs_xWO_3 의 결정 구조(육각형 또는 입방형), 입자 크기(~ 10 –50nm), 도핑 비율($x \sim 0.1$ –1) 및 성능(예: NIR 차폐율 ~70%)을 결정합니다. 이 장에서는 고상 반응법, 용매열법 및 수열법, 화학 기상 증착(CVD), 졸-겔법, 친환경 합성 및 나노입자 제어의 다섯 가지 주요 합성 방법을 자세히 설명하고, 반응 메커니즘, 공정 매개변수, 장비 요구 사항, 수율, 비용, 장단점 및 응용 시나리오를 분석하고 연구 및 산업화를 위한 기술 참고 자료를 제공합니다.

3.1 세슘텨스텐청동의 고체반응법

고상 반응법은 고체 원료의 직접 반응을 통해 Cs_xWO_3 를 제조하는 고온 합성법으로, 벌크 및 분말 생산에 적합합니다. 이 방법은 장비가 간단하고 수율이 높다는 장점이 있지만, 입자 크기가 커서(~ 1 –10 μm) 나노입자 제조가 어렵습니다.

- 반응 메커니즘 :
 - 화학 방정식 : $Cs_2CO_3 + WO_3 \rightarrow Cs_xWO_3 + CO_2\uparrow$ ($x \sim 0.1$ –0.32)
 - 공정 : Cs_2CO_3 가 분해되어 Cs^+ 를 방출하고, 이는 WO_3 의 WO_6 팔면체와 결합하며, Cs^+ 는 육각형 터널에 삽입되어 Cs_xWO_3 를 형성합니다. 고온($\sim 800^\circ C$)은 확산을 촉진하고, W^{6+} 는 부분적으로 W^{5+} 로 환원되어 자유 전자를 생성합니다.
 - 부작용 : 지나치게 높은 온도($> 1000^\circ C$)로 인해 Cs가 휘발되고 x 값이 약 10% 감소합니다.
- 공정 매개변수 :
 - 원재료 : Cs_2CO_3 (순도 $> 99.5\%$), WO_3 ($> 99.9\%$), 몰 비율 1:3–1:10.
 - 온도 : 700 – $900^\circ C$, 상승 속도 $\sim 10^\circ C$ /분.
 - 분위기 : 불활성(Ar) 또는 환원성(H_2 /Ar, 5% H_2), 산화 방지.
 - 시간 : 4~8 시간, 냉각 속도 $\sim 5^\circ C$ /분.
 - 장비 : 관로(내열온도 $> 1200^\circ C$), 알루미늄 도가니.
- 수율 및 비용 :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 수율 : ~90% (질량 기준), 배치당 ~1~10kg.
- 비용 : kg 당 약 200 달러, 원자재 약 60%, 에너지 약 30%.
- 성능 :
 - 입자 크기 : ~1~10 μm , 표면적 ~5 m^2/g .
 - 순도 : >99.5%, 불순물(Fe, Si) <0.01 wt %.
 - NIR 흡수율 : 1000nm 에서 ~50%, 나노미터 스케일 이하(~70%).
 - 전기 전도도 : ~500 S/cm, 결정립계의 영향을 받습니다.
- 장단점 :
 - 장점 : 공정이 성숙되어 있고, 산업화에 적합하며, 장비 비용이 저렴합니다(약 10,000 달러).
 - 단점 : 입자 크기가 크고, NIR 성능이 약하고, Cs 휘발로 인해 x 값이 고르지 않음(오차 ~5%).
 - 개선 사항 : 첨가제(예: Li_2CO_3)를 첨가하면 반응 온도가 약 100°C 낮아지고, 볼 밀링 처리를 하면 입자 크기가 약 50% 줄어듭니다.
- 애플리케이션 :
 - 대량 전극: 배터리 전극, 사이클 수명은 ~800 회.
 - 조립분말 : 열 관리 코팅, 냉각 ~5°C.

고상 반응 방식은 저비용, 대량 생산에 적합하지만, 나노스케일 요구 사항을 충족하도록 최적화해야 합니다.

3.2 세슘텅스텐 청동의 용매열 및 수열 방법

용매열 및 수열법은 고온 고압 액상 반응을 통해 Cs_xWO_3 나노입자(~10~50 nm)를 합성하는데, 이 방법은 높은 비표면적(~80 m^2/g)과 우수한 근적외선 성능(~70%)으로 알려져 있습니다. 수열법은 물을 용매로 사용하는 반면, 용매열법은 에탄올과 같은 유기 용매를 사용합니다.

- 반응 메커니즘 :
 - 화학 방정식 : $\text{CsOH} + \text{WCl}_6 + \text{H}_2\text{O}/\text{ROH} \rightarrow \text{Cs}_x\text{WO}_3 + \text{HCl}\uparrow (x \sim 0.2-0.5)$
 - 수열법 : CsOH 가 Cs^+ 를 제공하고, WCl_6 가 가수분해되어 WO_6 단위를 형성하고, Cs^+ 가 180~220°C 에서 육각형 구조에 삽입됩니다.
 - 용매열 방법 : 에탄올은 표면 장력을 감소시키고, 입자 크기를 20nm 미만으로 조절하며, W^{5+} 비율을 약 15% 증가시킵니다.
 - 주요 내용 : pH ~8~10, Cs^+ 삽입 효율을 ~90%로 조절합니다.
- 공정 매개변수 :
 - 원재료 : CsOH (>99.5%), WCl_6 (>99.9%), 용매(탈이온수 또는 에탄올, >99.8%).
 - 온도 : 수열 180~220°C, 용매열 150~200°C.
 - 압력 : 1~5 MPa, 폐쇄형 반응기.
 - 시간 : 12~24 시간, 교반속도 ~200rpm.
 - 장비 : 스테인리스 스틸 반응기(용량 ~1~100 L), 내압성 >10 MPa.
- 수율 및 비용 :
 - 수율 : ~85%(열수), ~80%(용매열), 배치당 ~0.1~1kg.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 비용 : 수열 ~400 USD/kg, 용매 열 ~500 USD/kg, 용매가 ~40%를 차지합니다.
- 성능 :
 - 입자 크기 : 수열 ~20-50 nm, 용매열 ~10-20 nm.
 - 순도 : >99.8%, Cl- 잔류물 <0.005 중량 %.
 - NIR 흡수율 : 1000nm 에서 ~70%, 투과율 ~80% (400-700nm).
 - 전도도 : ~800 S/cm, 고체상 방법보다 우수함.
- 장단점 :
 - 장점 : 나노 스케일 입자 크기, 높은 NIR 성능, 조절 가능한 형태(막대, 구형).
 - 단점 : 장비가 복잡함(약 5 만 달러), 폐기물 처리 비용이 높음(약 10%).
 - 개선 사항 : 입자 크기 분포를 제어하기 위해 계면활성제(PVP 등)를 추가하고, 용매를 재활용하여 비용을 약 20% 절감했습니다.
- 애플리케이션 :
 - 스마트 윈도우 필름: NIR 차단율 ~70%, 에너지 절감율 ~50%.
 - 광촉매: 수소 생산 효율 ~200 $\mu\text{mol} / (\text{g} \cdot \text{h})$.

수열법은 비용이 낮고 용매열법은 입자 크기가 더 작아 고성능 요구 사항에 적합합니다.

3.3 세슘 텅스텐 청동의 화학 기상 증착(CVD)

화학기상증착(CVD)은 기상 전구체 반응을 통해 Cs_xWO_3 박막(두께 ~10~100 nm)을 증착하는 방식으로, 전자 및 광학 소자에 적합합니다. 박막 균일성과 높은 순도(>99.9%)가 특징입니다.

- 반응 메커니즘 :
 - 화학 방정식 : $\text{CsCl}(\text{g}) + \text{WOCl}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{Cs}_x\text{WO}_3(\text{s}) + \text{HCl}\uparrow (x \sim 0.1-0.32)$
 - 공정 : CsCl 과 WOCl_4 는 400~600°C 에서 기화되고, H_2O 는 산소를 제공하고, Cs^+ 와 WO_6 는 기관(예: 유리)에서 핵을 형성하며, W^{5+} 비율은 ~10%입니다.
 - 부작용 : 지나치게 높은 온도(>700°C)로 인해 WO_3 침전이 발생하고 x 값이 ~5% 감소합니다.
- 공정 매개변수 :
 - 전구체 : CsCl (>99.9%), WOCl_4 (>99.8%), H_2O (초순수).
 - 온도 : 기관의 경우 400~600°C, 반응 챔버의 경우 ~800°C.
 - 분위기 : Ar / H_2 (5% H_2), 유량 ~100sccm .
 - 압력 : 0.1-10 Torr.
 - 장비 : CVD 반응기(고온벽 또는 저온벽), 진공 펌프(<0.01 Torr).
- 수율 및 비용 :
 - 수율 : ~95%(침전 효율), 배치당 ~0.01-0.1 kg.
 - 비용 : kg 당 약 1000 달러, 장비 비용 약 50%.
- 성능 :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 두께 : 10–100 nm, 균일도 <5% 오차.
- o 순도 : >99.9%, 불순물(Cl) <0.001 wt %.
- o NIR 흡수율 : 1000nm 에서 ~75%, 투과율 ~85% (400–700nm).
- o 전도도 : ~1200 S/cm, 분말보다 우수함.
- 장단점 :
 - o 장점 : 고품질 필름, 정밀 장치에 적합, NIR 성능이 우수합니다.
 - o 단점 : 비용이 많이 들고, 수율이 낮으며, 기질 제한이 있습니다(400°C 이상의 온도 저항성이 필요함).
 - o 개선 사항 : 플라즈마 강화 CVD(PECVD)는 온도를 약 100°C 까지 낮추고 효율을 약 15%까지 높입니다.
- 애플리케이션 :
 - o 6G 안테나: 전송 속도 ~10Gbps.
 - o 전기변색소자: 응답시간 <1 초.

CVD 는 고부가가치 필름에 적합하지만, 이를 보급하기 위해서는 비용 절감이 필요합니다.

3.4 세슘텅스텐청동의 졸겔법

졸-겔 방법은 액상 화학 반응을 통해 Cs_xWO_3 나노입자 또는 필름을 제조하는데, 이 방법은 낮은 온도와 형태 제어의 장점이 있으며 실험실 및 소규모, 중규모 생산에 적합합니다.

- 반응 메커니즘 :
 - o 화학 방정식 : $CsNO_3 + W(OC_2H_5)_6 + H_2O \rightarrow Cs_xWO_3 + C_2H_5OH \uparrow$ ($x \sim 0.2-0.4$)
 - o 공정 : $W(OC_2H_5)_6$ 를 가수분해하여 WO_6 겔을 형성하고, $CsNO_3$ 를 이용하여 Cs^+ 를 생성하고, 300~500°C 에서 소성하여 Cs_xWO_3 나노입자 또는 필름을 형성합니다.
 - o 핵심 : WO_3 침전을 방지하기 위해 가수분해 속도(pH ~7–9)를 조절합니다.
- 공정 매개변수 :
 - o 원료 : $CsNO_3$ (>99.5%), $W(OC_2H_5)_6$ (>99.8%), 에탄올/물 혼합 용매.
 - o 온도 : 가수분해의 경우 25~60°C, 소성의 경우 300~500°C.
 - o 시간 : 겔화에는 2~4 시간, 소성에는 4~6 시간이 걸립니다.
 - o 장비 : 항온수조, 박스로, 스펀코터(박막).
- 수율 및 비용 :
 - o 수율 : ~90%, 배치당 ~0.1–0.5kg.
 - o 비용 : kg 당 약 600 달러, 그 중 약 70%가 원자재입니다.
- 성능 :
 - o 입자 크기 : ~15–30 nm(분말), 두께 ~50–200 nm(박막).
 - o 순도 : >99.7%, C 잔류물 <0.01 중량 %.
 - o NIR 흡수율 : 1000nm 에서 ~65%, 투과율 ~80%.
 - o 전도도 : ~700 S/cm.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 장단점 :
 - o 장점 : 저온 공정, 간단한 장비(약 5,000 달러), 다양한 형태(분말, 필름).
 - o 단점 : 유기 잔류물, 약간 낮은 순도, 높은 소성 에너지 소비.
 - o 개선 사항 : 마이크로파를 이용한 소성으로 시간이 약 50% 단축되고 순도가 약 0.2% 증가했습니다.
- 애플리케이션 :
 - o 광촉매: 염료를 약 85%의 효율로 분해합니다.
 - o 에너지 절약 코팅: NIR 차폐율 ~65%.

졸-겔 방식은 매우 유연하며 연구 개발 및 맞춤형 생산에 적합합니다.

3.5 세슘텽스텐청동의 녹색합성 및 나노입자 제어

그린 합성은 환경 친화적인 원료와 저에너지 소비 공정을 통해 CsxWO3 나노입자(<20 nm)를 제조하며, 2030 년 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 지속 가능성과 나노 스케일 제어를 강조합니다.

- 반응 메커니즘 :
 - o 화학 방정식 : $\text{Cs}_2\text{CO}_3 + (\text{NH}_4)_{10}\text{W}_{12}\text{O}_{41} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cs}_x\text{WO}_3 + \text{NH}_3\uparrow$ ($x \sim 0.2-0.32$)
 - o 공정 : (NH4)10W12O41 을 환경 친화적인 텽스텐 공급원으로 사용하고, Cs2CO3 를 사용하여 Cs+를 제공하며, 저온(<200°C) 수열 또는 마이크로파 보조 반응을 사용하여 입자 크기를 ~10-20nm 로 제어합니다.
 - o 주요 내용 : 생체 템플릿(예: 셀룰로스) 또는 초음파 지원, 입자 크기 분포 <5%.
- 공정 매개변수 :
 - o 원재료 : Cs2CO3 (>99.5%), (NH4)10W12O41 (>99.8%), 탈이온수.
 - o 온도 : 100~200°C(수열), 80~120°C(마이크로파).
 - o 시간 : 6~12 시간(열수), 0.5~2 시간(전자레인지).
 - o 장비 : 마이크로파 반응기(~1000W), 초음파 세척기(~500W).
- 수율 및 비용 :
 - o 수율 : ~80%, 배치당 ~0.05-0.5kg.
 - o 비용 : kg 당 약 450 달러, 에너지는 약 20%.
- 성능 :
 - o 입자 크기 : ~10-20 nm, 표면적 ~100 m²/g.
 - o 순도 : >99.8%, NH4+ 잔류물 <0.005 중량 %.
 - o NIR 흡수율 : 1000nm 에서 ~72%, 투과율 ~82%.
 - o 전도도 : ~900 S/cm.
- 녹색 특징 :
 - o 탄소 발자국 : ~0.3 톤 CO2/톤, 기존 수열 발전(~0.5 톤)보다 낮음.
 - o 폐액 : NH3 회수율 >95%, 물 재활용 ~80%.
 - o 에너지 소비량 : 전자레인지 방식은 수열 방식(~100kWh/kg)보다 약 50% 낮습니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 장단점 :
 - 장점 : 환경 보호, 낮은 에너지 소비, 작은 입자 크기 및 뛰어난 성능.
 - 단점 : 수익률이 약간 낮고, 장비 투자 비용이 높습니다(약 20,000 달러).
 - 개선 사항 : AI 가 반응 매개변수를 최적화하여 수율을 약 10% 증가시키고 비용을 약 15% 절감했습니다.
- 사례 : 2024년에 CTIAGROUP LTD는 마이크로파 보조 친환경 합성을 사용하여 NIR 차폐율이 ~72%이고 탄소 발자국이 ~0.3 톤 CO2/톤인 Cs_{0.32}WO₃(~15nm)를 제조하여 친환경 건물 창 필름에 사용했습니다.
- 애플리케이션 :
 - 공기 정화: VOC 흡착, 효율 ~90%.
 - 수소 저장: 용량 ~1.5 중량 %.

녹색 합성은 미래의 추세를 나타내며 나노 제어 기술과 결합하여 Cs_xWO₃의 지속 가능한 산업화를 촉진할 것입니다.

Cesium Tungsten Bronze Product Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Cesium Tungsten Bronze Overview

Cesium Tungsten Bronze (Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$) produced by CTIA GROUP is manufactured using advanced solvothermal and chemical vapor deposition processes, ensuring high purity and excellent optoelectronic performance. Cesium tungsten bronze is a nano-functional material widely applied in energy-saving glass, optoelectronics, catalysis, batteries, and biomedical fields due to its outstanding near-infrared (NIR) shielding performance, high visible light transmittance, and electrochemical stability. Its unique tungsten-oxygen-cesium crystal structure makes it the preferred material for smart materials and new energy applications.

2. Cesium Tungsten Bronze Features

- Chemical composition: Cs_xWO_3 ($x = 0.2\text{--}0.33$), purity $\geq 99.9\%$, extremely low impurities.
- Appearance: Deep blue nanopowder or thin film; cubic or hexagonal crystal structure.
- Near-infrared shielding: NIR shielding rate $> 90\%$ (800–2500 nm), suitable for energy-saving glass.
- Visible light transmittance: Transmittance $> 70\%$ (400–700 nm), supporting smart window applications.
- Electrical conductivity: $\sim 10^3$ S/cm, ideal for optoelectronic sensors and battery electrodes.
- Chemical stability: Corrosion rate < 0.002 mm/year, acid and alkali resistant, suitable for catalytic environments.
- Versatility: Supports electrochromic, photothermal conversion, and biocompatible coatings.

3. Cesium Tungsten Bronze Product Specifications

Type	Particle Size (nm)	Purity (wt%)	Bulk Density (g/cm ³)	Cesium Content (wt%)	Impurities (wt%, Max)
Nano-grade	30–50	≥ 99.9	2.5–3.0	5.0–8.0	Fe ≤ 0.002 , Si ≤ 0.001 , O ≤ 0.05

4. Cesium Tungsten Bronze Packaging and Quality Assurance

Packaging: Sealed stainless steel cans or vacuum aluminum foil bags, net weight of 100 g, 500 g, or 1 kg, ensuring moisture-proof and anti-oxidation storage.

Quality assurance: Each batch is accompanied by a quality certificate containing the following test data:

- Purity (ICP-MS, $> 99.9\%$)
- Particle size distribution (laser diffraction)
- Crystal structure (XRD)
- Cesium content (chemical titration)
- Surface morphology (SEM)

5. Cesium Tungsten Bronze Procurement Information

Email: sales@chinatungsten.com


Phone: +86 592 5129595

Website: For more information about cesium tungsten bronze, please visit China Tungsten Online (<http://www.cesium-tungsten-bronze.com/>).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



제 4 장 세슘텨스텐청동의 특성화 기술

세슘 텨스텐 청동(CsxWO_3 , $0 < x \leq 1$)은 다기능 나노소재로, 그 특성(예: 1000 nm 에서 근적외선 흡수율 $\sim 70\%$, 전도도 $\sim 10^3$ S/cm, 열 안정성 $> 500^\circ\text{C}$)은 결정 구조, 형태, 화학적 상태 및 물리적 특성의 정확한 특성 분석에 의존합니다. 이 장에서는 X 선 회절(XRD) 및 결정 분석, 주사전자현미경(SEM) 및 투과전자현미경(TEM), X 선 광전자 분광법(XPS) 및 화학적 상태, 자외선-가시광선-근적외선 분광법, 그리고 전기 및 열 시험 방법의 다섯 가지 주요 특성 분석 기법을 자세히 설명합니다. 각 기법은 원리, 기기, 시료 전처리, 데이터 분석, 정량적 결과, 응용 분야 및 한계를 다루며, CsxWO_3 의 구조-물성 관계 연구 및 품질 관리에 대한 기술적 지원을 제공합니다.

4.1 세슘텨스텐청동의 X 선 회절(XRD) 및 결정 분석

X 선 회절(XRD)은 CsxWO_3 의 결정 구조와 상순도를 분석하는 주요 기법입니다. 격자 매개변수와 도핑 효과는 결정 원자와의 X 선 산란 간섭 패턴을 통해 분석됩니다.

- 원칙 :
 - o $n\lambda$) 에 기초합니다 . 여기서 d 는 면간 간격, θ 는 입사각, λ 는 X 선 파장($\text{Cu K}\alpha$, $\sim 1.5406 \text{ \AA}$)입니다.
 - o CsxWO_3 의 육각형($\text{P6}_3/\text{mcm}$, $x \sim 0.32$) 또는 입방형($\text{Pm}3\text{m}$, $x \sim 1$) 구조는 (002) 피크 $\sim 23.5^\circ$ (육각형)와 같은 특징적인 회절 피크를 생성합니다.
- 기기 및 매개변수 :
 - o 장비 : $\text{Cu K}\alpha$ 소스(40 kV, 40 mA)를 갖춘 X 선 회절계(예: Bruker D8 Advance)
 - o 스캔 범위 : $2\theta = 10\text{--}80^\circ$, 단계 크기 $\sim 0.02^\circ$, 스캔 속도 $\sim 0.5^\circ/\text{분}$.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 샘플 준비 : CsxWO₃ 분말(~10mg)을 배경이 없는 실리콘 웨이퍼에 평평하게 퍼거나, 박막을 기판(예: 유리)에 직접 놓습니다.
- o 환경 : 실온, 공기 또는 불활성 분위기(산화 방지).
- 데이터 분석 :
 - o 결정 구조 : Cs_{0.32}WO₃ 육각형 구조, $a \sim 7.4 \text{ \AA}$, $c \sim 7.6 \text{ \AA}$; (002) 및 (200) 피크는 육각형 상을 확인합니다.
 - o 도핑 효과 : x 가 증가함에 따라(0.1→0.5), (002) 피크는 ~0.1°만큼 이동하고 격자는 Cs⁺(1.88 Å)로 인해 ~0.2%만큼 확장됩니다.
 - o 입자 크기 : Scherrer 공식($D = K\lambda / \beta \cos\theta$), CsxWO₃ 나노입자 ~20 nm, $\beta \sim 0.4^\circ$.
 - o 상 순도 : 불순물 상(예: WO₃) 피크 <5% 강도, 순도 >99.5%.
- 정량적 결과 :
 - o 격자 변형률 : ~0.5% (나노입자), 표면 효과로 인해 발생.
 - o 상 비율 : 육각형 상 ~95% (x=0.32), 입방형 상 ~5% (고온 합성).
 - o 결합 밀도 : $\sim 10^{15} \text{ cm}^{-2}$, 전도도에 ~10% 영향 미침.
- 애플리케이션 :
 - o 구조적 확인: 수열법(~20 nm)과 CVD 필름(~100 nm)의 육각형 일관성 검증.
 - o 품질 관리: Cs 휘발을 감지(x 오차 < 5%)하고 NIR 성능을 ~70% 보장합니다.
- 제한 사항 :
 - o 제한된 분해능: 작은 입자(<10 nm)의 피크가 넓어지고 오차는 ~10%입니다.
 - o 비정질 상태는 검출하기 어렵습니다. TEM 이 필요합니다.
 - o 비용: 장비 비용 ~200,000 달러, 유지관리 비용 ~10,000 달러/년.

XRD 는 합성 최적화의 기초가 되는 CsxWO₃ 의 결정 구조에 대한 고정밀 데이터를 제공합니다.

4.2 세슘텅스텐 청동의 주사전자현미경(SEM) 및 투과전자현미경(TEM)

주사전자현미경(SEM)과 투과전자현미경(TEM)을 이용하여 CsxWO₃ 의 형태, 입자 크기 및 미세구조를 분석했습니다. SEM 은 표면을 분석하였고, TEM 은 내부 원자 수준의 세부 구조를 보여주었습니다.

- 원칙 :
 - o SEM : 전자빔(~5–20 kV)으로 샘플을 스캔하고, ~1 nm 의 분해능을 가진 2 차 전자 또는 후방 산란 전자를 사용하여 이미지를 촬영합니다.
 - o TEM : 고에너지 전자(~200 kV)가 샘플을 통과하고 회절 또는 위상차 이미징이 ~0.1 nm 의 분해능으로 수행됩니다.
 - o CsxWO₃ 나노입자(~10–50 nm) 또는 박막(~100 nm)은 막대 모양, 구형 또는 면 모양의 특징을 보입니다.
- 기기 및 매개변수 :
 - o SEM 장비 : FEI Quanta 650, 전계 방출 총, EDS(에너지 분산 분광기)

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

장착.

- o **TEM 장비** : JEOL JEM-2100F 등, 가속 전압 200 kV, SAED(선택 영역 전자 회절) 기능 탑재.
- o **샘플 준비** :
 - SEM: 전도성 테이프에 분산된 분말 또는 기판에 직접 놓인 박막.
 - TEM: 분말을 에탄올에 초음파로 분산시키고 탄소 필름 구리 격자 위에 떨어뜨립니다. 필름은 FIB(집속 이온 빔)로 절단해야 합니다.
- o **환경** : 고진공(<10⁻⁵ Torr), TEM 에는 액체 질소 냉각이 필요합니다.
- **데이터 분석** :
 - o **주사전자현미경** :
 - **형태** : CsxWO3 수열 입자 ~20 nm, 막대 모양(종횡비 ~2:1); CVD 필름은 균일하고 거칠기는 ~5 nm 입니다.
 - **EDS** : Cs:W:O 원자 비율 ~0.32:1:3, 오차 <2%, 도핑 비율이 확인되었습니다.
 - **입자 크기 분포** : ~10–50 nm, 표준 편차 ~5 nm.
 - o **TEM** :
 - **고해상도(HRTEM)** : (002) 결정면 간격 ~0.38 nm, 육각형 상.
 - **SAED** : 육각격자, (002), (200) 회절고리, 결정배향 일관성 >95%.
 - **결합** : 전위 밀도 ~10¹⁰ cm⁻², 전도도에 영향 ~5%.
- **정량적 결과** :
 - o **표면적** : SEM 추정 ~80 m²/g(~20 nm 입자), BET 와 일치함.
 - o **결정립계** : TEM 은 결정립계의 폭이 ~1nm 이고, 이는 캐리어 이동에 ~10% 영향을 미치는 것을 보여줍니다.
 - o **원소 분포** : EDS 매핑, Cs 는 균일하게 분포, 편차 <3%.
- **애플리케이션** :
 - o **형태 최적화**: SEM 유도 용매열(~10 nm) 입자 제어.
 - o **구조 검증**: TEM 을 통해 CVD 필름의 육각형 상이 확인되었으며, NIR 성능은 ~75%입니다.
 - o **wt % 검출** .
- **제한 사항** :
 - o **SEM**: 주로 표면 정보를 분석하고, 내부 구조를 분석하려면 TEM 이 필요합니다.
 - o **TEM**: 복잡한 샘플 준비(FIB ~ 500 USD/샘플), 전자빔 손상 CsxWO3 ~ 5%.
 - o **비용**: SEM ~ 300,000 USD, TEM ~ 1,000,000 USD.

SEM 과 TEM 을 결합하면 CsxWO3 의 나노스케일 특성화에 대한 포괄적인 관점을 얻을 수 있습니다.

4.3 X 선 광전자 분광법(XPS) 및 세슘텅스텐청동의 화학적 상태

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

X 선 광전자 분광법(XPS)을 사용하여 CsxWO3 의 표면 화학 상태, 원소 구성 및 원자가 상태를 분석하고 W⁵⁺/W⁶⁺가 성능에 미치는 영향을 밝혔습니다.

- 원칙 :
 - o XPS 는 X 선(Al K α , ~1486.6 eV)을 사용하여 샘플 표면(<10 nm)의 전자를 여기시키고 결합 에너지(BE)를 측정합니다.
 - o CsxWO3 의 Cs 3d, W 4f, O 1s 광전자 피크는 화학적 상태와 도핑을 반영합니다.
- 기기 및 매개변수 :
 - o 기기 : Thermo Fisher ESCALAB 250Xi, 단색 Al K α 소스 등 .
 - o 에너지 범위 : 0–1200 eV, 분해능 ~0.5 eV.
 - o 샘플 준비 : 분말 펠릿이나 필름을 전도성 기판 위에 놓고 표면을 Ar⁺ 스퍼터링(~2 kV)으로 세척합니다.
 - o 환경 : 초고진공(<10⁻⁹ Torr), 탄소 오염 방지.
- 데이터 분석 :
 - o 화학적 상태 :
 - Cs 3d : Cs⁺, BE~724.5 eV (3d5/2), 다른 원자가 상태 없음.
 - W 4f : W 6⁺ (~35.5 eV, 4f7/2), W 5⁺ (~34.5 eV), W 5⁺ 비율 ~10–20%, NIR 흡수에 영향을 미칩니다.
 - O 1s : 격자 산소(~530.2 eV), 표면 수산기(~531.5 eV, <5%).
 - o 도핑 비율 : Cs/W 원자 비율 ~0.32, 오차 <3%, EDS 와 일치함.
 - o 표면 오염 : C 1s (~284.8 eV) <5 at%, 스퍼터링으로 제거해야 함.
- 정량적 결과 :
 - o W⁵⁺/W⁶⁺ : ~15% (x=0.32), 향상된 NIR 흡수율 ~20%.
 - o Cs 도핑 : 표면 Cs/W ~0.30, Cs 휘발로 인해 벌크 상태(~0.32)보다 약간 낮음.
 - o 순도 : 불순물(Cl, Fe) <0.005 at%로 안정적인 성능을 보장합니다.
- 애플리케이션 :
 - o 성능 상관관계: W⁵⁺ 비율은 NIR 흡수율(~70%)과 양의 상관관계를 갖습니다.
 - o 합성 최적화: 용매열 Cl⁻ 잔류물의 XPS 검출(<0.005 wt %).
 - o 품질 관리: CVD 필름의 Cs 도핑 균일성을 확인합니다(오차 <2%).
- 제한 사항 :
 - o 표면 민감성: 10nm 미만만 감지하고 벌크 위상을 반사할 수 없습니다.
 - o 높은 비용: 장비 ~50 만 달러, 분석 ~200 달러/샘플.
 - o 데이터가 복잡합니다. 피크 피팅 오차는 약 5%이며 EDS 와 결합해야 합니다.

XPS 는 CsxWO3 의 화학적 상태에 대한 주요 정보를 제공하여 성능 최적화를 안내합니다.

4.4 세슘텅스텐청동의 UV-Vis-NIR 스펙트럼

자외선-가시광선-근적외선 분광법(UV-Vis-NIR)을 사용하여 CsxWO3 의 광학적 특성을

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

분석하였으며, NIR 흡수(~70%)와 가시광선 투과율(~80%)에 초점을 맞추었습니다.

- 원칙 :
 - o UV-Vis-NIR 은 200~2500nm 범위에서 흡수, 투과 또는 반사 스펙트럼을 측정합니다.
 - o CsxWO_3 의 NIR 흡수는 국소 표면 플라스몬 공명(LSPR)과 W^{5+} / W^{6+} 전환에서 비롯되며 밴드 갭은 ~2.5–3.0 eV 입니다.
- 기기 및 매개변수 :
 - o 기기 : PerkinElmer Lambda 950, 중수램프/텅스텐 할로겐램프, 적분구 등.
 - o 파장 범위 : 200–2500 nm, 분해능 ~1 nm.
 - o 샘플 준비 :
 - 분말: BaSO_4 매트릭스에 분산시키고 정제로 만든 후 확산 반사율을 측정합니다.
 - 박막: 유리 기판 위에 놓고 투과율/반사를 측정합니다.
 - o 환경 : 실온, 건조한 공기(RH<50%).
- 데이터 분석 :
 - o NIR 흡수 : 1000nm 에서의 흡수율은 ~70%($x=0.32$, ~20nm)이고, x 가 증가함에 따라 피크 위치가 ~200nm 만큼 적색으로 이동합니다.
 - o 투과율 : 400–700 nm, 박막(~100 nm) ~80%, 분말 확산 반사율 ~50%.
 - o 밴드갭 : Tauc 플롯 방법, 간접 밴드갭 ~2.5 eV($x=0.32$), WO_3 (~3.2 eV)보다 낮음.
 - o LSPR : 흡수 피크 폭 ~500 nm, 입자 크기가 감소함에 따라(50→10 nm) ~15% 향상됨.
- 정량적 결과 :
 - o 흡수계수 : ~ 10^5 cm^{-1} (1000nm), ITO(~ 10^5 cm^{-1})보다 우수함.
 - o 노화 안정성 : 1000 시간 UV 조사, NIR 흡수 감쇠 <5%.
 - o 전기변색 : 전압 2V, 투과율 변화 ~60%.
- 애플리케이션 :
 - o 스마트 윈도우 필름: NIR 차단율 ~70%, 에너지 절감율 ~50%.
 - o 광열 변환: 태양 에너지 흡수율 ~60%.
 - o 품질 테스트: 열수 입자의 NIR 성능을 검증합니다(오차 <3%).
- 제한 사항 :
 - o 산란 간섭: 큰 입자(>50 nm) 확산 반사 오차 ~10%.
 - o 필름 두께 감도: 두께가 변하면 투과율이 약 20% 감소합니다 (50→200nm).
 - o 비용: 장비 비용 ~100,000 달러, 유지관리 비용 ~5,000 달러/년.

UV-Vis-NIR 은 CsxWO_3 의 광학적 특성을 특성화하는 핵심 기술입니다.

4.5 세슘텅스텐청동의 전기 및 열 시험 방법

전기 및 열 테스트 방법을 사용하여 CsxWO_3 의 전기 전도도(~ 10^3 S/cm), 전하 캐리어 동작, 열 전도도(~ $1.5 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) 및 열 안정성(>500°C)을 정량화했습니다.

- 전기 테스트 :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

o 4 탐침법 :

- 원리 : 일정한 전류($\sim 1 \text{ mA}$)를 인가하고 전압을 측정하고 전도도를 계산합니다.
- 기기 : Keithley 2635B 소스 미터, 프로브 간격 $\sim 1 \text{ mm}$.
- 샘플 : 얇은 필름($\sim 100 \text{ nm}$) 또는 압축 분말($\sim 1 \text{ mm}$ 두께).
- 결과 : $\text{Cs}_0.32\text{WO}_3$ 필름 $\sim 1200 \text{ S/cm}$, 분말 $\sim 800 \text{ S/cm}$, 결정립계 저항이 $\sim 30\%$ 감소했습니다.

o 홀 효과 :

- 원리 : 홀 전압은 자기장($\sim 1 \text{ T}$)에서 측정되어 캐리어 농도($\sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$)와 이동도($\sim 10 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$)를 결정합니다.
- 기기 : Lake Shore 8404, 자기장 강도 $0.5\text{--}1.5 \text{ T}$.
- 결과 : n 형 반도체, 캐리어 수명 $\sim 1 \text{ ps}$, $x=0.5$ 일 때 농도 증가 $\sim 20\%$.

o 적용 분야 : 센서(NO_2 , $\sim 10 \text{ ppm}$), 배터리 전극(사이클 ~ 1000 회).

• 열 테스트 :

o 열전도도 :

- 원리 : 레이저 플래시 알고리즘(LFA)은 열 확산도를 측정하고 열전도도를 계산합니다.
- 기기 : Netzsch LFA 467, 레이저 펄스 $\sim 10 \text{ ms}$.
- 샘플 : 압착정(직경 $\sim 12.7 \text{ mm}$, 두께 $\sim 1 \text{ mm}$).
- 결과 : $\sim 1.5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ($\sim 20 \text{ nm}$), 입자 크기가 $\sim 15\%$ 증가(50 nm).

o 열 안정성 :

- 원리 : 시차주사열량측정법(DSC)과 열중량분석법(TGA)은 분해온도와 질량손실을 측정합니다.
- 기기 : TA Instruments Q600, 가열 속도 $\sim 10^\circ\text{C}/\text{분}$.
- 결과 : 분해 온도 $\sim 650^\circ\text{C}$, 500°C 에서의 산화 속도 $< 0.01 \text{ mg}/\text{cm}^2\cdot\text{h}$.

o 적용 분야 : 열 절연 코팅(냉각 $\sim 10^\circ\text{C}$), 고온 전극(감쇠 $< 5\%$).

• 정량적 결과 :

- o 전도도 안정성 : 300°C , 붕괴 $< 10\%$.
- o 열팽창 계수 : $\sim 8 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, ITO ($\sim 10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)보다 우수함.
- o 테스트 오류 : 전기적 $< 3\%$, 열적 $< 5\%$.

• 제한 사항 :

- o 전기: 접촉 저항은 분말 테스트에 영향을 미치며 오차는 약 5% 입니다.
- o 열: 나노입자 계면 효과, 열전도도 오차 $\sim 10\%$.
- o 비용: 전기 측정기 $\sim 50,000 \text{ USD}$, 열 측정기 $\sim 150,000 \text{ USD}$.

사례: CTIA GROUP LTD 는 4 탐침법과 LFA 를 사용하여 전기 전도도가 $\sim 1200 \text{ S/cm}$ 이고 열 전도도가 $\sim 1.5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 인 $\text{Cs}_0.32\text{WO}_3$ 박막을 테스트하여 스마트 윈도우 필름(NIR $\sim 75\%$)의 성능을 최적화합니다.

전기적, 열적 테스트는 Cs_xWO_3 의 기능적 적용을 위한 정량적 기초를 제공합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



제 5 장: 세슘 텅스텐 청동 의 광학 및 열 응용

세슘 텅스텐 청동(Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$)은 우수한 근적외선(NIR) 흡수율(1000nm 에서 약 70%), 높은 가시광선 투과율(400–700nm 에서 약 80%), 낮은 열전도도($\sim 1.5 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$) 및 높은 열 안정성($> 500^\circ\text{C}$)으로 인해 광학 및 열 분야에서 폭넓은 응용 잠재력을 보여주었습니다. 이 장에서는 스마트 윈도우 필름 및 에너지 절약 유리, NIR 차폐 코팅, 광열 변환 및 태양 에너지 활용, 광 센서 및 감지기, 열 관리 재료에 대한 Cs_xWO_3 의 적용에 대해 자세히 논의하고 작동 원리, 재료 설계, 성능 지표, 제조 공정, 실제 사례, 장점 및 한계를 분석하고 에너지 절약, 광전자 및 열 관리에 대한 기술 참고 자료를 제공합니다.

5.1 세슘텅스텐브론즈 스마트 윈도우 필름 및 에너지 절약 유리

스마트 윈도우 필름과 에너지 절약 유리는 Cs_xWO_3 의 NIR 차폐 및 전기변색 특성을 활용하여 빛과 열을 동적으로 조절하고 건물의 에너지 소비를 줄입니다(약 50%).

- 작동 원리 :

- o NIR 차폐 : Cs_xWO_3 나노입자($\sim 20 \text{ nm}$)는 국소 표면 플라스몬 공명(LSPR)을 통해 NIR(800–2500 nm, $\sim 70\%$)을 흡수하는 동시에 가시광선 투과율을 $\sim 80\%$ 로 유지합니다.
- o 전기변색 : 전압($\sim 2\text{V}$)을 인가하고, Cs^+ 와 전자 주입/추출을 하며, W^{5+} / W^{6+} 비율을 변경하면 투과율을 $\sim 60\%$ 까지 조절할 수 있습니다.
- o 에너지 절약 메커니즘 : NIR 열을 차단하고, 에어컨 에너지 소비를 줄이며, 실내 온도를 약 $5\sim 10^\circ\text{C}$ 낮춥니다.

- 머티리얼 디자인 :

- o 나노입자 : $Cs_{0.32}WO_3$ ($\sim 20 \text{ nm}$), NIR 흡수 피크 $\sim 1000 \text{ nm}$, PVB(폴리비닐

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

부티랄) 매트릭스에 분산됨.

- o 필름 구조 : 3 층 설계(CsxWO_3 /PVB/보호층), 두께 $\sim 100\text{--}200\ \mu\text{m}$, 자외선 차단 노화(>1000 시간).
- o 도핑 최적화 : $x = 0.32$, NIR 차폐($\sim 70\%$)와 투과율($\sim 80\%$)의 균형을 맞춥니다.

• 준비 과정 :

- o 방법 : CsxWO_3 ($\sim 20\ \text{nm}$)는 용매열법으로 합성한 후 스퍼터링이나 스프레이코팅으로 필름을 형성했습니다.
- o 매개변수 : PVB/ CsxWO_3 질량 비율 $\sim 10:1$, 경화 온도 $\sim 120^\circ\text{C}$, 시간 ~ 2 시간.
- o 장비 : 스퍼터 코터($\sim 2000\ \text{rpm}$), 오븐(내열온도 $>200^\circ\text{C}$).

• 성과 지표 :

- o NIR 차폐율 : $\sim 70\%$ (1000nm), ITO($\sim 40\%$)보다 우수함.
- o 가시광선 투과율 : $\sim 80\%$ ($400\text{--}700\ \text{nm}$), 건축 기준(GB/T 2680)을 준수합니다.
- o 전기변색 : 응답 시간 <5 초, 사이클 수명 $>10,000$ 회.
- o 에너지 효율성 : 건물 에너지 소비량이 약 50% 감소하고, 연간 약 100kWh/m^2 가 절감됩니다.

• 실제 사례 :

- o 2024 년 상하이의 친환경 건물은 약 1000m^2 면적의 CsxWO_3 스마트 윈도우 필름($x=0.32$, $\sim 20\text{nm}$)을 사용하여 여름철 실내 온도를 약 8°C 낮추고, 약 40% 를 절약했으며, 시장 가치는 약 1,000 만 달러에 달했습니다.
- o 일본의 한 사무실 건물에서는 CsxWO_3 에너지 절약 유리를 사용하는데, 이 유리는 NIR 을 약 75% 차단하고 연간 전기 요금을 약 30% 절감합니다.

• 장점과 한계 :

- o 장점 : 고효율 NIR 차폐, 낮은 비용(약 $50\ \text{USD/m}^2$ 대비 ITO 약 $100\ \text{USD/m}^2$), 유연한 전기변색.
- o 제한 사항 : 필름은 제한된 굽힘 방지 기능(모스 경도 ~ 3)을 갖고 있으며, 장기간(5 년 이상) 노화되면 투과율이 $\sim 10\%$ 감소합니다.
- o 개선 사항 : SiO_2 보호층을 추가하여 경도가 약 5 증가하였고, 내구성이 약 2 년 연장되었습니다.

- 적용 전망 : 스마트 윈도우 필름 시장은 2030 년에 10 억 달러에 이를 것으로 예상되며, CsxWO_3 는 친환경 건물의 대중화를 촉진할 것입니다.

5.2 세슘텅스텐 청동의 근적외선 차폐 코팅

CsxWO_3 의 NIR 차폐 코팅은 자동차 유리, 항공우주 및 전자 장비에 사용되어 열 복사를 차단하고 편안함과 에너지 효율성을 향상시킵니다.

• 작동 원리 :

- o CsxWO_3 나노입자($\sim 10\text{--}20\ \text{nm}$)는 LSPR 및 $\text{W}^{5+} / \text{W}^{6+}$ 전환을 통해

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

NIR(~70%)을 흡수하여 표면 온도를 약 10°C 낮춥니다.

- o 코팅은 ~75%의 가시광선 투과율을 유지하여 자동차 안전 기준(SAE J1796)을 충족합니다.
- **머티리얼 디자인 :**
 - o 구성 요소 : Cs_{0.32}WO₃ (~15 nm), UV 저항성을 강화하기 위한 첨가제(예: TiO₂)와 함께 아크릴 또는 폴리우레탄 매트릭스에 분산되어 있습니다.
 - o 코팅 두께 : ~10–50 μm, 입자 농도 ~5 wt %.
 - o 표면 개질 : 실란 커플링제(KH-550)를 사용하여 입자 분산 및 코팅 균일성을 개선합니다. 오차 <5%.
- **준비 과정 :**
 - o 방법 : 용매열법 또는 Cs_xWO₃ 의 녹색 합성, 분무 또는 롤링 코팅을 통해 필름을 형성합니다.
 - o 매개변수 : 분무 압력 ~0.2 MPa, 경화 온도 ~80°C, 시간 ~1 시간.
 - o 장비 : 고압 분무기(약 5000 달러), 적외선 경화 오븐.
- **성과 지표 :**
 - o NIR 차폐율 : ~70%(1000nm), 차량 내부 온도를 ~7°C 낮춥니다.
 - o 빛 투과율 : ~75% (400–700 nm), 기존 염료 코팅(~50%)보다 우수함.
 - o 내후성 : 5000 시간 크세논 램프 노화, NIR 성능 감쇠 <5%.
 - o 접착력 : ASTM D3359, 5B 등급(박리 없음).
- **실제 사례 :**
 - o 2023 년에 어떤 전기 자동차 브랜드는 앞 유리창에 Cs_xWO₃ 코팅(~20nm)을 사용하여 NIR 차폐율이 약 72%, 주행거리가 약 5%(~20km) 증가했습니다.
 - o 항공우주: Cs_xWO₃ 코팅은 항공기 창문에 사용되며, 무게는 ~0.1 kg/m², 열 부하 감소율은 ~30%입니다.
- **장점과 한계 :**
 - o 장점 : 가벼움(~0.1 kg/m² 대비 Ag 코팅 ~0.5 kg/m²), 저렴함(~20 USD/m²).
 - o 제한 사항 : 코팅 두께가 고르지 않으면(>50μm) 투과율이 약 15% 감소하고 폐기물이 약 10% 감소합니다.
 - o 개선 사항 : 정전기 분무로 폐기물이 약 50% 감소하고 균일성이 약 10% 증가했습니다.
- **응용 전망 :** 자동차용 NIR 코팅 시장은 2025 년에 5 억 달러에 이를 것으로 예상되며, Cs_xWO₃ 가 기존 소재를 대체할 것입니다.

5.3 세슘텅스텐청동의 광열변환 및 태양에너지 활용

Cs_xWO₃ 의 광열 변환은 NIR 흡수(~70%)를 활용하여 태양 에너지를 태양열 집열기 및 열전 발전에 사용되는 열 에너지로 변환합니다.

- **작동 원리 :**
 - o Cs_xWO₃ 는 NIR(800~2500nm, 태양 에너지의 약 60%)을 흡수하여 열에너지를 생성하고 표면 온도를 약 100~200°C 까지 높입니다.
 - o 낮은 방사율(~0.2, 8–14 μm)은 열 복사 손실을 줄이고 열 변환 효율은

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

~60%입니다.

- 머티리얼 디자인 :
 - o 구조 : CsxWO_3 (~20 nm)는 세라믹 매트릭스(예: Al_2O_3)에 도핑되거나 금속 수집판(Cu)에 코팅됩니다.
 - o 복합재료 : CsxWO_3 /그래핀(1:0.1), 열전도도가 ~20% 증가(~2 W/(m·K)).
 - o 두께 : ~10–100 μm , 최적화된 흡수/방열 균형.
- 준비 과정 :
 - o 방법 : CsxWO_3 는 졸-겔법으로 합성되었으며 분무 또는 스크린 인쇄되었습니다.
 - o 매개변수 : 경화 온도 ~200°C, 시간 ~2 시간, 코팅 균일도 <3% 오차.
 - o 장비 : 스크린 인쇄기(약 10,000 USD), 고온로.
- 성과 지표 :
 - o 광열 효율 : ~60%(AM1.5, 1000 W/m²), 카본블랙(~50%)보다 우수함.
 - o 작동 온도 : ~150–250°C, 안정성 >1000 시간.
 - o 열전 변환 : CsxWO_3 /열전 모듈, 출력 전력 ~100 W/m².
- 실제 사례 :
 - o 2024년에는 태양열 온수기가 CsxWO_3 코팅(~50 μm)을 사용하여 열 수집 효율이 ~62%, 온수 출력이 ~30%(~100 L/m²·day) 증가했습니다.
 - o 열전 발전: CsxWO_3 수집기가 Bi_2Te_3 모듈을 구동, 효율 ~5%, 비용 ~200 USD/m².
- 장점과 한계 :
 - o 장점 : 높은 효율성 NIR 흡수, 고온 내구성(>500°C), 낮은 비용(~30 USD/m²).
 - o 제한 사항 : 열전도도가 낮음(~1.5 W/(m·K)), 열전달 효율이 ~10% 감소, 야간에 열이 발생하지 않음.
 - o 개선 사항 : CNT를 추가하면 열전도도가 약 50% 증가하고, 효율성이 약 15% 증가합니다.
- 응용 전망 : 태양열 활용 시장은 2030년에 50억 달러에 이를 것으로 예상되며, CsxWO_3 는 저탄소 에너지를 촉진할 것입니다.

5.4 세슘텅스텐청동 광센서 및 검출기

CsxWO_3 의 광학 센서와 검출기는 NIR 반응(~70%)과 전기변색 특성을 활용해 가스 감지 및 광검출 분야에 응용합니다.

- 작동 원리 :
 - o NIR 센서 : CsxWO_3 (~20 nm)는 NIR을 흡수하여 광생성 캐리어를 생성하고 ~10%(~10 ppm NO₂)의 전도도 변화를 일으킵니다.
 - o 전기변색 검출기 : 전압(~1V)에 의해 투과율이 약 50% 변화하여 빛의 강도나 가스 농도를 감지합니다.
 - o 메커니즘 : W^{5+} / W^{6+} 가치 상태 변화 및 LSPR이 광전 반응을 향상시킵니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **머티리얼 디자인 :**
 - o 구조 : ITO 기판에 증착된 CsxWO₃ 박막(~50 nm), 전극 간격 ~10 μm.
 - o 도핑 : x=0.32, 최적화된 광전 응답(감도 ~10⁴ A/W).
 - o 복합재료 : CsxWO₃/SnO₂ (1:1), 감도가 약 30% 증가했습니다.
- **준비 과정 :**
 - o 방법 : CVD 또는 졸겔법으로 증착된 박막, 미세 제작 전극.
 - o 매개변수 : 증착 온도 ~400°C, 어닐링 ~300°C, 시간 ~1 시간.
 - o 장비 : CVD 반응기, 포토리소그래피 기계(약 10 만 달러).
- **성과 지표 :**
 - o 감도 : NO₂ (~10 ppm), 응답 시간 <5 초, 회복 시간 <10 초.
 - o 광전 응답 : 1000 nm, ~10⁴ A/W, Si(~10³ A/W)보다 우수함.
 - o 안정성 : 5000 사이클, 성능 저하 <3%.
- **실제 사례 :**
 - o 2023 년에 환경 모니터링 스테이션에서는 CsxWO₃ 센서(~50nm)를 사용하여 95% 이상의 정확도로 CO(~50ppm)를 감지했습니다.
 - o 적외선 감지: CsxWO₃ 필름은 야간 투시 장비에 사용되며, 반응 파장은 ~800~1500nm 입니다.
- **장점과 한계 :**
 - o 장점 : 높은 NIR 감도, 낮은 전력 소모(~1 mW), 낮은 비용(~10 USD/개).
 - o 제한 사항 : 습도 간섭(RH>80%)으로 인해 감도가 약 20% 감소하고 선택성이 제한됩니다.
 - o 개선 사항 : 표면 개질(PDDA)로 선택성이 약 50% 증가, 내습성이 약 30% 증가했습니다.
- **응용 전망 :** 광 센서 시장은 2025 년에 20 억 달러에 이를 것으로 예상되며, CsxWO₃ 는 사물 인터넷으로 확대될 것입니다.

세습팅스텐청동의 열관리 소재

m·K))와 높은 열 안정성(>500°C) 으로 인해 열 절연 및 고온 장치에 사용됩니다 .

- **작동 원리 :**
 - o 열 절연 : CsxWO₃ 나노입자(~20 nm)는 포논 산란을 통해 열전도도를 감소시키고, 열 흐름을 차단하며 온도를 약 10°C 낮춥니다.
 - o 고온 안정성 : 산화 속도가 500°C 에서 <0.01 mg/cm²·h 로 고온 환경에 적합합니다.
- **머티리얼 디자인 :**
 - o 구조 : 실리카겔이나 세라믹 매트릭스에 도핑된 CsxWO₃ (~20 nm), 농도 ~10 wt %.
 - o 복합재료 : CsxWO₃/SiO₂ (1:2), 열전도도는 ~20% 감소했습니다 (~1.2 W/(m·K)).
 - o 두께 : ~100–500 μm, 최적화된 단열/중량 비율.
- **준비 과정 :**
 - o 방법 : CsxWO₃ 의 녹색 합성, 혼합 방법 또는 분무 필름 형성.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 매개변수 : 혼합 온도 $\sim 60^{\circ}\text{C}$, 경화 $\sim 120^{\circ}\text{C}$, 시간 ~ 2 시간.
- o 장비 : 고속 믹서(~ 5000 rpm), 분무기.
- 성과 지표 :
 - o 열전도도 : $\sim 1.5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 유리섬유($\sim 2 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)보다 우수합니다.
 - o 단열효과 : 열원이 100°C 일 경우, 표면온도는 $\sim 10^{\circ}\text{C}$ 떨어집니다.
 - o 안정성 : 500°C , 1000 시간, 성능 저하 $< 5\%$.
- 실제 사례 :
 - o 2024 년에 CTIA GROUP LTD 는 전기 자동차 배터리용 CsxWO_3 열 절연 코팅($\sim 200\mu\text{m}$)을 개발하여 열 흐름을 약 30% 줄이고 안전성을 약 20% 향상시켰습니다.
 - o 산업용로: CsxWO_3 세라믹 코팅, 열손실 약 25% 감소, 에너지 절감 약 15%.
- 장점과 한계 :
 - o 장점 : 열전도도가 낮고, 안정성이 높으며, 비용이 저렴합니다(약 $15 \text{ USD}/\text{m}^2$).
 - o 제한 사항 : 기계적 강도가 낮음(압축 강도 $\sim 10 \text{ MPa}$), 두꺼운 코팅($> 500 \mu\text{m}$)은 균열이 발생하기 쉽습니다.
 - o 개선 사항 : Al_2O_3 섬유를 추가하면 강도가 약 50% 증가하고 내구성이 약 30% 증가합니다.
- 응용 전망 : 열 관리 시장은 2030 년에 30 억 달러에 이를 것으로 예상되며, CsxWO_3 는 새로운 에너지 안전을 촉진할 것입니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Cesium Tungsten Bronze Product Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Cesium Tungsten Bronze Overview

Cesium Tungsten Bronze (Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$) produced by CTIA GROUP is manufactured using advanced solvothermal and chemical vapor deposition processes, ensuring high purity and excellent optoelectronic performance. Cesium tungsten bronze is a nano-functional material widely applied in energy-saving glass, optoelectronics, catalysis, batteries, and biomedical fields due to its outstanding near-infrared (NIR) shielding performance, high visible light transmittance, and electrochemical stability. Its unique tungsten-oxygen-cesium crystal structure makes it the preferred material for smart materials and new energy applications.

2. Cesium Tungsten Bronze Features

- Chemical composition: Cs_xWO_3 ($x = 0.2\text{--}0.33$), purity $\geq 99.9\%$, extremely low impurities.
- Appearance: Deep blue nanopowder or thin film; cubic or hexagonal crystal structure.
- Near-infrared shielding: NIR shielding rate $> 90\%$ (800–2500 nm), suitable for energy-saving glass.
- Visible light transmittance: Transmittance $> 70\%$ (400–700 nm), supporting smart window applications.
- Electrical conductivity: $\sim 10^3$ S/cm, ideal for optoelectronic sensors and battery electrodes.
- Chemical stability: Corrosion rate < 0.002 mm/year, acid and alkali resistant, suitable for catalytic environments.
- Versatility: Supports electrochromic, photothermal conversion, and biocompatible coatings.

3. Cesium Tungsten Bronze Product Specifications

Type	Particle Size (nm)	Purity (wt%)	Bulk Density (g/cm ³)	Cesium Content (wt%)	Impurities (wt%, Max)
Nano-grade	30–50	≥ 99.9	2.5–3.0	5.0–8.0	Fe ≤ 0.002 , Si ≤ 0.001 , O ≤ 0.05

4. Cesium Tungsten Bronze Packaging and Quality Assurance

Packaging: Sealed stainless steel cans or vacuum aluminum foil bags, net weight of 100 g, 500 g, or 1 kg, ensuring moisture-proof and anti-oxidation storage.

Quality assurance: Each batch is accompanied by a quality certificate containing the following test data:

- Purity (ICP-MS, $> 99.9\%$)
- Particle size distribution (laser diffraction)
- Crystal structure (XRD)
- Cesium content (chemical titration)
- Surface morphology (SEM)

5. Cesium Tungsten Bronze Procurement Information

Email: sales@chinatungsten.com

Phone: +86 592 5129595

Website: For more information about cesium tungsten bronze, please visit China Tungsten Online (<http://www.cesium-tungsten-bronze.com/>).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



제 6 장: 세슘 텅스텐 청동의 에너지 및 환경 응용

세슘 텅스텐 청동(Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$)은 높은 전도도($\sim 10^3 \text{ S/cm}$), 뛰어난 근적외선(NIR) 흡수율(1000nm 에서 $\sim 70\%$), 반도체 특성(밴드갭 $\sim 2.5 \text{ eV}$), 그리고 화학적 안정성($>500^\circ\text{C}$)을 가지고 있어 에너지 저장, 변환 및 환경 보호 분야에서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 이 장에서는 리튬 이온 배터리 및 슈퍼커패시터, 광촉매 및 수 분해, 공기 정화 및 오염 물질 흡착, 연료 전지 전극 소재, 수소 저장 및 에너지 저장 분야에서 Cs_xWO_3 의 응용 분야를 자세히 살펴보고, 작동 원리, 재료 설계, 성능 지표, 제조 공정, 실제 사례, 장점 및 한계를 분석하여 새로운 에너지 및 환경 보호 기술에 대한 기술적 참고 자료를 제공합니다.

6.1 세슘 텅스텐 청동 리튬 이온 배터리 및 슈퍼커패시터

높은 전도성과 나노구조($\sim 20\text{nm}$)를 활용하여 리튬 이온 배터리(LIB)와 슈퍼커패시터에 사용됩니다.

- 작동 원리 :

- o 리튬 이온 전지 : 음극 재료로 Cs_xWO_3 를 사용하고, WO_6 팔면체 간극에 Li^+ 를 삽입/탈리하여 이론 용량을 약 200 mAh/g 로 유지. $\text{W}^{5+} / \text{W}^{6+}$ 원자가 상태 변화를 통해 전하 저장을 지원합니다.
- o 슈퍼커패시터 : Cs_xWO_3 는 의사커패시턴스 (표면 산화환원)와 이중층 커패시턴스(높은 비표면적 $\sim 80 \text{ m}^2/\text{g}$)를 통해 전하를 저장하며, 전력 밀도는 $\sim 10 \text{ kW/kg}$ 입니다.
- o 메커니즘 : Cs^+ 도핑($x \sim 0.32$)은 전도도를 높이고($\sim 10^3 \text{ S/cm}$) 내부 저항을 약 20% 감소시킵니다.

- 머티리얼 디자인 :

- o 나노입자 : $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ ($\sim 20 \text{ nm}$), Li^+ 확산 계수를 $\sim 10^{-10} \text{ cm}^2 / \text{s}$ 로

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

증가시킵니다.

- 복합재료 : CsxWO₃/그래핀(1:0.2), 전도도가 약 50%(~1500 S/cm) 증가, 용량이 약 30% 증가.
- 구조 : 다공성 전극(다공성 ~40%), 향상된 전해질 침투성, 사이클 안정성이 ~20% 증가했습니다.
- 준비 과정 :
 - 방법 : CsxWO₃ 는 용매열법으로 합성하였고, 복합전극은 혼합법으로 제조하여 Cu 호일에 코팅하였다.
 - 매개변수 : 슬러리(CsxWO₃:PVDF:전도성 카본블랙 = 8:1:1), 코팅 두께 ~50 μm, 120°C 에서 건조, 2 시간.
 - 장비 : 행성형 볼밀(~500rpm), 코터(~10m/min).
- 성과 지표 :
 - LIB : 용량 ~180 mAh /g (0.1C), 1000 회 충전, 용량 유지율 ~85%.
 - 슈퍼커패시터 : 비정전용량 ~200 F/g(1 A/g), 전력 밀도 ~10 kW/kg, 에너지 밀도 ~50 Wh /kg.
 - 충전 및 방전 효율 : ~98%, WO₃(~90%)보다 우수함.
 - 작동 온도 : -20~60°C, 성능 저하 <5%.
- 실제 사례 :
 - 2024 년에는 특정 전기 자동차 배터리에 CsxWO₃/그래핀 음극이 사용되었는데, 에너지 밀도는 ~200Wh / kg 이고 주행 거리는 약 10%(~50km) 증가했습니다.
 - 슈퍼커패시터: CsxWO₃ 전극은 충전 시간이 1 분 미만이고 사이클 수명이 10,000 회 이상인 에너지 저장 시스템에 사용됩니다.
- 장점과 한계 :
 - 장점 : 높은 전도성, 긴 수명 주기, 낮은 비용(~500 USD/kg 대비 LiCoO₂~1000 USD/kg).
 - 제한 사항 : 첫 번째 비가역적 용량 손실은 ~20%이고, 부피 팽창은 ~10%로 전극 균열이 발생합니다.
 - 개선 사항 : SiO₂ 코팅으로 팽창이 약 50% 감소하고, 용량 유지율이 약 10% 증가했습니다.
- 응용 전망 : LIB 및 슈퍼커패시터 시장은 2030 년에 500 억 달러에 이를 것으로 예상되며, CsxWO₃ 는 고성능 에너지 저장을 촉진할 것입니다.

6.2 세습팅스텐청동의 광촉매작용 및 물분해

반응(~70%)을 활용하여 물 분해와 오염 물질 분해를 통해 수소 생산을 촉진하는 광촉매로 사용됩니다 .

- 작동 원리 :
 - 광촉매 : CsxWO₃ 는 NIR 과 가시광선(200~1000nm)을 흡수하고, 전자-정공 쌍을 여기시키고, 전도대(CB) ~0.5V(NHE 대비)에서 H₂ 생성을 촉진하고, 원자가대(VB) ~3.0V 에서 H₂O 또는 오염 물질을 산화시킵니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 물 분해 : $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$, Cs_xWO_3 수소 생산 효율 $\sim 200 \mu\text{mol} / (\text{g} \cdot \text{h})$.
- o 오염물질 분해 : Cs_xWO_3 는 염료(예: 로다민 B)를 약 85%의 효율로 분해합니다.
- 머티리얼 디자인 :
 - o 나노입자 : $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ ($\sim 10 \text{ nm}$), 표면적 $\sim 100 \text{ m}^2/\text{g}$, 향상된 빛 흡수.
 - o 복합소재 : $\text{Cs}_x\text{WO}_3/\text{TiO}_2$ (1:1), 전자-정공 분리 효율이 약 30% 증가, 수소 생산율이 약 50% 증가.
 - o 도핑 : $x=0.32$, W^{5+} 비율 $\sim 15\%$, NIR 응답 향상 $\sim 20\%$.
- 준비 과정 :
 - o 방법 : Cs_xWO_3 의 친환경 합성 및 졸-겔법에 의한 복합 광촉매 제조.
 - o 매개변수 : pH ~ 8 , 소성 온도 $\sim 400^\circ\text{C}$, 시간 ~ 4 시간.
 - o 장비 : 마이크로파 반응기($\sim 1000\text{W}$), 원심분리기($\sim 5000\text{rpm}$).
- 성과 지표 :
 - o 수소 생산 효율 : $\sim 200 \mu\text{mol} / (\text{g} \cdot \text{h})$ ($\text{AM}1.5$, 1000 W/m^2), WO_3 ($\sim 100 \mu\text{mol} / (\text{g} \cdot \text{h})$)보다 우수합니다.
 - o 분해 효율 : 로다민 B(10mg/L), 4 시간 내 분해율 $\sim 85\%$, 무기화율 $\sim 70\%$.
 - o 광 안정성 : 100 시간의 광 노출, 활동 감소 $< 5\%$.
 - o 양자 효율 : $\sim 5\%$ (600nm), NIR 영역에서 $\sim 2\%$.
- 실제 사례 :
 - o 2023 년에 한 수처리 시설에서는 $\text{Cs}_x\text{WO}_3/\text{TiO}_2$ 광촉매를 사용하여 산업 폐수($\text{COD} \sim 100 \text{ mg/L}$)를 약 80%의 효율로 분해했습니다.
 - o 태양열 수소 생산: 실험실 반응기에서는 Cs_xWO_3 촉매를 사용하며, 수소 생산 비용은 H_2 당 약 5 달러입니다.
- 장점과 한계 :
 - o 장점 : NIR 반응, 낮은 비용($\sim 450 \text{ USD/kg}$), 높은 안정성.
 - o 제한 사항 : 낮은 NIR 양자 효율($< 5\%$), 전자-정공 재결합 속도 $\sim 30\%$.
 - o 개선 사항 : 귀금속(Pt) 공촉매로 수소 생산율이 약 100% 증가하고, 재결합율이 약 50% 감소했습니다.
- 응용 전망 : 광촉매 시장은 2025 년에 10 억 달러에 도달할 것으로 예상되며, Cs_xWO_3 는 녹색 수소 에너지를 촉진할 것입니다.

6.3 세습팅스텐청동의 공기정화 및 오염물질 흡착

Cs_xWO_3 는 광촉매 산화 및 물리적 흡착을 통해 공기 중의 휘발성 유기 화합물(VOC)과 미세먼지($\text{PM}_{2.5}$)를 약 90%의 효율로 제거합니다.

- 작동 원리 :
 - o 광촉매 산화: Cs_xWO_3 ($\sim 20 \text{ nm}$)는 UV-Vis-NIR 여기 하에서 활성 산소 종($\cdot\text{OH}$, O_2^-)을 생성하여 VOC(예: 톨루엔)를 $\sim 90\%$ 의 효율로 CO_2 와 H_2O 로 산화합니다.
 - o 흡착 : 높은 표면적($\sim 80 \text{ m}^2/\text{g}$)으로 $\text{PM}_{2.5}$ ($\sim 0.1-2.5 \mu\text{m}$)를 포집하며 흡착 용량은 $\sim 50 \text{ mg/g}$ 입니다.
 - o 메커니즘 : $\text{W}^{5+} / \text{W}^{6+}$ 는 광촉매 활동을 향상시키고 Cs^+ 부위는 오염 물질

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

흡착을 촉진합니다.

- **머티리얼 디자인 :**
 - o 구조 : 다공성 매트릭스(활성탄 등)에 지지된 $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 나노입자(~20 nm).
 - o 복합재료 : $\text{Cs}_x\text{WO}_3/\text{ZnO}$ (1:1), 광촉매 효율이 약 20% 증가하고, 흡착 용량이 약 30% 증가했습니다.
 - o 표면 개질 : 아미노 기능화, VOC 친화도가 약 50% 증가했습니다.
- **준비 과정 :**
 - o 방법 : Cs_xWO_3 는 수열법으로 합성되었으며 함침법으로 매트릭스에 담지되었습니다.
 - o 매개변수 : 침지 시간 ~12 시간, 100°C 에서 건조 2 시간.
 - o 장비 : 진공 건조 오븐(~5000 USD), 초음파 세척기(~500 W).
- **성과 지표 :**
 - o VOC 제거율 : 톨루엔(~100ppm), 4 시간 내 ~90% 제거, TiO_2 (~70%)보다 우수.
 - o PM_{2.5} 흡착 : ~50 mg/g, 5 회 사이클, 용량 유지율 ~80%.
 - o 광촉매 안정성 : 500 시간 조도, 활성 감소 <3%.
 - o 작동 습도 : RH 20–80%, 효율 변동 <10%.
- **실제 사례 :**
 - o 2024년에는 병원 공기 청정기가 $\text{Cs}_x\text{WO}_3/\text{ZnO}$ 필터를 사용하여 VOC를 약 92% 제거하고 PM_{2.5}를 약 95% 포집했습니다.
 - o 산업폐가스: Cs_xWO_3 코팅은 포름알데히드(~50ppm)를 처리하며 효율은 ~85%입니다.
- **장점과 한계 :**
 - o 장점 : NIR 구동, 높은 효율성, 낮은 비용(약 20 USD/m²).
 - o 제한 사항 : 고농도의 VOC(>500 ppm)에 의한 중독, 흡착 포화 후 재생이 필요함.
 - o 개선 사항 : 열 재생(~200°C), 흡착 용량이 ~90% 회복되었습니다.
- **응용 전망 :** 공기 청정 시장은 2030년에 100억 달러에 이를 것으로 예상되며, Cs_xWO_3 는 실내 환경 보호를 촉진할 것입니다.

6.4 세습 텅스텐 청동 연료 전지 전극 재료

Cs_xWO_3 는 연료 전지(PEMFC) 전극 촉매 담체 또는 보조 물질로 사용되어 산소 환원 반응(ORR) 효율과 내구성을 향상시킵니다.

- **작동 원리 :**
 - o **ORR 촉매 :** Cs_xWO_3 (~20 nm)는 $\text{W}^{5+}/\text{W}^{6+}$ 를 통해 활성 부위를 제공하여 ORR 과전압을 ~0.1 V 만큼 감소시킵니다.
 - o 지지 기능 : 높은 전도도(~10³ S/cm)와 안정성(>500°C)이 Pt/C 촉매를 지지하여 Pt 투여량을 ~20%까지 감소시킵니다.
 - o 메커니즘 : Cs^+ 도핑은 전자 전달을 향상시키고 ORR 전류 밀도는 ~5 mA/cm²입니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **머티리얼 디자인 :**
 - o 구조 : $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 나노입자($\sim 20 \text{ nm}$)가 $\text{Pt}(\sim 2 \text{ nm})$ 와 합성됨, Pt 함유량 $\sim 0.2 \text{ mg/cm}^2$.
 - o 복합재료 : CsxWO_3/C (1:2), 비표면적 $\sim 100 \text{ m}^2/\text{g}$, 전도도 $\sim 30\%$ 증가.
 - o 막 전극 조립체(MEA) : 나피온 막 에 $\text{CsxWO}_3/\text{Pt}/\text{C}$ 코팅 , 두께 $\sim 10 \mu\text{m}$.
- **준비 과정 :**
 - o 방법 : CsxWO_3 는 용매열법으로 합성하였고 Pt 는 화학적 환원법으로 담지하였다.
 - o 매개변수 : PtCl_4 환원 온도 $\sim 80^\circ\text{C}$, $\text{pH} \sim 9$, 시간 ~ 4 시간.
 - o 장비 : 항온수조, 초음파 분산기($\sim 300\text{W}$).
- **성과 지표 :**
 - o **ORR 활동** : 반과전위 $\sim 0.85\text{V}(\text{RHE 대비})$, $\text{WO}_3(\sim 0.75\text{V})$ 보다 우수함.
 - o 전력 밀도 : $\sim 1 \text{ W/cm}^2(60^\circ\text{C}, \text{H}_2/\text{O}_2)$, $\text{Pt}/\text{C} \sim 1.2 \text{ W/cm}^2$.
 - o 내구성 : 5000 회, 활동 감소 $< 10\%$.
 - o 비용 : $\sim 500 \text{ USD/kg}(\text{CsxWO}_3)$, Pt 사용량 $\sim 20\%$ 감소.
- **실제 사례 :**
 - o 2023 년에 수소 에너지 회사가 $\text{CsxWO}_3/\text{Pt}/\text{C}$ 전극을 도입했는데, 연료 전지 효율은 약 50%, 수명은 5000 시간 이상이었습니다.
 - o 휴대용 전원: CsxWO_3 기관은 소형 PEMFC 에 사용되며, 무게는 $\sim 1\text{kg}$, 출력은 $\sim 100\text{W}$ 입니다.
- **장점과 한계 :**
 - o 장점 : Pt 투여량 감소, 내식성, 저렴한 비용.
 - o 제한 사항 : ORR 활동은 순수 $\text{Pt}(\sim 10 \text{ mA/cm}^2)$ 보다 낮고, Cs^+ 용해도는 고온($> 80^\circ\text{C}$)에서 $\sim 5\%$ 입니다.
 - o 개선 사항 : N-도핑, ORR 활성이 약 30% 증가, 안정성이 약 20% 증가했습니다.
- **응용 전망 :** 연료 전지 시장은 2025 년에 50 억 달러에 이를 것으로 예상되며, CsxWO_3 는 비용을 절감할 것입니다.

6.5 세습 텅스텐 청동의 수소 저장 및 에너지 저장

수소 저장 물질인 CsxWO_3 는 육각형 터널 구조($x \sim 0.32$)를 활용하여 ~ 1.5 중량 %의 용량으로 수소를 저장하여 재생 에너지 저장을 지원합니다.

- **작동 원리 :**
 - o 수소 저장 : H_2 분자는 CsxWO_3 육각형 터널($\sim 7.4 \text{ \AA}$)에 물리적/화학적으로 흡착되고, $\text{W}^{5+} / \text{W}^{6+}$ 는 H_2 해리를 촉진합니다.
 - o 방출 : $100\text{--}200^\circ\text{C}$, H_2 탈착률 $\sim 90\%$, 사이클 안정성 > 100 회.
 - o 메커니즘 : Cs^+ 부위는 H_2 흡착 에너지($\sim 0.5 \text{ eV}$), 용량을 ~ 1.5 중량 % 향상시킵니다.
- **머티리얼 디자인 :**
 - o 구조 : $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 나노입자($\sim 20 \text{ nm}$), 표면적 $\sim 80 \text{ m}^2/\text{g}$.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 복합재료 : $\text{CsxWO}_3/\text{MgH}_2$ (1:1), 수소 저장 용량이 약 30% (~2 중량 %) 증가했습니다.
- o 표면 개질 : Pd 개질(~1 중량 %), H_2 해리 효율이 ~50% 증가했습니다.
- 준비 과정 :
 - o 방법 : 고압 반응기에서의 CsxWO_3 의 친환경 합성 및 수소 저장.
 - o 매개변수 : H_2 압력 ~5 MPa, 온도 ~150°C, 시간 ~12 시간.
 - o 장비 : 고압 반응기(내압성 > 10 MPa), 가스 분석기.
- 성과 지표 :
 - o 수소 저장 용량 : ~1.5 wt % (100°C, 1 MPa), WO_3 (~0.5 wt %) 보다 우수함 .
 - o 탈착 온도 : ~150°C, 에너지 필요량 ~50 kJ/mol H_2 .
 - o 사이클 안정성 : 100 회, 용량 유지율 ~90%.
 - o 안전성 : H_2 누출 없음, 폭발 위험 <1%.
- 실제 사례 :
 - o 2024 년에 CTIA GROUP LTD 는 수소 발전소에서 사용할 CsxWO_3/Pd 수소 저장 소재(~20nm)를 개발했습니다. 이 소재의 수소 저장 효율은 ~1.5 중량 %이고 비용은 ~600USD/kg 입니다.
 - o 휴대용 수소 저장: 드론에는 CsxWO_3 복합 소재가 사용되며, 수소 저장 용량은 ~0.1kg, 비행 시간은 ~2 시간입니다.
- 장점과 한계 :
 - o 장점 : 저온 수소 저장, 높은 안전성, 낮은 비용(~600 USD/kg 대비 LaNi_5 ~1000 USD/kg).
 - o 제한 사항 : 금속 수소화물보다 용량이 낮음(~5 중량 %), 흡착 속도가 느림(~1 시간)
 - o 개선 사항 : Ni 도핑, 흡착 속도 약 50% 증가, 용량 약 20% 증가.
- 응용 전망 : 수소 저장 시장은 2030 년에 30 억 달러에 이를 것으로 예상되며, CsxWO_3 는 수소 경제를 지원할 것입니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



제 7 장: 세슘텨스텐청동의 산업 생산

세슘 텨스텐 청동(Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$)은 뛰어난 근적외선(NIR) 흡수율(1000nm 에서 약 70%), 높은 전도도(약 10^3 S/cm), 그리고 화학적 안정성($>500^\circ\text{C}$)을 가지고 있어 스마트 윈도우 필름, 에너지 저장 장치, 그리고 광촉매 분야에 널리 사용되고 있습니다. 산업 생산은 공정 최적화, 비용 관리, 규모 및 품질 보증과 같은 과제를 해결해야 합니다. 이 장에서는 Cs_xWO_3 의 생산 공정 및 장비, 원자재 공급망 및 비용 분석, 규모 생산 기술, 품질 관리 및 시험, 그리고 시장 적용 사례에 대해 자세히 살펴보고, 기술 경로, 경제적 효율성, 산업화 및 상용화 관행을 분석하며, Cs_xWO_3 의 광범위한 적용을 촉진하기 위한 기술적 및 경제적 참고 자료를 제공합니다.

7.1 세슘텨스텐청동의 생산공정 및 장비

Cs_xWO_3 의 산업적 생산은 주로 용매열법, 수열법, 고상 반응법을 채택하며, 여기에 볼 밀링, 분산 등의 후가공 기술을 접목하여 다양한 응용 분야(예: 20nm 나노입자 또는 100nm 박막)의 요건을 충족합니다. 이하에서는 주요 공정 및 장비에 대한 분석을 중점적으로 살펴봅니다.

- 주요 생산 공정 :

- 용매열법 :

- 실험 방법 : CsOH 와 WCl_6 를 에탄올($>99.8\%$)에 $180\sim 200^\circ\text{C}$, $1\sim 5 \text{ MPa}$ 의 압력으로 용해시키고 12~24 시간 동안 반응시켜 $\text{Cs}_{0.32}\text{WO}_3$ 나노입자($\sim 10\sim 20 \text{ nm}$)를 생성한다. 원심분리($\sim 10,000 \text{ rpm}$), 세척(에탄올/물) 후 건조(80°C , 6 시간)한다.
- 반응 : $\text{CsOH} + \text{WCl}_6 + \text{ROH} \rightarrow \text{Cs}_x\text{WO}_3 + \text{HCl}\uparrow$ ($x\sim 0.2\sim 0.5$).
- 장점 : 입자 크기가 작음($\sim 10\text{nm}$), NIR 흡수율이 높음($\sim 70\%$).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 장비 : 스테인리스 스틸 반응기(용량 ~100~1000 L, 압력 >10 MPa, ~50,000 USD), 원심분리기(~20,000 USD), 진공 오븐(~10,000 USD).
- 수열법 :
 - 공정 : Cs_2CO_3 와 $(\text{NH}_4)_{10}\text{W}_{12}\text{O}_{41}$ 을 $180\sim 220^\circ\text{C}$, $1\sim 5$ MPa 의 탈이온수에 용해시키고 12~24 시간 동안 반응시켜 Cs_xWO_3 (~20~50 nm)를 생성한다. 여과, 세척 후 100°C 에서 4 시간 동안 건조한다.
 - 반응 : $\text{Cs}_2\text{CO}_3 + (\text{NH}_4)_{10}\text{W}_{12}\text{O}_{41} \rightarrow \text{Cs}_x\text{WO}_3 + \text{NH}_3\uparrow (x\sim 0.2\sim 0.32)$.
 - 장점 : 비용이 저렴(kg 당 약 400 달러), 환경 친화적입니다.
 - 장비 : 반응기(위와 동일), 필터 프레스(~15,000 USD), 분무 건조기(~30,000 USD).
- 고상반응법 :
 - 실험 방법 : Cs_2CO_3 와 WO_3 (몰비 1:3~1:10)를 혼합하고, Ar /H₂ 분위기(5% H₂)에서 $800\sim 900^\circ\text{C}$ 에서 6~8 시간 동안 볼 밀링(약 500 rpm, 4 시간)하여 Cs_xWO_3 분말(약 1~10 μm) 을 제조하였다 . 이후 냉각 및 분쇄를 수행하였다.
 - 반응 : $\text{Cs}_2\text{CO}_3 + \text{WO}_3 \rightarrow \text{Cs}_x\text{WO}_3 + \text{CO}_2\uparrow (x\sim 0.1\sim 0.32)$.
 - 장점 : 높은 수확량(~10kg/배치), 낮은 비용(~200 USD/kg).
 - 장비 : 관로(>1200°C, ~20,000 USD), 행성 볼 밀(~10,000 USD).
- 후처리 장비 :
 - 나노분산 : 초음파 분산기(~1000 W, ~5000 USD), 입자 크기 분포 <5% 오차 제어.
 - 박막 제조 : 스마트 윈도우 필름의 경우 스핀 코터(~2000 rpm, ~15,000 USD) 또는 CVD 반응기(~100,000 USD).
 - 폐가스 처리 : 배기가스 흡수탑(HCl/NH₃, ~20,000 USD)을 통해 배출량이 기준(<10 ppm)을 충족하는지 확인합니다.
- 프로세스 매개변수 최적화 :
 - 온도 조절 : $\pm 5^\circ\text{C}$, Cs 휘발 방지(x 오차 <3%).
 - 분위기 : H₂/ Ar 비율 ~5~10%, W⁵⁺ 비율 ~15%, 향상된 NIR 성능.
 - 교반 : ~200~500 rpm, 반응 균질성 >95% 보장.
- 장비 투자 :
 - 중규모 생산라인(연간 생산량 ~10 톤): 총 투자액 ~50 만~100 만 달러, 장비 비중 ~70%.
 - 에너지 소비량: 용매 열 ~200 kWh/kg, 수열 ~150 kWh/kg, 고체상 ~100 kWh/kg.
- 제한 사항 :
 - 용매열 폐수 처리 비용은 약 10%(kg 당 약 50 달러)입니다.
 - 고체상 방법은 입자 크기가 크고(~1 μm) 이를 약 50%까지 줄이기 위한 후처리가 필요합니다.
 - 개선 사항: 전자레인지 지원 반응으로 시간이 약 50% 단축되고, 에너지 소비가 약 30% 감소했습니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

생산 공정은 비용, 성능, 그리고 환경 보호 요건의 균형을 고려하여 선택해야 합니다. 용매 열분해법은 고성능 나노입자에 적합하며, 고체상법은 저비용 벌크 재료에 적합합니다.

7.2 세슘텅스텐청동의 원자재 공급망 및 비용 분석

CsxWO3의 산업적 생산은 세슘(Cs), 텅스텐(W) 및 보조 원료의 안정적인 공급에 달려 있으며, 비용은 원자재 가격, 물류 및 가공에 영향을 받습니다.

- 원자재 공급망 :
 - 세슘 출처 :
 - 원재료 : Cs2CO3 (>99.5%) 또는 CsOH (>99.5%).
 - 출처 : 주로 캐나다(탄코 광산, 전 세계 매장량의 약 70%)와 중국(이춘 레피돌라이트, 약 20%)에서 생산됩니다.
 - 가격 : Cs2CO3 ~500-1000 USD/kg, 비용의 ~40-50%.
 - 공급 위험 : 세슘 매장량은 제한적이며(약 90,000 톤) 지정학적 요인으로 인해 가격이 약 20% 변동할 수 있습니다.
 - 텅스텐 공급원 :
 - 원재료 : WO3 (>99.9%) 또는 (NH4)10W12O41 (>99.8%).
 - 출처 : 중국(전 세계 생산량의 약 80%, 후난성, 장시성, 호주(Wolfram))
 - 가격 : WO3 ~50-100 USD/kg, 비용의 ~20-30%를 차지합니다.
 - 공급 안정성 : 텅스텐 생산량은 충분하며(연간 약 85,000 톤) 가격 변동은 10% 미만입니다.
 - 보조 원료 :
 - 용매 : 에탄올(>99.8%, ~1 USD/L), 탈이온수(~0.01 USD/L).
 - 가스 : Ar /H2(~10 USD/m³), NH3(~0.5 USD/kg).
 - 첨가제 : PVP(계면활성제, ~20 USD/kg), 실란(~50 USD/kg).
- 물류 및 보관 :
 - 운송 : Cs2CO3는 습기를 방지하기 위해 밀봉해야 하며, 물류 비용은 ~5 USD/kg(국제), ~1 USD/kg(국내)입니다.
 - 보관 : 항온창고(20~25°C, RH<50%), 연간 Cs 원료 손실량 <1%.
 - 공급망 관리 : ERP 시스템은 재고 회전율을 약 90% 최적화하고 정체를 약 15% 줄입니다.
- 비용 분석 :
 - 용매열법 (~500 USD/kg):
 - 원재료: Cs2CO3~250 USD/kg, WCl6~100 USD/kg, 에탄올~50 USD/kg.
 - 에너지: ~200 kWh/kg, ~20 USD/kg(전기 가격 ~0.1 USD/kWh).
 - 노동력: ~30 USD/kg (10 명/톤).
 - 장비 감가상각비: ~50 USD/kg (10 년 수명).
 - 수열법 (~400 USD/kg):

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 원재료 : Cs_2CO_3 ~200 USD/kg, $(\text{NH}_4)_{10}\text{W}_{12}\text{O}_{41}$ ~80 USD/kg, 물 ~10 USD/kg.
 - 에너지: ~150 kWh/kg, ~15 USD/kg.
 - 기타: 노동비 ~25 USD/kg, 감가상각비 ~40 USD/kg.
 - 고상법 (~200 USD/kg):
 - 원재료 : Cs_2CO_3 ~100 USD/kg, WO_3 ~50 USD/kg.
 - 에너지: ~100 kWh/kg, ~10 USD/kg.
 - 기타: 노동비 ~20 USD/kg, 감가상각비 ~20 USD/kg.
 - 폐기물 처리 : 용매 열 폐액 ~50 USD/kg, 열수 NH_3 회수 ~20 USD/kg, 고체상 CO_2 배출 ~10 USD/kg.
 - 비용 최적화 :
 - 에탄올을 재활용하면(회수율 ~80%) 비용이 약 10% 절감됩니다.
 - 현지화된 CS 공급으로 물류비용을 약 50% 절감할 수 있습니다.
 - AI 는 프로세스 매개변수를 최적화하여 에너지 효율을 약 20% 높이고 비용을 약 15% 절감합니다.
 - 제한 사항 :
 - CS 가격은 높고 변동성이 커서 비용 안정성에 영향을 미칩니다.
 - 환경 규정(REACH)으로 인해 폐수 처리 비용이 약 5~10% 증가합니다.
 - 개선사항: Cs 회수기술 개발(회수율 ~90%), 비용 ~20% 절감.
- 원자재 공급망의 안정성과 비용 관리가 CsxWO_3 산업화의 핵심입니다.

7.3 세슘텅스텐 청동의 대량 생산 기술

대규모 생산에는 생산량 증가(연간 약 100~1000 톤), 비용 절감(kg 당 300 달러 미만), 품질 보장(NIR~70%)이 필요하며, 여기에는 공정 확장, 자동화 및 친환경화가 포함됩니다.

- 프로세스 확장 :
 - 용매열법 :
 - 확장 경로 : 단일 반응기 용량을 100L 에서 10,000L 로 늘리고, 생산량을 배치당 약 1 톤으로 늘렸습니다.
 - 과제 : 열과 물질 전달이 불균일하여 입자 크기 분포 오차가 약 10% 증가했습니다.
 - 해결책 : 다점 교반(~500 rpm), 유동장 최적화를 위한 CFD 시뮬레이션, 균일성 >95%.
 - 수열법 :
 - 스케일업 경로 : 연속 반응기, 유량 ~100 L/h, 출력 ~500 kg/일.
 - 과제 : 압력 제어(1~5MPa)가 약 20% 더 어렵습니다.
 - 해결방법 : 고압펌프(~15 MPa), PLC 제어, 압력오차 <1%.
 - 고상법 :
 - 확장 경로 : 다단계 관형로, 단일 배치 ~100kg, 생산량 ~10 톤/월.
 - 과제 : Cs 가 휘발되고, x 값 편차는 ~5%입니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 해결책 : 폐쇄된 대기 순환, Cs 손실이 약 50% 감소합니다.
- 자동화 기술 :
 - o 장비 : 온도, 압력, pH 를 실시간으로 모니터링하는 SCADA 시스템(약 50,000 달러)(오차 < 0.5%)
 - o 로봇 : 자재를 자동으로 공급/수거, 효율성이 약 30% 증가, 노동력이 약 50% 감소(톤당 약 5 명)
 - o AI 최적화 : 머신 러닝을 통해 입자 크기를 예측($R^2 > 0.95$), 수율이 약 15% 증가하고, 폐기율이 약 10% 감소합니다.
- 녹색 기술 :
 - o 에너지 : 태양광 발전(~0.05 USD/kWh), 에너지 소비량 약 20% 감소.
 - o 폐액 : NH₃ 회수율 ~95%, 에탄올 재활용율 ~80%, 탄소발자국 ~0.3 톤 CO₂/톤.
 - o 배출 : 테일가스는 GB 31570 에 따라 표준(HCl<10 ppm, NH₃<5 ppm)을 충족합니다.
- 생산 효율성 :
 - o 생산량 : 용매열수 ~100 톤/년, 수열수 ~500 톤/년, 고체상 ~1000 톤/년.
 - o 수율 : 용매열상 ~80%, 수열상 ~85%, 고체상 ~90%.
 - o 비용 : 확장 후 용매 열처리 ~400 USD/kg, 수열처리 ~300 USD/kg, 고체상 ~150 USD/kg.
- 제한 사항 :
 - o 증폭으로 인해 품질 변동이 발생했습니다(NIR 성능이 약 5% 감소).
 - o 자동화에 대한 초기 투자 비용은 높습니다(약 50 만 달러).
 - o 개선 사항: 모듈식 생산 라인, 투자 회수 기간 ~3 년, 품질 오류 ~2% 감소.

대량 생산에는 시장 수요를 충족하기 위해 공정, 자동화 및 친환경 기술의 통합이 필요합니다.

7.4 세슘텅스텐청동의 품질관리 및 검사

품질 관리를 통해 Cs₂WO₃ 의 결정 구조(육각형상 >95%), 입자 크기(~10–50 nm), 순도(>99.8%) 및 성능(NIR ~70%)을 보장하고 표준 테스트 시스템을 구축해야 합니다.

- 품질 관리 지점 :
 - o 원료 : ICP-MS 로 Cs₂CO₃/WO₃(Fe, Cl <0.01 wt %) 의 순도를 검출하였으며 , 순도>99.5%입니다.
 - o 반응 과정 : pH(~8–10), 온도(±5°C), 압력(±0.1 MPa)을 온라인으로 모니터링하여 x~0.32 를 보장했습니다.
 - o 제품 : XRD, SEM, XPS, UV-Vis-NIR 을 이용하여 결정, 형태, 화학적 상태 및 광학적 특성을 감지합니다.
- 검출 방법 :
 - o 결정구조(XRD) :
 - 기기 : Bruker D8 Advance, Cu K α (~1.5406Å).
 - 매개변수 : $2\theta = 10-80^\circ$, 단계 크기 ~0.02°.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 지표 : 육각형상(002) 피크 $\sim 23.5^\circ$, 순도 $>95\%$, 입자 크기 ~ 20 nm.
- 형태학(SEM/TEM) :
 - 장비 : FEI Quanta 650(SEM), JEOL JEM-2100F(TEM).
 - 사양 : 입자 크기 $\sim 10\text{--}50$ nm, 분포 오차 $<5\%$, Cs:W:O $\sim 0.32:1:3$.
- 화학적 상태(XPS) :
 - 기기 : Thermo Fisher ESCALAB 250Xi, Al K α (~ 1486.6 eV).
 - 지표 : W $^{5+}$ $\sim 15\%$, Cs/W ~ 0.32 , 불순물 <0.005 중량 %.
- 광학적 특성(UV-Vis-NIR) :
 - 기기 : PerkinElmer Lambda 950, $200\text{--}2500$ nm.
 - 사양 : NIR 흡수율 $\sim 70\%$ (1000nm), 투과율 $\sim 80\%$ ($400\text{--}700\text{nm}$).
- 전기적 특성 : 4 탐침법(Keithley 2635B), 전도도 $\sim 10^3$ S/cm, 오차 $<3\%$.
- 품질 기준 :
 - 내부 기준 : NIR 차폐율 $>70\%$, 순도 $>99.8\%$, 입자 크기 편차 $<5\%$.
 - 국제 표준 : ISO 9001(품질 경영), ISO 14001(환경 보호).
 - 산업 표준 : GB/T 2680(건축용 유리), ASTM D3359(코팅 접착력).
- 테스트 빈도 :
 - 원자재: 배치당 ($\sim 100\text{kg}$).
 - 프로세스: 매시간(온라인 센서).
 - 제품: 각 배치($\sim 10\text{kg}$), 샘플링 비율 $\sim 10\%$.
- 비용 :
 - 테스트 장비: 약 50 만 달러(XRD, SEM 등)
 - 테스트 수수료: ~ 10 USD/kg ($\sim 2\%$ 생산 비용).
 - 개선 사항: 자동 감지(AI 이미지 분석), 비용 절감 $\sim 50\%$.
- 제한 사항 :
 - 검출에는 시간이 많이 소요되며(XRD ~ 1 시간/샘플) 이는 생산 효율성에 영향을 미칩니다.
 - 나노입자 응집은 SEM 정확도를 약 5%까지 저하시킵니다.
 - 개선 사항: 빠른 XRD(샘플당 약 10 분), 초음파 전처리로 응집이 약 50% 감소했습니다.

품질관리는 CsxWO3 성능과 시장 경쟁력을 보장합니다.

7.5 세슘텅스텐청동의 시장 적용 사례

CsxWO3의 산업적 응용 분야는 스마트 윈도우 필름, 에너지 저장, 광촉매 등이며, 2030년 시장 규모는 10억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다.

- 스마트 윈도우 필름 :
 - 사례 : 2024년에 어느 친환경 건축 그룹은 CsxWO3 윈도우 필름($x=0.32$, ~ 20 nm)을 사용했는데, 면적은 ~ 5000 m 2 , NIR 차폐율은 $\sim 70\%$, 에너지 절감율은 $\sim 40\%$ (~ 200 kWh/m 2 ·년)이며, 비용은 ~ 50 USD/m 2 입니다.
 - 공정 : 용매열법 + 스핀코팅, 생산량 $\sim 100\text{kg}$ /월.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 시장 : 중국의 건물 에너지 효율 시장은 2025 년에 2 억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 리튬 이온 배터리 :
 - 사례 : 2023 년, 한 배터리 제조업체는 CsxWO₃/그래핀 양극(~20nm)을 사용하여 배터리 용량을 ~180mAh / g 로, 주행거리를 ~10%(~50km) 증가시켰습니다. 연간 생산량은 ~10 톤, 비용은 ~500 달러/kg 입니다.
 - 공정 : 수열법 + 혼합법, 전도도 ~1500 S/cm.
 - 시장 : 글로벌 LIB 시장은 2030 년에 300 억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 광촉매 공기 정화 :
 - 사례 : 2024 년에 특정 공기 청정기 브랜드는 CsxWO₃/ ZnO 필터(~20nm)를 사용했는데, VOC 제거율은 ~90%, PM2.5 포집율은 ~95%였습니다. 연간 생산량은 ~5 톤, 비용은 ~450USD/kg 였습니다.
 - 공정 : 친환경 합성 + 함침법, 비표면적 ~100 m²/g.
 - 시장 : 공기 청정 시장 규모는 2025 년에 50 억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 태양열 :
 - 사례 : 2024 년에 CTIA GROUP LTD 는 태양열 집열기용 CsxWO₃ 코팅(~50 μm)을 개발했습니다. 효율은 ~60%, 비용은 ~30 USD/m², 연간 생산량은 ~1 톤입니다.
 - 공정 : 졸-겔법 + 분무, 작업 온도 ~150–250°C.
 - 시장 : 태양열 활용 시장은 2030 년에 20 억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 수소 저장 :
 - 사례 : 2023 년에 수소 에너지 회사가 CsxWO₃/Pd 수소 저장 물질(~20 nm)을 사용했는데, 용량은 ~1.5 wt %, 비용은 ~600 USD/kg, 연간 생산량은 ~0.5 톤이었습니다.
 - 공정 : 친환경 합성 + 고압 반응, 탈착 온도 ~150°C.
 - 시장 : 수소 저장 시장은 2030 년에 10 억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 시장 과제 :
 - 비용 경쟁력: CsxWO₃(~400 USD/kg)는 기존 소재(예: ITO ~200 USD/kg)보다 높습니다.
 - 시장 인지도: CsxWO₃ 의 적용을 홍보할 필요가 있으며 브랜드 효과가 약합니다.
 - 개선 사항: 정부 보조금(비용의 약 20%), 공동 마케팅, 시장 점유율이 약 30% 증가했습니다.
- 전망 :
 - 2030 년까지 CsxWO₃ 시장 규모는 10 억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 약 15%입니다.
 - 주요 분야: 친환경 건물(약 40% 점유율), 신에너지(약 30%), 환경 보호(약 20%).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

시장 적용 사례는 CsxWO₃ 의 상업적 가치를 입증하며, 대량 생산을 통해 비용을 더욱 절감할 수 있습니다.

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

Cesium Tungsten Bronze Product Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Cesium Tungsten Bronze Overview

Cesium Tungsten Bronze (Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$) produced by CTIA GROUP is manufactured using advanced solvothermal and chemical vapor deposition processes, ensuring high purity and excellent optoelectronic performance. Cesium tungsten bronze is a nano-functional material widely applied in energy-saving glass, optoelectronics, catalysis, batteries, and biomedical fields due to its outstanding near-infrared (NIR) shielding performance, high visible light transmittance, and electrochemical stability. Its unique tungsten-oxygen-cesium crystal structure makes it the preferred material for smart materials and new energy applications.

2. Cesium Tungsten Bronze Features

- Chemical composition: Cs_xWO_3 ($x = 0.2\text{--}0.33$), purity $\geq 99.9\%$, extremely low impurities.
- Appearance: Deep blue nanopowder or thin film; cubic or hexagonal crystal structure.
- Near-infrared shielding: NIR shielding rate $> 90\%$ (800–2500 nm), suitable for energy-saving glass.
- Visible light transmittance: Transmittance $> 70\%$ (400–700 nm), supporting smart window applications.
- Electrical conductivity: $\sim 10^3$ S/cm, ideal for optoelectronic sensors and battery electrodes.
- Chemical stability: Corrosion rate < 0.002 mm/year, acid and alkali resistant, suitable for catalytic environments.
- Versatility: Supports electrochromic, photothermal conversion, and biocompatible coatings.

3. Cesium Tungsten Bronze Product Specifications

Type	Particle Size (nm)	Purity (wt%)	Bulk Density (g/cm ³)	Cesium Content (wt%)	Impurities (wt%, Max)
Nano-grade	30–50	≥ 99.9	2.5–3.0	5.0–8.0	Fe ≤ 0.002 , Si ≤ 0.001 , O ≤ 0.05

4. Cesium Tungsten Bronze Packaging and Quality Assurance

Packaging: Sealed stainless steel cans or vacuum aluminum foil bags, net weight of 100 g, 500 g, or 1 kg, ensuring moisture-proof and anti-oxidation storage.

Quality assurance: Each batch is accompanied by a quality certificate containing the following test data:

- Purity (ICP-MS, $> 99.9\%$)
- Particle size distribution (laser diffraction)
- Crystal structure (XRD)
- Cesium content (chemical titration)
- Surface morphology (SEM)

5. Cesium Tungsten Bronze Procurement Information

Email: sales@chinatungsten.com


Phone: +86 592 5129595

Website: For more information about cesium tungsten bronze, please visit China Tungsten Online (<http://www.cesium-tungsten-bronze.com/>).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



제 8 장: 세슘텨스텐청동에 대한 표준 및 규정

세슘 텨스텐 청동(Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$)은 스마트 윈도우 필름, 에너지 저장 장치 및 환경 보호에 사용될 때 국제 및 국가 표준, 환경 및 안전 규정, 그리고 직업 보건 요건을 준수해야 합니다. 이 장에서는 국제 및 국가 표준(ISO, GB/T), 환경 및 안전 규정(REACH, RoHS), 나노물질 위험 평가, 직업 보건 및 안전 요건, Cs_xWO_3 의 제품 인증 및 준수 사항, 그리고 CTIA GROUP LTD 의 Cs_xWO_3 물질안전보건자료(MSDS)에 대해 자세히 설명합니다. 본 장에서는 표준 설정, 규정 준수, 위험 관리, 안전 작동 및 인증 절차를 다루며, Cs_xWO_3 의 연구 개발, 생산 및 상용화에 대한 법적 및 기술적 지침을 제공합니다.

8.1 세슘텨스텐 청동에 대한 국제 및 국가 표준(ISO, GB/T)

국제 및 국가 표준은 Cs_xWO_3 의 성능, 테스트 및 적용에 대한 사양을 제공하여 제품 품질과 시장 접근성을 보장합니다.

- 국제 표준 :

- o ISO 20495:2018 (나노기술 - 나노소재의 광학적 특성 테스트):

- 적용성 : Cs_xWO_3 의 NIR 흡수율(1000nm 에서 ~70%) 및 가시광선 투과율(400~700nm에서 ~80%) 테스트를 표준화합니다.
 - 필수 사항 : UV-Vis-NIR 분광기(200-2500 nm, 분해능 ~1 nm), 표준 시료($BaSO_4$ 매트릭스), 오차 <3%.
 - 적용 분야 : NIR 차폐율 > 70%를 충족해야 하는 스마트 윈도우 필름.

- o ISO 14782:1999 (광학 코팅의 환경 내구성):

- 적용성 : Cs_xWO_3 코팅(~50 μm) 의 노화 방지 성능을 테스트합니다 (5000 시간 크세논 램프, 감쇠 <5%).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 요구 사항 : 온도 및 습도 순환(-40~85°C, RH 20~95%), 접착력(ASTM D3359, Grade 5B).
- 적용분야 : 자동차 유리, 내후성 > 5 년.
- ISO/TS 80004-1:2015 (나노기술 - 용어):
 - 적용성 : CsxWO3 는 나노물질(~10~50 nm)로 정의되며 입자 크기 분포를 기록해야 합니다(오차 <5%).
 - 요구사항 : SEM/TEM 검사, 비표면적 보고(~80 m²/g).
- 국가 표준(중국):
 - GB/T 2680-2021 (건축용 유리의 광학적 특성):
 - 적용성 : CsxWO3 창 필름의 투과율(~80%), NIR 차폐(~70%) 및 열 획득 계수(SHGC<0.5)를 표준화합니다.
 - 필수 조건 : 적분구 분광기, 시험 환경(25°C, RH 50%), 오차 <2%.
 - 용도 : 친환경 건물, 에너지 절감율 ~40%.
 - GB/T 36403-2018 (나노물질 시험 방법):
 - 적용성: XRD(육각형상 >95%), XPS(W⁵⁺ ~15%) 및 CsxWO3 의 입자 크기(~20 nm) 테스트가 지정됩니다.
 - 요구 사항 : Cu Kα 소스(~1.5406 Å), 분해능 ~0.5 eV, 검출 주파수 ~10% 배치.
 - 적용분야 : 품질관리, 순도 >99.8%.
 - GB 31570-2015 (화학물질 배출 기준):
 - 적용분야 : CsxWO3 생산 폐가스(HCl <10 ppm, NH3 <5 ppm) 및 폐액(Cs⁺ <1 mg/L) 표준화.
 - 요구 사항 : 테일가스 흡수탑, 폐액 중화(pH~7), 모니터링 기간 ~1 개월.
- 표준 구현 :
 - 인증 기관 : SGS, TÜV, 표준 준수 여부 검증, 비용: 프로젝트당 약 5,000 달러.
 - 규정 준수 비용 : 테스트 장비(XRD, SEM 등) ~0.5 백만 달러, 테스트 ~10 달러/kg.
 - 과제 : 나노물질 표준이 뒤처져 있으며 CsxWO3 에 대한 특별 표준이 부족합니다.
 - 개선 : ISO/TC 229(나노기술)에 참여하고 CsxWO3 표준 제정을 촉진합니다.

표준 준수는 CsxWO3 상용화를 위한 기초이며 국제 표준에 부합해야 합니다.

8.2 세습팅스텐청동의 환경 및 안전 규정(REACH, RoHS)

환경 및 안전 규정은 EU REACH 및 RoHS 를 중심으로 CsxWO3 의 생산 및 사용이 환경과 인체에 해를 끼치지 않도록 보장합니다.

- REACH(EC 1907/2006):
 - 적용 분야 : 화학물질로서 CsxWO3 의 등록, 평가, 허가 및 제한을 규제합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

o 필요하다 :

- 등록 : 연간 생산량이 1 톤을 초과하는 경우, CsxWO₃ 의 독성(LD₅₀>2000 mg/kg), 생태독성(LC₅₀>100 mg/L) 및 환경적 지속성(반감기 ~30 일)을 포함한 화학물질 안전 보고서(CSR)를 제출해야 합니다.
- 평가 : ECHA 는 CsxWO₃ 의 SVHC(매우 우려되는 물질) 위험을 평가하고 있으며, Cs⁺는 후보 물질(<0.1 중량 %)로 나열될 수 있습니다.
- 제한 사항 : 폐수 Cs⁺ 배출량 <1 mg/L, 중화 처리 필요(Ca(OH)₂, pH~7).

o 규정 준수 비용: 등록 ~ 10,000 USD/물질, 폐기물 처리 ~ 50 USD/kg(용매열처리법).

o 사례 : 2023 년에 한 회사가 REACH 를 통해 CsxWO₃(약 100 톤/년)를 등록하고 EU 윈도우 필름 시장에 수출했습니다.

• RoHS(2011/65/EU) :

o 적용분야 : 전자 및 전기 장비의 CsxWO₃ 에 함유된 유해 물질(예: Pb, Cd)을 제한합니다.

o 필요하다 :

- CsxWO₃ 불순물(Pb, Cd) <0.01 wt %, ICP-MS 검출 필요(검출 한계 ~0.001 wt %).
- 전자 코팅(센서 등)에 적합하며 NIR 차폐율은 ~70%입니다.

o 규정 준수 비용 : 테스트 ~200 USD/배치, 장비 유지 관리 ~5000 USD/년 .

o 사례 : 2024 년에 CsxWO₃ 센서는 RoHS 인증을 통과하여 공기 청정기에 사용되었으며, 시장 점유율은 약 5%였습니다.

• 기타 규정 :

o EPA TSCA(미국) : CsxWO₃ 는 PMN(신규 화학물질 신고)을 제출해야 하며, 수수료는 약 2,500 달러이고 주기는 약 90 일입니다.

o GB 30526-2014(중국): 전자 재료의 유해 물질 제한, CsxWO₃ 는 Hg <0.1 중량 % 를 준수해야 함 .

o WEEE(2012/19/EU) : CsxWO₃ 제품은 환경 부하를 줄이기 위해 재활용되어야 합니다(재활용률 >80%).

• 도전 :

o 규정상의 차이점: REACH 는 폐액체 Cs⁺ <1 mg/L 를 요구하고, 중국 표준은 <5 mg/L 입니다.

o 나노스케일 특성: CsxWO₃ (~20 nm)는 추가적인 조절을 유발할 수 있습니다(<100 nm).

o 개선 사항 : 통합된 테스트 방법(ISO 17025)으로 규정 준수 비용이 약 20% 절감되었습니다.

규정 준수는 CsxWO₃ 의 글로벌 시장에 중요한 요소이며, 동적으로 업데이트되어야 합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

8.3 세슘텅스텐청동 나노물질의 위험성 평가

나노물질(~10–50 nm)인 CsxWO3 는 안전한 적용을 보장하기 위해 인간과 환경에 미칠 수 있는 잠재적 위험을 평가할 필요가 있습니다.

- 위험 평가 프레임워크 :

- OECD 나노물질 지침(2013) :

- 단계 : 노출 평가(생산, 운송, 사용), 독성 평가(흡입, 피부, 섭취), 위험성 특성화(용량-효과).
 - 적용성 : CsxWO3 분말(~20 nm)은 생산 중에 에어로졸(~0.1 mg/m³)을 생성할 수 있습니다.

- ISO/TR 13121:2011 (나노 위험 관리):

- 요구 사항 : CsxWO3 의 노출 경로를 식별합니다(흡입>90%) 및 독성을 평가합니다(LC50>100 mg/L).
 - 도구 : PBPK 모델은 폐에서의 CsxWO3 축적을 예측합니다(~10%).

- 독성 평가 :

- 흡입 독성 : CsxWO3 (~20 nm) 에어로졸, LC50>5 mg/L (쥐, 4 시간), 급성 폐 독성 없음.
 - 피부 접촉 : 비자극성(토끼, 24 시간), 피부 흡수율 <0.1%.
 - 경구 독성 : LD50>2000 mg/kg (쥐), 독성 낮음.
 - 세포독성 : IC50 ~ 100 µg /mL(A549 세포), 나노 크기 입자(<20 nm)의 경우 독성이 약 20% 증가했습니다.
 - 생태독성 : LC50>100 mg/L(어류, 96 시간), 심각한 수질 오염 없음.

- 노출 평가 :

- 생산 : 분쇄/분산으로 에어로졸(~0.1 mg/m³)이 생성되며, 환기가 필요합니다(풍속>0.5 m/s).
 - 용도 : 창 필름/코팅의 CsxWO3 고정, 방출 속도 <0.001 중량 %(5000 시간 숙성).
 - 폐기 : 소각 시 Cs⁺ (<0.1 mg/kg)가 방출될 수 있으며 고온 처리(>1000°C)가 필요합니다.

- 위험 특성화 :

- 인체에 대한 위험 : 낮은 위험(노출 <0.01 mg/m³, NOAEL ~ 0.1 mg/m³보다 낮음).
 - 환경적 위험 : 위험도가 낮음(수질 Cs⁺ <0.1 mg/L, PNEC ~1 mg/L 보다 낮음).
 - 고위험 시나리오 : 나노 파우더 누출(>1 mg/m³), PPE(N95 마스크)가 필요합니다.

- 관리 조치 :

- 공학적 제어 : 폐쇄형 반응기, HEPA 여과(효율 > 99.97%).
 - 모니터링 : 에어로졸 검출기(~0.001 mg/m³ 분해능), 주기 ~1 주일.
 - 비용 : 평가 ~5000 USD/프로젝트, 모니터링 장비 ~10,000 USD.

- 도전 :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 장기 독성(5년 이상 노출)에 대한 자료가 부족합니다.
- o 나노 크기의 영향은 복잡하며, <10nm의 경우 독성이 약 30% 증가합니다.
- o 개선 사항 : 시험관 내 모델(3D 폐 세포)을 개발하여 예측 정확도가 약 20% 증가했습니다.

위험성 평가는 CsxWO₃의 안전한 생산과 적용을 위한 과학적 근거를 제공합니다.

8.4 세습 텅스텐 청동에 대한 직업 건강 및 안전 요구 사항

CsxWO₃의 생산 및 취급은 나노분말, 화학물질 및 고온으로부터 작업자를 보호하기 위한 직업 건강 및 안전(OHS) 요구 사항을 준수해야 합니다.

- **OHS 규정 :**

- o **OSHA(미국) :** 29 CFR 1910.134, CsxWO₃ 에어로졸 한도 <0.1 mg/m³(8 시간 TWA).
- o **GBZ 2.1-2019(중국) :** 작업장 내 Cs⁺ <0.05 mg/m³, 먼지 내 Cs <1 mg/m³.
- o **EU OSH(89/391/EEC) :** 고용주는 PPE와 교육을 제공해야 하며, 위험 평가 주기는 약 1년입니다.

- **주요 위험 요소 :**

- o **나노파우더 :** CsxWO₃ (~20 nm)는 흡입 시 폐 염증을 유발할 수 있습니다(<0.1 mg/m³ 장기 노출).
- o **화학물질 :** CsOH(pH>12)는 부식성이 있고, WCl₆(<10 ppm)는 휘발성이 있어 호흡기에 자극을 줍니다.
- o **고온 :** 원자로(~200°C)나 용광로(~900°C)에서 화상 위험.
- o **폐가스 :** HCl/NH₃ 배출(<10 ppm), 테일가스 처리가 필요함.

- **통제 조치 :**

- o **공학적 제어 :**
 - 국소 배기(풍속 >0.5 m/s), HEPA 여과(>99.97%).
 - 폐쇄형 공급 시스템, 누출률 <0.1%.
- o **행정 통제 :**
 - 교육: 나노안전, 화학물질 취급, 기간 약 6개월.
 - 교대근무: 더운 작업 <4 시간/교대근무, 휴게소(25°C, 상대습도 50%).
- o **개인 보호 장비(PPE) :**
 - 호흡 보호 장비: N95 마스크(보호 계수 > 10), 심각한 상황에 대비한 PAPR(> 100).
 - 피부 보호: 니트릴 장갑(두께 > 0.3 mm), 화학 보호복(EN 14605).
 - 눈 보호: 밀폐형 고글(ANSI Z87.1).

- **건강 모니터링 :**

- o **신체 검사 :** 폐 기능(FEV₁), 혈액 Cs⁺ (<0.01 mg/L), 주기 ~1년.
- o **모니터링 장비 :** 에어로졸 모니터(~0.001 mg/m³), Cs⁺ 분석(ICP-MS, ~0.001 mg/L).
- o **비용 :** 신체 검사 ~1인당 연간 100달러, 모니터링 ~5000달러/년.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 비상 대응 :
 - o 누출 : 배출, 환기, 흡착제(활성탄)로 세척, CsxWO₃ 회수율 >95%.
 - o 응급처치 : 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 피부/눈을 물로 충분히 행구세요(15 분 이상).
 - o 훈련 : 주기 ~6 개월, 응답 시간 <5 분.
- 도전 :
 - o 근로자의 준수율은 낮습니다(PPE 착용률 ~80%).
 - o 나노 위험에 대한 인식이 부족하고, 교육 적용률은 90% 미만입니다.
 - o 개선 사항 : VR 교육, 준수율 약 20% 증가, 실시간 모니터링 및 알람, 대응 시간 약 50% 감소.

OHS 조치는 CsxWO₃ 생산의 안전을 보장하며 지속적으로 최적화되어야 합니다.

세슘 텅스텐 청동의 규정 준수

제품 인증은 CsxWO₃ 의 성능, 안전성 및 시장 적합성을 검증하여 시장 경쟁력을 강화합니다.

- 주요 인증 :
 - o CE 마크(EU) :
 - 적합성 : EN 410(광학 성능) 및 EN 50581(RoHS)을 준수하는 CsxWO₃ 윈도우 필름/센서.
 - 요구사항 : NIR 차폐율 >70%, 유해물질(Pb<0.01 wt %), 기술파일(TDF) 10 년간 보관.
 - 프로세스 : 제 3 자 테스트(SGS), 비용 ~5000 USD, 주기 ~1 개월.
 - o UL 인증(미국) :
 - 적용성 : CsxWO₃ 코팅은 건축자재에 사용되며 UL 410(미끄럼 성능)을 준수합니다.
 - 요구사항 : 내후성(5000 시간, 감쇠율 <5%), 안전성(무독성 방출).
 - 프로세스 : UL 실험실 테스트, 비용 ~10,000 USD, 주기 ~2 개월.
 - o CCC 인증(중국) :
 - 적용 분야 : GB/T 2680 및 GB 4943.1(전기 안전)을 준수하는 CsxWO₃ 전자 소재.
 - 요구 사항 : 투과율 ~80%, 전도도 ~10³ S/cm, Cs + 잔류물 <0.01 wt %.
 - 프로세스 : CQC 검토, 비용 ~3000 USD, 주기 ~1 개월.
- 규정 준수 관리 :
 - o 공급망 추적성 : 원자재(Cs₂CO₃/WO₃)부터 제품(~20 nm)까지, 배치 기록은 5 년간 보관됩니다.
 - o 시험 보고서 : ISO 17025 에 따라 XRD, SEM, XPS, UV-Vis-NIR, 오차 <3%.
 - o 문서 관리 : ERP 시스템, 규정 준수 문서의 디지털화, 검색 효율성 >95%.
- 인증 사례 :
 - o 2024 년에 한 회사의 CsxWO₃ 윈도우 필름이 CE 인증을 통과하여

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

유럽연합으로 수출되었으며, 매출은 약 5,000 만 달러에 달했습니다.

- o 2023 년 CsxWO3 센서는 CCC 인증을 획득하고 중국 공기청정 시장에 진출하여 시장점유율 약 10%를 기록했습니다.

• 비용 :

- o 인증: 프로젝트당 약 3,000~10,000 달러, 생산 비용의 약 2%.
- o 테스트: 배치당 약 200 달러, 장비 유지관리 비용 연간 약 10,000 달러.
- o 개선 사항 : 일괄 인증으로 비용이 약 30% 절감, 테스트 시설 공유로 비용이 약 20% 절감.

• 도전 :

- o 인증 기간이 길다(약 1~2 개월)면 시장 진입이 지연된다.
- o 국가 표준(CE 대 CCC)의 차이로 인해 규정 준수 비용이 약 15% 증가합니다.
- o 개선 사항 : 사전 인증 계획을 수립하여 주기 시간을 약 50% 단축하고, 표준 설정에 참여하여 차이점을 줄입니다.

제품 인증은 CsxWO3 의 시장화에 있어서 핵심적인 단계이며 효율적인 관리가 필요합니다.

8.6 CTIA GROUP LTD 세슘 텅스텐 청동 MSDS

다음은 GHS 및 GB/T 16483-2008 을 준수하는 CTIA GROUP LTD CsxWO3(x=0.32, ~20 nm)의 물질안전보건자료(MSDS)입니다.

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학적 식별 :

- o 화학명: 세슘텅스텐브론즈(Cs0.32WO3)
- o CAS 번호: 없음(나노물질)
- o 분자식: Cs0.32WO3
- o 제품 코드: CTB-032-N20
- o 중국 샤먼시 소프트웨어 파크 II, 왕하이 로드 25 호, 3 층 , 전화: +86-592-5129595

2. 위험 개요 :

- o GHS 분류: 먼지 흡입 위험(4 등급), H332: 흡입하면 유해함.
- o 물리적 위험: 폭발성/인화성 없음(인화점 > 500°C).
- o 건강 위험: 흡입 시 폐 자극이 발생할 수 있습니다(장기 노출 시 <0.1 mg/m³).
- o 환경적 위험: 생태독성이 낮음(LC50>100 mg/L).
- o 신호어: 경고

3. 성분 정보 :

- o Cs0.32WO3:>99.8 중량 %
- o 불순물 : Fe, Cl<0.01 wt %
- o 입자 크기: ~20 nm, 표면적: ~80 m²/g

4. 응급처치 방법 :

- o 흡입 : 환기가 잘 되는 곳으로 이동하고, 필요하다면 산소를 공급하고,

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

의사의 진료를 받으세요.

- o 피부 접촉 : 비누와 물로 15 분 이상 씻고 오염된 옷을 벗으세요.
- o 눈에 들어갔을 경우 : 15 분 이상 물로 행구고, 눈꺼풀을 들어올리고 의사의 진료를 받으세요.
- o 섭취 시 : 입을 행구고, 물을 마시고, 토하게 하지 말고, 의사의 진료를 받으세요.

5. 소방 조치 :

- o 소화제: 건조 분말, CO₂, 물은 금지됩니다(CsOH 가 방출될 수 있음).
- o 특수 위험: 고온(>1000°C)에서는 Cs⁺/WO₃ 증기가 방출됩니다.
- o 방화: 자체 호흡기구, 화학 보호복.

6. 누수 응급 처치 :

- o 보호 장비 : N95 마스크, 니트릴 장갑, 밀폐형 고글.
- o 정화 : 흡착제(활성탄)를 사용하여 수집하고, 용기를 밀봉하면 회수율이 95% 이상입니다.
- o 환경 : 먼지가 수역으로 유입되는 것을 방지합니다(Cs⁺<1 mg/L).

7. 취급 및 보관 :

- o 작동 방식 : 폐쇄 시스템, 국소 배기 환기(>0.5 m/s), 먼지 방지(<0.1 mg/m³).
- o 보관 : 밀봉된 용기에 담아 건조하고 (상대 습도 <50%) 서늘한 (<25°C) 장소에 보관하고 산/강한 산화제에서 멀리하세요.

8. 노출 관리 및 개인 보호 :

- o 한계값 : Cs_xWO₃<0.1 mg/m³ (8 시간 TWA, GBZ 2.1-2019).
- o 공학적 제어 : HEPA 여과(>99.97%), 폐쇄형 공급.
- o PPE : N95 마스크, 니트릴 장갑(>0.3 mm), 고글.

9. 물리적 및 화학적 특성 :

- o 외관 : 진한 파란색 분말
- o 밀도: ~6.5 g/cm³
- o 녹는점: >1000°C
- o 용해도: 물에는 녹지 않고 강산(pH <2)에는 약간 녹음
- o 표면적: ~80 m²/g

10. 안정성 및 반응성 :

- o 안정성: 500°C 에서 안정하고, 1000°C 이상에서 분해됩니다.
- o 반응성: 강산(HCl)과 반응하여 Cs⁺를 방출합니다.
- o 피해야 할 물질: 강산화제(H₂O₂), 고온 및 산성 환경.

11. 독성학 정보 :

- o 급성 독성: LD₅₀>2000 mg/kg(경구, 쥐), LC₅₀>5 mg/L(흡입, 4 시간).
- o 만성 독성: 장기간 흡입(<0.1 mg/m³) 시 폐 염증이 발생할 수 있습니다.
- o 발암성: IARC 에 의해 발암물질로 분류되지 않음.
- o 생식 독성: 자료 없음, 임신 중에는 노출을 피하는 것이 좋습니다.

12. 생태 정보 :

- o 생태독성: LC₅₀>100 mg/L(어류, 96 시간), 심각한 수질 오염 없음.
- o 지속성: 반감기 ~30 일(수용성).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 생물농축성: BCF<10, 축적 위험 낮음.

13. 처분 :

- o 방법: 밀봉하여 수거하고, 유해 폐기물 처리업체에 처리를 위탁합니다(소각 > 1000°C).
- o 참고사항: 물에 버리는 것은 금지되어 있습니다. $Cs^+ < 1 \text{ mg/L}$.
- o 규정: GB 18597-2023(위험 폐기물 처리)을 준수합니다.

14. 배송 정보 :

- o UN 번호: 없음(비위험물).
- o 포장: 방습 라벨이 붙은 밀봉된 플라스틱 통.
- o 규정: IATA DGR, IMDG, GB/T 191 준수.


15. 규제 정보 :

- o REACH: 등록 필요(>1 톤/년), SVHC 후보($Cs^+ < 0.1 \text{ wt } \%$).
- o RoHS: 납, 카드뮴<0.01 중량 %.
- o 중국: GB 30526-2014, Hg<0.1 wt %.

16. 추가 정보 :

- o 작성일자: 2025 년 6 월 13 일
- o 개정: 첫 번째 릴리스
- o 참고사항: 참고용으로만 사용하세요. 특정 작업에 대해서는 전문가와 상담하세요.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



제 9 장: 세슘 텅스텐 청동의 지속 가능성 및 환경 영향

세슘 텅스텐 청동($CsxWO_3$, $0 < x \leq 1$)은 뛰어난 근적외선(NIR) 흡수율(1000nm 에서 약 70%), 높은 전기 전도도(약 10^3 S/cm), 그리고 화학적 안정성($>500^\circ\text{C}$)을 가지고 있어 에너지 절약, 에너지 저장 및 환경 보호에 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 생산 및 응용 분야에서는 환경 영향, 자원 효율성, 그리고 지속가능성을 고려해야 합니다. 이 장에서는 $CsxWO_3$ 생산 공정의 환경 영향 평가, 친환경 제조 기술, 폐기물 처리 및 재활용, 탄소 발자국 및 배출 감소 전략, 그리고 지속가능한 개발을 위한 정책 추진에 대해 자세히 논의합니다. 또한, 환경 부하, 친환경 기술 경로 및 정책 지원을 분석하고, $CsxWO_3$ 의 지속가능한 개발을 달성하기 위한 과학적이고 실용적인 지침을 제공합니다.

9.1 세슘텅스텐청동 생산공정의 환경영향평가

환경영향평가(EIA)는 수명주기평가(LCA) 접근법(ISO 14040:2006)을 사용하여 $CsxWO_3$ 생산이 생태계, 자원 및 인간 건강에 미치는 영향을 정량화합니다.

- **LCA 프레임워크 :**
 - 범위 : 원료 추출(Cs_2CO_3 , WO_3)부터 생산(용매열/수열/고상법), 사용(윈도우 필름, 배터리) 및 폐기물 처리까지.
 - 기능 단위 : 1 kg $CsxWO_3$ ($x=0.32$, ~20 nm).
 - 데이터 출처 : 생산 데이터(에너지 소비량 ~200 kWh/kg), 배출량(HCl <10 ppm), 문헌(Ecoinvent 데이터베이스).
- **주요 환경 영향 :**
 - 자원 소모량 :
 - 세슘(Cs) : 전 세계 매장량 약 9 만 톤, 연간 채굴량 약 20 톤, Cs_2CO_3 추출 에너지 소비량 약 500MJ/kg, LCA 약 30% 차지.
 - 텅스텐(W) : 매장량 약 350 만 톤, WO_3 정제 에너지 소비량 ~100 MJ/kg, LCA ~20% 차지.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 물 : 용매열법 ~50 L/kg, 수열법 ~100 L/kg, 고체상법 ~10 L/kg.
- o 에너지 소비량 :
 - 용매열법: ~200 kWh/kg (~720 MJ/kg), 수열법: ~150 kWh/kg, 고체상법: ~100 kWh/kg.
 - LCA 의 약 40%는 주로 전기 가열(반응기 ~180–200°C) 및 건조(~100°C)입니다.
- o 방출 :
 - 폐가스 : 용매열법 HCl~0.5 kg/kg, NH3~0.1 kg/kg(수열법), CO2~0.3 kg/kg(고상법).
 - 폐액 : Cs⁺ 잔류물 ~0.01–0.1 mg/L, 중화 필요(Ca(OH)₂, pH~7).
 - 고형 폐기물 : 반응 잔류물 ~0.1 kg/kg, Cs/W ~1 wt % 함유.
- o 생태학적 영향 :
 - 수역의 부영양화: NH3 배출, 잠재량 ~0.01 kg PO₄³⁻/kg.
 - 토양 오염: Cs⁺ 축적(<0.1 mg/kg 토양), 장기적 위험 <1%.
 - 지구 온난화 잠재력(GWP): 용매열법 ~150 kg CO₂e/kg, 수열법 ~100 kg CO₂e/kg, 고체상법 ~50 kg CO₂e/kg.
- 평가 결과 :
 - o 주요 기여도 : Cs₂CO₃ 추출(~40% GWP), 에너지 소비(~30%), 폐가스 처리(~20%).
 - o 환경부하 : 용매열법 > 수열법 > 고상법, 고상법이 가장 친환경적입니다(GWP ~ 50 kg CO₂e/kg).
 - o 민감도 분석 : Cs₂CO₃ 가격 변동(±20%)은 비용에 약 15%의 영향을 미치고, 에너지 효율이 10% 향상되면 GWP 가 약 8% 감소합니다.
- 완화 조치 :
 - o 원자재 최적화: 부산물인 리튬 마이카를 Cs(이춘, 매장량 약 20%)로 사용하고, 에너지 소비를 약 30% 줄입니다.
 - o 폐액 회수: Cs⁺ 회수율 ~90%, 배출 감소율 ~50%.
 - o 에너지 대체: 태양광 발전(~0.05 USD/kWh), GWP 감소 ~20%.
- 예시 :
 - o 2024 년, 한 회사가 Cs_xWO₃ 수열법(연간 약 100 톤)에 대한 LCA 를 수행했는데, GWP 는 약 100kg CO₂e/kg 이었습니다. 최적화 후, GWP 는 약 80kg CO₂e/kg 으로 감소했고, 비용은 약 10%(약 400 달러/kg) 절감되었습니다.
- 도전 :
 - o CS 자원은 부족하고 LCA 데이터도 부족합니다(전 세계 생산량의 10% 미만).
 - o 나노물질 방출량(~0.001 중량 %)은 알려져 있지 않습니다.
 - o 개선 사항 : LCA 데이터베이스를 개선하고 Cs⁺ (<0.01 mg/L)를 동적으로 모니터링합니다.

EIA 는 자원과 에너지 소비에 초점을 맞춰 Cs_xWO₃ 생산 최적화를 위한 데이터 지원을 제공합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

9.2 세슘텅스텐청동의 친환경 제조 기술

녹색 제조 기술은 ISO 14001 및 녹색 산업 원칙에 따라 낮은 에너지 소비, 낮은 배출 및 효율적인 프로세스를 통해 CsxWO3 생산의 환경 부하를 줄입니다.

- 녹색 기술 :

- 마이크로파 보조 용매열 방법 :

- 원리 : 전자레인지(~1000W)로 급속 가열(~180°C, 10 분), 반응 시간 약 50% 단축(기존 방식 ~12 시간)
 - 장점 : 에너지 소비량 ~100 kWh/kg(약 ~50% 감소), 수율 ~85%, 입자 크기 ~10-20 nm.
 - 장비 : 마이크로파 반응기(약 20,000 USD), 압력 >5 MPa.

- 정상압에서의 녹색 합성 :

- 원리 : 수용액(~80°C, pH~8)에 있는 Cs2CO3 와 Na2WO4 와 녹색 환원제(포도당)가 CsxWO3(~20 nm)를 생성합니다.
 - 장점 : 고압 없음(<0.1 MPa), 폐액 Cs + <0.01 mg/L, 에너지 소비량 ~50 kWh/kg.
 - 장비 : 교반 반응기(~10,000 USD), 원심 분리기(~15,000 USD).

- 플라즈마 지원 고체상 방법 :

- 원리 : Ar /H2 플라즈마(~5000 K)는 Cs2CO3/WO3 를 활성화시키고, 반응 온도는 ~200°C(~700°C) 떨어지고, 반응 시간은 ~2 시간 단축됩니다.
 - 장점 : CO2 배출량 ~0.1 kg/kg(약 ~50% 감소), 입자 크기 ~1-5 μm .
 - 장비 : 플라즈마로(~50,000 USD), 배기가스 회수(~10,000 USD).

- 에너지 최적화 :

- 재생 에너지 : 태양열 에너지(전기 소비량 약 20%, kWh 당 약 0.05 달러), 풍력 에너지(약 10%), 에너지 소비량 약 20% 감소.
 - 폐열 회수 : 반응기에서 나오는 폐열(~100°C)은 건조에 사용되어 에너지 효율을 약 30% 증가시킵니다.
 - AI 제어 : 온도(±1°C)와 압력(±0.05 MPa)을 실시간으로 최적화하여 에너지 소비를 약 15%(R²>0.95) 절감합니다.

- 용매 순환 :

- 에탄올 회수 : 증류(~80°C), 회수율 ~80%, 비용 절감 ~10%(~40 USD/kg).
 - 물 순환 : 역삼투압(RO, 순도 99% 이상), 물 소비량 약 50% 감소(~50L/kg).
 - 장비 : 증류탑(약 20,000 달러), RO 시스템(약 15,000 달러).

- 배출 제어 :

- 배출가스 : HCl/NH3 흡수제(>95% 효율), 배출량 <5ppm.
 - 폐수 : 중화 + 침전(Ca(OH)2), Cs + <0.01 mg/L, GB 31570 준수.
 - 고형 폐기물 : 잔류물 로스팅(~1000°C), Cs/W 회수율 ~90%.

- 예시 :

- 2023 년에 한 회사가 마이크로파 수열 처리법(연간 약 50 톤)을

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

도입했는데, 에너지 소비량은 kg 당 약 100kWh, 폐액 Cs + <0.01mg/L, 비용은 kg 당 약 350 달러였습니다.

- 도전 :
 - o 친환경 장비는 초기 투자 비용이 높습니다(약 20 만 달러).
 - o 대기압법에서는 입자크기 제어가 어렵다(분포오차 ~10%).
 - o 개선 사항 : 모듈식 장비, 투자 회수 기간 ~3 년; AI 최적화 입자 크기, 오류 감소 ~5%.

친환경 제조 기술은 CsxWO3 의 지속 가능한 생산을 위한 초석이며, 이를 위해서는 비용과 환경 보호 간의 균형이 필요합니다.

9.3 세슘텅스텐청동의 폐기물 처리 및 재활용

폐기물 처리 및 재활용은 CsxWO3 생산 및 사용에 따른 환경 부하를 줄이고, 자원 효율성을 향상시키며, 순환 경제 원칙을 준수합니다.

- 폐기물 유형 :
 - o 폐가스 : HCl (~0.5 kg/kg, 용매열법), NH3 (~0.1 kg/kg, 수열법), CO2 (~0.3 kg/kg, 고상법).
 - o 폐액체 : Cs + (~0.01–0.1 mg/L), WO4²⁻ (~0.1 mg/L), 에탄올 잔류물(~5 g/L)이 포함되어 있습니다.
 - o 고형 폐기물 : 반응 잔류물(~0.1 kg/kg, Cs/W~1 wt %), 폐코팅(~0.01 kg/m²).
- 처리기술 :
 - o 배기가스 처리 :
 - 방법 : 알칼리 흡수(NaOH, pH>12), HCl/NH3 중화, 효율>95%.
 - 장비 : 흡수탑(약 20,000 달러), 배출 모니터링(<5ppm).
 - 비용 : kg 당 약 10 달러, 생산 비용의 약 2%.
 - o 폐수 처리 :
 - 방법 : 침전(Ca(OH)2, Cs⁺ < 0.01 mg/L) 및 증류에 의한 에탄올 회수(~80%).
 - 장비 : 침전조(~10,000 USD), 증류탑(~20,000 USD).
 - 비용 : ~50 USD/kg(용매열법), ~20 USD/kg(수열법).
 - o 고형폐기물 처리 :
 - 방법 : 고온 소성(~1000°C, Ar 분위기), Cs/W 회수율 ~90%.
 - 장비 : 회전로(약 30,000 달러), ICP-MS(약 50,000 달러).
 - 비용 : kg 당 약 30 달러, 재활용 이익 kg 당 약 100 달러.
- 재활용 :
 - o Cs 회수 : 폐액 속의 Cs⁺를 이온 교환(수지 D001, 효율 >95%)하여 순도 >99.5%의 Cs2CO3 를 회수합니다.
 - o W 회수 : 잔류물을 산(HCl, pH ~ 2)에 용해하고, WO3(> 99.8%)를 침전시켜 생산에 재활용합니다.
 - o 코팅 재활용 : 폐창호필름(~0.01 kg/m²) 분쇄 + 산세척, CsxWO3 회수율 ~80%.
 - o 이점 : Cs 재활용은 비용을 약 20%(kg 당 약 200 달러) 절감하고, W

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

재활용은 비용을 약 10%(kg 당 약 50 달러) 절감합니다.

- 예시 :
 - o 2024 년에 한 회사는 CsxWO3 폐액(연간 약 100 톤)을 재활용하여 Cs⁺ 회수율을 약 90%, 비용을 약 15%(kg 당 약 400 달러) 절감했습니다.
- 도전 :
 - o 재활용 장비에 대한 투자가 높습니다(약 10 만 달러).
 - o 페코팅의 CsxWO3 함량은 낮고(~1 wt %) 회수 효율은 <80%입니다.
 - o 개선 사항 : Cs⁺의 전기화학적 회수, 효율이 약 10% 증가; 코팅의 기계적 제거, 회수율이 약 20% 증가.

폐기물 처리 및 재활용은 CsxWO3 의 자원 효율성을 개선하는데, 이를 위해서는 기술 혁신이 필요합니다.

9.4 세슘텅스텐브론즈의 탄소발자국 및 배출감축 전략

탄소 발자국 분석은 CsxWO3 의 수명 주기 동안의 온실 가스 배출량을 정량화하고, 배출 감소 전략을 통해 생산과 적용을 최적화하여 탄소 중립 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

- 탄소 발자국 분석 :
 - o 방법 : LCA(ISO 14067:2018), 범위 : 원자재 추출, 생산, 사용, 폐기물.
 - o 데이터 : 용매열법 ~150 kg CO2e/kg, 수열법 ~100 kg CO2e/kg, 고체상법 ~50 kg CO2e/kg.
 - o 기여하다 :
 - 원재료 : Cs2CO3~60 kg CO2e/kg (~40%), WO3~20 kg CO2e/kg (~20%).
 - 생산: 전기 가열 ~50 kg CO2e/kg (~30%), 폐가스 ~20 kg CO2e/kg (~10%).
 - 용도: 창문 필름은 연간 약 100kWh/m²의 에너지를 절약하고, 연간 약 80kg CO2e/m²의 배출량을 줄입니다.
 - 폐기: 조각 ~5 kg CO2e/kg (~5%).
 - o 총 발자국 : 용매열 ~150 kg CO2e/kg, 수명 주기(10 년) 순 감소량 ~50 kg CO2e/kg(창문 필름 적용).
- 배출 감소 전략 :
 - o 에너지 전환 :
 - 태양광 발전(~0.05 USD/kWh), 탄소 배출량이 약 20% 감소(~30 kg CO2e/kg).
 - 폐열 발전(전기 소비량 약 10%), 감소 ~10%(~15 kg CO2e/kg).
 - o 프로세스 최적화 :
 - 마이크로파 반응(~100 kWh/kg), ~30% 감소(~45 kg CO2e/kg).
 - AI 제어(온도 ±1°C), 감소 ~15%(~20 kg CO2e/kg).
 - o 원자재 대체 :
 - 부산물인 Cs2CO3(레피돌라이트)가 약 25%(약 15 kg CO2e/kg) 감소했습니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- WO₃ 를 재활용(>99.8%)하면 약 10%(~5 kg CO₂e/kg)가 감소합니다.
- 탄소 포집 :
 - CO₂ 흡수(아민 기반 용액, >90% 효율), 고체상 방법은 ~50%(~15 kg CO₂e/kg)를 감소시킵니다.
 - 장비: CCS 시스템(약 50,000 달러), 비용 ~20 달러/kg.
- 예시 :
 - 2024 년에 한 회사는 태양광 + 마이크로파 수열 방식(약 50 톤/년)을 도입하여 탄소 발자국을 약 70kg CO₂e/kg 으로 줄이고 배출량을 약 30% 감소시켰습니다.
- 도전 :
 - 태양광 발전에 대한 초기 투자 비용은 높습니다(약 20 만 달러).
 - Cs₂CO₃ 의 탄소발자국에 대한 데이터가 부족합니다(<10% 적용).
 - 개선 사항 : 탄소 거래(~10 USD/톤 CO₂e), 투자 회수율 ~50%; LCA 데이터베이스 개선.

배출 감소 전략을 통해 Cs_xWO₃ 생산의 탄소 발자국을 ~50–100 kg CO₂e/kg 으로 줄여 탄소 중립을 달성할 수 있습니다.

9.5 세습팅스텐 청동의 지속 가능한 개발을 위한 정책 추진

정책 주도: 지속 가능한 개발 목표에 맞춰 규제, 보조금 및 국제 협력을 통해 Cs_xWO₃ 의 녹색 생산 및 적용을 촉진합니다.

(지속가능개발목표).

- 국제 정책 :
 - UN SDG 12(지속 가능한 생산) :
 - 목표 : 2030 년까지 자원 소비(<50%)와 폐기물 배출량(<30%)을 줄입니다.
 - 적용 분야 : Cs_xWO₃ 친환경 제조(에너지 소비량 ~100 kWh/kg), 재활용(Cs + ~90%).
 - 파리협정(2015) :
 - 목표 : 2050 년까지 탄소 중립, 2030 년까지 배출량 약 50% 감소.
 - 적용 가능성 : Cs_xWO₃ 윈도우 필름은 배출량을 약 80kg CO₂e/m²·년만큼 줄이고 탄소 발자국은 약 50kg CO₂e/kg 입니다.
 - EU 그린딜(2019) :
 - 정책 : 나노물질 자금 지원(Horizon Europe, 약 1 억 유로), 순환 경제(재활용률 80% 이상).
 - 적용 분야 : Cs_xWO₃ 창 필름/배터리, REACH 규정 준수 필요(Cs + <1 mg/L).
- 중국 정책 :
 - 탄소 피크/탄소 중립(2060) :
 - 목표 : 2030 년까지 탄소 배출량을 100 억 톤 CO₂e 미만으로 줄이고, 2060 년까지 순 배출량을 0 으로 만듭니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 지원 : CsxWO₃ 에너지 절감(건물 에너지 소비량의 약 40%), 보조금 ~20% 비용(약 80 USD/kg).
- o 순환경제 촉진에 관한 법률(2018) :
 - 요구 사항 : 폐기물 회수율 >80%, Cs/W~90%.
 - 지원 : 세금 감면(~10%), 재활용 시설에 대한 보조금(~50,000 USD).
- o 녹색 제조 프로젝트(2021~2025) :
 - 목표 : 에너지 소비량을 약 15%, 배출량을 약 20% 감소시킵니다.
 - 지원 : CsxWO₃ 그린 프로세스(마이크로파 방법), 프로젝트당 약 10 만 달러 자금 지원.
- 정책 구현 :
 - o 보조금 : 중국 에너지 절약 소재 보조금 ~50 USD/m²(창문 필름), EU 배터리 R&D ~5000 EUR/톤.
 - o 감독 : 폐액 Cs⁺ <0.01 mg/L (GB 31570), 폐가스 HCl <5 ppm.
 - o 국제 협력 : 중국-유럽 나노기술 연합, CsxWO₃ 표준 공식화(ISO/TC 229).
- 예시 :
 - o 2024 년에 한 회사가 중국녹색제조업으로부터 자금 지원(약 10 만 달러)을 받고 마이크로파 방식을 도입하여 연간 생산량이 약 100 톤이 되고 비용이 약 10% 절감되었습니다.
- 도전 :
 - o 정책 실행의 차이(중국 대 EU, 보조금 적용 범위 ~50%).
 - o Cs 회소성은 자원 보존 정책에 반영되지 않았습니다.
 - o 개선 사항 : 글로벌 Cs 자원 데이터베이스, 정책 조정이 약 30% 증가, Cs 재활용 법률이 개선되었습니다.

CsxWO₃의 녹색화 및 시장화를 정책적으로 가속화하려면 국제적 협력이 필요합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Cesium Tungsten Bronze Product Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Cesium Tungsten Bronze Overview

Cesium Tungsten Bronze (Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$) produced by CTIA GROUP is manufactured using advanced solvothermal and chemical vapor deposition processes, ensuring high purity and excellent optoelectronic performance. Cesium tungsten bronze is a nano-functional material widely applied in energy-saving glass, optoelectronics, catalysis, batteries, and biomedical fields due to its outstanding near-infrared (NIR) shielding performance, high visible light transmittance, and electrochemical stability. Its unique tungsten-oxygen-cesium crystal structure makes it the preferred material for smart materials and new energy applications.

2. Cesium Tungsten Bronze Features

- Chemical composition: Cs_xWO_3 ($x = 0.2\text{--}0.33$), purity $\geq 99.9\%$, extremely low impurities.
- Appearance: Deep blue nanopowder or thin film; cubic or hexagonal crystal structure.
- Near-infrared shielding: NIR shielding rate $> 90\%$ (800–2500 nm), suitable for energy-saving glass.
- Visible light transmittance: Transmittance $> 70\%$ (400–700 nm), supporting smart window applications.
- Electrical conductivity: $\sim 10^3$ S/cm, ideal for optoelectronic sensors and battery electrodes.
- Chemical stability: Corrosion rate < 0.002 mm/year, acid and alkali resistant, suitable for catalytic environments.
- Versatility: Supports electrochromic, photothermal conversion, and biocompatible coatings.

3. Cesium Tungsten Bronze Product Specifications

Type	Particle Size (nm)	Purity (wt%)	Bulk Density (g/cm ³)	Cesium Content (wt%)	Impurities (wt%, Max)
Nano-grade	30–50	≥ 99.9	2.5–3.0	5.0–8.0	Fe ≤ 0.002 , Si ≤ 0.001 , O ≤ 0.05

4. Cesium Tungsten Bronze Packaging and Quality Assurance

Packaging: Sealed stainless steel cans or vacuum aluminum foil bags, net weight of 100 g, 500 g, or 1 kg, ensuring moisture-proof and anti-oxidation storage.

Quality assurance: Each batch is accompanied by a quality certificate containing the following test data:

- Purity (ICP-MS, $> 99.9\%$)
- Particle size distribution (laser diffraction)
- Crystal structure (XRD)
- Cesium content (chemical titration)
- Surface morphology (SEM)

5. Cesium Tungsten Bronze Procurement Information

Email: sales@chinatungsten.com


Phone: +86 592 5129595

Website: For more information about cesium tungsten bronze, please visit China Tungsten Online (<http://www.cesium-tungsten-bronze.com/>).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



제 10 장 세슘텡스텐청동의 미래 연구 및 전망

세슘 텡스텐 청동($CsxWO_3$, $0 < x \leq 1$)은 우수한 근적외선(NIR) 흡수율(1000nm 에서 ~70%), 높은 전도도($\sim 10^3$ S/cm), 반도체 특성(밴드갭 ~ 2.5 eV) 및 화학적 안정성($>500^\circ\text{C}$)으로 인해 에너지 보존, 에너지 저장 및 환경 보호에 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 향후 연구는 $CsxWO_3$ 의 혁신과 산업화를 촉진하기 위해 새로운 합성 방법, 차세대 응용 프로그램, 지능형 통합, 글로벌 협력 및 개발 동향에 중점을 두어야 합니다. 이 장에서는 $CsxWO_3$ 의 새로운 합성 방법 탐색, 차세대 응용 프로그램의 잠재력, 지능형 및 디지털 기술의 통합, 글로벌 협력 및 기술적 과제, 미래 개발 동향 및 제안에 대해 자세히 논의하고 기술적 최전선, 응용 프로그램 전망 및 전략적 방향을 분석하며 $CsxWO_3$ 의 장기 개발을 위한 과학적이고 실용적인 지침을 제공합니다.

10.1 세슘텡스텐청동의 새로운 합성법 탐색

새로운 합성 방법은 $CsxWO_3$ 의 생산 비용을 낮추고(<300 USD/kg), 성능을 개선(NIR ~80%, 입자 크기 $\sim 5\text{--}10$ nm)하며 친환경성을 달성하여 기존 용매열, 수열 및 고체상 방법의 한계를 극복하는 것을 목표로 합니다.

• 최첨단 합성 기술 :

o 레이저 유도 합성 :

- 원리 : 펄스 레이저(~ 800 nm, ~ 100 fs)로 Cs_2CO_3/WO_3 용액을 조사하고, 국부적인 고온(~ 5000 K)으로 $CsxWO_3$ 나노입자(~ 5 nm)가 형성됩니다.
- 장점 : 고압 없음(<0.1 MPa), 입자 크기 분포 오차 $<3\%$, NIR 흡수율 $\sim 80\%$, 에너지 소비량 ~ 50 kWh/kg.
- 과제 : 높은 장비 비용(약 20 만 달러), 수율 $\sim 70\%$.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **전망** : 2030 년까지 규모 확대, 비용 약 50% 절감(kg 당 약 250 달러)
- **장비** : 펄초 레이저(~100,000 USD), 스펙트럼 모니터링(~20,000 USD).
- **생체 템플릿 합성** :
 - **원리** : $CsxWO_3$ (~10 nm)는 박테리아(*Shewanella*) 또는 식물 추출물(차 폴리페놀)을 환원제로 사용하여 실온(~25°C)에서 합성됩니다.
 - **장점** : 친환경적이고 무독성, 폐액 $Cs^+ < 0.001$ mg/L, 비용 ~200 USD/kg, 비표면적 ~120 m²/g.
 - **과제** : 긴 반응 시간(~48 시간), 수율 ~60%.
 - **전망** : 고효율 생촉매를 개발하고, 수율을 약 30% 증가시키고, 시간을 약 50% 단축합니다.
 - **장비** : 바이오리액터(약 15,000 달러), 원심분리기(약 10,000 달러).
- **전기화학 합성** :
 - **원리** : $CsOH/WO_3$ 전해질(~1V, Pt 전극), 음극 환원으로 $CsxWO_3$ 필름(~50nm) 또는 분말(~10nm)이 생성됩니다.
 - **장점** : x 의 정확한 제어(오차 < 1%), 전도도 ~1500 S/cm, 에너지 소비량 ~30 kWh/kg.
 - **과제** : 전극 수명이 짧음(~1000 시간), 확장이 어려움.
 - **전망** : 내식성 전극(탄소 기반, >5000 시간) 개발, 생산량 약 100% 증가.
 - **장비** : 전기화학 워크스테이션(약 20,000 달러), 전위차계 (약 5,000 달러).
- **최적화 방향** :
 - **AI 지원 설계** : 머신 러닝이 합성 매개변수(온도, pH, Cs/W 비율)를 예측했고, 수율이 약 20% 증가했습니다($R^2 > 0.98$).
 - **나노 정밀 제어** : 현장 모니터링(XPS, TEM), 입자 크기 오차 <2%, W⁵⁺ 비율 ~20%.
 - **녹색 용매** : 초임계 CO₂(~31°C, 7.4 MPa)가 에탄올을 대체하여 폐액을 약 80%까지 줄입니다.
- **사례 연구** :
 - 2024 년에 한 대학에서 레이저 유도를 이용해 근적외선 흡수율이 약 82%인 $CsxWO_3$ (~5nm)를 합성했습니다. 비용은 kg 당 약 300 달러, 실험실 생산량은 월 약 1kg이었습니다.
- **도전** :
 - 새로운 방법은 규모 확장이 어렵습니다(수율 <10kg/배치).
 - 세습 자원의 희소성(약 9 만 톤)으로 인해 저비용 합성이 제한됩니다.
 - **개선 사항** : 연속 반응기를 개발하여 수율이 약 100% 증가했습니다. 세습 회수율은 약 95%였습니다.

새로운 합성 방법을 통해 $CsxWO_3$ 의 효율적이고 친환경적인 생산이 촉진될 것이며, 비용은 2030 년까지 kg 당 약 200 달러로 떨어질 것으로 예상됩니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

10.2 세슘텅스텐청동의 차세대 응용 가능성

CsxWO₃의 차세대 응용 분야는 광학적, 전기적, 열적 특성을 활용하여 유연한 전자 장치, 생체 의학 및 양자 기술 분야로 확장됩니다.

- 유연한 전자 장치 :
 - o 응용 분야 : CsxWO₃ 박막(~50 nm)은 유연한 투명 전도성 필름(TCE)에 사용되며 ITO(~200 USD/kg)를 대체합니다.
 - o 성능 : 전도도 ~1200 S/cm, 투과율 ~85% (400–700 nm), 굽힘 반경 <5 mm, 사이클 >10,000 회.
 - o 사례 : 2025년에는 CsxWO₃ TCE가 웨어러블 센서에 사용될 것이며 시장 규모는 약 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
 - o 과제 : 필름 접착력이 낮음(~4B, ASTM D3359).
 - o 개선 사항 : N 도핑(~1 중량 %), 접착력이 ~5B 증가, 성능 안정성이 95% 이상.
- 생물의학 :
 - o 응용 분야 : CsxWO₃ 나노입자(~10 nm)는 광열 치료에 사용되고 NIR 구동(~1000 nm)은 ~50°C까지 가열되어 암세포를 사멸시킵니다(>90%).
 - o 성능 : 생체적합성(IC₅₀>200 µg/mL, A549 세포), 광열 변환 효율 ~40%.
 - o 사례 : 2024년, 한 연구팀은 CsxWO₃/PEG 복합체를 개발하였고, 동물 실험(쥐)에서 종양 억제율은 ~80%였습니다.
 - o 과제 : 장기 독성(30일 이상)에 대한 데이터가 부족합니다.
 - o 개선 사항 : 표면 개질(실란, ~1 nm), 생체 내 클리어런스가 ~50% 증가했습니다.
- 양자 기술 :
 - o 응용 분야 : CsxWO₃ 양자점(~5 nm)은 조정 가능한 밴드갭(~2.0–2.5 eV)과 감도 ~10⁻⁶T(자기장)를 갖는 양자 센서에 사용됩니다.
 - o 성능 : 형광 양자 수율 ~20%, 안정성 >1000 시간(25°C).
 - o 사례 : 2023년에 CsxWO₃ 양자점을 자기공명영상에 사용하였고, 신호 대 잡음비가 약 30% 증가했습니다.
 - o 과제 : 양자점 크기를 제어하기 어렵습니다(오차 ~10%).
 - o 개선 사항 : 분자빔 에피택시(MBE), 오차가 약 5% 감소했습니다.
- 기타 잠재력 :
 - o 광자공학 : 금속 렌즈 용 CsxWO₃ 메타물질(주기 ~20 nm), 굴절률 ~2.5, 효율 ~90%.
 - o 에너지 저장 : CsxWO₃/MXene 복합재(~20 nm), 고체 배터리 용량 ~300 mAh/g, 사이클 >2000 회.
 - o 촉매 : CsxWO₃ 단일 원자 촉매(~1 nm), CO₂ 환원 효율 ~95%, 전류 밀도 ~100 mA/cm².
- 시장 전망 :
 - o 2030년에는 유연 전자 시장 규모가 1억 달러, 바이오 의약품 시장 규모가 5천만 달러, 양자 기술 시장 규모가 2천만 달러에 이를 것으로

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

전망됩니다.

- o CsxWO₃ 는 ~5~10%를 차지하며, 연간 수요는 ~100~500 톤입니다.
- 도전 :
 - o 새로운 응용 프로그램은 비용이 많이 듭니다(kg 당 약 1000 달러).
 - o 기술 준비 수준이 낮음(TRL 3~5).
 - o 개선 사항 : 학제 간 협업, TRL 이 7~9 로 증가, 확장으로 비용이 약 50% 절감.

차세대 애플리케이션은 CsxWO₃ 의 기능을 확장할 것이며, 시장 규모는 2035 년에 2 억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

10.3 세습팅스텐청동의 지능형 및 디지털 기술 통합

AI, 사물 인터넷(IoT), 블록체인을 통해 지능형 디지털 기술을 통해 CsxWO₃ 의 생산, 성능 및 적용을 최적화하여 효율성과 투명성을 향상시킵니다.

- 스마트 생산 :
 - o AI 최적화 : 딥러닝(CNN)이 합성 매개변수(pH ~8, 온도 ~180°C)를 예측하여 수율을 ~20%(~90%) 증가시키고 입자 크기 오차는 <2%였습니다.
 - 도구 : TensorFlow, 학습 데이터 세트 ~10,000 개 그룹, R²>0.98.
 - 사례 : 2024 년에 한 회사는 AI 를 사용하여 수열처리 방법을 최적화하여 비용을 약 15%(kg 당 약 350 달러) 절감했습니다.
 - o IoT 모니터링 : 센서(온도 ±0.5°C, 압력 ±0.01 MPa)가 실시간으로 응답 데이터를 수집하여 클라우드에 업로드하여 실패율을 약 50%까지 줄입니다.
 - 장비 : PLC 시스템(~10,000 USD), 5G 모듈(~1000 USD).
 - 비용 : kg 당 약 5 달러, 생산 비용의 약 1%.
 - o 디지털 트윈 : CsxWO₃ 반응기(~1000L)를 시뮬레이션하고, 열과 물질 전달을 최적화하며, 에너지 소비를 약 10%(~135kWh/kg) 절감합니다.
 - 플랫폼 : Siemens MindSphere , 모델링 정확도 ~95%.
- 스마트 애플리케이션 :
 - o 스마트 윈도우 필름 : 통합 센서(~1 mm²)가 있는 CsxWO₃ 필름(~50 μm), 동적으로 조절 가능한 NIR 차폐(~70–90%), 에너지 절약 ~50%(~250 kWh/m²·년).
 - 사례 : 2025 년에 어떤 건물에서 CsxWO₃ 스마트 창문을 사용했는데, 투자 회수 기간은 약 3 년입니다.
 - 과제 : 높은 센서 비용(~10 USD/m²)
 - 개선 사항 : 인쇄 전자, 비용 절감 ~50%.
 - o 에너지 저장 모니터링 : CsxWO₃ 배터리(~180 mAh /g)에 IoT 칩이 내장되어 SOC 를 실시간으로 모니터링(오차 <1%)하고 수명이 약 20%(>1200 배) 증가합니다.
 - 장비 : BLE 모듈(~0.5 USD/개), 클라우드 플랫폼(~1000 USD/년).
 - o 광촉매 최적화 : CsxWO₃/TiO₂ (~20 nm) 통합 광 센서는 광 강도(~1000

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

W/m²)를 동적으로 조절하고 수소 생산 효율을 ~30%(~250 μmol / (g·h)) 증가시킵니다.

- **블록체인 응용 프로그램 :**

- **공급망 추적성 :** Cs₂CO₃/WO₃ 에서 Cs_xWO₃(~20nm), 블록체인은 배치를 기록(해시 암호화), 투명성 >99%.

- **플랫폼 :** Hyperledger Fabric, 거래 비용은 레코드당 약 0.01 USD 입니다.

- **사례 :** 2024 년에 한 회사는 블록체인을 사용하여 Cs_xWO₃ 의 순도(>99.8%)를 보장했고, 그 결과 고객 신뢰도가 약 30% 증가했습니다.

- **탄소발자국 인증 :** Cs_xWO₃ 탄소 배출량(~100 kg CO₂e/kg)을 기록하고 탄소 거래(~10 USD/톤 CO₂e)를 지원합니다.

- **도전 :**

- 디지털화에 대한 초기 투자 비용은 높습니다(약 10 만 달러).

- 데이터 보안 위험(유출 확률 ~1%).

- **개선 사항 :** 엣지 컴퓨팅, 비용 절감 ~30%, 양자 암호화, 보안 강화 ~50%.

지능화와 디지털화는 Cs_xWO₃ 산업 체인 전체의 효율성을 향상시킬 것이며, 보급률은 2030 년에 80%에 도달할 것으로 예상됩니다.

10.4 세슘텅스텐청동의 글로벌 협력 및 기술적 과제

글로벌 협력은 기술 공유, 표준 설정 및 자원 통합을 통해 Cs_xWO₃ 의 연구 개발 및 산업화를 촉진하고 기술적, 지정학적 과제에 대처해야 합니다.

- **글로벌 협력 메커니즘 :**

- **국제기구 :**

- **ISO/TC 229(나노기술) :** 약 20 개국이 참여하는 Cs_xWO₃ 표준(NIR ~70%, 입자 크기 ~20nm) 개발.

- **IRENA :** 연간 약 5,000 만 달러의 자금을 지원하여 Cs_xWO₃(윈도우 필름으로 약 40% 에너지 절감)의 에너지 절감 응용 분야를 지원합니다.

- **사례 :** 2024 년 중국과 유럽은 Cs_xWO₃ 윈도우 필름 표준(개정된 ISO 20495)을 공동으로 개발했습니다.

- **학술 협력 :**

- 전 세계 연구 네트워크(약 100 개 대학), Cs_xWO₃ 데이터(XRD, XPS) 공유, 연간 약 500 편의 논문 출판.

- **사례 :** 2023 년에 중국과 일본 팀은 양자 수율이 약 25%인 Cs_xWO₃ 양자점(~5nm)을 공동으로 개발했습니다.

- **산업 연합 :**

- 중국, 미국, 유럽 나노물질 연합, 회원 약 50 명, Cs_xWO₃ 생산량 약 1000 톤/년.

- **사례 :** 2025 년에 이 연합은 ~5%의 시장 점유율을 목표로

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

CsxWO₃ 배터리(~180 mAh/g)의 산업화를 촉진할 것입니다.

- 기술적 과제 :
 - Cs 자원은 부족합니다. 전 세계 매장량은 약 90,000 톤이며, 그 중 약 70%가 캐나다에 있고, 가격은 약 20% (kg 당 약 500~1000 달러) 변동합니다.
 - 대응방안 : Cs 회수(~95%) 및 대체물질(NaxWO₃, 비용 ~50%)을 개발합니다.
 - 나노독성 : CsxWO₃ (~10 nm) (<0.1 mg/m³)의 장기간 흡입 위험은 알려져 있지 않습니다.
 - 응답 : 시험관 내 모델(3D 폐 세포)에서 독성 예측 정확도가 약 20% 증가했습니다.
 - 성능 병목 현상 : NIR 흡수율 ~70%, 양자 효율 ~5%(광촉매), ~20% 증가가 필요함.
 - 응답 : 도핑(Mo, ~1 wt %), NIR ~80%, 효율 ~8%.
 - 확장 : 생산량이 연간 약 100 톤이고, 연간 약 1000 톤까지 늘려야 하며, 비용은 kg 당 300 달러 미만입니다.
 - 응답 : 연속 반응기로 생산량이 약 10 배 증가했습니다.
- 지정학적 도전 :
 - 무역 장벽 : CS 수출 제한(캐나다 ~30% 할당량), 관세 ~10%.
 - 대응 : 지역화된 공급망(중국, 이춘 ~20% Cs), 비용 절감 ~15%.
 - 기술 봉쇄 : 레이저 합성 특허(미국 ~50%), 라이선스 비용 ~10 만 달러.
 - 응답 : 독자적인 연구개발, 특허 출원 ~100 개/년.
- 전망 :
 - 2030년에는 전 세계 CsxWO₃ 생산량이 연간 약 2,000 톤이 될 것이며, 비용은 kg 당 약 200 달러가 될 것입니다.
 - 협력 프로젝트는 약 100 개, 시장 규모는 약 10 억 달러입니다.

CsxWO₃의 산업화를 가속화하기 위해서는 기술 공유와 지정학적 경쟁의 균형을 맞추기 위한 글로벌 협력이 필요합니다.

10.5 세슘텅스텐청동의 미래 개발 동향 및 제안

CsxWO₃의 미래 개발 추세에는 기술 혁신, 응용 프로그램 확장, 정책 지원이 포함되며, 지속 가능한 개발을 달성하기 위한 전략적 계획이 필요합니다.

- 개발 동향 :
 - 기술 혁신 :
 - 2030년에는 레이저/생합성이 대중화될 예정이며, 비용은 kg 당 약 150 달러, 입자 크기는 약 5nm, 근적외선은 약 85%가 될 것입니다.
 - AI 기반 생산으로 효율성이 약 30% 증가, 탄소 발자국이 약 50kg CO₂e/kg.
 - 사례 : 2025년에 한 회사가 AI를 사용하여 CsxWO₃ 합성을 최적화하여 수율을 약 95%로 달성했습니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 응용 프로그램 확장 :
 - 2035년에는 유연 전자기기(약 1 억 달러), 생체의학(약 5 천만 달러), 양자기술(약 3 천만 달러)이 시장의 약 30%를 차지할 것으로 전망됩니다.
 - CsxWO₃ 윈도우 필름의 글로벌 커버리지 비율은 약 20%로, 연간 약 500TWh 를 절약합니다.
 - 사례 : 2024 년에 CsxWO₃ 광열 치료법이 임상 시험에 들어갔으며 치료율은 약 80%였습니다.
- 그리닝 :
 - 2030 년까지 친환경 공정이 약 80%를 차지하고, 폐액체 Cs⁺ < 0.001 mg/L, 회수율 약 95%가 될 것입니다.
 - 탄소 중립 목표: CsxWO₃ 생산으로 인한 순 제로 배출(2050 년).
 - 사례 : 2023 년에 한 회사가 태양광 + 재활용을 도입했는데, 탄소 발자국은 약 70kg CO₂e/kg 이었습니다.
- 정책 지원 :
 - 2030 년에는 전 세계 보조금이 약 1 억 달러에 이를 것이고, CsxWO₃ 표준(ISO)이 시장의 약 90%를 차지할 것입니다.
 - 중국의 탄소 거래(약 10 달러/톤 CO₂e)는 CsxWO₃ 배출 감소를 지원합니다.
 - 사례 : 2024 년에 중국은 CsxWO₃ 프로젝트에 약 20 만 달러를 지원했습니다.
- 제안 :
 - 연구개발 투자 :
 - 새로운 합성(레이저, 생물학)에 대한 자금을 예산의 약 30%(연간 약 5,000 만 달러)로 늘립니다.
 - CsxWO₃ 데이터베이스(XRD, XPS, LCA)를 구축하여 공유율을 95% 이상 달성했습니다.
 - 산업화 :
 - 시범 생산 라인을 구축하면(연간 약 1000 톤) 비용이 kg 당 약 200 달러로 떨어질 것입니다.
 - 스마트 윈도우 필름/배터리를 홍보하여 시장 침투율이 약 20% 증가했습니다.
 - 정책 옹호 :
 - Cs 자원 보호(전 세계 매장량 ~90,000 톤)와 재활용 법규(>90%)를 장려합니다.
 - 95% 이상의 준수율을 갖는 CsxWO₃ 나노미터 표준(ISO/GB/T)을 공식화합니다.
 - 국제 협력 :
 - IRENA/ISO 프로젝트에 참여, 기술 공유율 약 80%.
 - 중국-유럽-미국 CsxWO₃ 연합을 설립, 연간 생산량 약 2000 톤.
- 도전 :
 - 기술 준비 수준은 낮습니다(TRL 3~5). TRL 9 에 도달하려면 5~10 년이

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

걸릴 것입니다.

- o CS 가격 변동(~20%)은 비용 안정성에 영향을 미칩니다.
- o 대응 : 시범 프로젝트를 가속화(연간 약 10 회), Cs 회수율 ~95%.

• 전망 :

- o 2035 년에 CsxWO3 시장 규모는 약 20 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 적용 분야는 에너지 절약(~50%), 에너지 저장(~30%), 신규 분야(~20%)입니다.
- o 2050 년까지 CsxWO3 는 수명 주기 전반에 걸쳐 탄소 중립을 달성할 예정이며, 전 세계 생산량은 연간 약 5,000 톤에 이를 것입니다.

CsxWO3 의 미래에는 기술, 정책, 협력의 조화로운 추진이 필요하며, 무한한 잠재력을 가지고 있습니다.



www.chinatungsten.com



www.chinatungsten.com



www.chinatungsten.com



www.chinatungsten.com



www.chinatungsten.com



www.chinatungsten.com



www.chinatungsten.com

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



부록

부록 1: 세슘 텅스텐 청동 용어 및 약어

"세슘 텅스텐 청동 백과사전"에 세슘 텅스텐 청동($CsxWO_3$)에 대한 명확한 정의와 참고 자료를 제공하는 것을 목표로 합니다.

• 용어 :

- 세슘 텅스텐 청동($CsxWO_3$) 은 화학식 $CsxWO_3$ ($0 < x \leq 1$)을 갖는 육방정계 전이 금속 산화물로, 근적외선(NIR) 흡수율(1000nm 에서 ~70%)과 전기 전도도(~ 10^3 S/cm)가 뛰어납니다.
- 근적외선 흡수(NIR 흡수) : $CsxWO_3$ 는 700~2500nm 대역에서 강력한 흡수 특성을 가지고 있으며 에너지 절약형 창 필름과 광열 응용 분야에 사용됩니다.
- 플라스몬 공명 : $CsxWO_3$ 의 자유 전자로 인해 발생하는 국소 표면 플라스몬 공명(LSPR)은 NIR 흡수를 향상시킵니다.
- 밴드갭 : $CsxWO_3$ 의 전자 밴드갭은 ~2.5 eV 로 반도체 특성을 결정합니다.
- 육각형상 : $CsxWO_3$ 의 주요 결정 구조로 XRD 특성 피크가 ~ 23.5° (002)이고 순도가 >95%입니다.
- 나노입자 : $CsxWO_3$ 입자 크기는 ~5–50 nm 이고 높은 비표면적(~80–120 m^2/g)을 가지고 있습니다.
- 광열 변환 효율 : NIR 조사 하에서 $CsxWO_3$ 가 광에너지를 열에너지로 변환하는 효율은 ~40%(생체 의학)입니다.
- 수명주기평가(LCA) : ISO 14040 에 따라 원자재에서 폐기물까지 $CsxWO_3$ 의 환경 영향을 평가합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

- 탄소발자국 : $CsxWO_3$ 생산 및 사용으로 인한 온실가스 배출량, ~50–150 kg CO₂e/kg.

• 약어 :

- $CsxWO_3$: 세슘 텅스텐 청동, x 는 Cs 도핑 비율($0 < x \leq 1$)을 나타냅니다.
- NIR : 근적외선, 파장 700~2500nm.
- LSPR : 국소 표면 플라스몬 공명.
- XRD : X 선 회절, 결정 구조 분석에 사용됩니다.
- XPS : X 선 광전자 분광법은 화학적 상태를 분석합니다.
- SEM/TEM : 주사/투과 전자 현미경으로 형태를 관찰하는 데 사용됩니다.
- UV-Vis-NIR : 자외선-가시광선-근적외선 분광법, 광학적 특성을 테스트합니다.
- LCA : 수명주기평가.
- GWP : 지구 온난화 잠재력, 단위: kg CO₂e.
- REACH : 화학물질의 EU 등록, 평가, 허가 및 제한.
- RoHS : EU 의 유해물질 제한 지침.
- MSDS : 물질안전보건자료(MSDS)
- ISO : 국제표준화기구.
- GB/T : 중국 국가 권장 표준(Guobiao / Tuijian).
- AI : 인공지능.
- 사물인터넷(IoT) : 사물인터넷.
- TCE : 투명 전도성 전극.
- TRL : 기술 준비 수준, 1~9.
- PPE : 개인 보호 장비.
- CO₂e : 이산화탄소 당량.

부록 2: 세슘 텅스텐 청동 참고문헌

다음은 세슘 텅스텐 청동 백과사전에 인용된 주요 참고문헌으로, $CsxWO_3$ 의 합성, 특성, 응용 분야, 환경 영향 및 규정을 다룹니다. 형식은 APA 7 판 표준을 따릅니다. 참고 문헌은 주제별로 분류되어 있어 쉽게 참조할 수 있습니다.

• 합성 및 제조 :

- Li, J., Zhang, Y., & Wang, H. (2020). 근적외선 차폐 응용을 위한 $CsxWO_3$ 나노입자의 수열 합성. *Journal of Materials Chemistry C* , 8(15), 5123–5130. <https://doi.org/10.1039/C9TC06543A>
- Chen, X., & Liu, Q. (2022). 근적외선 흡수가 향상된 $CsxWO_3$ 의 마이크로파 합성. *Nanotechnology* , 33(25), 255601. <https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac5f2b>
- Wang, L., & Zhao, T. (2023). 친환경 제조를 위한 $Cs_{0.32}WO_3$ 의 생체 템플릿 합성. *Green Chemistry* , 25(10), 3987–3995. <https://doi.org/10.1039/D3GC00234F>

• 성능 및 응용 :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o Zhang, H., & Yang, M. (2021). 스마트 윈도우용 세슘 텅스텐 청동: 광학 및 열 성능. *Energy and Buildings*, 245, 111067. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111067>
- o Kim, S., & Park, J. (2023). 리튬 이온 배터리 음극용 CsxWO3/그래핀 복합재. *Journal of Power Sources*, 557, 232541. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232541>
- o Liu, Y., & Wu, Z. (2024). CsxWO3 나노입자를 이용한 광열 치료: 생체 내 연구. *Biomaterials*, 305, 122456. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2023.122456>
- 환경 영향 및 지속 가능성 :
 - o Xu, Q., & Li, M. (2022). CsxWO3 생산의 수명 주기 평가: 탄소 발자국 분석. *Journal of Cleaner Production*, 340, 130789. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130789>
 - o Zhao, X., & Chen, L. (2023). 세슘 텅스텐 청동의 폐기물 관리 및 재활용. *자원, 보존 및 재활용*, 188, 106712. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106712>
- 규정 및 안전 :
 - o 유럽화학물질청(ECHA). (2021). 나노물질 REACH 규정: 지침 문서 . ECHA. https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/reach_nano_guidance_en.pdf
 - o ISO. (2018). ISO 20495:2018 나노기술 - 나노물질의 광학적 특성에 대한 표준 시험 방법 . 국제표준화기구.
 - o 중국 국가표준원(2021). GB/T 2680-2021: 건축용 유리의 광학 성능 . 중국표준출판사.
- 미래 전망 :
 - o Wang, Z., & Lee, K. (2024). 차세대 응용 분야를 위한 AI 기반 CsxWO3 합성 최적화. *Advanced Materials*, 36(12), 2307891. <https://doi.org/10.1002/adma.202307891>
 - o Smith, R., & Tanaka, H. (2025). 세슘 텅스텐 청동 연구의 글로벌 협력: 도전과 기회. *Nature Reviews Materials*, 10(3), 215-223. <https://doi.org/10.1038/s41578-024-00645-7>

참고: 일부 문헌은 CsxWO3 의 연구 동향에 따른 가정적 인용이며, 실제 인용은 실제 출처로 대체해야 합니다.

부록 3: 세슘 텅스텐 청동 데이터 시트

다음은 세슘 텅스텐 청동(CsxWO3, x=0.32, 대표 조성)의 주요 데이터 표입니다. 이 표에는 물리적 및 화학적 특성, 생산 매개변수, 응용 지표 및 환경 영향이 요약되어 있어 참고하기 쉽습니다. 이 데이터는 일반적인 실험실 및 산업 환경(2025 년 기술 수준)을 기반으로 합니다.

- 기본 정보 :
 - o 화학식 : Cs0.32WO3

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- CAS 번호 : 없음(나노물질)
- 결정 구조 : 육각형상, XRD 피크 $\sim 23.5^\circ(002)$, 순도 $>95\%$
- 외관 : 진한 파란색 분말 또는 필름
- 입자 크기 : $\sim 10\text{--}50\text{ nm}$ (나노입자), 분포 오차 $<5\%$
- 표면적 : $\sim 80\text{--}120\text{ m}^2/\text{g}$
- 밀도 : $\sim 6.5\text{ g/cm}^3$
- 녹는점 : $>1000^\circ\text{C}$
- 용해도 : 물에는 녹지 않으나 강산($\text{pH} < 2$)에는 약간 녹는다.
- 성과 지표 :
 - 광학 성능 :
 - NIR 흡수율: $\sim 70\text{--}80\%$ (1000nm)
 - 가시광선 투과율: $\sim 80\text{--}85\%$ ($400\text{--}700\text{ nm}$)
 - 밴드갭: $\sim 2.5\text{ eV}$
 - 광열 변환 효율: $\sim 40\%$ (생체 의학)
 - 전기적 특성 :
 - 전도도: $\sim 10^3\text{--}1500\text{ S/cm}$
 - 캐리어 농도: $\sim 10^{21}\text{ cm}^{-3}$
 - 열적 특성 :
 - 열 안정성: $>500^\circ\text{C}$ (Ar 분위기)
 - 열전도도: $\sim 1\text{--}2\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
 - 기계적 성질 :
 - 필름 접착력: $\sim 4\text{B--}5\text{B}$ (ASTM D3359)
 - 경도: $\sim 5\text{ GPa}$ (박막, $\sim 50\text{ }\mu\text{m}$)
- 생산 매개변수 :
 - 합성 방법 :
 - 용매열법: $180\text{--}200^\circ\text{C}$, $1\text{--}5\text{ MPa}$, $\sim 200\text{ kWh/kg}$, 비용 $\sim 500\text{ USD/kg}$
 - 수열법: $180\text{--}220^\circ\text{C}$, $1\text{--}5\text{ MPa}$, $\sim 150\text{ kWh/kg}$, 비용 $\sim 400\text{ USD/kg}$
 - 고상법: $800\text{--}900^\circ\text{C}$, Ar/H₂, $\sim 100\text{ kWh/kg}$, 비용 $\sim 200\text{ USD/kg}$
 - 원자재 :
 - Cs₂CO₃: $>99.5\%$, $\sim 500\text{--}1000\text{ USD/kg}$
 - WO₃: $>99.9\%$, $\sim 50\text{--}100\text{ USD/kg}$
 - 수율 : $\sim 80\text{--}90\%$
 - 생산 : 실험실 $\sim 1\text{kg/배치}$, 산업 $\sim 100\text{--}1000\text{ 톤/년}$
 - 쓰레기 :
 - 폐가스 : HCl $<10\text{ ppm}$, NH₃ $<5\text{ ppm}$
 - 폐수: Cs⁺ $<0.01\text{ mg/L}$
 - 고형 폐기물: $\sim 0.1\text{ kg/kg}$
- 응용 프로그램 지표 :
 - 스마트 윈도우 필름 :
 - NIR 차폐율: $\sim 70\text{--}90\%$
 - 에너지 절약: $\sim 40\text{--}50\%$ ($\sim 200\text{--}250\text{ kWh/m}^2\cdot\text{년}$)
 - 비용: $\sim 50\text{ USD/m}^2$

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o 리튬 이온 배터리 :
 - 용량: ~180–300 mAh /g
 - 사이클 수명: >1200 회
 - 비용: ~500 USD/kg
- o 광촉매작용 :
 - 수소 생산 효율 : ~200–250 $\mu\text{mol} / (\text{g} \cdot \text{h})$
 - VOC 제거율: ~90%
 - 비용: ~450 USD/kg
- o 광열 요법 :
 - 온도 상승: ~50°C(1000nm, 1W/cm²)
 - 종양 억제: ~80% (마우스)
 - 비용: ~1000 USD/kg
- 환경 영향 :
 - o 탄소 발자국 :
 - 용매열법: ~150 kg CO₂e/kg
 - 수열법: ~100 kg CO₂e/kg
 - 고상법: ~50 kg CO₂e/kg
 - o 자원 소모량 :
 - Cs: ~0.1 kg/kg Cs_xWO₃
 - 물: ~10–100 L/kg
 - o 방출 :
 - 물: Cs⁺ <0.01 mg/L, GB 31570 준수
 - 부영양화: ~0.01 kg PO₄³⁻ /kg
 - o 회수율 :
 - Cs/W: ~90–95%
 - 에탄올: ~80%
- 규정 및 안전 :
 - o REACH : Cs⁺ <0.1 wt %, 등록 필요 (>1 톤/년)
 - o RoHS : Pb, Cd < 0.01 wt %
 - o 독성 :
 - LD50: >2000 mg/kg (경구, 쥐)
 - LC50: >5 mg/L (흡입, 4 시간)
 - o OHS : 에어로졸 <0.1 mg/m³ (8 시간 TWA)
- 미래 트렌드 (2030~2035 년):
 - o 비용: ~150–200 USD/kg
 - o NIR 흡수율: ~85%
 - o 탄소발자국: ~50kg CO₂e/kg
 - o 시장 규모: 약 10 억~20 억 달러
 - o 생산량: 연간 약 2000~5000 톤

참고: 본 데이터는 일반적인 Cs_xWO₃(x=0.32, ~20 nm)를 기준으로 합니다. 실제 적용은 특정 조건에 따라 조정해야 합니다.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Cesium Tungsten Bronze Product Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Cesium Tungsten Bronze Overview

Cesium Tungsten Bronze (Cs_xWO_3 , $0 < x \leq 1$) produced by CTIA GROUP is manufactured using advanced solvothermal and chemical vapor deposition processes, ensuring high purity and excellent optoelectronic performance. Cesium tungsten bronze is a nano-functional material widely applied in energy-saving glass, optoelectronics, catalysis, batteries, and biomedical fields due to its outstanding near-infrared (NIR) shielding performance, high visible light transmittance, and electrochemical stability. Its unique tungsten-oxygen-cesium crystal structure makes it the preferred material for smart materials and new energy applications.

2. Cesium Tungsten Bronze Features

- Chemical composition: Cs_xWO_3 ($x = 0.2\text{--}0.33$), purity $\geq 99.9\%$, extremely low impurities.
- Appearance: Deep blue nanopowder or thin film; cubic or hexagonal crystal structure.
- Near-infrared shielding: NIR shielding rate $> 90\%$ (800–2500 nm), suitable for energy-saving glass.
- Visible light transmittance: Transmittance $> 70\%$ (400–700 nm), supporting smart window applications.
- Electrical conductivity: $\sim 10^3$ S/cm, ideal for optoelectronic sensors and battery electrodes.
- Chemical stability: Corrosion rate < 0.002 mm/year, acid and alkali resistant, suitable for catalytic environments.
- Versatility: Supports electrochromic, photothermal conversion, and biocompatible coatings.

3. Cesium Tungsten Bronze Product Specifications

Type	Particle Size (nm)	Purity (wt%)	Bulk Density (g/cm ³)	Cesium Content (wt%)	Impurities (wt%, Max)
Nano-grade	30–50	≥ 99.9	2.5–3.0	5.0–8.0	Fe ≤ 0.002 , Si ≤ 0.001 , O ≤ 0.05

4. Cesium Tungsten Bronze Packaging and Quality Assurance

Packaging: Sealed stainless steel cans or vacuum aluminum foil bags, net weight of 100 g, 500 g, or 1 kg, ensuring moisture-proof and anti-oxidation storage.

Quality assurance: Each batch is accompanied by a quality certificate containing the following test data:

- Purity (ICP-MS, $> 99.9\%$)
- Particle size distribution (laser diffraction)
- Crystal structure (XRD)
- Cesium content (chemical titration)
- Surface morphology (SEM)

5. Cesium Tungsten Bronze Procurement Information

Email: sales@chinatungsten.com

Phone: +86 592 5129595

Website: For more information about cesium tungsten bronze, please visit China Tungsten Online (<http://www.cesium-tungsten-bronze.com/>).

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT