

Encyclopédie de l'acide de tungstène

中钨智造科技有限公司

CTIA GROUP LTD

CTIA GROUP LTD

Leader mondial de la fabrication intelligente pour les industries du tungstène, du molybdène et des terres rares

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

PRÉSENTATION DU GROUPE CTIA

CTIA GROUP LTD, filiale à 100 % dotée d'une personnalité juridique indépendante et créée par CHINATUNGSTEN ONLINE, se consacre à la promotion de la conception et de la fabrication intelligentes, intégrées et flexibles de matériaux en tungstène et en molybdène à l'ère de l'Internet industriel. Fondée en 1997 avec www.chinatungsten.com comme point de départ – le premier site web chinois de produits en tungstène de premier plan –, CHINATUNGSTEN ONLINE est une entreprise pionnière du e-commerce en Chine, spécialisée dans les industries du tungstène, du molybdène et des terres rares. Fort de près de trois décennies d'expérience approfondie dans les domaines du tungstène et du molybdène, CTIA GROUP hérite des capacités exceptionnelles de conception et de fabrication de sa société mère, de ses services de qualité supérieure et de sa réputation internationale, devenant ainsi un fournisseur de solutions d'application complètes dans les domaines des produits chimiques à base de tungstène, des métaux tungstène, des carbures cémentés, des alliages haute densité, du molybdène et de ses alliages.

Au cours des 30 dernières années, CHINATUNGSTEN ONLINE a créé plus de 200 sites web professionnels multilingues sur le tungstène et le molybdène, couvrant plus de 20 langues, avec plus d'un million de pages d'actualités, de prix et d'analyses de marché liées au tungstène, au molybdène et aux terres rares. Depuis 2013, son compte officiel WeChat « CHINATUNGSTEN ONLINE » a publié plus de 40 000 informations, alimentant près de 100 000 abonnés et fournissant quotidiennement des informations gratuites à des centaines de milliers de professionnels du secteur dans le monde entier. Avec des milliards de visites cumulées sur son site web et son compte officiel, CHINATUNGSTEN ONLINE est devenu une plateforme d'information mondiale reconnue et faisant autorité pour les industries du tungstène, du molybdène et des terres rares, fournissant 24 h/24 et 7 j/7 des informations multilingues, des informations sur les performances des produits, les prix et les tendances du marché.

S'appuyant sur la technologie et l'expérience de CHINATUNGSTEN ONLINE, CTIA GROUP s'attache à répondre aux besoins personnalisés de ses clients. Grâce à l'IA, CTIA GROUP conçoit et fabrique en collaboration avec ses clients des produits en tungstène et en molybdène présentant des compositions chimiques et des propriétés physiques spécifiques (telles que la granulométrie, la densité, la dureté, la résistance, les dimensions et les tolérances). L'entreprise propose des services intégrés complets, allant de l'ouverture du moule à la production d'essai, en passant par la finition, l'emballage et la logistique. Au cours des 30 dernières années, CHINATUNGSTEN ONLINE a fourni des services de R&D, de conception et de production pour plus de 500 000 types de produits en tungstène et en molybdène à plus de 130 000 clients dans le monde, posant ainsi les bases d'une fabrication personnalisée, flexible et intelligente. Fort de ce socle, CTIA GROUP approfondit la fabrication intelligente et l'innovation intégrée des matériaux en tungstène et en molybdène à l'ère de l'Internet industriel.

Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, le Dr Hanns et son équipe de CTIA GROUP ont également rédigé et publié des analyses de connaissances, de technologies, de prix et de tendances du marché du tungstène, du molybdène et des terres rares, qu'ils partagent librement avec l'industrie du tungstène. Fort de plus de 30 ans d'expérience depuis les années 1990 dans le commerce électronique et le commerce international de produits en tungstène et en molybdène, ainsi que dans la conception et la fabrication de carbures cémentés et d'alliages haute densité, le Dr Han est un expert reconnu des produits en tungstène et en molybdène, tant au niveau national qu'international. Fidèle à sa volonté de fournir des informations professionnelles et de qualité à l'industrie, l'équipe de CTIA GROUP rédige régulièrement des articles de recherche technique, des articles et des rapports sectoriels basés sur les pratiques de production et les besoins des clients, ce qui lui vaut une large reconnaissance au sein du secteur. Ces réalisations apportent un soutien solide à l'innovation technologique, à la promotion des produits et aux échanges industriels du CTIA GROUP, le propulsant pour devenir un leader mondial dans la fabrication de produits en tungstène et en molybdène et dans les services d'information.



COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Table des matières

Préface

Contexte et importance de l'écriture

La position stratégique et le potentiel d'application de l'acide tungstique

Structure et instructions du livre

Lecteurs concernés et valeur de référence

Chapitre 1 : Concepts de base et développement historique de l'acide tungstique

1.1 Définition et classification de l'acide tungstique

1.2 Découverte et évolution de la dénomination de l'acide tungstique

1.3 Le statut de l'acide tungstique en chimie inorganique

1.4 Cours principal et jalons techniques de la recherche sur l'acide tungstique

Chapitre 2 : Propriétés physiques et chimiques de l'acide tungstique

2.1 Analyse de la structure moléculaire et de la structure cristalline

2.2 Stabilité thermique et comportement de décomposition

2.3 Caractéristiques d'acidité et de solubilité

2.4 Propriétés optiques, électriques et magnétiques

2.5 Étude des isomères et des polymorphes de l'acide tungstique

Chapitre 3 : Préparation de l'acide tungstique

3.1 Préparation de l'acide tungstique à partir d'APT

3.2 Extraction humide de l'acide tungstique à partir de WO_3

3.3 Synthèse de l'acide tungstique dans différentes conditions de pH/température

3.4 Procédé de préparation de l'acide nano-tungstique (sol-gel, hydrothermal, microémulsion)

3.5 Analyse du procédé standard de préparation de l'acide tungstique réalisé par le groupe CTIA

Chapitre 4 : Technologie de caractérisation et méthodes de détection de l'acide tungstique

4.1 Analyse de la forme et de la surface des cristaux par DRX

4.2 Spectroscopie FTIR et Raman

4.3 Observation de la micromorphologie SEM/TEM

4.4 Analyse thermique TG-DSC

4.5 Analyse de l'état de valence des éléments de surface XPS

4.6 Surface spécifique et structure des pores (analyse BET)

4.7 Méthodes d'essai des performances électriques et optiques

Chapitre 5 : Principaux dérivés et intermédiaires de l'acide tungstique

5.1 Métatungstates (tels que le sodium, l'ammonium, le calcium, le cuivre, etc.)

5.2 Complexes de tungstate (polytungstates , isopolyacides)

Tungstates organiques et complexes organiques

5.4 Matériaux et composites fonctionnels à base de tungstate

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

5.5 Synthèse de précurseurs d'oxyde de tungstène à haute valence avec la participation de l'acide tungstique

Chapitre 6 : Application de l'acide tungstique dans l'industrie inorganique

- 6.1 Le rôle de l'acide tungstique dans la chaîne industrielle des composés du tungstène
- 6.2 Application de l'acide tungstique dans les matériaux luminescents
- 6.3 Acide tungstique utilisé dans les matières premières céramiques hautes performances
- 6.4 Le rôle de l'acide tungstique comme précurseur dans les matériaux de revêtement résistants à la chaleur et à la corrosion

Chapitre 7 : Application de l'acide tungstique aux matériaux fonctionnels et aux domaines énergétiques

- 7.1 Application de l'acide tungstique dans les matériaux photocatalytiques (dégradation des polluants, etc.)
- 7.2 Progrès de la recherche sur l'acide tungstique dans les matériaux de stockage d'énergie (supercondensateurs, batteries)
- 7.3 Application de l'acide tungstique dans les matériaux de contrôle électrochrome et optique
- 7.4 Développement de l'acide nano-tungstique dans les capteurs et les matériaux autonettoyants

Chapitre 8 : Application de l'acide tungstique en chimie analytique et réactifs

- 8.1 L'acide tungstique comme agent colorimétrique et réactif de titrage
- 8.2 Coordination de l'acide tungstique dans l'analyse spectrale
- 8.3 Fonction de l'acide tungstique dans la détection et la séparation des métaux lourds
- 8.4 Exigences de qualité de l'acide tungstique dans les produits chimiques analytiques de haute pureté

Chapitre 9 : Exploration des applications médicales et biologiques de l'acide tungstique

- 9.1 Étude préliminaire sur l'effet de l'acide tungstique sur le métabolisme cellulaire
- 9.2 Potentiel de l'acide tungstique dans la biocatalyse et le mimétisme enzymatique
- 9.3 Application exploratoire de l'acide tungstique dans les matériaux antibactériens et antiviraux
- 9.4 État actuel de la recherche sur la toxicité environnementale et la biocompatibilité de l'acide tungstique

Chapitre 10 : Sécurité et gestion environnementale de l'acide tungstique

- 10.1 Fiche de données de sécurité et évaluation du niveau de sécurité de l'acide tungstique
- 10.2 Spécifications relatives au stockage, au transport et au traitement d'urgence en cas de fuite
- 10.3 Exposition professionnelle et prévention et contrôle de l'acide tungstique dans le processus de production
- 10.4 Traitement et utilisation des ressources des déchets liquides et des sous-produits d'acide tungstique

Chapitre 11 : Analyse du marché et statut de l'industrie de l'acide tungstique

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- 11.1 Analyse de la capacité de production et de la structure de consommation mondiales d'acide de tungstène
- 11.2 Aperçu du développement de l'industrie chinoise de l'acide de tungstène et de la situation des exportations
- 11.3 Aperçu des principales entreprises et fournisseurs (mise en évidence de la position du groupe CTIA)
- 11.4 Demande du marché en aval : électronique, revêtements, céramique, protection de l'environnement
- 11.5 Analyse de la logique de tarification et de la structure des coûts des produits à base d'acide de tungstène

Chapitre 12 : Sujets d'actualité et technologies de pointe dans la recherche sur l'acide tungstique

- 12.1 Défis et opportunités dans la préparation d'acide tungstique ultrafin/nano
- 12.2 Recherche et développement de matériaux à base d'acide tungstique à réponse intelligente
- 12.3 Stratégie pour la construction de systèmes composites fonctionnels à base d'acide tungstique
- 12.4 Tendance de la demande de nouvelles technologies énergétiques pour les matériaux à base d'acide tungstique
- 12.5 Application de la fabrication intelligente et de l'automatisation aux produits à base d'acide tungstique

Appendice

- Annexe 1 : Termes et symboles courants pour l'acide tungstique
- Annexe 2 : Tableau comparatif des normes internationales et nationales relatives à l'acide tungstique
- Annexe 3 : Index de la littérature principale et base de données de recherche sur l'acide de tungstène
- Annexe 4 : Catalogue des produits d'acide de tungstène du groupe CTIA et présentation du service technique

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Préface

Contexte et importance de l'écriture

L'acide tungstique (formule chimique H_2WO_4) est l'un des acides inorganiques les plus basiques et structurellement les plus diversifiés du système chimique du tungstène. Depuis sa première séparation au XIX^e siècle, il est progressivement devenu un intermédiaire essentiel de la science moderne des matériaux tungstène, de la chimie de synthèse inorganique et de la technologie des matériaux fonctionnels. Il est non seulement un précurseur important de divers composés du tungstène (tels que les tungstates, les métatungstates, les tungstates et les oxydes de tungstène), mais aussi une classe de matériaux fonctionnels présentant un potentiel d'application.

Dans des domaines stratégiques clés tels que la transformation de l'énergie, le développement de nouveaux matériaux et la chimie verte, l'acide tungstique et ses dérivés offrent de vastes perspectives d'application. Par exemple, dans des applications émergentes comme la dégradation photocatalytique, le traitement de l'eau, les supercondensateurs et les dispositifs électrochromes, l'acide tungstique a suscité un vif intérêt en raison de son excellente capacité redox, de sa structure cristalline multi-niveaux et de ses caractéristiques de migration ionique. De plus, l'acide tungstique occupe une place incontournable dans des industries traditionnelles telles que la préparation de sels minéraux, l'extraction de tungstène métal, la synthèse de céramiques à haute température et les réactifs d'analyse chimique.

Avec l'avancement continu de la « localisation des matériaux métalliques haute performance », de la « métallurgie verte » et de la « transformation des matériaux basée sur les nouvelles énergies » à l'échelle mondiale, l'acide tungstique, en tant que nœud clé reliant les ressources en tungstène et les matériaux fonctionnels haut de gamme, ses performances globales, sa technologie de préparation, son chemin d'application, son impact environnemental et son potentiel de marché doivent être

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

systematiquement triés et étudiés en profondeur de toute urgence.

Dans ce contexte, la compilation de l'« Encyclopédie de l'acide de tungstène » vise non seulement à résumer les résultats de recherche actuels et les pratiques industrielles dans le domaine de l'acide de tungstène au pays et à l'étranger, mais également à fournir aux institutions de recherche scientifique, au personnel d'ingénierie et technique, aux entreprises utilisatrices haut de gamme et aux départements de prise de décision politique un cadre de connaissances et une base technique faisant autorité, systématiques et opérationnels.

La valeur stratégique de l'acide tungstique

L'importance de l'acide tungstique peut être comprise à partir des quatre dimensions suivantes :

1. Rôle de pont de ressources stratégiques

L'acide tungstique est la forme de transition entre l'APT (paratungstate d'ammonium) et le tungstène métallique et l'oxyde de tungstène, et occupe une position clé dans la chaîne industrielle du tungstène.

2. Caractéristiques de la plateforme de R&D sur les matériaux

L'acide de tungstène possède des capacités d'ingénierie des matériaux telles que la régulation de la forme cristalline, le dopage des ions métalliques et la construction de structures poreuses. C'est une molécule de plateforme importante pour la préparation de matériaux nano-tungstène, de structures de coordination multi-acides et de matériaux catalytiques composites.

3. La fabrication écologique et les applications fonctionnelles sont compatibles avec

sa solubilité dans l'eau et sa précipitation contrôlable, ce qui le rend adapté aux procédés de préparation des verts humides et répond aux exigences de conservation de l'énergie et de réduction des émissions. Par ailleurs, l'acide tungstique et ses sels présentent des propriétés de conductivité multifonctionnelle, de photocatalyse, de stabilité thermique et autres, et présentent un intérêt tant pour la recherche scientifique que pour les applications.

4. L'unité fondamentale pour construire un discours international puissant.

Actuellement , le contrôle des exportations de tungstène est progressivement renforcé. L'acide de tungstène et ses dérivés sont devenus une forme d'exportation importante des ressources métalliques stratégiques de la Chine. Le niveau de normalisation et d'industrialisation concerné influence directement le discours de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement internationale en matériaux haut de gamme.

Comment ce livre est structuré

Ce livre part des bases et approfondit progressivement, adoptant une approche qui privilégie à la fois la théorie et la pratique, et associe l'industrie à l'avant-garde. Il est divisé en douze chapitres et quatre annexes :

- **Chapitres 1-2** : Aperçu des concepts de base, de l'histoire du développement et des propriétés physiques et chimiques de l'acide tungstique, fournissant un support théorique pour les chapitres suivants ;
- **Chapitres 3 à 4** : Description détaillée de diverses méthodes de préparation et techniques

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

de caractérisation courantes, y compris les références de processus propriétaires de China Tungsten Intelligence ;

- **Chapitres 5-6** : Présentation des dérivés courants de l'acide tungstique et de leur application dans l'industrie inorganique ;
- **Chapitres 7 à 9** : Focus sur les derniers développements de l'acide tungstique dans les domaines des matériaux énergétiques, de la chimie analytique, des revêtements fonctionnels et des applications biologiques ;
- **Chapitre 10** : Focus sur les spécifications de sécurité, de stockage et de transport et la gestion environnementale de l'acide tungstique tout au long de son cycle de vie ;
- **Chapitres 11-12** : Fournit une analyse panoramique de la chaîne industrielle, du marché, des politiques et des tendances de développement, ce qui est propice au jugement d'investissement et à la recherche stratégique ;
- **Annexe** : Fournit un glossaire, une comparaison standard, un index de la littérature et des informations sur le service technologique du CTIA GROUP pour améliorer l'efficacité des références et des applications des lecteurs.

Cet ouvrage couvre l'ensemble des aspects de la théorie fondamentale, des technologies d'ingénierie, des normes et spécifications, des tendances du marché et de la fabrication verte. Il peut servir de base de données pour les chercheurs scientifiques, de manuel d'utilisation pour les ingénieurs, d'outil pédagogique pour les enseignants et les étudiants universitaires, et de référence pour la prise de décision par les pouvoirs publics et l'industrie.

Public cible et utilisation

Ce livre convient aux groupes suivants :

- **Chercheurs et ingénieurs des matériaux** : comprendre systématiquement les propriétés physiques et chimiques et les voies expérimentales de l'acide tungstique pour aider à la conception de la recherche scientifique et à l'optimisation des matériaux ;
- **Praticiens du traitement des poudres et de la métallurgie** : acquérir une expérience pratique dans la préparation et l'application pour soutenir la production stable de poudre d'acide tungstique de haute qualité ;
- **Responsables environnement et sécurité** : Comprendre le comportement environnemental, les spécifications de transport et de stockage en toute sécurité de l'acide de tungstène pour assurer une production propre et le respect des réglementations ;
- **Enseignants d'université et étudiants diplômés** : utilisé comme référence pédagogique, rédaction de thèse de fin d'études et littérature de base pour l'application du projet ;
- **Analystes de l'industrie et services gouvernementaux concernés** : comprendre les tendances de la chaîne industrielle de l'acide tungstique, les tendances politiques et les obstacles techniques, et aider à formuler des plans de développement.

Il est conseillé aux lecteurs de sélectionner les chapitres à consulter en fonction de leurs propres besoins ; ce livre propose une indexation croisée et une navigation dans les annexes pour aider les techniciens à localiser rapidement le contenu clé des projets réels.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



Chapitre 1 Concepts de base et développement historique de l'acide tungstique

L'acide tungstique (formule chimique H_2WO_4) est un acide oxygéné composé de tungstène à l'état de valence +6 avec de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est l'un des intermédiaires les plus importants de la chimie du tungstène. Largement utilisé dans la fusion du tungstène et la préparation des sels de tungstène, il présente également des propriétés physiques et chimiques uniques et une valeur ajoutée dans de nombreux domaines de pointe tels que les matériaux fonctionnels, la biocatalyse et la conversion photoélectrique.

1.1 Définition et classification de l'acide tungstique

Définition de base

L'acide tungstique désigne généralement un solide jaune amorphe ou cristallin précipité par réaction de tungstates (tels que le tungstate de sodium et le tungstate d'ammonium) avec des acides forts en milieu neutre ou faiblement acide. Sa formule chimique la plus courante est $\text{H}_2\text{WO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. (c'est-à-dire l'acide tungstique hydraté). Sa composition réelle est étroitement liée aux conditions de réaction, il présente donc une certaine diversité structurelle.

Classification

Selon sa structure, son état d'hydratation, sa réactivité et ses conditions de préparation, l'acide tungstique peut être divisé dans les catégories suivantes :

Base de classification	taper	fonctionnalité
Niveau d'hydratation	Acide tungstique anhydre (H_2WO_4) Acide tungstique hydraté ($\text{H}_2\text{WO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)	Les corps anhydres sont rares et l'acide tungstique hydraté est la principale forme d'acide tungstique dans l'industrie.
Forme structurelle	Acide tungstique amorphe	L'état cristallin est orthorhombique ou

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

	Acide tungstique cristallin	monoclinique et l'état amorphe est un précipité colloïdal.
Méthode de synthèse	chimique humide de l'acide tungstique Acide tungstique	Le premier est utilisé pour préparer le métatungstate , et le second est utilisé comme matière première pour le métal tungstène.
Capacités dérivées	Acide tungstique monomère Acide tungstique polymère	Peut polymériser pour former des structures complexes telles que le métatungstate et le polytungstate

L'acide tungstique est généralement une poudre jaune vif ou jaune-vert, soluble dans l'acide fluorhydrique, l'ammoniac ou une solution alcaline, insoluble dans l'eau froide et l'alcool, et présente une faible acidité et une stabilité thermique élevée.

1.2 La découverte et l'évolution de la dénomination de l'acide tungstique

Le tungstène a été découvert pour la première fois par le chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele en 1781. Le minerai d'origine (wolfsone) a été traité à l'acide chlorhydrique pour obtenir un précipité jaune, appelé « précipité de tungstate », prototype de l'acide tungstique primitif. En 1783, les frères espagnols Juan et Fausto Elhuyar ont réduit la substance jaune avec du carbone et ont produit pour la première fois du tungstène métallique.

Au début du XIXe siècle, l'acide tungstique est progressivement devenu un élément important de l'étude des états d'oxydation des métaux et des réactions acido-basiques dans les laboratoires européens. Avec le développement de la chimie inorganique, l'acide tungstique a été systématiquement classé dans le système des oxoacides métalliques hexavalents et a progressivement formé un système de dénomination relativement standard avec l'acide molybdique, l'acide niobique, etc.

Le terme « acide tungstique » a commencé à être concrétisé et subdivisé en une variété d'espèces avec des structures claires, y compris l'acide monotungstique , l'acide métatungstique (tel que $H_2W_{12}O_{40}$) , l'acide hétéropolytungstique acide, etc.

En Chine, l'étude systématique de l'acide tungstique a débuté dans les années 1950, notamment dans les régions riches en ressources minérales de tungstène comme le Jiangxi, le Hunan et le Henan. Les recherches sur son procédé de préparation par voie humide et le contrôle de sa cristallisation ont favorisé le développement de la chimie des sels de tungstène en Chine.

1.3 Le statut de l'acide tungstique dans le système chimique inorganique

L'acide tungstique est l'un des composés les plus importants du tungstène à son état d'oxydation élevé. Ses propriétés d'acidité, de coordination et de dérivatisation constituent la base de sa large application en chimie inorganique.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

L'état fonctionnel est le suivant :

- **de coordination :** W^{6+} dans le tungstate peut former des complexes multinucléaires stables avec des ligands tels que O, N et S, et constitue un centre important pour la synthèse de complexes multimétalliques ;
- **Unité de construction :** L'acide tungstique est souvent utilisé comme squelette de base des structures polyanioniques (telles que la structure de Keggin) pour construire des isopolyacides et du polytungstène oxydes ;
- **Modèle de réaction acido-basique :** Parce qu'il a différentes formes à différentes valeurs de pH, c'est un modèle important pour étudier des réactions telles que l'acidolyse-précipitation-complexation-recombinaison ;
- **Principes fondamentaux de l'ingénierie cristalline :** Il peut former une variété de morphologies cristallines à différentes températures et concentrations de solution, et constitue un objet typique de recherche sur le contrôle des cristaux et les nanomatériaux inorganiques.

L'acide tungstique est également un matériau comparatif pour l'étude d'autres acides de métaux de transition (tels que l'acide chromique et l'acide molybdique) et est souvent utilisé comme support de contrôle structurel pour les propriétés électroniques, photoniques et magnétiques.

1.4 L'histoire principale et les étapes techniques de la recherche sur l'acide tungstique

Au cours des deux derniers siècles, la recherche sur l'acide tungstique est passée par trois étapes : de « l'extraction empirique » à « l'analyse structurale » puis à « l'application fonctionnelle » :

scène	temps	Caractéristiques
Démarrer	Fin du XVIIIe siècle – milieu du XIXe siècle	Extraction et précipitation du tungstate en laboratoire, manque de connaissances structurales
Phase d'analyse	Première moitié du XXe siècle	Commence à utiliser la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge et d'autres méthodes pour confirmer la structure
Étape d'expansion des fonctions	des années 1970 à aujourd'hui	Focus sur la catalyse, l'optoélectronique, le stockage d'énergie et les matériaux fonctionnels composites

Percées technologiques représentatives :

- **1955 :** Le H_2WO_4 cristallin a été synthétisé pour la première fois dans des conditions de synthèse hydrothermale, et une courbe de propriétés physiques standard a été établie ;
- **1983 :** La structure de Keggin du polytungstate a été établie, ouvrant une nouvelle ère de recherche sur les polyoxométalates ;
- **2005 :** Une percée a été réalisée dans la technologie de préparation de l'acide nano-tungstique, ce qui a favorisé son application dans la photocatalyse et les supercondensateurs ;
- **Au cours de la dernière décennie :** CTIA GROUP et d'autres sociétés nationales ont développé des produits de qualité industrielle à base d'acide tungstique ultrafin de haute

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

pureté, réalisant la transformation des applications de produits du niveau de matière première au niveau fonctionnel.

Résumé

Ce chapitre passe en revue la définition chimique, l'historique du développement, le statut académique et l'évolution de la recherche sur l'acide tungstique, fournissant un contexte historique clair et un cadre chimique pour sa préparation, sa caractérisation, la construction de ses dérivés et son application dans les chapitres suivants. L'acide tungstique n'est pas seulement une espèce inorganique basique, mais aussi le nœud central reliant les ressources, les théories et les applications fonctionnelles du système scientifique des matériaux tungstène.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



Chapitre 2 Propriétés physiques et chimiques de l'acide tungstique

L'acide tungstique (H_2WO_4) est un composé typique du tungstène hexavalent. Son aspect physique, sa structure cristalline, ses caractéristiques de réaction chimique et ses performances multiphysiques déterminent ses limites d'application dans l'industrie chimique, la science des matériaux et les technologies d'application. Ce chapitre analyse systématiquement les propriétés intrinsèques de l'acide tungstique, de sa structure moléculaire à ses propriétés fonctionnelles, jetant ainsi les bases de sa préparation, de sa dérivatisation et de ses applications fonctionnelles.

2.1 Analyse de la structure moléculaire et de la structure cristalline

Composition moléculaire

La formule chimique de l'acide tungstique est généralement H_2WO_4 , mais il existe souvent sous forme hydratée dans l'eau, comme $\text{H}_2\text{WO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (x étant généralement égal à 1-2). L'atome de tungstène est à l'état d'oxydation +6 et la coordination environnante forme une unité octaédrique $[\text{WO}_6]$, formant la structure moléculaire de l'acide inorganique.

Structure cristalline

L'acide tungstique peut présenter différentes formes cristallines, et sa structure est fortement influencée par les conditions de synthèse. Les types de cristaux les plus courants sont les suivants :

- **Monoclinique** : Forme cristalline la plus courante, la maille unitaire contient des chaînes d'octaèdres $[\text{WO}_6]$ reliés par des ponts oxygène pour former une structure bidimensionnelle ;
- **Système orthorhombique** : fréquent dans les conditions de précipitation rapide ou de cristallisation à basse température ;
- **Triclinique ou amorphe** : formé dans des systèmes de précipitation désordonnée ou de refroidissement rapide, apparaissant souvent sous forme de poudre colloïdale ou libre.

Les méthodes d'analyse cristalline utilisent généralement :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Diffraction des rayons X sur poudre (DRX) : utilisée pour déterminer la forme cristalline et la constante de réseau ;
- Microscope électronique à balayage (MEB) : observer la morphologie de surface et l'état d'agrégation des cristaux ;
- Diffraction d'électrons rétrodiffusés (EBSD) : étude de l'agencement et de l'orientation préférentielle des grains dans les micro-zones.

2.2 Stabilité thermique et comportement de décomposition

En tant qu'acide oxyde métallique à valence élevée, l'acide tungstique présente une excellente stabilité thermique. À l'air libre ou sous atmosphère inerte, son comportement de décomposition thermique est le suivant :

- **<100° C** : Perte d'eau physiquement adsorbée ;
- **100–300°C** : L'acide tungstique hydraté perd progressivement de l'eau et se transforme en H_2WO_4 ou $\text{WO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ anhydre ;
- **300–450° C** : L'eau cristalline commence à être éliminée, la structure rétrécit et du WO_3 se forme ;
- **>600°C** : converti de manière stable en trioxyde de tungstène jaune (WO_3), qui est le précurseur de la plupart des applications en aval.

Techniques d'analyse thermique couramment utilisées :

- Analyse thermogravimétrique (ATG) : surveille les variations de masse ;
- Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) : Déterminer le point de changement de phase et le comportement endothermique et exothermique ;
- Combinaison de FTIR et Raman : déterminer le processus de transformation de l'hydroxyle et de la liaison W–O.

Conclusion : L'acide tungstique est stable à température ambiante et présente une voie de décomposition thermique claire. C'est un précurseur de haute qualité adapté à la préparation d'oxydes fonctionnels après traitement thermique.

2.3 Caractéristiques d'acidité, d'alcalinité et de solubilité

Acidité et alcalinité

- L'acide tungstique est faiblement acide dans l'eau et a un faible degré d'ionisation ;
- ions tungstate (WO_4^{2-} , $\text{W}_{12}\text{O}_{42}^{10-}$, etc.) en présence d'une base forte ;
- Il précipite sous forme de tungstate colloïdal à $\text{pH} < 1$ et existe sous forme de tungstate polymérisé dans la plage de pH de 2 à 6.

Son comportement acido-basique montre une tendance amphotère, et les différences de comportement à différentes valeurs de pH sont les suivantes :

plage de pH	Existence	Comportement chimique
<1	Précipitation colloïdale	Coprécipitation avec des ions métalliques
2–6	métatungstate	Formation de polymères

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

>8	Ions WO_4^{2-}	Soluble dans les alcalis
----	-------------------------	--------------------------

L'acide tungstique est souvent utilisé pour ajuster la forme du tungstène en solution et est représentatif de la synthèse des polyacides et des systèmes tampons acide-base.

Solubilité

- **Insoluble dans l'eau froide et l'éthanol**, légèrement soluble dans l'eau chaude ;
- **une solution alcaline** : comme l'eau ammoniacale, NaOH, etc., pour générer du tungstate stable ;
- **Disous dans l'acide fluorhydrique (HF)** : forme un complexe tungstène-fluor volatil ;
- C'est un précipité jaune peu soluble en solution acide.

Ses caractéristiques de solubilité ont une importance primordiale pour l'hydrométallurgie, la régénération et la récupération, ainsi que pour la préparation de solutions précurseurs.

2.4 Propriétés optiques, électriques et magnétiques

L'acide tungstique présente plusieurs propriétés fonctionnelles optoélectroniques importantes sous des structures et des tailles de particules spécifiques, qui constituent la base théorique de son application dans les domaines de la photocatalyse, de l'électrochromisme, des capteurs et des matériaux optoélectroniques.

Performances optiques

- L'acide tungstique est jaune en raison du transfert de charge $\text{W}^{6+} \rightarrow \text{O}^{2-}$;
- La bande interdite optique est généralement de 2,6 à 2,8 eV, ce qui correspond à un semi-conducteur à large bande interdite ;
- L'acide nano-tungstique ou l'acide tungstique dopé a une bande interdite réglable, ce qui convient à la catalyse d'absorption de la lumière visible ;
- Sous la lumière ultraviolette, il peut participer aux transitions électroniques et générer des paires électron-trou libres.

Propriétés électriques

- L'acide tungstique en vrac est un isolant, mais après avoir été dopé (comme Cu, Ag) ou avoir formé une structure non stoechiométrique, il peut avoir une certaine conductivité ;
- Les films de tungstate poreux présentent des phénomènes électrochromes et conviennent aux fenêtres et écrans intelligents.

Propriétés magnétiques

- L'acide tungstique pur n'est pas magnétique ;
- Après avoir été dopé avec des éléments de métaux de transition (tels que Fe et Co), il peut présenter une faible réponse magnétique et convient aux nanotransporteurs magnétiquement réactifs.

2.5 Étude des isomères et des polymorphes de l'acide tungstique

L'acide tungstique peut former divers isomères structuraux et polymères dans différentes conditions. Ces formes diffèrent considérablement en termes de stabilité physique, d'activité catalytique et de

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

propriétés d'adsorption.

Types hétérogènes courants

- **Monomère H_2WO_4** : structure simple et activité élevée ;
- **$PolyH_6W_{12}O_{40}$** : Keggin - **type polyanion** , utilisé en catalyse ;
- **Tungstates hétéropolyacides** : tels que l'acide phosphotungstique , l'acide silicotungstique , etc., ont une capacité d'oxydation sélective.

Comportement polymorphe

- Les polymorphes peuvent être formés à différentes températures, comme $\alpha-H_2WO_4$ et $\beta-H_2WO_4$;
- Les changements d'état d'hydratation affectent l'espacement des cristaux et la température de décomposition thermique ;
- des structures lamellaires et autres peuvent être induites dans des systèmes hydrothermaux et hétérogènes.

La régulation de la forme cristalline est l'une des technologies fondamentales pour le développement fonctionnel de l'acide tungstique, qui a un impact significatif sur son activité catalytique ultérieure, sa réactivité interfaciale et ses propriétés filmogènes.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed


4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Chapitre 3 Préparation de l'acide tungstique

3.1 Préparation de l'acide tungstique à partir d'APT

APT (Ammonium Le paratungstate est l'un des intermédiaires les plus importants de la filière tungstène et la matière première la plus couramment utilisée pour la préparation industrielle de l'acide tungstique. Les ions métatungstate contenus dans l'APT peuvent être entièrement convertis en précipitation d'acide tungstique dans des conditions acides appropriées. Cette voie est donc largement utilisée en laboratoire, dans l'industrie et pour la préparation de précurseurs de produits à base de tungstène de haute pureté.

1. Principe du processus

La formule chimique de l'APT est généralement $(\text{NH}_4)_{10} [\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Il s'agit d'un sel de tungstate d'ammonium hautement polymérisé. Sous l'action d'un acide dilué (tel que l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique), l'APT libère progressivement des ions NH_4^+ et subit une dissociation du polymère pour former un précipité de tungstate. La réaction de base est la suivante :



- Cette réaction appartient à la réaction de précipitation par échange d'ions ;
- Le processus s'accompagne de la formation d'une précipitation de tungstate, de la construction d'une structure d'hydratation et de la croissance cristalline.

2. Principaux besoins en matières premières et équipements

Besoins en matières premières :

- Poudre APT , pureté $\geq 99,95\%$, utilisée après séchage ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Solution acide** , généralement de l'acide nitrique dilué ou de l'acide chlorhydrique dilué (concentration 1–3 mol/L) ;
- **Eau déionisée** , contrôle la teneur en impuretés des ions métalliques en dessous de 0,5 ppm.

Configuration de l'équipement principal :

Nom de l'appareil	effet
Réacteur agité en acier inoxydable (revêtement résistant aux acides)	Obtenir un mélange et une réaction uniformes entre l'APT et l'acide
Système de contrôle du bain-marie ou de la chemise à température constante	Contrôle de la température de réaction
Filtre à vide ou équipement de filtration	Séparation de l'acide tungstique précipité et de la liqueur mère
Four de séchage (soufflage d'air/aspirateur)	Poudre de tungstate finie sèche

Si l'acide tungstique de haute pureté doit être préparé, un système de purification de l'air, un système de protection à l'argon et une unité de nettoyage neutre sont également nécessaires.

3. Aperçu du processus

Le processus typique de conversion de l'APT en tungstate est le suivant :

- 1. Préparation de l'acide : diluer**
HNO₃ ou HCl à la concentration requise et pré-refroidir ou chauffer à la température définie (généralement 25–50 °C).
- 2. Ajout d'APT et réaction d'agitation.**
Ajouter lentement l'APT à la solution acide, contrôler la vitesse d'agitation (300-500 tr/min) et laisser réagir pendant 30 à 90 minutes. Maintenir une température constante pendant cette période et éviter l'agglomération.
- 3. Formation de précipitations et vieillissement**
Une fois le précipité initial d'acide tungstique formé, continuez à remuer et laissez reposer pendant 1 à 3 heures pour favoriser la maturation des cristaux et la réaction de désamination.
- 4. La séparation solide-liquide**
utilise la filtration sous vide ou la filtration sous pression pour séparer le précipité d'acide tungstique et la liqueur mère, et le liquide résiduel peut être recyclé pour la préparation de l'acide.
- 5. Lavage et séchage**
Laver le précipité 3 à 5 fois avec de l'eau déionisée (pour éviter les impuretés résiduelles), puis le sécher à 80-100 °C avec de l'air soufflé ou sous vide.
- 6. Emballage et analyse du produit fini**
La poudre d'acide tungstique est scellée et stockée, et des tests de qualité tels que la teneur en humidité, la pureté, la distribution granulométrique et la DRX sont effectués.

4. Contrôle des paramètres clés du processus

paramètre	Valeur recommandée	Objectif du contrôle
-----------	--------------------	----------------------

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

point final du pH	1,5–2,0	Assure une précipitation complète de l'acide tungstique sans formation d'hétéropolyacides
température	30–50°C	Équilibrer le taux de dissolution et la qualité des cristaux
Temps de réaction	≥ 60 minutes	Assurez-vous que l'APT est complètement décomposé et a pleinement réagi
Taux de filtration	< 5 minutes/100 ml	Empêchez le sol de tungstate de bloquer le filtre et améliorez l'efficacité de fonctionnement
Conductivité du liquide de lavage	< 20 µS /cm	Contrôler les ions d'impuretés résiduelles (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , NH ₄ ⁺)

Remarque : si vous devez préparer une poudre de tungstate sphérique de la taille d'un micron, vous pouvez ajouter des tensioactifs (tels que le PEG-400) pendant l'étape de cristallisation pour aider à réguler la morphologie des particules.

5. Propriétés typiques du produit

Les produits d'acide tungstique obtenus présentent généralement les indicateurs physiques et chimiques suivants :

nature	Plage de paramètres
Apparence	Poudre jaune ou jaune clair
Teneur en tungstène (mesurée en WO ₃)	≥ 90 %
Teneur en oxygène	≥15,5% (valeur théorique)
Taille des particules D50	2–10 µm
Forme cristalline	H ₂ WO ₄ monoclinique ou orthorhombique
Impuretés totales	≤ 300 ppm (qualité industrielle) ≤ 100 ppm (qualité électronique)

6. Analyse des avantages et des inconvénients

projet	avantage	insuffisant
Stabilité du processus	L'itinéraire est mature et répétable	Cinétique de réaction lente
Source des matières premières	APT est généralement disponible	Affecté par le prix des matières premières du tungstène
Contrôle des produits	H ₂ WO ₄ de haute pureté facile à obtenir	La forme cristalline et le contrôle de la taille des particules doivent être optimisés
Protection de l'environnement	Conditions de réaction douces, pas de pollution par les métaux lourds	Les eaux usées contenant de l'azote dans la liqueur mère doivent être traitées

VII. Cas d'application et pratique industrielle (CTIA GROUPE)

CTIA GROUP a accumulé une grande expérience de la pratique industrielle dans la voie APT vers l'acide tungstique et a construit trois types de plates-formes de processus de production d'acide tungstique : niveau de lot, niveau de test et niveau de haute pureté :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Ligne de production industrielle d'acide tungstique par lots** : capacité de production annuelle ≥ 200 tonnes, utilisant une réaction continue + filtration automatique + système de détection en ligne ;
- **Laboratoire de préparation d'acide tungstique de qualité électronique** : équipé d'un système sans ammoniac, les impuretés du produit sont contrôlées à moins de 50 ppm ;
- **Système personnalisé** : Contrôle dirigé de la taille des particules ($D50=1-5 \mu m$) , de la surface spécifique, des performances de dispersion, etc. en fonction des besoins en aval.

Dans le même temps, la société fournit des fiches de données de sécurité (FDS) et des certifications d'origine d'acide tungstique conformes à REACH pour le marché d'exportation afin de répondre aux exigences d'accès au marché international.

La voie APT est l'une des plus fiables et standardisées pour la préparation de l'acide tungstique. Elle présente les avantages d'une mise en œuvre simple, d'une réaction douce et d'un produit stable. Elle convient aux expériences de recherche scientifique, à la production de sels de tungstène de haute pureté et à une utilisation industrielle en vrac. L'optimisation et le contrôle de paramètres clés tels que la concentration en acide, la température, le temps de réaction et l'efficacité du lavage permettent d'obtenir de manière stable des produits d'acide tungstique de haute pureté à granulométrie contrôlable, constituant ainsi une base solide pour la dérivation ultérieure.

3.2 Extraction humide de l'acide tungstique à partir de WO_3

Outre la voie APT, le trioxyde de tungstène (WO_3) , autre intermédiaire stable et facilement disponible, peut également être converti en acide tungstique par hydrolyse acide humide. Cette méthode est particulièrement adaptée au recyclage des déchets dans les procédés métallurgiques du tungstène, à la fabrication en circuit fermé de systèmes de poudre de tungstène recyclée et à la préparation personnalisée d'acide tungstique pour les systèmes non APT. C'est l'une des voies de transformation flexibles couramment utilisées en laboratoire et pour la production en petites séries.

1. Principe du processus

Le trioxyde de tungstène (WO_3) est difficile à dissoudre directement dans les milieux acides, mais dans certaines conditions (chauffage + complexation), il peut réagir avec un acide fort ou un agent complexant pour générer des ions métatungstate et précipiter en acide tungstique lors de la neutralisation ou du refroidissement.

La voie réactionnelle de base est la suivante :



De plus, dans des milieux spéciaux contenant HF , NH_4^+ , acide citrique, etc., une variété d'ions complexes de tungstate peuvent être générés, qui sont libérés dans le tungstate précipité une fois le système réactionnel ajusté.

2. Besoins en matières premières et conditions applicables

matière première	Exiger
------------------	--------

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Trioxyde de tungstène (WO ₃)	Poudre, pureté ≥ 99,9 %, granulométrie < 50 µm
solution acide	HNO ₃ , HCl ou H ₂ SO ₄ (concentration 1–2 mol/ L)
Agent auxiliaire complexant (facultatif)	NH ₄ Cl , acide citrique, acide acétique, etc., utilisés pour ajuster la cinétique de réaction
Autres additifs	Tensioactifs ou dispersants (tels que Tween-20, PEG)

3. Processus

1. Prétraitement WO₃ : Sécher
- la poudre WO₃ à 80°C pendant 2 heures pour éliminer l'eau physiquement adsorbée ; s'il s'agit d'un matériau recyclé, il doit être lavé à l'acide pour éliminer les impuretés.
2. Traitement de dissolution acide :
- ajouter une solution acide préchauffée à 60–90 °C dans le réacteur, ajouter lentement du WO₃ et remuer pour réagir pendant 30 à 60 minutes pour former une dispersion jaune stable ou un colloïde de tungstate.
3. Ajustez le pH pour induire la précipitation.
- Ajoutez lentement de l'ammoniaque ou une solution alcaline (comme NaOH) au système jusqu'à un pH d'environ 2-3 pour favoriser la polymérisation et précipiter l'acide tungstique.
4. Maturation et cristallisation
- : Laisser reposer le mélange 1 à 2 heures ou remuer à basse vitesse pour favoriser la croissance des cristaux et la migration des impuretés vers la liqueur mère.
5. Filtration et lavage : Le précipité a été recueilli
- à l'aide d'un dispositif de filtration microporeux et lavé à plusieurs reprises avec de l'eau tiède 3 à 4 fois jusqu'à ce que la conductivité soit < 20 µS /cm.
6. Séchage et broyage
- Après séchage à 80-100°C pendant 12 heures, écrasez-le légèrement pour obtenir le produit acide tungstique jaune.

4. Paramètres clés de contrôle du processus

paramètre	Portée du contrôle	illustrer
Concentration d'acide	1–2 mol/L (HNO ₃ / HCl)	Empêcher le colloïde WO ₃ de se redissoudre
température	60–90 °C	Améliorer le taux de réaction et l'efficacité de conversion
Taux d'ajustement du pH	≤ 0,5/min	Éviter une alcalinisation trop rapide qui pourrait provoquer une agglomération et une précipitation
Temps de réaction	30 à 60 minutes (+ vieillissement 1 à 2 h)	Assurer une réaction complète et une structure cristalline stable
Vitesse d'agitation	200–400 tr/min	La suspension de poudre est suffisante mais le vortex est évité

V. Performances et applicabilité du produit

Ce procédé peut produire de l'acide tungstique avec les caractéristiques suivantes :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

projet	Indicateurs de performance
Apparence	Poudre microcristalline jaune clair-jaune
Forme cristalline	Tungstate hydraté principalement monoclinique/orthorhombique
Impuretés (Fe, Si, Al)	≤ 200 ppm (peut être contrôlé par décapage)
Taille des particules	D50 ≈ 1–5 μm
Surface spécifique	8–15 m²/g (BET)

6. Comparaison des avantages et des inconvénients du processus

projet	Avantages	insuffisant
Disponibilité des matières premières	Le WO ₃ se trouve couramment dans les sous-produits métallurgiques	Les matériaux recyclés doivent être prétraités pour éliminer les impuretés
Équipement de traitement	Aucun équipement spécial requis, adapté à la production en petites séries	Difficile à contrôler en continu
Contrôle des produits	La taille des particules et la forme des cristaux peuvent être ajustées en contrôlant le processus de précipitation	Le contrôle des impuretés est légèrement plus difficile que la méthode APT
Économique	Convient pour la conversion de poudre de tungstène à faible coût	La consommation d'acide et la charge de traitement des eaux usées sont élevées

Le procédé humide de préparation d'acide tungstique à partir de trioxyde de tungstène est devenu un complément important du procédé APT grâce à sa flexibilité, sa flexibilité en termes de ressources et sa facilité d'expérimentation. Ce procédé est particulièrement adapté à l'utilisation de matériaux recyclés, à l'utilisation de matières premières non APT et à la préparation à faible coût de précurseurs pour la synthèse de matériaux fonctionnels, offrant ainsi une solution fiable pour une fabrication écologique et un contrôle précis.

3.3 Technologie de préparation de l'acide nano-tungstique (sol-gel, hydrothermal, microémulsion, etc.)

Avec le développement rapide de la science des nanomatériaux, l'acide tungstique traditionnel, de taille micrométrique, ne répond plus aux exigences des applications fonctionnelles en matière de contrôle de la taille des particules, de surface spécifique, de régulation morphologique et d'activité interfaciale. L'acide tungstique nanométrique est devenu un axe de recherche dans des technologies de pointe telles que les nouvelles énergies, l'électronique, la photocatalyse et les biomatériaux, en raison de sa granulométrie extrêmement fine, de sa grande dispersibilité et de ses excellentes performances photoélectrocatalytiques .

Afin de préparer de l'acide nano-tungstique haute performance, les chercheurs et l'industrie ont développé une variété de voies chimiques humides, notamment la méthode sol-gel, la méthode hydrothermale, la méthode de microémulsion, la méthode de modèle, la méthode d'échange d'ions,


etc. Cette section se concentrera sur trois processus représentatifs et explorera leur applicabilité et leur potentiel de mise à l'échelle.

1. Méthode sol-gel

Principe du processus

La méthode sol-gel consiste à former un sol colloïdal stable en formant un précurseur de tungstate en solution, puis en formant des nanoparticules par vieillissement, séchage et traitement thermique. L'acide tungstique est souvent utilisé comme précurseur pour former une structure en réseau tridimensionnel.

La voie réactionnelle typique est :



Étapes du processus

- Préparation du précurseur** : Dissoudre le tungstate de sodium ou le tungstate d'ammonium dans de l'eau déionisée et ajuster le pH à 1–2 ;
- Génération de sol** : induire la formation de colloïde de tungstate en ajoutant lentement de l'acide dilué (tel que HCl) ;
- Vieillissement et transformation en gel** : Un gel stable se forme en le laissant à température ambiante pendant plusieurs heures à plusieurs jours ;
- Séchage** : Séchage à basse température (40–80°C) pour éliminer l'eau libre ;
- Traitement thermique et cristallisation** : Un traitement thermique doux à 200–400°C est effectué pour obtenir de l'acide nano-tungstique cristallin ou quasi-cristallin.

Fonctionnalités et applications

Caractéristiques	décrire
Contrôle de la taille des particules	10–100 nm accordable
Surface spécifique	Jusqu'à 60–120 m²/g
Contrôle des défauts	Convient pour la régulation du manque d'oxygène et les performances photocatalytiques améliorées
limite	Le processus de séchage est sujet au rétrécissement et l'agglomération des particules doit être optimisée.
Applications typiques	Photocatalyseurs, films électrochromes, revêtements par dépôt de couches minces, etc.

2. Méthode hydrothermale

Principe du processus

La méthode de synthèse hydrothermale utilise la solubilité et la réactivité particulières de l'eau dans des conditions de température et de pression élevées pour synthétiser de la poudre de nano-tungstate

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

avec une bonne cristallisation et une morphologie contrôlable dans un réacteur fermé.

Le cadre réactionnel de base est le suivant :



Processus d'exploitation

1. **Préparation de la solution** : Préparez une certaine concentration de solution de métatungstate d'ammonium et ajoutez une petite quantité d'acide pour ajuster le pH à 1-3 ;
2. **Ajout d'additifs** : tels que la polyvinylpyrrolidone (PVP), l'acide citrique et d'autres agents orientant la morphologie ;
3. **Réaction à haute pression** : Placer dans un réacteur revêtu de Téflon, régler la température à 120–200 °C et laisser réagir pendant 6 à 24 heures ;
4. **Échantillonnage par refroidissement** : Après refroidissement à température ambiante, filtrer, laver à l'eau et sécher ;
5. **Post- traitement** : Calcination douce ou modification de surface selon les besoins.

Caractéristiques et applicabilité

paramètre	portée
Taille des particules	20–80 nm
Morphologie	Tige, feuille, boule réglable
Forme cristalline	H ₂ WO ₄ orthogonal/monoclinique
Rendement	>90 % (qualité de test industriel)

Excellente morphologie contrôlable : température, temps de réaction et additifs réglables pour contrôler finement la croissance des cristaux ;

degré de cristallisation : adapté aux matériaux fonctionnels optoélectroniques à exigences élevées ;

Il peut être modérément étendu et convient aux installations pilotes.

3. Méthode de la microémulsion

Principe du processus

Contrôle par confinement spatial de la nucléation et de la croissance du tungstate par la construction d'une cavité nano-réactionnelle avec une interface huile-eau stable. Ce procédé est adapté à la préparation de nanoparticules de tungstate de très petite taille et à forte dispersion.

Le milieu réactionnel utilisé est généralement un système triphasique eau/huile/tensioactif, par exemple :

- Phase huileuse : n-hexane, cyclohexane ;
- Phase aqueuse : solution aqueuse de tungstate ;
- Tensioactifs : CTAB, Span-80, Tween-60, etc.

Dans le système E/H (inverse), la génération d'acide tungstique est limitée à l'intérieur des gouttelettes de microémulsion, ce qui permet un contrôle précis de la taille des particules.

Étapes de synthèse

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

1. Préparer la phase aqueuse de tungstate (telle qu'une solution de Na_2WO_4) ;
2. Construire un système de microémulsion inverse E/H ;
3. la phase acide (microémulsion HCl) à une autre gouttelette de microémulsion ;
4. Remuez uniformément et laissez réagir pendant plusieurs heures ;
5. Les nanoparticules d'acide tungstique ont été obtenues par désémulsification, extraction et lavage ;
6. Sécher et étaler si nécessaire.

Avantages et limites

projet	illustrer
avantage	Taille de particule uniforme (5–20 nm), dispersibilité élevée et contrôle fin de la morphologie
défaut	Les résidus de tensioactifs sont difficiles à éliminer complètement ; ils ne sont pas faciles à mettre à l'échelle ; leur coût est élevé.
application	Support de catalyseur ultrafin, intermédiaire d'acide tungstique de qualité électronique, pâte conductrice transparente

4. Comparaison des mécanismes de contrôle de la taille et de la morphologie des particules

Technologie	Méthode de contrôle de la taille des particules	Morphologie cristalline	Grossissement
Méthode Sol-Gel	Taux d'hydrolyse, pH, temps de vieillissement	Amas sphériques/gel	moyen
Méthode hydrothermale	Température, temps, type d'additifs	Flocon/Bâtonnet/Sphérique	bien
méthode de microémulsion	Taille des particules de microémulsion et stabilité de l'interface	Nanoparticules amorphes presque sphériques	Difficulté plus élevée

5. Direction de la fonctionnalisation et technologie de modification

Afin d'améliorer encore les performances d'application de l'acide tungstique nano, les technologies de modification suivantes sont généralement combinées :

- **Modification du dopage** : introduction de Cu, Ag, Zn, Fe et d'autres ions pour améliorer la conductivité et la réponse photocatalytique ;
- **Revêtement de surface** : revêtement avec SiO_2 , TiO_2 et polymère pour obtenir une stabilité d'interface et une dispersion améliorée ;
- **d'hétérostructures** : construire une hétérojonction photocatalytique de type Z avec gC_3N_4 , MoS_2 , etc.
- **Intégration de matériaux composites** : Formation d'un squelette conducteur avec des matériaux en carbone, du graphène, etc., adapté aux électrodes de supercondensateurs.

VI. Cas industriel typique : Développement de l'acide nano-tungstique par CTIA GROUP

CTIA GROUP a développé avec succès des produits à base d'acide nano-tungstique adaptés à la

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

photocatalyse, aux revêtements autonettoyants, au verre électrochrome et à d'autres domaines en établissant une plateforme trois en un de précurseurs d'acide tungstique de haute pureté + cristallisation contrôlable + régulation de surface :

- La taille des particules a été contrôlée à 20–40 nm en utilisant une voie combinée de post-traitement hydrothermique ;
- Développer des matériaux hybrides acide tungstique/PVP pour films conducteurs ;
- Mettre en place un système de réaction hydrothermale continue pour obtenir un approvisionnement stable en kilogrammes ;
- Les produits à base d'acide nano-tungstique ont été exportés vers des instituts de recherche et des universités en Allemagne, au Japon, en Asie du Sud-Est et ailleurs.

VII. Résumé

Les technologies de préparation de l'acide nano-tungstique sont diverses et les mécanismes complexes. Cependant, grâce à un contrôle précis des paramètres du procédé, il est possible d'optimiser la taille des particules, la surface spécifique, la forme cristalline et les performances fonctionnelles de manière multidimensionnelle. Les méthodes sol-gel, hydrothermale et microémulsion présentent chacune leurs avantages et conviennent à différents stades de développement, de la recherche expérimentale au développement pilote. Avec le développement rapide de la fabrication bas carbone et des poudres fonctionnelles, l'acide nano-tungstique deviendra l'un des matériaux fonctionnels essentiels et irremplaçables du nouveau système de matériaux.

3.4 Analyse du processus de préparation standard de l'acide de tungstène réalisé par CTIA GROUP

leader nationale dans le domaine des produits chimiques inorganiques et des poudres fonctionnelles à base de tungstène, CTIA GROUP se consacre depuis longtemps à la recherche et au développement systématiques ainsi qu'à la production à grande échelle d'acide tungstique et de ses dérivés. Grâce à l'accumulation de technologies et à l'ingénierie, l'entreprise a mis au point un ensemble complet de procédés de préparation standardisés, stables, respectueux de l'environnement et efficaces pour l'acide tungstique, couvrant l'APT, le WO_3 , la régénération des intermédiaires de tungstène et d'autres filières de matières premières. Ces procédés sont largement utilisés dans les matériaux optiques, les intermédiaires à base de sels de tungstène, les céramiques fonctionnelles, les pâtes électroniques et d'autres domaines.

Cette section prend comme exemple le système de processus de base du CTIA GROUP pour expliquer en détail son processus de préparation standard, ses nœuds de contrôle clés, son système de gestion de la qualité et ses résultats de pratique industrielle.

1. Aperçu du système de processus

Le système de production d'acide de tungstène du GROUPE CTIA peut être divisé en trois types de voies de préparation :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Itinéraire du processus	Source des matières premières	Application
Route A	Hydrolyse acide APT	Acide tungstique de haute pureté, matières premières de qualité électronique
Route B	méthode de conversion humide WO ₃	Utilisation de matériaux recyclés, intermédiaires de tungstate
Route C	Méthode de synthèse de l'acide nano-tungstique	Matériaux de films fonctionnels photocatalytiques, électrochromes et électroniques

Les trois itinéraires se complètent et constituent ensemble un modèle de production intégré « standard + flexible + personnalisé », avec une grande adaptabilité et des capacités de livraison personnalisées.

2. Procédé standard de la voie d'hydrolyse acide APT

Applicable à l'acide tungstique de haute pureté et aux produits d'acide tungstique à usage général en vrac

Principales étapes du processus :

- 1. Prétraitement des matières premières**
 - o Criblage APT, détermination de l'humidité ;
 - o Détection d'impuretés (Fe, Si, Mo, P) ;
- 2. Réaction d'hydrolyse acide**
 - o Paramètres de réaction : concentration en HNO₃ 1,5 mol/L, température contrôlée à 30–40 °C ;
 - o Temps d'agitation continue : 60–90 min ;
 - o Taux d'agitation : 350–450 tr/min ;
- 3. Sédimentation et vieillissement**
 - o Le pH du système a été ajusté à 1,8–2,0 ;
 - o Temps de vieillissement ≥ 2 heures pour éviter le transport d'impuretés ;
 - o de la cristallisation : contrôle dynamique de la température + additifs d'intégration moléculaire (numéro de brevet déposé) ;
- 4. Filtration et lavage**
 - o Filtration à plusieurs étages ;
 - o Laver 3 à 5 fois, conductivité finale ≤ 15 μS /cm ;
 - o Le système de réutilisation de l'eau est combiné avec la station de régénération de l'acide de la liqueur mère ;
- 5. Séchage et broyage**
 - o Séchage sous vide et par soufflage d'air (80°C, 16 heures) ;
 - o Procédé de broyage à flux d'air doux pour assurer la fluidité ;
 - o La taille des particules du produit fini D50 est contrôlée à 3–6 μ m et la sphéricité est > 0,9 ;
- 6. Emballage et échantillonnage**

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o Emballage en sac PE hautement scellé + fût en acier inoxydable scellé sous argon ;
- o Trois bouteilles sont échantillonnées au hasard dans chaque lot pour des tests d'indice physique et chimique.

3. Processus standard de conversion du WO₃

Applicable à la récupération de poudre de tungstène régénérée et à la préparation d'intermédiaires industriels

1. **Classification et criblage de la poudre WO₃** ;
2. **Réactions de dissolution acide** (HCl ou HNO₃, T = 70–85°C) ;
3. ** Ajuster le pH pour précipiter l'acide tungstique (pH = 2–3) ;
4. **Technologie de contrôle du vieillissement + cristallisation fermée (module d'origine) ;
5. ** Filtration, nettoyage et séchage ;
6. **Dépêcher la taille des particules, le chlore résiduel, la teneur en tungstène et la stabilité du pH ;

Remarque : L'entreprise utilise le système de récupération des résidus de tungstène pour recycler la poudre de scories WO₃, avec un volume de conversion annuel pouvant atteindre 120 tonnes, améliorant considérablement l'utilisation des ressources et les avantages environnementaux.

4. Système de traitement de l'acide nano-tungstique

Applicable aux matériaux fonctionnels haut de gamme (tels que les films pour fenêtres intelligentes, les céramiques autonettoyantes)

- Technologie de base : hydrothermique basse température + contrôle synergique des tensioactifs + additifs de régulation cristalline ;
- Utiliser des additifs multidimensionnels pour contrôler le chemin de cristallisation (PEG-400, PVP, etc.) ;
- Contrôle de la taille des particules : D50 20–50 nm, surface spécifique 80–110 m²/g ;
- Forme cristalline : paillettes régulières ou particules sphériques ;
- Compatible avec les processus ultérieurs de revêtement, de compoundage et de chargement ;
- Un dispositif de réaction fermé sans poussière est utilisé pour répondre aux exigences de propreté des matériaux optoélectroniques.

5. Système de contrôle de la qualité

CTIA GROUP met en œuvre un système de traçabilité qualité complet, définissant des nœuds clés de contrôle qualité depuis le stockage des matières premières jusqu'à la livraison du produit fini :

Éléments de test	Étape du processus	Fréquence de détection	équipement
Analyse des impuretés (ICP-MS)	Matières premières/intermédiaires	Chaque lot	Agilent 7900

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Distribution granulométrique	Produit fini	Chaque lot	Analyseur de taille de particules laser (Malvern)
Structure cristalline	Échantillonnage quotidien	DRX	Bruker D8
Teneur en humidité/eau de cristallisation	Produit fini	Chaque lot	TGA-Q500
Fluidité et masse volumique apparente	Vérification technique	3 jours/heure	débitmètre à effet Hall

Le système de gestion de la qualité couvre la norme ISO 9001:2015 et les produits sont conformes aux directives RoHS/REACH de l'UE, et un système d'étiquetage électronique des données sur les matériaux (archive e-MSDS) a été mis en place.

VI. Capacité de production et soutien du marché

- **Échelle de la ligne de production** : 4 lignes de réaction + 2 lignes de séchage/broyage par jet/conditionnement ;
- **Capacité conçue** : Production annuelle de produits à base d'acide tungstique : 500 tonnes (y compris les types de haute pureté, fonctionnels et composites) ;
- **Capacité de livraison** : commande minimum 1 kg, capacité d'approvisionnement mensuelle maximale 40 tonnes, avec des capacités de production personnalisées par le client ;
- **Situation d'exportation** : Les produits sont exportés vers 15 pays et régions, dont l'Allemagne, l'Inde, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, etc.
- **Traçabilité des données** : Chaque lot de produits est accompagné d'un rapport d'essai indépendant, d'un numéro, d'un numéro de certification et d'informations de traçabilité des ingrédients.

VII. Résumé des caractéristiques et avantages

Avantages	Manifestations spécifiques
Contrôle des sources de matières premières	Propre système de matières premières prenant en charge APT et WO ₃ pour assurer un approvisionnement stable
Normalisation des processus	Solidification complète des paramètres + contrôle intelligent de rétroaction des instruments
Adaptabilité du client	L'ensemble du processus, y compris la taille des particules, la forme des cristaux, le revêtement, la modification de surface, etc., est réglable.
Forte conformité	Possédant les systèmes de certification MSDS, REACH, RoHS, ISO9001 et autres
Conformité environnementale	La réutilisation de l'eau recyclée, la récupération des acides résiduels et le traitement des sources d'azote permettent tous d'atteindre une boucle fermée verte

8. Résumé

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

CTIA GROUP est un représentant d'un système de processus avancé, centré sur les données techniques, la cohérence des produits et la diversité des clients. En construisant une plateforme de production d'acide de tungstène de haute pureté, efficace, flexible et respectueuse de l'environnement, l'entreprise répond non seulement à la demande de matériaux fonctionnels à base de tungstène sur les marchés haut de gamme nationaux et internationaux, mais assure également un soutien stable à l'utilisation à haute valeur ajoutée et au développement durable des ressources en tungstène.

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



Chapitre 4 : Technologie de caractérisation et méthodes de détection de l'acide tungstique

4.1 Analyse de la forme cristalline et du plan cristallin par DRX

La diffraction des rayons X (DRX) est une technologie essentielle pour analyser la structure cristalline et la composition des phases des matériaux. Dans la recherche et la préparation industrielle des matériaux à base d'acide tungstique, la DRX permet non seulement d'identifier la forme cristalline (monoclinique, orthorhombique, polymorphe, etc.), mais aussi d'analyser le comportement de transformation de l'acide tungstique dans différentes conditions, la direction de croissance cristalline et le dopage des impuretés.

Étant donné que la structure de l'acide tungstique est étroitement liée à ses propriétés physico-chimiques, l'analyse cristalline devient une étape clé dans le contrôle de la qualité du produit, le guidage de la régulation du processus et l'optimisation des performances des applications en aval.

1. Aperçu des principes techniques

Le principe de base de la DRX repose sur la loi de Bragg :

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

dans:

- n est l'ordre de diffraction ;
- λ est la longueur d'onde incidente des rayons X (généralement 1,5406 Å, Cu K α) ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- d est l'espace interplanar ;
- θ est l'angle d'incidence/angle de diffraction.

Lorsqu'un échantillon cristallin est irradié par des rayons X, différents plans cristallins se réfléchissent à des angles spécifiques, formant des pics de diffraction. En enregistrant la relation entre l'intensité et l'angle, un diagramme de diffraction peut être construit pour déterminer le type et l'orientation du cristal.

2. Formes cristallines typiques et caractéristiques de DRX de l'acide tungstique

L'acide tungstique peut former les principales formes cristallines suivantes sous différentes méthodes de préparation et conditions de traitement thermique :

Forme cristalline	Système cristallin	Conditions courantes	Position du pic caractéristique de DRX (2θ , Cu K α)
orthorhombique	α -H ₂ WO ₄	Hydrolyse acide APT précipitation à basse température	18,3°, 23,4°, 28,6°, 34,1°
Monoclinique	β -H ₂ WO ₄	Produit séché à chaud	22,8°, 24,2°, 29,7°, 36,3°
Amorphe	-	Précipitations/refroidissement rapides	Il n'y a pas de pic net évident dans le spectre XRD, seulement une large bande diffuse
Polycristallin métastable	Structure non standard	Voie de la nanosynthèse	Une faible intensité et des pics larges apparaissent et doivent être comparés au spectre standard

Remarque : Le nombre différent de molécules d'eau dans l'hydrate de tungstate entraînera également de légers changements dans la structure cristalline et un léger décalage dans la position du pic XRD.

3. Méthode de préparation des échantillons

La qualité des données de DRX dépend d'une bonne préparation des échantillons. La préparation des échantillons d'acide tungstique requiert une attention particulière pour éviter la transformation cristalline et l'agglomération des échantillons.

Voici les étapes :

1. **Séchage :** Sécher l'échantillon d'acide tungstique à 60–80 °C pendant 6 à 12 heures pour éliminer l'eau libre ;
2. **Broyage :** Broyer légèrement dans un mortier d'agate pour contrôler la taille des particules entre 1 et 5 μ m ;
3. **Étalage :** Prélever environ 50 mg de poudre et la répartir uniformément dans le réservoir de chargement de l'échantillon. La surface doit être aussi lisse que possible, sans trous.
4. **Environnement contrôlé :** Lors de l'analyse de structures hydratées, il est recommandé de mesurer rapidement dans des conditions d'humidité contrôlée pour éviter les changements structurels ;
5. **Autres exigences :** Assurez-vous que l'échantillon ne présente aucune contamination magnétique, conductrice ou oxydation de surface.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

4. Paramètres de l'appareil et stratégies de numérisation

paramètre	Valeur recommandée	illustrer
Source de rayons X	Cu K α ($\lambda = 1,5406$ Å)	Longueurs d'onde courantes
Plage de balayage	$2\theta = 5^{\circ}-80^{\circ}$	Couvrant la principale gamme de pics
Longueur du pas	$0,02^{\circ}$	Équilibrer la vitesse et la résolution
Vitesse de numérisation	$1-2^{\circ}/\text{min}$	Garder la forme du pic intacte
Tension/courant de fonctionnement	40 kV / 30 mA	Mode d'analyse standard
modèle	balayage $\theta-2\theta$	Maintenir la surface de l'échantillon normale et la lumière incidente fixe

Si vous êtes intéressé par l'orientation préférée du plan cristallin, vous pouvez également utiliser des figures de pôles ou une analyse de Rietveld pour obtenir des informations quantitatives.

V. Analyse des résultats et cas typiques

Cas 1 : Préparation d'un échantillon d'acide tungstique par hydrolyse acide APT

- Exemple de procédé : $\text{APT} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{WO}_4$ (précipitation à basse température)
- Le spectre XRD montre des pics caractéristiques à $18,3^{\circ}$, $23,4^{\circ}$ et $28,6^{\circ}$, correspondant à H_2WO_4 orthorhombique ;
- La forme du pic est nette, il n'y a pas de pics d'impuretés et la forme cristalline est pure, ce qui indique que la réaction est terminée et que la croissance cristalline est suffisante ;
- Comparable à la carte JCPDS #08-0450.

Cas 2 : Préparation d'un échantillon d'acide tungstique par conversion de WO_3

- Conditions du procédé : hydrolyse acide humide WO_3 + vieillissement et séchage
- Il y a trois pics à $22,8^{\circ}$, $24,2^{\circ}$ et $29,7^{\circ}$ dans le spectre, qui sont supposés être du H_2WO_4 monoclinique ;
- Accompagné d'un faible pic de $22,1^{\circ}$, il peut y avoir des résidus WO_3 incomplètement convertis.

Cas 3 : Échantillon d'acide nano-tungstique

- Préparé par méthode hydrothermale ;
- La position du pic s'élargit considérablement et l'intensité du pic principal diminue ;
- La taille des grains a été calculée (formule de Scherrer) à environ 15–25 nm ;
- Conclusion : Il s'agit de nano- H_2WO_4 à l'état quasi cristallin . La forme cristalline est conservée mais l'effet de taille est évident.

VI. Normes d'application industrielle et de jugement de la qualité

CTIA GROUP utilise la DRX comme l'un des principaux indicateurs de contrôle qualité des produits à base d'acide tungstique, principalement pour juger les éléments suivants :

- Pureté du cristal** : déterminer s'il s'agit de la forme cristalline cible (telle qu'orthorhombique/monoclinique) ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Consistance cristalline** : comparer la position du pic et l'intensité de différents lots ;
- **Cristallinité relative** : Analyser la qualité cristalline de la poudre par surface de pic principal ;
- **Détection d'impuretés** : détection de contamination par APT, WO₃ ou cristaux non ciblés ;
- **Estimation de la taille des particules** : les produits d'acide tungstique de taille nanométrique doivent utiliser la formule de Scherrer pour calculer la taille des particules.

Selon les normes industrielles, l'exigence de pureté cristalline est $\geq 95\%$, le décalage de position du pic est $\leq \pm 0,2^\circ$ et il n'y a pas de phase cristalline secondaire comme exigence de produit qualifié.

4.2 Études de spectroscopie FTIR et Raman

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la spectroscopie Raman (Raman) sont deux techniques complémentaires de spectroscopie vibrationnelle moléculaire, largement utilisées pour analyser les caractéristiques des liaisons chimiques, les formes d'existence des groupes fonctionnels, la symétrie moléculaire et la structure cristalline des matériaux inorganiques. Pour l'acide tungstique (H₂WO₄) et ses dérivés, ces deux techniques spectrales permettent non seulement de révéler les liaisons basiques W–O, les doubles liaisons W=O et les modes de vibration des unités structurales, mais aussi de déterminer l'état d'hydratation, le degré de polymérisation et l'effet dopant.

Cette section combinera les spectres d'échantillons réels pour élaborer les méthodes de fonctionnement, les caractéristiques typiques et l'importance technique du FTIR et du Raman dans la recherche sur l'acide tungstique.

1. Principes de base

Principe FTIR

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) est basée sur le phénomène d'absorption de la lumière infrarouge provoqué par les vibrations moléculaires. Lorsque les liaisons covalentes de l'échantillon subissent des vibrations d'étirement ou de flexion, si leurs moments dipolaires changent, elles peuvent absorber la lumière infrarouge d'une fréquence spécifique, produisant ainsi un pic d'absorption infrarouge.

Couramment utilisé pour l'analyse :

- Types de liaisons : W–O, O–H, H–O–H ;
- structure terminale de l'oxygène/de l'oxygène de pontage dans les ions tungstate ;
- Modifications de la structure d'hydratation.

Principe de Raman

La spectroscopie Raman s'appuie sur la variation de polarisabilité induite par les molécules lors du processus de diffusion. Lorsqu'une lumière laser monochromatique irradie des molécules, la majeure partie de la lumière est diffusée de manière élastique (diffusion Rayleigh), tandis qu'une petite partie est diffusée de manière inélastique en raison des vibrations moléculaires (diffusion Raman).

S'applique à :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Les ions inorganiques à forte symétrie (tels que $[WO_6]^{2-}$) vibrent ;
- Symétrie cristalline et analyse de l'état de contrainte ;
- agrégats d'oxygène métallique (en particulier les systèmes multinucléaires tels que le polytungstate).

Les spectroscopies FTIR et Raman sont complémentaires en termes d'information. La FTIR est plus sensible aux variations dipolaires, tandis que la Raman est plus sensible à l'étirement symétrique et aux vibrations du squelette.

2. Préparation des échantillons et conditions d'essai

Préparation des échantillons FTIR :

Chemin	illustrer
Méthode des comprimés de KBr	Mélanger l'échantillon avec de la poudre de KBr sèche dans un rapport de 1:100 et presser pour obtenir une pastille ; convient à la région infrarouge moyenne ($400-4000\text{ cm}^{-1}$).
méthode directe ATR	Les petits échantillons entrent directement en contact avec le cristal ATR, ce qui convient à une analyse rapide et à la détection de surface
Phase gazeuse/état de solution	Généralement non adapté à l'acide tungstique en raison de sa grande stabilité thermique et de sa faible solubilité

Recommandations de test : Volume d'échantillonnage $> 1\text{ mg}$, sécher l'échantillon pour éviter toute interférence avec l'absorption de CO_2 et de H_2O .

Préparation des échantillons Raman :

Chemin	illustrer
Méthode de la poudre	Étalez l'échantillon séché directement sur la lame de verre et appuyez dessus avec une aiguille
Source laser	Lasers 532 nm ou 785 nm couramment utilisés (pour éviter la fluorescence de l'échantillon)
pouvoir	Contrôlé à $5-20\text{ mW}$ pour éviter de brûler les échantillons ou la photodégradation
Temps d'intégration	$10-30\text{ s}$, plage de balayage $100-1200\text{ cm}^{-1}$

Remarque : une puissance élevée peut facilement provoquer une dérive thermique, et l'hydrate de tungstate peut facilement perdre de l'eau et se dénaturer sous une excitation à haute énergie.

3. Caractéristiques spectrales FTIR typiques de l'acide tungstique

Section d'absorption principale (en prenant le comprimé de KBr comme exemple) :

Plage de nombres d'ondes (cm^{-1})	Réponse aux vibrations	Caractéristiques
3400–3600	Vibration d'étirement OH	Liaison O–H dans l'acide tungstique hydraté ; peut refléter le degré d'hydratation
1600–1650	Vibration à angle variable H–O–H	Liaison hydrogène entre molécules hydratées

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

890-970	W=O vibration d'étirement de l'oxygène terminal	Absorption typique forte , l'intensité est liée au nombre de W=O
700-850	Vibration de l'oxygène du pont W-O-W	Cela est lié à la structure du polymère et à la forme cristalline. Le décalage de position reflète le changement de forme cristalline.
<600	W-O Vibrations de flexion et de balancement	Squelette structurel, souvent avec plusieurs pics superposés

Exemple d'analyse du spectre :

- **Échantillon : Des pics forts d'acide tungstique préparés par hydrolyse acide APT** apparaissent à 890, 735 et 610 cm⁻¹ , représentant H₂WO₄ orthorhombique typique ;
- **Échantillon : Après séchage, la bande -OH de la poudre de tungstate** est considérablement affaiblie et l'absorption W=O est améliorée, indiquant que la structure d'hydratation est réduite ;
- **Échantillon : La position du pic W-O du tungstate dopé au cuivre** se déplace vers des nombres d'ondes inférieurs, indiquant une expansion structurelle et un ramollissement du réseau.

4. Caractéristiques spectrales Raman typiques de l'acide tungstique

Le spectre Raman permet de distinguer plus clairement la structure cristalline et le degré de polymérisation, en particulier pour les systèmes polyanioniques tels que le polytungstate et l'hétéropolyacide .

Section principale :

Plage de nombres d'ondes (cm ⁻¹)	Réponse aux vibrations	signification
850-1000	W=O vibration de traction	l'oxygène terminal dans la structure cristalline, plus le pic est fort
700-800	Vibration de l'oxygène du pont W-O-W	La structure du polymère et la disposition du plan cristallin ont un impact significatif
400-600	Courbure W-O	Zone de performance de l'intégrité du squelette cristallin
<300	Vibration du réseau	Principalement utilisé pour le dopage et la détection des défauts cristallins

Comparaison typique du spectre :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **poudre d'acide micro-tungstique**
La position du pic est élargie, indiquant que la distorsion du réseau et l'effet de taille sont significatifs ;
- **Polymère métatungstate vs monomère H_2WO_4** Le premier présente plusieurs pics minces à $700-800\text{ cm}^{-1}$, représentant une structure d'ordre supérieur (comme le type Keggin) ;
- **des échantillons d'acide tungstique avec différents traitements thermiques**, plus le pic $W=O$ dans le spectre est net, ce qui indique que l'ordre cristallin est amélioré.

5. Valeur technique de l'utilisation complémentaire du FTIR et du Raman

Cible de l'application	Contribution FTIR	Contributions de Raman
Déterminer le niveau d'hydratation	Clarifier les changements dans les régions O-H et H-O-H	Insensible à l'eau ; convient à la poudre sèche
Identification du type structurel	Identifier les types de liaisons $W=O$ et $W-O-W$	Clarifier le degré de polymérisation et la symétrie
Identification des formes cristallines	Capacité limitée	Peut aider à identifier la déformation du réseau et les transitions de phase
Détection d'impuretés	Sensible aux résidus organiques	Sensible aux oxydes métalliques dopés

Par exemple, dans le processus de production de CTIA GROUP, le FTIR est utilisé pour déterminer rapidement si l'acide tungstique hydraté est séché selon la norme requise, tandis que le Raman est utilisé pour déterminer s'il y a une distorsion de la structure cristalline ou un résidu de matière première incomplètement réagi.

VI. Problèmes courants et précautions

question	Causes possibles	Actions suggérées
La traînée du pic d'absorption est grave (FTIR)	L'échantillon contient beaucoup d'eau et le fond est instable	Sécher soigneusement à l'aide de KBr sec
Faible intensité du pic Raman	La puissance du laser est trop faible ou la mise au point est imprécise.	Vérifiez les conditions d'excitation et l'état de mise au point
Dérive de la position du pic	Problème de dérive de température ou d'étalonnage de l'instrument	Calibrer l'instrument et maintenir un environnement à température constante
Le FTIR ne peut pas distinguer les formes cristallines	Symétrie cristalline proche de	Combiné avec XRD ou Raman pour confirmer davantage

VII. Résumé

La spectroscopie FTIR et la spectroscopie Raman sont des outils importants pour l'analyse de la structure moléculaire, de l'état des groupes fonctionnels, du degré de polymérisation et du degré de

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

cristallinité de l'acide tungstique. Chacune présente des avantages spécifiques, et leur utilisation combinée permet une analyse multidimensionnelle des échantillons d'acide tungstique, des liaisons chimiques aux structures réticulaires. La mise en place d'une base de données standardisée de positions de pics et d'un système de comparaison de spectres peut fournir des données solides pour la recherche et le développement, le contrôle qualité et l'optimisation technique des matériaux à base d'acide tungstique.

4.3 Observation de la micromorphologie par MEB/MET

L'acide tungstique (H_2WO_4) est un acide inorganique à la structure complexe et aux formes cristallines variées. Sa morphologie microscopique reflète non seulement le processus de préparation du matériau et le comportement de la croissance cristalline, mais affecte également directement ses performances dans des applications telles que la catalyse, les revêtements, l'électronique et la conversion d'énergie. Par conséquent, l'observation détaillée de la morphologie microscopique et l'analyse structurale de la poudre d'acide tungstique par microscopie électronique à balayage (MEB) et par microscopie électronique à transmission (MET) sont devenues des outils essentiels pour la recherche fondamentale et le contrôle qualité industriel.

Cette section présentera systématiquement le processus opérationnel, les caractéristiques structurelles, les images typiques et la valeur de caractérisation du SEM et du TEM dans les échantillons d'acide tungstique.

1. Brève description du principe technique

Microscopie électronique à balayage (MEB)

Le MEB analyse la surface de l'échantillon en focalisant un faisceau d'électrons et en détectant les signaux d'électrons secondaires ou rétrodiffusés afin d'obtenir une image de la morphologie de surface de l'échantillon. Sa résolution, généralement inférieure à 10 nm, est idéale pour observer des informations telles que la taille des particules, la morphologie, le comportement d'agglomération et la rugosité de surface.

Microscopie électronique à transmission (MET)

Le MET utilise un faisceau d'électrons à haute énergie qui pénètre l'échantillon pour former une image sur un écran fluorescent ou un CCD. Sa résolution peut atteindre le sous-nanomètre, voire le picomètre, et il permet d'observer les franges de réseau, l'arrangement atomique, l'interface de phase, les défauts et la structure nanocristalline.

2. Méthode de préparation des échantillons

Préparation des échantillons SEM :

1. **Échantillonnage** : Peser la poudre d'acide tungstique sèche (environ 5 à 10 mg) ;
2. **Dispersion** : Ajouter une petite quantité d'éthanol et disperser par ultrasons pendant 3 à 5 minutes ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

3. **Chargement de l'échantillon** : déposer la dispersion sur la colle de carbone conductrice et sécher à l'air ou sous vide à basse température ;
4. **Revêtement (si nécessaire)** : Si l'échantillon présente une faible conductivité, il peut être recouvert d'un film d'or ou de carbone (épaisseur d'environ 5 à 10 nm) pour éviter l'accumulation du faisceau d'électrons.

Préparation des échantillons TEM :

1. **Dispersion ultrasonique** : Disperser la poudre avec de l'éthanol et soniquer pendant 10 minutes ;
2. **Déposer un film** : Prélever une petite quantité de dispersion et la déposer sur le treillis en cuivre (support du film de carbone) ;
3. **Séchage** : Séchage naturel ou élimination du solvant sous vide ;
4. **Exigence d'épaisseur de l'échantillon** : une taille de particule ≤ 100 nm est préférée et une poudre ultrafine est plus adaptée à l'observation TEM.

3. Contenu de la caractérisation SEM et images typiques

Les applications typiques du MEB dans la caractérisation des matériaux à base d'acide tungstique comprennent :

- Observez la **morphologie des particules** : telles que les particules en forme d'aiguille, de flocon, de tige, de grappe et sphériques ;
- Déterminer le **degré de cristallinité** : les échantillons hautement cristallins ont des bords nets, tandis que les échantillons faiblement cristallins ou amorphes ont des surfaces floues ;
- Analyser la **taille et la distribution des particules** : Combiné avec un logiciel d'analyse d'image, le D50 des particules et la plage de distribution peuvent être comptés ;
- Sondage de l'**agglomération et de la structure des pores** : comprendre la surface de l'échantillon et la morphologie des particules secondaires.

Exemple:

1. **Hydrolyse acide APT d'échantillons de tungstate**
 - o Les images SEM montrent des cristaux réguliers en forme de tige courte ;
 - o La longueur moyenne est d'environ 1 à 2 μm et la largeur d'environ 300 à 600 nm ;
 - o Les cristaux ont des bords clairs et des surfaces lisses, indiquant une bonne cristallisation.
2. **Synthèse hydrothermale de l'acide nano-tungstique**
 - o Un grand nombre de particules sphériques sont apparues, avec un diamètre d'environ 50 à 100 nm ;
 - o Une certaine agglomération peut être liée au processus de séchage ;
 - o La structure de surface poreuse peut être observée sur l'image à fort grossissement, ce qui contribue à former des sites actifs pour les réactions catalytiques.
3. **Conversion de WO_3 en tungstate**
 - o Le MEB a montré une structure lamellaire empilée ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- o La surface est rugueuse, les particules sont étroitement liées et se trouvent dans un état floculé en couches ;
- o Principalement utilisé comme précurseur de matériau de revêtement.

Observation de la structure TEM et analyse du réseau

En plus de l'observation morphologique, la microscopie électronique en transmission (MET) est plus importante pour l'analyse des informations structurales et cristallines à haute résolution, notamment :

- Observation des défauts cristallins ;
- Mesure de l'espacement interplanaire ;
- Jugement de direction du cristal ;
- d'impuretés ou de revêtements ;
- Analyse du spectre de diffraction électronique à zone sélectionnée (SAED).

Observations typiques :

1. Structure cristalline de l'acide nano-tungstique

- o Les images HRTEM montrent des franges de réseau claires ;
- o L'espacement interplanaire mesuré $d = 0,378 \text{ nm}$ correspond au plan de phase orthorhombique H_2WO_4 (200) ;
- o La taille des grains est d'environ 30 à 50 nm et les bords sont lisses, ce qui indique que les particules sont régulières ;

2. Nanoagrégats de tungstate amorphe

- o Aucune frange de réseau régulière n'est visible sur l'image, qui apparaît comme un contour diffus désordonné ;
- o Le motif SAED est un anneau diffus, confirmant que l'échantillon est amorphe ou présente une faible cristallinité ;

3. Observation de cristaux de tungstate dopés

- o Une légère distorsion du réseau est observée après dopage au Cu ;
- o Les franges du réseau sont courbées et des défauts de dislocation apparaissent localement ;
- o Fournir une base microscopique pour réguler les propriétés électriques par dopage.

5. Analyse d'images et mesure quantitative

Combinées à un logiciel de traitement d'images tel qu'ImageJ, les images SEM/TEM peuvent être analysées comme suit :

Analyser le projet	Contenu
Mesure de la taille des particules	Extraire manuellement ou automatiquement les bords et générer des paramètres tels que D50, D90, etc.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Reconnaissance des formes	Classer la forme des particules, comme la sphéricité, l'aplatissement, etc.
Statistiques de distribution	Analyse de l'histogramme de l'uniformité de la distribution granulométrique
Espacement interplanaire	Calculer la valeur d du réseau et confirmer les propriétés du plan cristallin en combinaison avec la DRX
Identification des défauts	Identification et comptage des défauts, trous et imperfections des bords

Ces données peuvent être utilisées ultérieurement pour le contrôle qualité, l'optimisation des processus et la prédiction des performances des produits.

6. Sources d'erreurs et problèmes courants

question	Analyse des causes	Solutions suggérées
Des retrouvailles difficiles	Dispersion insuffisante ou séchage incontrôlé	Ajouter un dispersant et optimiser le temps d'ultrasons
Image floue	Accumulation de charge ou mauvaise focalisation	Revêtement de surface ou réglage de la distance de travail
L'image TEM n'est pas claire	L'épaisseur de l'échantillon est trop grande	Réduction de la taille des particules ou classification centrifuge
Fantômes de franges en treillis	Dérive de l'échantillon et effets des vibrations	Utiliser une plate-forme d'échantillon à basse température ou stable

7. Applications techniques dans la recherche sur l'acide tungstique

Dans le système de R&D et de contrôle qualité du CTIA GROUP, le SEM et le TEM sont largement utilisés dans les scénarios suivants :

- **Évaluer l'effet du processus de préparation** : l'effet des différentes voies d'hydrolyse acide, des températures et du pH sur la morphologie cristalline ;
- **acide tungstique fonctionnalisé** : observation de l'épaisseur du revêtement et de la distribution du noyau nanocristallin ;
- **Analyser les mécanismes de défaillance** : fissuration des cristaux et modifications des pores causées par le vieillissement, le frittage, etc.
- **Conception du processus de classification de la taille des particules auxiliaires** : liée à l'analyse de la taille des particules au laser pour obtenir une détection de couverture complète de la taille des particules.

De plus, l'analyse coordonnée de la morphologie et de la forme cristalline (telle que XRD+SEM+TEM) est un moyen important de déterminer si l'acide tungstique de haute pureté peut répondre aux exigences des applications haut de gamme en aval.

8. Résumé

Les techniques MEB et MET offrent un puissant support pour l'analyse de la microstructure des matériaux à base d'acide de tungstène. La première se concentre sur la morphologie de surface et les caractéristiques des particules, tandis que la seconde se concentre sur la structure interne et les informations de réseau. Grâce à leur utilisation complémentaire, non seulement le processus de préparation et le contrôle qualité peuvent être optimisés, mais une base morphologique solide peut

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

également être établie pour le développement performant de l'acide de tungstène dans les domaines des matériaux énergétiques, des dispositifs optoélectroniques, des revêtements fonctionnels, etc.

4.4 Analyse thermique TG-DSC

La TG (analyse thermogravimétrique) et la DSC (calorimétrie différentielle à balayage) sont des techniques d'analyse clés pour l'étude du comportement thermique de l'acide tungstique. L'acide tungstique (H_2WO_4) est particulièrement adapté à la recherche approfondie par TG-DSC en raison de ses caractéristiques d'hydratation élevées, de sa transformation cristalline thermosensible et de sa sensibilité aux températures élevées.

Cette section présentera en détail les principes de base du TG-DSC, le comportement des échantillons, les voies de décomposition thermique, l'interprétation des paramètres et les applications pratiques dans la conception des processus et le contrôle qualité.

1. Aperçu des principes techniques

principe TG

La technologie TG analyse la décomposition, l'oxydation, la volatilisation ou la désorption de substances en mesurant le changement de masse des échantillons dans des conditions de température programmée (ou de température constante).

L'acide tungstique subit plusieurs étapes de perte de masse lors du chauffage, qui sont principalement liées à la libération d'eau et à la transformation des états d'oxydation.

Principe DSC

La DSC mesure la variation de chaleur absorbée ou libérée par l'échantillon lors du chauffage/refroidissement. Associée à la TG, elle permet d'évaluer :

- Que la réaction de déshydratation soit endothermique ou exothermique ;
- La température de début et de pointe de la transformation cristalline ;
- Plage de température de formation et de stabilité thermique des produits de décomposition de l'acide tungstique.

La combinaison de TG et DSC peut non seulement donner le « changement quantitatif » du comportement thermique, mais aussi révéler son « mécanisme de réaction ».

2. Préparation des échantillons et conditions d'essai

Conseils de préparation d'échantillons :

- **Type d'échantillon** : poudre d'acide tungstique sèche (pureté $\geq 99\%$, granulométrie 1–10 μm) ;
- **Masse de l'échantillon** : environ 5 à 10 mg, réparti uniformément dans le creuset ;
- **Type de creuset** : creuset en platine (haute pureté et sans pollution), creuset en céramique (économique et résistant à la chaleur) ;
- **Atmosphère environnementale** :
 - o Azote (atmosphère inerte) ou air (milieu oxydant) ;
 - o Débit de gaz 50–100 mL/min ;
- **Vitesse de chauffage** : 5–10°C/min (réglable en fonction de l'intensité de la réaction) ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Plage de température** : généralement de la température ambiante à 800°C, certains échantillons peuvent être étendus jusqu'à 1000°C.

3. Comportement typique du TG-DSC et chemin de décomposition de l'acide tungstique

Division des stades et description du comportement :

Plage de température	Changement de masse (TG)	Comportement thermique (DSC)	Description de la réaction
30–120 °C	Légère perte de masse (2–3 %)	Fluctuation endothermique	Désorption de l'eau physiquement adsorbée
120–250 °C	Perte de qualité de 5 à 10 %	Pic endothermique doux	Libération partielle de l'eau structurale
250–400 °C	Perte de qualité de 10 à 20 %	Pic endothermique évident	L'eau cristalline principale est complètement libérée, $\text{H}_2\text{WO}_4 \rightarrow \text{WO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$
400–600 °C	Faible fluctuation de qualité ou stabilité	Libération lente de la chaleur	Transformation cristalline, réarrangement du réseau
>600°C	La qualité reste fondamentalement inchangée	Aucun effet thermique évident	structure stable de trioxyde de tungstène (WO_3)

Remarque : H_2WO_4 entièrement hydraté $\rightarrow$ La perte de masse théorique de WO_3 est d'environ 18 à 21 %, ce qui peut être utilisé pour estimer le degré d'hydratation de l'échantillon.

4. Exemple d'analyse de courbe TG-DSC

Échantillon 1 : Acide tungstique obtenu par hydrolyse acide APT

- **Courbe TG** :
 - o La section de perte de poids initiale se situe à 50–150 °C, représentant 2 à 3 % de la masse totale de l'échantillon ;
 - o L'étape principale de déshydratation s'est déroulée à 150–350 °C, avec une perte de poids cumulée d'environ 14,5 % ;
- **Courbe DSC** :
 - o Un pic endothermique clair apparaît à 150–170 °C, correspondant à l'élimination de l'eau cristalline ;
 - o Après 360°C, il se produit une petite fluctuation exothermique, qui est supposée être un réarrangement du réseau ;
- **Conclusion** : L'échantillon est une forme hautement hydratée de $\text{H}_2\text{WO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, qui se transforme de manière stable en WO_3 à environ 400–600 °C.

Échantillon 2 : Acide nanotungstique microcristallin

- **TG** : La distribution globale de la perte de poids est relativement uniforme et la principale section de perte de poids se situe entre 80 et 250 °C ;
- **DSC** : Pic endothermique large, indiquant que la structure d'hydratation est relativement désordonnée ;


COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Remarque :** Les particules sont petites et la surface est grande, il est donc difficile de faire la distinction entre l'eau structurée et l'eau de surface.

5. Étude du mécanisme de la réaction de décomposition thermique

Les données TG-DSC peuvent être utilisées pour établir le modèle de processus de réaction suivant :

1. Adsorption physique désorption d'eau :




Procédé endothermique, la qualité diminue lentement.

2. Élimination de l'eau cristalline et réarrangement du réseau :



3. Déshydratation finale et formation de WO_3 :



Le processus peut être analysé cinétiquement par ajustement de modèle (tel que Coats-Redfern, Ozawa-Flynn-Wall) pour obtenir l'énergie d'activation E_a , l'ordre de réaction n et d'autres paramètres cinétiques de décomposition thermique.

VI. Application industrielle et importance technique

Dans le système de production et de contrôle qualité des produits de la série d'acide de tungstène du CTIA GROUP, le TG-DSC est principalement utilisé pour :

- **Déterminer l'état d'hydratation du produit :** déduire la structure d'hydratation et la stabilité au stockage en fonction de la courbe de perte de poids ;
- **Régler la fenêtre de température de séchage :** évitez que la surchauffe ne provoque des dommages aux cristaux ou une réaction prématurée ;
- **le processus de traitement thermique :** tel que la réduction thermique du WO_3 et le contrôle de la température de calcination de l'acide tungstique ;
- **Adéquation du matériau de criblage :** pour adapter la température de prétraitement aux différentes applications en aval (telles que les boues, les matériaux d'électrodes) ;

Par exemple, dans la production de boue de tungstate de revêtement, la température de calcination ne doit pas dépasser 400 °C afin de conserver une certaine quantité d'eau structurée et d'améliorer les propriétés de liaison et de conductivité.

7. Précautions et contrôle des erreurs

question	Causes possibles	Actions suggérées
La plateforme de courbe d'apesanteur est instable	L'humidité de l'échantillon n'est pas contrôlée ou la poudre n'est pas uniforme	Sécher l'échantillon et répéter le broyage
Dérive de la ligne de base DSC	Bilan thermique insuffisant de l'instrument	Préchauffer l'échantillon vide et remettre à zéro
La perte de masse dépasse la valeur théorique	Impuretés organiques ou réactions secondaires	Améliorer la pureté, ajouter du matériel de référence DSC

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Mauvaise répétabilité	Échantillonnage inégal	Augmenter le volume d'échantillonnage et améliorer l'uniformité du mélange
-----------------------	------------------------	--

8. Résumé

L'analyse thermique TG-DSC est un outil essentiel pour évaluer la stabilité thermique, le chemin de décomposition, la transformation cristalline et la teneur en eau de l'acide tungstique. Les informations synergétiques sur la qualité et l'effet thermique qu'elle fournit peuvent être utilisées à de multiples fins, telles que l'analyse des matières premières, l'optimisation des procédés, le réglage des procédés de traitement thermique et l'évaluation de la sécurité des produits. L'établissement d'une courbe d'étalonnage et d'une base de données sur la perte de poids thermique revêt une importance stratégique majeure pour le contrôle qualité de l'acide tungstique tout au long de son cycle de vie.

4.5 Analyse de valence des éléments de surface XPS

La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) est une technique d'analyse de surface non destructive, hautement sélective et sensible. Elle mesure l'énergie cinétique des photoélectrons excités à la surface du matériau et en déduit leur énergie de liaison, identifiant ainsi la présence, l'état chimique et les changements de valence de chaque élément. Dans l'acide tungstique (H_2WO_4) et ses dérivés, la XPS est principalement utilisée pour analyser l'état de valence chimique du tungstène (tels que W^{6+} , W^{5+}), la forme de liaison de l'oxygène (O^{2-} , OH^- , eau structurale, etc.), l'état des ions impuretés (tels que le dopage Cu^{2+} , Na^+) et les effets de modification de surface.

Cette section présentera en détail les bases théoriques, la préparation des échantillons, l'analyse de la forme des pics et l'application pratique du XPS, et l'illustrera avec des données typiques de China Tungsten Intelligence dans l'analyse des matériaux à base d'acide tungstique.

1. Aperçu des principes de la technologie XPS

Lorsque les rayons X irradient la surface d'un échantillon, les électrons des orbitales internes des atomes du matériau peuvent absorber l'énergie des photons et se transformer en photoélectrons. La relation entre leur énergie cinétique (EC) et leur énergie de liaison (EB) est la suivante :

$$BE = h\nu - KE - \phi$$

dans:

- $h\nu$ \ $nuh\nu$ est l'énergie du photon du rayon X incident (généralement la raie $\text{Al K}\alpha$, 1486,6 eV) ;
- ϕ \ ϕ est la fonction de travail de l'analyseur de photoélectrons ;
- BE est l'énergie de liaison, qui est la force de liaison entre les électrons et les noyaux atomiques, et est affectée par le type d'élément et l'environnement chimique.

Différents éléments, différents états de valence et différents environnements chimiques présenteront des positions de pic d'énergie de liaison spécifiques et des caractéristiques de pic satellite.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

2. Préparation des échantillons et paramètres de test

Exemples d'exigences :

condition	Description de la demande
État sec	La poudre doit être complètement sèche pour éviter l'évaporation de l'eau structurale affectant le système de vide
Particules uniformes	La taille de particule recommandée est $\leq 10 \mu\text{m}$ pour éviter l'effet de blindage de la couche épaisse.
Aucune matière volatile	Ne contient aucun résidu organique précipitable ni produit de désorption à basse température
Chargement d'échantillons	Pressez la poudre uniformément sur le ruban conducteur ou sur la fente d'échantillon spéciale, compactez-la et rendez la surface plane.

Paramètres de test :

projet	Paramètres recommandés
source de lumière	Al K α (1486,6 eV)
Résolution	Mode haute résolution (0,1 eV/pas)
Zone de numérisation	0–1 200 eV (spectre complet), focalisé sur W4f/O1s
Environnement pharmaceutique	Vide poussé (niveau 10^{-9} mbar)
Système de neutralisation	Neutralisation par faisceau d'électrons à faible énergie pour supprimer l'accumulation de charges

3. Indication de la position du pic et de l'état de valence des principaux éléments de l'acide tungstique

1. Éléments W (zone W4f)

W⁶⁺ est l'état de valence le plus courant dans l'acide tungstique, et son spectre XPS montre généralement deux pics principaux clairs dans la région 35-40 eV :

piste	Plage de positions de crête (eV)	illustrer
L 4f _{7/2}	35,5–36,0	Pic principal, intensité plus élevée
O 4f _{5/2}	37,5–38,0	Sous-pics, avec un espacement d'environ 2,1 eV

- **H₂WO₄ pur** : présente deux pics symétriques avec des positions de pic concentrées, indiquant que W⁶⁺ a un seul état de valence ;
- **Échantillons dopés** : s'il y a des composants W⁵⁺ ou W⁴⁺, W 4f_{7/2} affichera un épaulement ou un pic supplémentaire entre 34,0 et 35,0 eV.

2. Élément O (zone O1s)

Le spectre O 1s peut être divisé en trois pics communs, correspondant aux atomes d'oxygène dans différents environnements chimiques :

Position de crête (eV)	distribuer	Environnement chimique
530,0–530,5	Réseau O	Oxygène du réseau (W=O, W–O–W)
531,5–532,0	Surface OH	Hydroxyle ou eau adsorbée

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

532,5–533,5	molécule H ₂ O / carbonate	Sources de pollution de l'eau ou de l'environnement
-------------	---------------------------------------	---

Le changement du rapport d'intensité du spectre O1s peut refléter des informations telles que l'état d'hydratation de l'échantillon, la densité d'hydroxyle de surface et le niveau de propreté.

3. Impuretés et éléments dopants (Na, Cu, P, etc.)

- Na 1s : environ 1071 eV ;
- Cu 2p : 932,5–935,5 eV (Cu⁺ se distingue de Cu²⁺) ;
- Cl 2p : 198–200 eV (identification des résidus Cl⁻) ;
- Mo 3d : 229–233 eV (vérifié par dopage au Mo impurifié) .

La teneur en impuretés, le niveau de dopage et l'état chimique peuvent être obtenus ensemble grâce à un balayage du spectre complet.

4. Cas d'interprétation des données et d'analyse graphique

Échantillon A : Hydrolyse acide APT standard de H₂WO₄

- Spectre W 4f : doubles pics à 35,8 eV et 37,9 eV, cohérents avec les caractéristiques W⁶⁺ ;
- Spectre O 1s : pic principal à 530,4 eV (oxygène du réseau), pic secondaire à 532,0 eV (OH de surface) ;
- ⁵⁺ ou du tungstène métallique ont été détectés.

Échantillon B : Méthode humide WO₃ pour préparer un échantillon d'acide tungstique

- le pic dans le spectre O 1s est relativement fort ;
- Un léger pic à 533 eV est visible, ce qui est supposé être de l'eau adsorbée ;
- La DRX a montré que la forme cristalline était légèrement non idéale, et la XPS a confirmé que l'activité de surface était élevée et que le degré d'hydratation était fort.

Échantillon C : Tungstate dopé au cuivre

- Cu 2p_{3/2} est situé à 933,2 eV avec un pic satellite, qui est confirmé comme étant Cu²⁺ ;
- La position du pic W 4f se déplace vers une énergie inférieure de 0,3 eV, indiquant une redistribution des électrons du réseau ;
- La largeur du spectre O1 augmente, indiquant un changement dans l'environnement hydroxyle.

5. Analyse quantitative et calcul chimométrique

L'analyse du rapport atomique des éléments peut être effectuée à l'aide de la surface du pic et du facteur de sensibilité :

$$\text{Rapport atomique} = \text{IB} / \text{SB IA} / \text{SA}$$

Où IB est la surface du pic et SSS est le facteur de sensibilité de l'élément.

Par exemple:

- Si le rapport atomique W:O est proche de 1:4, il peut être confirmé qu'il s'agit d'une structure H₂WO₄ standard ;
- Si la teneur en O de la surface est élevée (O/E > 4,5), elle peut contenir de l'eau structurale ou des groupes hydroxyles ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Si un pic de faible valence apparaît sur le pic W après le dopage, le nombre d'électrons de transfert de dopage peut être estimé.

6. Évaluation de la modification de surface/du revêtement

L'XPS est particulièrement adapté à l'étude des matériaux modifiés recouverts d'acide tungstique en surface, tels que :

- **Acide tungstique enrobé de SiO₂** : un pic Si 2p peut être observé (environ 102–104 eV) ;
- **Modification du ligand organique** : le spectre C 1s montre des pics de liaison chimique tels que C–O, C=O et COOH ;
- **Acide tungstique chargé de graphène** : résolution améliorée des composants sp²/sp³ et modification du rapport D/G dans C 1s ;

par exfoliation en couche profonde ou gravure aux ions Ar⁺.

7. Cas d'application des données XPS dans CTIA GROUP

Dans le développement de matériaux d'acide de tungstène haut de gamme du CTIA GROUP, le XPS est largement utilisé dans les domaines suivants :

Application	Objectifs de l'analyse	Exemples de réalisations
Développement d'acide tungstique de haute pureté	Vérifier la pureté et les types d'impuretés de W ⁶⁺	Rapport W ⁶⁺ > 99 %, pas d'épaulement W ⁵⁺
Conception de matériaux dopants	Déterminer la valence du dopage et l'uniformité de la distribution	Contrôle clair de l'état de valence des échantillons dopés Cu ²⁺ et Ag ⁺
Évaluation de la couche fonctionnelle du revêtement	Méthodes de liaison de surface Si/P/N et d'autres éléments	Le rapport C/O/P à la surface de l'échantillon d'acide tungstique filmogène est clair
Évaluation de la qualité des processus	Cl ⁻ et Na ⁺ après nettoyage	Le pic d'adsorption en O1s est affaibli et la propreté répond à la norme

8. Résumé

La technologie XPS fournit des informations clés sur la structure de surface, l'état chimique, le mécanisme de dopage et la réaction d'interface de l'acide tungstique. Grâce à une analyse approfondie des spectres W4f, O1s et des impuretés, elle permet une caractérisation complète, de la vérification de la structure à la détermination quantitative, de l'identification des défauts au contrôle de la formation du film. Elle constitue un atout majeur et irremplaçable pour la conception de systèmes de matériaux à base d'acide tungstique hautes performances, garantissant la stabilité de la qualité des produits industriels et soutenant la recherche sur les systèmes chimiques du tungstène.

4.6 Surface spécifique et structure des pores (analyse BET)

La surface spécifique et la structure des pores sont des indicateurs importants qui déterminent les propriétés physiques et les effets d'application des matériaux en poudre d'acide tungstique,

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

notamment en photocatalyse, dans les matériaux d'électrodes, les capteurs de gaz, les adsorbants et les systèmes de réaction de surface. La méthode BET (Brunauer -Emmett-Teller) est une méthode standard pour évaluer la surface spécifique des matériaux. Combinée à la méthode BJH (Barrett-Joyner- Halenda) ou à la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et à d'autres méthodes analytiques, la distribution de la taille des pores, le volume et le type de pores du matériau peuvent être analysés plus en détail.

Cette section présentera en détail les principes techniques BET, les tests d'échantillons, l'analyse des données typiques de l'acide tungstique et les scénarios d'application d'ingénierie pour aider les lecteurs à comprendre pleinement la relation entre la surface spécifique et la régulation de la microstructure et les performances fonctionnelles des matériaux à base d'acide tungstique.

1. Aperçu des principes techniques

La méthode BET repose sur le principe de l'adsorption physique. Elle mesure la quantité totale de gaz adsorbable par unité de masse d'échantillon grâce à la formation d'une couche monomoléculaire de gaz inerte (tel que l'azote) à la surface du solide à basse température, ce qui permet de calculer la surface spécifique (m²/g) du matériau.

Équation de base :

$$\frac{1}{v[(P_0/P) - 1]} = \frac{c - 1}{v_m c} \cdot \frac{P}{P_0} + \frac{1}{v_m c}$$

dans:

- vvv : volume de gaz adsorbé ;
- vmv_mvm : volume requis pour l'adsorption monocouche ;
- P/P₀/P₀/P₀ : pression relative ;
- ccc : constante, reflétant le potentiel d'adsorption ;
- Surface spécifique SSS : calculée à partir de vmv_mvm et de la section transversale des molécules de gaz adsorbées.

Le volume des pores, la distribution de la taille des pores et le type de structure des pores peuvent également être obtenus grâce à des courbes d'adsorption/désorption isothermes.

2. Processus de préparation et de test des échantillons

Exemples d'exigences :

condition	Exiger
État sec	Pas d'eau structurelle ni d'eau adsorbée, teneur en humidité < 0,5 %
Taille des particules de poudre	1 à 20 µm sont appropriés pour éviter que de grosses particules n'affectent le taux de désorption
Exigences de qualité	≥ 100 mg (analyse générale), ≥ 300 mg (distribution de la taille des pores)
Aucune impureté volatile	Éviter les résidus organiques interférant avec le comportement d'adsorption

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Processus de prétraitement :

- **Dégazage** : traitement sous vide à 120–200°C pendant ≥ 4 heures pour éliminer le gaz et l'humidité ;
- **Refroidissement** : Après refroidissement à température ambiante, effectuer un test d'adsorption ;
- **Gaz d'analyse** : azote (N_2) couramment utilisé, la température de mesure est de 77 K (environnement azote liquide) ;
- **Plage de pression relative** : généralement définie entre $P/P_0 = 0,05 - 0,3$ pour le montage BET.

3. Analyse des données : surface spécifique, diamètre des pores, volume des pores

1. Surface spécifique (surface BET)

	Plage de surface BET (m^2/g)	Caractéristiques
H_2WO_4 de taille micrométrique	2–10	Faible rugosité de surface, principalement les espaces entre les particules
Nano H_2WO_4	20–60	Une taille de particule plus petite conduit à une surface externe plus grande
Échantillons de contrôle de la structure des pores	60–150	L'apparition d'une structure microporeuse/mésoporeuse est propice à l'adsorption et à la diffusion

2. Structure des pores

- **Volume poreux total** : volume de gaz pouvant être contenu par gramme d'échantillon (cm^3/g), généralement compris entre 0,01 et 0,5 ;
- **Distribution de la taille des pores** :
 - o Micropores (< 2 nm) ;
 - o mésoporeux (2–50 nm) ;
 - o macropores (> 50 nm) ;
- **Modèles couramment utilisés** :
 - o La méthode BJH convient à l'analyse des mésopores ;
 - o La méthode DFT est adaptée à l'analyse haute résolution des structures microporeuses ;
 - o Le NLDFT convient aux systèmes de pores mixtes complexes.

3. Type d'isotherme d'adsorption/désorption (classification IUPAC)

taper	fonctionnalité	Instructions applicables
Type I	Matériau microporeux, rapidement saturé	Cela indique que le matériau possède une structure microporeuse à haute énergie.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Type II/III	Matériaux non poreux	Plus fréquent dans les poudres grossières avec une grande granulométrie et une faible porosité
Type IV	La présence de boucles d'hystérésis indique une structure mésoporeuse	On le trouve le plus souvent dans les poudres de tungstate fonctionnelles
Type V/VI	Comportement d'adsorption de surface spécial	Cela indique que les centres actifs de surface sont inégalement ou répartis de manière multiple.

4. Cas d'analyse BET d'échantillons typiques d'acide tungstique

Échantillon 1 : Acide tungstique hydrolysé à l'acide APT (niveau micrométrique)

- Surface spécifique : 5,8 m²/g ;
- Volume des pores : 0,023 cm³/g ;
- La courbe d'adsorption est de type II, ce qui indique qu'il s'agit principalement de pores d'accumulation physique entre les particules.

Exemple 2 : Synthèse hydrothermale de nano H₂WO₄

- Surface spécifique : 42,6 m²/g ;
- mésopores typiques) ;
- La présence de boucles d'hystérésis indique la présence de canaux mésoporeux ouverts ;
- Convient pour l'échange d'ions, l'électrocatalyse et le stockage d'énergie.

Exemple 3 : Synthèse assistée par matrice PVP de tungstate mésoporeux

- Surface spécifique : 92,1 m²/g ;
- Volume total des pores : 0,261 cm³/g ;
- Taille moyenne des pores : 8,7 nm ;
- Cela indique que l'échantillon présente une porosité élevée et une bonne capacité de diffusion.

5. Analyse de la relation structure-performance

Les résultats BET sont étroitement liés aux propriétés des matériaux à base d'acide tungstique, et les corrélations suivantes sont courantes :

Caractéristiques structurelles	Performances des applications correspondantes
Surface spécifique élevée	Améliorer les taux de réaction photocatalytique et électrochimique
Distribution des mésopores	Facilite la diffusion des gaz et la pénétration des électrolytes
Distribution étroite de la taille des pores	Améliorer la sélectivité et la stabilité des réactions
Volume de pores élevé	Convient aux adsorbants, aux matériaux de stockage d'énergie et aux plateformes à libération prolongée

Par exemple:

- **Photocatalyse** : L'acide nano-tungstique à surface spécifique élevée peut fournir davantage de sites tensioactifs et améliorer l'efficacité redox ;
- **Bouillie électronique** : les matériaux à taille de pores uniforme sont propices à la formation de films et au contrôle de la densité ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Matériaux sensibles aux gaz** : les structures mésoporeuses améliorent la capacité de capture des molécules de gaz et la vitesse de réponse.

VI. Normes de test et application des données du CTIA GROUP BET

Dans le système d'ingénierie des poudres d'acide de tungstène du CTIA GROUP, l'analyse BET est utilisée dans les aspects suivants :

Scénario d'application	Objectif du test	Plage de paramètres typique
Optimisation des processus	Déterminer les effets de séchage/cristallisation/formation de pores	La différence de surface spécifique avant et après le processus est > 10 %
Réception du produit fini	Contrôler la stabilité du lot	Différence de lot < ± 5 % (surface spécifique)
Correspondance des applications	Personnalisé pour la photocatalyse et les matériaux d'électrodes	Surface ≥ 40 m ² /g, taille des pores 3–10 nm
Criblage des matériaux	Évaluation de la qualité des produits à l'échelle nanométrique	Segment de grande surface pour des marchés à forte valeur ajoutée

Tous les tests sont réalisés selon les normes ISO 9277 et les données sont automatiquement archivées dans la « Functional Powder Quality Database » du CTIA GROUP.

VII. Résumé

L'analyse de la surface spécifique et de la structure des pores par BET est un moyen essentiel pour révéler la microstructure interne des matériaux à base d'acide de tungstène, évaluer leur réactivité et orienter le choix des applications. L'association d'une stratégie de contrôle de la taille des pores et d'une technologie de contrôle de la surface spécifique permet d'optimiser avec précision les performances de la poudre d'acide de tungstène dans des matériaux de pointe tels que le stockage d'énergie haute performance, la reconnaissance moléculaire et les dispositifs optoélectroniques. Elle revêt une importance stratégique majeure pour promouvoir l'utilisation à haute valeur ajoutée et la recherche sur la fonctionnalisation technique des composés de tungstène.

4.7 Méthodes d'essai des propriétés électriques et optiques.

L'acide tungstique (H₂WO₄) et ses dérivés sont des matériaux inorganiques fonctionnels largement utilisés en optoélectronique, capteurs, dispositifs électrochromes, matériaux énergétiques et autres domaines. La clé de ses performances réside dans **ses propriétés électriques et optiques**, qui dépendent non seulement de sa composition chimique, mais aussi de sa forme cristalline, de sa microstructure, de sa teneur en impuretés et de son état électronique.

Cette section présentera systématiquement les méthodes de test couramment utilisées pour les propriétés électriques et optiques de l'acide tungstique, y compris les principes de test, les exigences en matière d'équipement, l'interprétation des données et leur importance technique dans l'évaluation fonctionnelle et le développement d'applications de l'acide tungstique.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

1. Méthode d'essai des performances électriques

1. Test de conductivité (méthode de résistance/méthode à quatre sondes)

Applicable à :

- Comprimés de poudre d'acide tungstique ;
- Film d'acide tungstique;
- Acide tungstique semi-conducteur dopé.

Méthode d'essai :

- **Méthode des quatre sondes :**
 - o Convient aux échantillons de flocons ;
 - o La réponse tension-courant est mesurée en utilisant quatre aiguilles pour entrer en contact avec la surface de l'échantillon simultanément ;
 - o Réduire l'influence de la résistance de contact sur l'erreur de mesure ;
- **Mesureur de résistance à deux sondes/surface :**
 - o Couramment utilisé pour mesurer approximativement la résistance des comprimés de poudre.

Plages de paramètres courantes :

Type de matériau	Plage de conductivité (S/m)	Caractéristiques
Acide tungstique pur (non conducteur)	$10^{-8} - 10^{-12}$	Matériaux d'isolation électrique, principalement à des fins diélectriques
Acide tungstique dopé (Cu, Na, etc.)	$10^{-6} - 10^{-2}$	Comportement des semi-conducteurs, applicable aux dispositifs électrochromes

2. Test des propriétés diélectriques (mesure LCR)

Utilisé pour évaluer la capacité de polarisation et la perte d'énergie des matériaux à base d'acide tungstique sous des champs électriques alternatifs.

Paramètres de mesure :

- Constante diélectrique (ϵ')
- Facteur de perte diélectrique ($\tan\delta$)

Conditions de test :

- Gamme de fréquences : 100 Hz – 1 MHz ;
- Contrôle de la température : température ambiante jusqu'à 150°C ;
- Forme d'échantillon : comprimé pressé ou type de film, un placage par électrode (pâte d'argent/film d'or) est requis.

3. Test électrochromique

L'acide tungstique possède des propriétés électrochromes et peut changer de couleur sous tension. Il est souvent utilisé dans les vitrages intelligents, les variateurs de lumière, etc.

Méthode d'essai :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Préparez le verre conducteur ITO + le film d'acide tungstique + l'électrolyte + la contre-électrode ;
- Tension appliquée (par exemple ± 1 V) ;
- Enregistrez le temps de changement de couleur, la vitesse de réaction et la stabilité du cycle répété ;
- UV- Vis peuvent être utilisés pour enregistrer les changements de transmission de la lumière.

Indicateurs clés :

- Différence de transmission variable de la lumière (ΔT) ;
- Efficacité de coloration (η , cm^2/C) ;
- Stabilité du cycle (plus de 50 à 1 000 fois).

4. Tests électrochimiques (CV/EIS/GCD)

Il convient à l'étude des propriétés électrochimiques de l'acide tungstique dans les supercondensateurs, les batteries et la catalyse.

méthode	Contenu du test	illustrer
CV (Voltamétrie Cyclique)	Comportement redox, caractéristiques de capacité	Plus le rectangle de la courbe est standard, plus il est proche du condensateur idéal.
EIS (Spectroscopie d'impédance électrochimique)	Ajustement de la résistance de transfert de charge et de la capacité	Circuit équivalent d'ajustement du tracé de Nyquist
GCD (charge et décharge à courant constant)	Capacité spécifique, efficacité de charge et de décharge	Évaluation des performances et de la stabilité du stockage d'énergie

2. Méthode d'essai des performances optiques

1. Spectre d'absorption UV -Vis

Il est utilisé pour mesurer la capacité d'absorption de l'acide tungstique à la lumière de différentes longueurs d'onde et analyser sa bande interdite optique et sa plage de réponse lumineuse.

Sujets de test :

- Poudre d'acide de tungstène (mode de réflectance diffuse solide) ;
- Film mince d'acide tungstique (mesure de transmission/absorption) ;

Configuration de l'équipement :

- Spectrophotomètre UV-visible;
- Accessoire sphère intégratrice (pour la diffusion d'échantillons) ;
- Plage de longueurs d'onde de test : 200–800 nm.

Contenu de l'analyse :

- Position du pic d'absorption principal (300–450 nm) ;
- Intensité d'absorption (Abs) ;
- Estimation du bord d'absorption et de la bande interdite optique (méthode Tauc) :

$$(\alpha h\nu)^n = A(h\nu - E_g) \quad (\alpha h\nu)^n = A(h\nu - E_g) \quad (\alpha h\nu)^n = A(h\nu - E_g)$$

- $n=2$: bande interdite directe ; $n=1/2$: bande interdite indirecte.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Valeurs courantes de la bande interdite :

- H_2WO_4 : 2,6–2,9 eV (absorption de la lumière bleu-violet) ;
- Acide tungstique dopé : réglable à 1,8–2,4 eV.

2. Spectroscopie de photoluminescence (PL)

Le comportement de recombinaison des paires électron-trou photoinduites dans les matériaux tungstate est analysé pour refléter leur structure de bande et leurs états de défaut.

Paramètres de test :

- Longueur d'onde d'excitation : 325 nm, 405 nm, etc.
- Bande de mesure : 350–700 nm ;
- L'accent est mis principalement sur la position du pic de luminescence, l'intensité et la durée de vie de la fluorescence.

Phénomène typique :

- Le pic d'émission se situe dans la gamme 450–550 nm et l'intensité varie en fonction des défauts du réseau ou du dopage ;
- Le dopage peut inhiber la recombinaison non radiative et améliorer l'efficacité de la luminescence.

3. Test de performance photocatalytique

Évaluer la capacité de l'acide tungstique à dégrader les polluants ou les colorants sous irradiation UV/lumière visible.

Méthode d'essai :

- Établir un système réactionnel (tel que méthyl orange/rhodamine B/MB, etc.) ;
- Régler la source lumineuse (lampe Xe, LED, lumière solaire simulée) ;
- Prélever des échantillons à intervalles réguliers pour mesurer les changements d'absorption ;
- Calculez le taux de dégradation et la constante de vitesse apparente (k) :

$$\frac{C_t}{C_0} = e^{-kt} \quad \ln \frac{C_t}{C_0} = -kt \quad \ln \frac{C_0}{C_t} = kt$$

Système d'acide tungstique modifié applicable :

- Acide tungstique nano, acide tungstique dopé au Cu, matériaux composites acide tungstique/graphène, etc.

3. Cas de test typiques et exigences d'indexation de CTIA GROUP

projet	Méthode d'essai	Données typiques	Demande d'ingénierie
Conductivité	Méthode des quatre sondes	$1,2 \times 10^{-6}$ S/m (dopé au cuivre)	Contrôle intelligent des fenêtres, film d'électrode
Électrochrome	$\Delta T = 36\%$, $\eta = 48$ cm ² /C	Coloration rapide, cycle > 1000 fois	Verre photochromique, revêtement contrôlé électroniquement
Absorption UV	$\lambda = 412$ nm, $E_g \approx 2,8$ eV	Taux d'absorption élevé	Matériaux photocatalytiques

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Luminescence PL	Pic : 485 nm	Modéré	Dispositifs optoélectroniques
Photocatalyse	MB 90% de dégradation/40 min	Élargir le domaine de la protection de l'environnement vert	Traitement des eaux usées, purification de l'air

4. Interprétation des données et précautions

question	raison	suggestion
La conductivité ne peut pas être mesurée	L'échantillon est trop isolant ou la résistance de contact est élevée	Utiliser un compteur LCR haute sensibilité ou un frittage sous pression
La valorisation de la bande interdite est élevée	Mesure du flou des bords d'absorption	Correction de la réflexion/diffusion à l'aide d'une sphère intégrante
distorsion de la courbe CV	Le contact de l'électrode est mauvais ou le balayage est trop rapide	Optimisation de l'uniformité du revêtement et du type d'électrolyte
L'intensité du pic PL est trop forte/décalée	Défauts d'impuretés ou dopage causés	Combiné avec une analyse XPS ou Raman

V. Résumé

Les propriétés électriques et optiques de l'acide tungstique sont au cœur de son potentiel d'application. La combinaison de diverses techniques électriques et spectrales permet de révéler pleinement sa structure électronique, ses propriétés de bande interdite, son comportement conducteur et ses capacités de réponse fonctionnelle, fournissant ainsi des données fiables pour la construction de dispositifs optoélectroniques hautes performances, de systèmes électrochromes, de plateformes de réaction photocatalytique, etc. La mise en place d'une méthode d'évaluation unifiée contribuera à la standardisation des applications et à la promotion industrielle des matériaux à base d'acide tungstique dans le domaine des matériaux fonctionnels.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed


4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Chapitre 5 : Principaux dérivés et intermédiaires de l'acide tungstique

5.1 Métatungstates (tels que le sodium, l'ammonium, le calcium, le cuivre, etc.)

Les paratungstates sont des composés tungstate dont le noyau est constitué d'ions métatungstate ($[W_{12}O_{42}]^{10-}$). Ils comptent parmi les intermédiaires les plus importants de la chimie du tungstène. Ils sont non seulement des précurseurs clés pour la préparation d'oxydes de tungstène, de dérivés d'acide tungstique et de matériaux métalliques à base de tungstène, mais sont également largement utilisés dans les céramiques électroniques, la catalyse chimique, la galvanoplastie et les matériaux fonctionnels. Les métatungstates avec différents cations, tels que le métatungstate de sodium ($Na_{10} [W_{12}O_{42}] \cdot xH_2O$), le métatungstate d'ammonium (APT, $(NH_4)_{10} [W_{12}O_{42}] \cdot xH_2O$), le métatungstate de calcium ($Ca_5 [W_{12}O_{42}] \cdot xH_2O$), le métatungstate de cuivre ($Cu_3 [W_{12}O_{42}] \cdot xH_2O$), etc., présentent diverses valeurs d'ingénierie et de recherche scientifique en raison de leurs différentes structures, solubilités et comportements thermiques.

1. Structure et classification

Le squelette de base du métatungstate est un anion tétradécène oxygène dodéca-tungstène ($[W_{12}O_{42}]^{10-}$), une structure polymère relativement stable formée de douze octaèdres $\{WO_6\}$ partageant des arêtes ou des coins. Cette structure présente un degré élevé de symétrie et peut former des cristaux stables avec une variété de cations en ajustant le pH et la force ionique.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

nom	Formule chimique	Structure cristalline	Type de cation
tungstate de sodium	$\text{Na}_{10} [\text{W}_{12} \text{O}_{42}] \cdot x\text{H}_2\text{O}$	Monoclinique/Orthogonale	cations métalliques monovalents
Tungstate partiel d'ammonium (APT)	$(\text{NH}_4)_{10} [\text{W}_{12} \text{O}_{42}] \cdot x\text{H}_2\text{O}$	Monoclinique/Hexagonal	Ammonium
tungstate de calcium	$\text{Ca}_5 [\text{W}_{12} \text{O}_{42}] \cdot x\text{H}_2\text{O}$	Hexagonal/orthorhombique	Métaux alcalino-terreux divalents
Tungstate de cuivre	$\text{Cu}_3 [\text{W}_{12} \text{O}_{42}] \cdot x\text{H}_2\text{O}$	Quatuor	cations de métaux de transition

2. Méthode de préparation

1. Méthode de cristallisation par acidification (préparation APT)

- solution de tungstate de sodium (Na_2WO_4) ;
- Acidifiant : HCl , HNO_3 , H_2SO_4 pour ajuster le pH à 3,0–3,5 ;
- Ajouter NH_4Cl ou NH_4NO_3 pour fournir des ions ammonium ;
- Réagir à température contrôlée (60–80 °C) pendant 1 à 2 heures pour permettre une cristallisation lente ;
- Après lavage et séchage, des cristaux d'APT sont obtenus.



2. Méthode d'échange d'ions (dopage Ca^{2+} , Cu^{2+})

- L'APT est utilisé comme précurseur et réagit avec une solution de CaCl_2 ou de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$;
- Contrôlez le pH entre 4 et 6 pour favoriser l'échange d'ions ;
- On peut obtenir du métatungstate de type $\text{Ca}_5 [\text{W}_{12}\text{O}_{42}]$ ou $\text{Cu}_3 [\text{W}_{12}\text{O}_{42}]$;
- Le produit final est lavé et séché pour le stockage afin de maintenir l'intégrité de la forme cristalline.

3. Méthode d'auto-assemblage hydrothermal (régulation polymorphe)

- Convient à la préparation de métatungstate à haute cristallinité et à morphologie particulière ;
- Réaction hydrothermale à 100–180°C ;
- La taille et la morphologie des particules peuvent être ajustées par des additifs tels que le PVP et le PEG.

3. Caractéristiques de performance

projet	Description
Solubilité dans l'eau	La solubilité de l'APT est inférieure à celle de Na_2WO_4 , ce qui favorise la séparation par précipitation.
Stabilité thermique	Il peut être décomposé en trioxyde de tungstène à 600–800 °C

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Morphologie cristalline	L'APT est constitué de cristaux en forme d'aiguille, le sodium est constitué de cristaux en forme de colonne et le calcium est principalement en forme de flocons.
Teneur en tungstène	la teneur théorique en tungstène de l'APT est d'environ 74,3 %, ce qui est supérieur à celui du WO ₃ (72,6 %)
réactivité au pH	Il peut être précipité de manière stable dans des conditions acides et facilement hydrolysé en WO ₄ ²⁻ à pH>7

WO₃ avec une granulométrie uniforme par décomposition thermique, puis réduit davantage pour obtenir de la poudre W. Par conséquent, son comportement thermique détermine la qualité de la poudre de tungstène en aval.

4. Présentation des représentants typiques

1. Tungstate d'ammonium (APT)

- Le plus courant et avec le rendement le plus élevé ;
- Utilisé comme matière première pour la poudre de tungstène métallique, le carbure de tungstène, l'alliage de tungstène, le tungstate, etc.
- Les normes de contrôle des processus sont matures et hautement adaptables.

2. Tungstate de sodium

- En tant qu'intermédiaire de tungstène, utilisé dans les précurseurs de catalyseurs ;
- Stabilité à long terme à pH neutre ;
- Il peut être utilisé pour certains matériaux synthétiques à réaction à l'état solide à basse température.

3. Tungstate de calcium

- Appliqué aux céramiques sans plomb et aux matériaux diélectriques ;
- Possède une bonne isolation et une bonne stabilité thermique ;
- Lors du frittage, une structure de type CaWO₄ peut être formée.

4. Tungstate de cuivre

- Peut être utilisé pour la catalyse et les matériaux antibactériens ;
- Le dopage au cuivre améliore la conductivité électrique et la capacité de formation d'oxygène actif ;
- Il est utilisé dans la recherche pour construire un système composite photocatalytique/électrocatalytique.

5. Perspectives d'application et de développement de l'ingénierie

Domaines d'application	illustrer
Préparation de poudre de tungstène/carbure de tungstène	La décomposition thermique APT + réduction à l'hydrogène est la voie de préparation de poudre de tungstène la plus courante
Céramiques optiques	Le tungstate de calcium est utilisé dans les substrats luminescents et les cristaux laser
Photocatalyseur	Le tungstate de cuivre et d'autres matériaux sont utilisés pour construire des hétérojonctions et améliorer l'efficacité catalytique

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Matériaux électrochimiques	de métatungstate dopés pour électrodes de supercondensateurs et de batteries
Décolorant vert	L'APT peut être utilisé avec TiO ₂ pour construire un système catalytique de décoloration UV

Dans le secteur du métatungstate du groupe CTIA, les produits APT bénéficient des avantages de la sérialisation, de la standardisation et du contrôle électronique, avec une production annuelle de plus de 1 000 tonnes et ont été exportés avec succès vers des marchés comme le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne. À l'avenir, nous combinerons la technologie d'extraction du tungstène vert pour développer de nouvelles formes cristallines et des orientations multi-dopage pour le métatungstate.

VI. Résumé

Le métatungstate est un intermédiaire important du système acide tungstique, doté d'une structure claire, de performances supérieures et d'une large gamme d'applications. Sa substance représentative, l'APT, est devenue une matière première incontournable dans la filière mondiale du tungstène. Grâce à la régulation structurale, à la substitution ionique et à l'ingénierie morphologique, entre autres, ses applications peuvent être élargies et le métatungstate peut être étendu à de nouveaux domaines tels que les fonctions optiques, l'énergie et la catalyse, démontrant ainsi une valeur stratégique industrielle et matérielle extrêmement élevée.

5.2 Complexes de tungstate (polytungstates , isopolyacides)

Les complexes de tungstate sont des complexes d'anions polynucléaires formés par la polymérisation d'ions tungstate par l'intermédiaire de ponts oxygène ou d'un réarrangement structural, et sont généralement appelés « polyoxotungstates ». (PWT)" ou plus généralement " hétéropolyacides (HPA)" . Ces composés ont une structure moléculaire claire, une configuration de composants contrôlable et des propriétés électroniques riches, et constituent une classe très représentative de systèmes supramoléculaires dans les matériaux fonctionnels inorganiques.

Les complexes de tungstate peuvent non seulement être utilisés comme catalyseurs, matériaux d'électrode, molécules photofonctionnelles et conducteurs protoniques, mais présentent également un potentiel d'application diversifié dans les domaines de la médecine, de la détection, de l'antibactérien et de la reconnaissance moléculaire. Cette section analysera en profondeur leur structure fondamentale, leur voie de synthèse, leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi que leur importance stratégique pour la recherche et le développement de produits du CTIA GROUP.

1. Unités structurales de base et système de classification

1. Structure du noyau du polytungstate

Blocs de construction de base : les octaèdres {WO

6 } sont agrégés par partage de coins ou d'arêtes pour former les structures suivantes :

- **Isopolyoxotungstates** : auto-assemblé à partir de tungstates, tels que $[W_6O_{19}]^{2-}$, $[W_{12}O_{40}]^{8-}$;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Hétéropolyacides (hétéropolyoxotungstates)** : des atomes hétéronucléaires (P, Si, Ge, etc.) sont introduits au centre de la structure, tels que :
 - o de Keggin : telle que $[PW_{12}O_{40}]^{3-}$, $[SiW_{12}O_{40}]^{4-}$;
 - o Structure de Dawson : telle que $[P_2W_{18}O_{62}]^{6-}$;
 - o Structure d'Anderson : telle que $[Cr(OH)_6W_6O_{18}]^{3-}$.

2. Système de classification

taper	Noyau structurel	Formule générale	fonctionnalité
Acide équivalent	Structure en tungstène pur	$[W_nO_{3n+1}]^{n-}$	La structure est relativement symétrique et facilement soluble dans l'eau
Acide hétéropoly	Centre hétéronucléaire + cluster d'oxyde de tungstène	$[XW_nO_m]^{p-}$	Forte acidité et fonctions diverses
Hybride organique-inorganique	Polyacide + cation organique	$[PWT]@R^+$	Affinité de surface réglable
Polyacide dopé	Présentation de Mo, V, Ti, etc.	$[PW_{10}V_2O_{40}]^5$	Extension des performances redox

2. Voie de synthèse et stratégie de contrôle

La synthèse des polytungstates est généralement réalisée par **auto-assemblage par précipitation acide** , dont la clé réside dans le contrôle du pH, la régulation de l'environnement ionique et l'introduction d'ions coordinateurs.

1. Synthèse d'hétéropolyacides (type Keggin)

- Matières premières : Na_2WO_4 , H_3PO_4 (ou silicate de sodium) ;
- Acidification à pH 1–2 ;
- Chauffer à 60–80 °C et remuer continuellement pendant 4 à 6 heures ;
- Refroidissement, cristallisation, recristallisation et purification ;
- de Keggin $H_3[PW_{12}O_{40}] \cdot xH_2O$ ou ses sels sont obtenus.

2. Voie de dopage/fonctionnalisation

- Ajout de sels d'oxyacides tels que V, Mo et Ti pour réagir de manière synergique ;
- ou en introduisant des modificateurs tels que des amines organiques et du phosphore organique pendant l'étape de post-traitement ;
- Le traitement hydrothermal, l'échange d'ions, l'auto-assemblage d'interface et d'autres technologies contribuent à stabiliser la structure.

3. Synthèse de composites polyacides organiques

- Complexation du PWT avec des sels d'ammonium quaternaire et de petites molécules organiques ;
- Un système contrôlable biphasé eau-huile peut être construit pour être utilisé dans les revêtements, les systèmes électrochimiques, etc.

3. Propriétés physiques et chimiques

nature	décrire
--------	---------

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Forte acidité	H ₃ [PW ₁₂ O ₄₀] et d'autres ont une capacité de libération de protons plus forte que H ₂ SO ₄
Grande stabilité	Keggin avec stabilité thermique jusqu'à 400°C
Redox réversible	Transition W ⁶⁺ ↔ W ⁵⁺ , qui peut être utilisée pour le stockage de charge et la catalyse
Solubilité réglable	Comportement de dissolution réglable de sels tels que K, Na, NH ₄ , histamine, etc.
La structure peut être caractérisée	Analyse complète par IR, UV, RMN, XRD, ESI-MS et autres moyens

4. Introduction de polytungstates représentatifs

1. Hétéropolyacide de type Keggin

- Formule moléculaire : [PW₁₂O₄₀]³⁻, [SiW₁₂O₄₀]⁴⁻ ;
- Forte acidité et structure stable ;
- Utilisé pour catalyser l'estérification, l'oxydation, l'hydroxylation du phénol et d'autres réactions ;
- C'est la principale molécule de plate-forme dans l'industrie de la catalyse au tungstène.

2. Polyacide de type Dawson

- Formule moléculaire : [P₂W₁₈O₆₂]⁶⁻ ;
- Nombre de cœurs plus élevé et structure spatiale plus grande ;
- Il possède des propriétés uniques dans les dispositifs de stockage d'énergie et les revêtements auto-cicatrisants.

3. Polyacide dopé

- Exemple : [PW₁₁VO₄₀]⁴⁻, [SiW₉Mo₃O₄₀]⁷⁻ ;
- Modifications du potentiel redox ;
- Élargissez la fenêtre d'activité photoélectrique et améliorez la sélectivité catalytique.

4. Complexe polyacide organique

- La plupart d'entre eux sont des types modifiés par des sels d'ammonium quaternaires et des organophosphates ;
- Modifier la dispersibilité et l'affinité interfaciale des polyacides ;
- Appliqué en biocatalyse, membranes antibactériennes et dispositifs flexibles.

5. Directives d'application et progrès frontaliers

Domaines d'application	Caractéristiques	Exemples typiques
Catalyseur acide	Estérification, hydrolyse, condensation	H ₃ [PW ₁₂ O ₄₀] comme catalyseur homogène
Photocatalyse	Réponse à la lumière visible, transfert d'électrons	Dégradation catalytique composite de colorants par [SiW ₁₂ O ₄₀] et TiO ₂
Matériaux électrochromes	Transformation réversible W ⁶⁺ / W ⁵⁺	Pour le verre intelligent et les films électrochromes

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Supercondensateurs	Stockage rapide d'électrons, diffusion d'ions	Polyacide dopé V de type Dawson supporté sur des matériaux en carbone
Antibactérien biologique	Détruire les membranes bactériennes et libérer des oxydes	PWT organique pour le revêtement des matériaux de contact médicaux
Reconnaissance et détection moléculaires	Coordination métallique, réponse protonique	Les polyacides construisent des électrodes sélectives aux ions et des interfaces de capteurs

VI. CTIA GROUP Recherche et expansion des produits

CTIA GROUP a mis en place une plateforme pilote de développement de matériaux en tungstène polyacide, couvrant principalement :

- Construction d' une bibliothèque de matériaux hétéropolyacides (structures Keggin /Dawson 50+) ;
- Développement de matériaux membranaires composites polyacides organiques (électrode membranaire/film photocatalytique) ;
- Commercialisation de catalyseurs polyacides (catalyseurs liquides/supports immobilisés) ;
- Vérification d'essai de PWT dopé dans les céramiques énergétiques/optiques.

À l'avenir, nous élargirons encore les domaines du codopage vanadium-molybdène, de l'émission induite par agrégation (AIE) et des polyacides bioactifs pour réaliser une percée complète de la structure fonctionnelle à la plate-forme de l'appareil.

VII. Résumé

du tungstate , les complexes de tungstate présentent non seulement une valeur académique exceptionnelle en recherche fondamentale, mais leur catalyse acide, leur comportement électronique et leurs propriétés de reconnaissance moléculaire déterminent également leurs vastes perspectives en catalyse, électrochimie, énergie et systèmes composites fonctionnels. Grâce à la synthèse à structure contrôlée, à la régulation du dopage et aux composites d'interface, les complexes de tungstate deviendront un élément important des futurs systèmes de matériaux fonctionnels.

5.3 Esters de tungstate organique et complexes organiques

organotungstiques et les complexes organotungstiques sont des formes d'expansion importantes dans le domaine de la chimie de l'acide tungstique et appartiennent à des systèmes hybrides organiques-inorganiques. Ces composés forment des structures moléculaires stables par coordination, estérification, liaison, etc. de groupes fonctionnels organiques avec l'acide tungstique ou le tungstate. Ils présentent une bonne solubilité, une bonne fonctionnalité et des caractéristiques structurelles adaptables.

Avec le développement continu de la chimie verte, de la catalyse homogène et des matériaux organométalliques, les esters de tungstate organique et les complexes organiques d'acide tungstique ont progressivement démontré leurs avantages uniques dans la catalyse, les revêtements fonctionnels, la biomédecine, l'électrochimie et les matériaux photosensibles , et sont devenus une

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

direction clé dans le système de recherche et développement de composés de tungstène à haute valeur ajoutée du CTIA GROUP.

1. Définition et structure de base

1. Esters tungstiques

Les esters de tungstate organiques sont des composés organiques de tungstène formés par estérification de l'acide tungstique (H_2WO_4) ou du tungstate avec des alcools organiques (tels que l'alcool, le phénol, l'alcool allylique, etc.). Leur structure de base contient généralement des liaisons $W=O$ et $W-O-R$ (R étant un groupe organique).

Formule schématique :



2. Complexes organo-tungstènes

Les complexes organiques de tungstène désignent plus largement la structure de coordination formée par le tungstène et de petites molécules organiques contenant des groupes de coordination (tels que des amines, des acides carboxyliques, des acides phosphoniques, des sels d'amines organiques, des ligands organiques), qui peuvent être mononucléaires, binucléaires ou polynucléaires.


Leur stabilité structurelle et leur comportement électronique peuvent être ajustés par des ligands organiques, impliquant parfois une liaison directe $W-C$ ou $W-N$.

2. Méthode de synthèse

1. Méthode de réaction d'estérification

- L'acide tungstique ou tungstate est utilisé comme source d'acide ;
- Réagit avec les alcools (par exemple l'éthanol, le phénol, le nonanol) ;
- catalyse acide ou acide de Lewis ;
- conditions de température basse à moyenne ($30-90^{\circ}C$) ;
- Solvants couramment utilisés : alcools, systèmes autolytiques, dichlorométhane.

Exemple de réaction :



2. Méthode de complexation par coprécipitation

- la source de tungstène (telle que APT, Na_2WO_4) avec la solution de ligand organique (EDTA, acide citrique, thiourée, etc.) ;
- Contrôler le pH dans la plage de 5 à 9 ;
- Réaction hydrothermale ou à pression normale ;
- Il peut former des complexes de tungstate encapsulés de manière stable par des ligands organiques.

3. Méthode additive en phase solide/méthode de régulation solvothermale

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Souvent utilisé pour construire des matériaux hybrides organiques-inorganiques ;
- Utiliser des modèles et des tensioactifs pour contrôler la taille des particules et la dispersibilité du produit ;
- Il est souvent utilisé pour construire des nanocomposites complexes tungstate/métal organiques.

3. Représentants typiques et leurs caractéristiques structurales

taper	Formule moléculaire/Description de la structure	Caractéristiques
tungstate de diéthyle	$(\text{EtO})_2 \text{WO}_2$	Liquide transparent, huileux, facilement soluble dans l'alcool
Tungstate de phénol	$(\text{PhO})_2 \text{WO}_2$	Contient des cycles aromatiques pour améliorer la stabilité thermique
d'alcoolamine tungstate	$[\text{WO}_2(\text{HL})_2]$ (L est une alcoolamine)	Structure complexe mononucléaire stable, adaptée à la catalyse en solution
W-PAA	Complexe tungstène-acide polyacrylique	Bonne propriété filmogène, utilisé pour les films fonctionnels
Complexe de tungstène à base de Schiff	Contient une structure de liaison W=N	Excellentes propriétés photoréponses et magnétiques

4. Caractéristiques de performance

projet	Description des performances
Solubilité	La plupart d'entre eux sont solubles dans les alcools, les éthers et les solvants organiques
Stabilité thermique	La stabilité de la liaison ester est modérée, adaptée aux environnements $\leq 200^\circ\text{C}$
Propriétés électriques	Avec une certaine capacité de migration d'électrons et une bande interdite réglable
Activité optique	Il existe des transitions $\pi - \pi$ et $n - \pi$, montrant l'absorption de la lumière visible
Réactivité	Peut participer à l'échange d'esters, à la substitution nucléophile, à la réaction radicalaire, etc.
Fonctionnalité de surface	Peut être utilisé comme monocouches auto-assemblées (SAM) pour construire des matériaux d'interface moléculaire

5. Domaines d'application

1. Catalyseur homogène

- Catalyse d'estérification/ amidation /oxydation/réduction ;
- Par exemple, l'ester de tungstate de phénol catalyse l'ouverture du cycle de l'oxyde d'alkylène ;
- Il présente une sélectivité élevée et de faibles réactions secondaires.

2. Revêtements électrochromes et films intelligents

- Revêtement composite W-PAA ou polypyrrole tungstate ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Il a une capacité de changement de couleur réversible et un taux de régulation optique élevé ;
- Utilisé dans les appareils électroniques flexibles, les films pour vitrines, etc.

3. Médecine et biologie

- Certains esters de tungstate présentent des activités antibactériennes et antitumorales ;
- Utilisé dans la recherche pour la modification des protéines et la construction de sites de reconnaissance d'ARN.

4. Blocs de construction de la structure organométallique (MOF)

- L'ester de tungstate est utilisé comme nœud pour se connecter à l'acide carboxylique/groupe amino ;
- Peut former des matériaux poreux organométalliques stables ;
- Utilisé pour l'adsorption de gaz, la séparation et la photocatalyse.

5. Modificateurs nanocomposites

- Les complexes organiques de tungstène peuvent être utilisés comme régulateurs d'interface ;
- Appliqué à la modification de surface des matériaux d'électrodes/graphène/oxydes ;
- Améliorer les performances électrochimiques et la stabilité de l'interface.

VI. Direction du développement de produits et de la recherche du GROUPE CTIA

CTIA GROUP a actuellement développé une variété de systèmes complexes organiques d'acide de tungstène et établi les plateformes techniques suivantes :

- **Série de produits :**
 - o Esters de tungstate d'alcool ($C_2 - C_{10}$) ;
 - o Complexe organique d'amine et de tungstène;
 - o Sels organophosphorés de tungstène;
 - o Dispersions composites W-PVP, W-PEG ;
- **Plateforme de performance :**
 - o Système de réponse électrochromique (10^2 cycles sans atténuation) ;
 - o Pâte conductrice flexible;
 - o Matériaux intelligents antibuée et réactifs à la lumière.

À l'avenir, nous développerons davantage les esters de tungstate biodégradables, les matériaux fonctionnels optoélectroniques programmables et les systèmes électrocatalytiques à base d'esters de tungstate, et élargirons les limites d'application dans l'énergie verte et les dispositifs fonctionnels flexibles.

VII. Résumé

Les esters et complexes de tungstate organique représentent les branches les plus diversifiées et les plus flexibles de la famille des tungstates. Ils offrent non seulement des propriétés fonctionnelles telles que la mise en solution, l'assemblage d'interfaces et la régulation électro-optique des matériaux à base de tungstène, mais présentent également un fort potentiel pour la création d'applications interdisciplinaires. Grâce à la conception de structures moléculaires et à la régulation d'interfaces, les complexes de tungstène organique joueront un rôle plus important dans la lumière, l'électricité, la catalyse, la détection, la biomédecine et d'autres domaines.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

5.4 Matériaux et composites fonctionnels à base de tungstate

Les matériaux fonctionnels à base d'acide tungstique désignent un système de matériaux composites doté de fonctions électriques, optiques, catalytiques, de stockage d'énergie, d'induction, de renforcement structural et autres, spécifiques. Ils sont construits avec de l'acide tungstique (H_2WO_4) ou une structure dérivée comme phase active, matrice ou élément structural. Ces matériaux sont généralement assemblés en coordination avec des matériaux organiques, polymères, oxydes métalliques, matériaux à base de carbone ou autres sels métalliques, et présentent des propriétés multidimensionnelles bien supérieures à celles de l'acide tungstique seul.

Avec le développement de la théorie de conception de matériaux composites fonctionnels et de la technologie de construction multi-échelle, l'acide tungstique passe progressivement du rôle traditionnel de précurseur au composant fonctionnel principal et est largement utilisé dans les dispositifs intelligents à changement de couleur, le stockage d'énergie électrochimique, l'électronique flexible, la biocatalyse et la gouvernance environnementale.

1. Méthode de construction matérielle et mécanisme composite

La construction de matériaux fonctionnels à base de tungstate peut être divisée selon les modes suivants :

Type de construction	décrire	Exemple
Composite inorganique-inorganique	Acide tungstique + oxyde métallique	Matériaux photocatalytiques WO_3 / TiO_2
Hybride inorganique-organique	Acide tungstique + polymère/ligand organique	Dispersion de W-PVP
Composites à base de carbone	Acide tungstique + graphène/nanotubes de carbone, etc.	Électrode composite W-GO
Système multifonctionnel collaboratif	Il dispose également d'électrocatalyse, d'adsorption, etc.	Catalyseur d'adsorption composite W- Fe_3O_4 – MOF

Les stratégies de construction clés comprennent :

- Méthodes de dépôt in situ (sol-gel, auto-assemblage) ;
- Méthode de coprécipitation/dopage ;
- Réaction synergique hydrothermale/solvothermale ;
- Assemblage couche par couche et modification de surface ;
- Méthode de modèle (contrôle de configuration de modèle dur/modèle souple) ;

2. Types représentatifs de matériaux composites à base de tungstate

1. Système composite acide tungstique-oxyde métallique

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

En introduisant TiO_2 , ZnO , Fe_2O_3 , etc., des canaux de transfert d'électrons ou des interfaces d'hétérojonction peuvent être formés, améliorant ainsi la conversion photoélectrique ou l'efficacité catalytique.

- $\text{WO}_3 / \text{TiO}_2$: utilisé pour la catalyse UV/lumière visible ;
- $\text{WO}_3 / \text{Fe}_2\text{O}_3$: Séparation améliorée des porteurs photogénérés ;
- WO_3 / PDG : Améliorer la capacité anti-réduction et le stockage de l'oxygène ;
- $\text{WO}_3 / \text{SnO}_2$: Utilisé dans les appareils sensibles au gaz pour améliorer le taux de réponse.

2. Système composite acide tungstique-carbone

La conductivité élevée, la surface spécifique et la dispersibilité des matériaux en carbone sont utilisées pour améliorer le transport des électrons et la capacité de charge.

- WO_3 / GO (oxyde de graphène) : utilisé pour les supercondensateurs flexibles et les dispositifs électrochromes ;
- WO_3 / CNT (nanotube de carbone) : améliore la stabilité structurelle et la durée de vie du cycle ;
- WO_3 / C (charbon actif, tissu de charbon) : adapté au stockage d'énergie et à l'adsorption des eaux usées.

3. Système hybride acide tungstique-polymère

Les macromolécules organiques ou polymères peuvent fournir une dispersion stable, un traitement flexible et des fonctions filmogènes pour l'acide tungstique.

- $\text{WO}_3 / \text{polypyrrole}$ (PPy) : utilisé pour les électrodes flexibles ;
- $\text{WO}_3 / \text{PVA} / \text{PEG}$: forme un film électrochrome transparent ;
- complexes protéiques : pour applications de biocatalyse et de détection.

4. Matériaux fonctionnels synergiques multicomposants

L'acide tungstique peut être utilisé comme plate-forme catalytique, de conversion d'énergie ou de stabilisation structurelle pour construire des matériaux multifonctionnels en collaboration avec des métaux, des structures organiques, des photosensibilisateurs, etc.

- $\text{WO}_3 @ \text{MOF}$: réalise des pores contrôlables + des performances redox ;
- Composites W-Ni-S : pour l'électrocatalyse du dégagement d'hydrogène ;
- Composites tungstate-porphyrine : une plateforme bifonctionnelle pour la thérapie photothermique et la photocatalyse.

3. Avantages en termes de performances et méthodes de contrôle

Les matériaux fonctionnels à base de tungstate présentent les avantages clés suivants en raison de leur diversité structurelle et de leur stabilité chimique :

Type de performance	Avantages et caractéristiques	Facteur d'impact
Activité électrochimique	Transition réversible $\text{W}^{6+} / \text{W}^{5+}$ avec une réponse capacitive significative	Morphologie du matériau, rapport composite de phase conductrice
Performances optiques	Bande interdite réglable, photochromique/électrochromique	Contrôle de la forme cristalline, ajustement du dopage

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Activité catalytique	Les centres de surface W=O/W–OH sont abondants et permettent de transférer facilement des électrons.	Surface spécifique, sélection de ligands hybrides
Stabilité thermique	Résistance aux hautes températures et anti-vieillessement	Intégrité cristalline, structure de liaison covalente
Propriétés filmogènes et flexibilité	Synergie avec les polymères pour conférer flexibilité et extensibilité	Poids moléculaire, affinité de l'interface hybride

Les voies réglementaires comprennent :

- Contrôler la température de synthèse et le pH pour obtenir un contrôle précis de la morphologie ;
- Introduire des agents structurants pour réguler la surface spécifique et la distribution des pores ;
- Ajustement de la densité du nuage d'électrons grâce à des ligands organiques pour améliorer la sélectivité photocatalytique ;
- Ajustez la bande interdite et le chemin de migration des électrons par dopage ionique/modification de surface.

4. Domaines d'application typiques et pratiques d'ingénierie

Application	Indicateurs clés	Système matériel
Film électrochrome pour fenêtre	$\Delta T > 30\%$, temps de réponse $< 5s$	Film WO_3 /PVA/PEG
Supercondensateurs	Capacité spécifique > 300 F/g, durée de vie $> 10\,000$ fois	Composites WO_3 /GO / CNT
Dégradation photocatalytique	Efficacité de dégradation $> 90\%$, réponse à la lumière visible	WO_3 / TiO_2 / graphène
Capteurs de gaz	Haute sensibilité au NO_2 / H_2S et réponse rapide	Couche sensible composite WO_3 / SnO_2 /Ag
Adsorption des métaux lourds	Capacité d'adsorption > 250 mg/g, forte sélectivité	Adsorbant composite WO_3 / biochar
Électronique flexible	Pliez 500 fois sans dégradation des performances	Électrode composite acide tungstique-PEDOT

5. Étude de cas R&D du CTIA GROUP

CTIA GROUP a réalisé les déploiements de recherche suivants dans le domaine des matériaux composites fonctionnels à base de tungstate :

- Mettre en place une plateforme de procédé de matériaux hybrides tungstate (capacité de production d'essai annuelle de 50 tonnes) ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- A formé trois grandes séries, dont « matériaux de film transparent à base de tungstate », « électrodes flexibles WC » et « catalyseurs synergiques W/MOF » ;
- Co-construire le « Laboratoire conjoint de revêtement intelligent à l'acide de tungstène » avec des universités pour développer des systèmes fonctionnels auto-cicatrisants électrochromes et antibactériens ;
- PPy / PVA » développé a été testé avec succès dans le cadre du projet de verre à gradation intelligente.

VI. Résumé

Les matériaux fonctionnels et composites à base d'acide de tungstène deviennent une branche importante du nouveau système de matériaux grâce à leur structure électronique unique, leurs diverses propriétés ajustables et leur excellente compatibilité avec les composites. Grâce à la conception composite, à la régulation multi-échelle et à la synergie de leurs performances, l'acide de tungstène sert non seulement de précurseur de réaction, mais joue également un rôle essentiel en tant que matériau de base stratégique dans de nombreuses technologies de pointe telles que le stockage d'énergie, la détection, la catalyse et les dispositifs optoélectroniques. À l'avenir, les systèmes composites à base d'acide de tungstène évolueront vers l'intégration multifonctionnelle, l'intelligence verte et une intégration poussée.

5.5 Synthèse de précurseurs d'oxyde de tungstène à haute valence avec la participation de l'acide tungstique

Les oxydes de tungstène stœchiométriques sont une classe d'oxydes de tungstène non stœchiométriques, riches en défauts, dotés d'importantes propriétés électrochromiques, de conversion photothermique, d'électrocatalyse, de stockage d'énergie et de détection. Parmi les oxydes typiques, on trouve $W_{18}O_{49}$, $W_{20}O_{58}$, $W_{25}O_{73}$, etc., qui présentent un comportement électronique plus riche, une densité de lacunes d'oxygène plus élevée et une meilleure activité électrochimique que WO_3 .

L'acide de tungstène (H_2WO_4) est une matière première importante pour la fabrication de ces précurseurs d'oxyde de tungstène à haute valence, en raison de son degré élevé d'hydratation, de sa forte réactivité et de sa morphologie et structure faciles à contrôler. Une régulation rationnelle du traitement thermique, de l'atmosphère réductrice, des ligands précurseurs et des conditions de réaction de l'acide de tungstène permet un contrôle précis de la composition, de la morphologie et des caractéristiques redox de la phase produite.

一、 Structure de base et caractéristiques de l'oxyde de tungstène à haute valence

1. Formule chimique et caractéristiques structurelles

nom	formule générale	Rapport oxygène/tungstène	Structure des fonctionnalités
-----	------------------	------------------------------	-------------------------------

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

$W_{18}O_{49}$	$WO_{2.72}$	2,72	Structure adaptée déficiente en oxygène, les lacunes O sont hautement ordonnées
$W_{20}O_{58}$	$WO_{2.9}$	2,90	Intercalation de chaînes vacantes entre les réseaux, excellente conductivité
$W_{25}O_{73}$	$WO_{2.92}$	2,92	Similaire à WO_3 , avec une valence mixte W^{5+} / W^{6+}
Nanorubans/fils W_xO_y	Non stoechiométrique	2,6–2,95	Généralement des monocristaux ou des fragments de défauts ordonnés

Ces structures sont riches en W avec des concentrations élevées de lacunes en oxygène, et leur conductivité électrique peut être améliorée de 1 à 2 ordres de grandeur tout en conservant une large fenêtre de réponse optique.

2. Indicateurs clés de performance

performance	Plage numérique	contraste
Conductivité	$10^{-3} - 10^{-1}$ S/cm	Supérieur à WO_3 ($10^{-6} - 10^{-7}$ S/cm)
bande interdite	2,1–2,5 eV	Réponse à la lumière visible considérablement améliorée
Densité de lacunes en oxygène	$> 10^{21} \text{ cm}^{-3}$	Améliorer les taux d'électrocatalyse et de transport d'ions
Absorption de la lumière	$\lambda = 400\text{--}800 \text{ nm}$	La résonance plasmonique de surface se produit

2. Avantages de l'acide tungstique comme précurseur

L'acide tungstique présente les avantages clés suivants dans la synthèse d'oxydes de tungstène à haute valence :

caractéristiques	Performance
Forte réactivité	La structure contient de l'eau et des groupes hydroxyles denses, qui sont faciles à décomposer thermiquement et à transition de phase
Forme cristalline contrôlable	Différentes formes cristallines peuvent être obtenues par régulation du pH et de l'hydrothermie
Capacité d'échange d'ions	Formation de structures intermédiaires avec du carbone, du métal et du ligand
Haute dispersibilité	Aide à contrôler la taille des particules d'oxyde et la formation de défauts
Dopabilité	Cu, Ni, Mo, etc. peuvent être introduits in situ pour améliorer l'activité électrique

3. Voies de synthèse typiques et points de contrôle clés

1. Pyrolyse à atmosphère contrôlée

L'acide tungstique est chauffé dans une atmosphère contrôlée pour réaliser la conversion de $H_2WO_4 \rightarrow$ Conversion de W_xO_y .

étape	condition	résultat
Prétraitement de séchage	80–100 °C	eau libre pour former $WO_3 \cdot xH_2O$

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Étape de traitement thermique	400–600 °C (N ₂ / H ₂ / Ar)	Atteindre WO ₃ → W ₁₈ O ₄₉ etc.
Contrôle de l'atmosphère	Atmosphère légèrement réductrice (5–10 % H ₂)	Préserver un certain état W ⁵⁺
Méthode de refroidissement	Refroidissement rapide	Inhibition de la reformation de W ⁶⁺

Les équipements couramment utilisés comprennent le four tubulaire, le four à vide, le four à atmosphère plasma, etc.

2. Méthode de réduction hydrothermale

- Introduction d'agents réducteurs (par exemple, acide citrique, glucose, alcool) dans les réactions hydrothermales ;
- Réagir dans des conditions douces (180–220 °C) pendant 12 à 24 heures ;
- Des nanofils, feuilles, tiges, etc. de W₁₈ O₄₉ peuvent être obtenus ;
- Le rapport des lacunes d'oxygène peut être ajusté en contrôlant la concentration du précurseur et le pH de la réaction.

3. Méthode assistée par ligand organique

- Formation d'intermédiaires complexants par le polyéthylène glycol (PEG), la polyvinylpyrrolidone (PVP), etc.
- Améliorer la dispersibilité des particules et contrôler la croissance des cristaux ;
- Un traitement thermique ultérieur ou un craquage sous atmosphère inerte permet d'obtenir l'oxyde cible.

4. Méthodes de contrôle et de caractérisation structurales

Paramètres de contrôle	Influence	Méthodes de caractérisation
Température du traitement thermique	Détermination du rapport oxygène/tungstène et de la densité des défauts	TG/DSC, DRX
Type d'atmosphère	Régulation du rapport W ⁵⁺ / W ⁶⁺	XPS, EPR
Contrôle du temps	Détermine la taille et la morphologie des grains	MEB/MET
Éléments dopants	des propriétés électrocatalytiques ou photoréactives	ICP-MS, DRX, FTIR

Les caractéristiques structurales typiques comprennent :

- **DRX** : montre la division des pics caractéristiques de W₁₈O₄₉ ;
- **XPS** : W⁵⁺ représente 30 à 60 % dans la région W4f ;
- **MET** : limites cristallines visibles et bandes de défauts ;
- **UV- Vis** : Le pic d'absorption se déplace vers la région bleue de la région de lumière visible et la bande interdite diminue.

5. Exemples d'application et avantages en termes de performances

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

1. Dispositif électrochrome (ECD)

- Comportement d'intercalation d'ions amélioré grâce à une concentration élevée en W^{5+} ;
- $W_{18}O_{49}$ réagit 30 % plus rapidement que WO_3 et a une durée de vie du cycle multipliée par 2.

2. Matériaux photocatalytiques et photothermiques

- Les lacunes d'oxygène favorisent la séparation électron-trou ;
- Les nanoceintures $W_{18}O_{49}$ peuvent réaliser une dégradation efficace des polluants organiques sous lumière visible ;
- Efficacité de conversion photothermique > 60 %, utilisée pour la thérapie photothermique ou le système de vapeur solaire.

3. Matériaux de stockage d'énergie électrochimique

- La capacité spécifique de l'électrode $W_{18}O_{49}$ peut atteindre 450 F/g ;
- est plus de 30 % meilleur que WO_3 ;
- Après avoir été combiné avec des matériaux en carbone, les performances du cycle sont améliorées de plus de 8 000 fois.

4. Capteurs de gaz et photodétecteurs

- Les lacunes d'oxygène améliorent l'adsorption et le transfert de charge des molécules de gaz ;
- Peut être utilisé pour la détection de faibles concentrations de NO_2 , H_2S , éthanol, etc.
- Il présente d'excellentes caractéristiques de photoréponse dans la région proche infrarouge.

6. Direction de la recherche et de la production pilote du GROUPE CTIA

CTIA GROUP a réalisé les travaux suivants dans le cadre du développement d'oxydes de tungstène à prix élevé :

Construction de la plate-forme	contenu
Chemin de réaction	Établir plus de 9 voies de synthèse contrôlables à partir de l'acide tungstique
Bibliothèque de morphologie de produits finis	Établir 8 systèmes de contrôle de la morphologie, notamment des nanobâtonnets, des feuilles et des fils
Système matériel	Lancement de 3 types de boues d'électrodes composites à base de $W_{18}O_{49}$ et de matériaux photothermiques
Pilote d'application	Coopérer avec les fabricants de terminaux pour effectuer la vérification des produits d'électrodes électrochromes et de stockage d'énergie

le niveau d'ingénierie des matériaux en oxyde de tungstène à haute valence en se concentrant sur la technologie de contrôle des lacunes d'oxygène, le mécanisme de dopage in situ et le chemin d'intégration flexible des dispositifs.

VII. Résumé

L'acide de tungstène est non seulement un précurseur classique de la poudre de tungstène et des matériaux à base d'oxyde de tungstène, mais aussi un matériau de plateforme essentiel pour la

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

synthèse précise d'oxydes de tungstène à haute valence. En contrôlant sa structure, ses conditions de réaction et son mécanisme de transformation, l'acide de tungstène permet une évolution efficace vers des oxydes de tungstène riches en défauts tels que $W_{18}O_{49}$, conférant au matériau une activité électronique accrue et des fonctions multidimensionnelles. À l'avenir, cette orientation jouera un rôle stratégique plus crucial dans les domaines de l'énergie intelligente, de la protection de l'environnement, de la fabrication de pointe, etc.

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Chapitre 6 : Application de l'acide tungstique dans l'industrie inorganique

6.1 Le rôle de l'acide tungstique dans la chaîne industrielle des composés du tungstène

L'acide tungstique (H_2WO_4) est un intermédiaire clé dans la chaîne industrielle du tungstène, reliant les ressources primaires en tungstène (APT, concentré de tungstène) et les matériaux tungstène hautes performances (tels que l'oxyde de tungstène, la poudre de tungstène, l'alliage de tungstène, le tungstate, l'ester de tungstate, le complexe organique de tungstène). Composé inorganique de haute pureté, bien défini et réactif, l'acide tungstique est non seulement largement utilisé dans la préparation industrielle, mais joue également un rôle de soutien irremplaçable dans le développement de nouveaux matériaux et la synthèse de dérivés fonctionnalisés du tungstène.

Cette section expliquera systématiquement les sources de matières premières, les procédés de préparation, les directions dérivées de l'acide de tungstène dans l'ensemble du cycle de vie des composés de tungstène et son statut fonctionnel aux nœuds clés en amont et en aval de la chaîne industrielle, démontrant son rôle essentiel en tant que « matériau de pont pour les produits chimiques fins à base de tungstène ».

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

1. Brève structure et principaux nœuds de la chaîne industrielle du tungstène

La chaîne industrielle du tungstène peut généralement être divisée en quatre niveaux suivants :

Niveaux	Principaux produits	Itinéraire du processus	Représentants typiques
En amont	de tungstène , wolframite, scheelite	Lixiviation, torréfaction, décomposition	WO ₃ 、 APT
Au milieu du courant	Acide tungstique, oxyde intermédiaire	Hydrolyse acide, cristallisation, décomposition thermique	H ₂ WO ₄ 、 WO _{2.9}
En aval	Matériaux fonctionnels en tungstène	Réduction, dopage, compoundage	Poudre W, tungstate, revêtement
Terminal	Produits en tungstène	Moulage, frittage, application	Carbure cémenté, matériaux d'électrodes, emballage électronique

L'acide tungstique est situé au centre du flux. Il peut être préparé à partir d'APT et servir de précurseur pour le WO₃ , le tungstène métallique et les produits chimiques à base de tungstène. C'est un matériau indispensable pour relier l'amont et l'aval.

2. Chemin de préparation et adaptabilité de la matière première de l'acide tungstique


1. Source des matières premières

L'acide tungstique est principalement obtenu par acidolyse de l'APT (ammonium tungstate) ou neutralisation du tungstate de sodium. Ses principales réactions comprennent :

Méthode d'hydrolyse acide APT :



Na₂WO₄ réagit avec un acide fort :



2. Caractéristiques de la voie de traitement

- Il peut réaliser un contrôle continu et une préparation de haute pureté ;
- La forme cristalline et la taille des particules peuvent être contrôlées avec précision en ajustant le pH, la température de réaction et le temps de vieillissement ;
- Conception de dopage/modification/précurseur facile à réaliser pour répondre à divers besoins dérivés.

Actuellement, CTIA GROUP a mis en place une ligne de production d'acide tungstique avec une production annuelle de plus de 1 500 tonnes, qui peut produire de l'acide tungstique de qualité industrielle, de qualité électronique, ultrafin, nano-tungstique et d'autres séries de produits pour répondre aux normes de processus de différents domaines en aval.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

2. Direction des dérivés en aval et extension de la chaîne industrielle de l'acide tungstique

L'acide tungstique est la « matrice originale » de la plupart des produits composés de tungstène, et ses instructions dérivées comprennent :

Classe dérivée	Produits typiques	Domaines d'application
Oxyde de tungstène	WO ₃ , WO _{2.9} , W ₁₈ O ₄₉	Dispositifs de stockage d'énergie, dispositifs électrochromes, capteurs de gaz
Métal tungstène	Poudre W, particules W, nano tungstène	Métal haute densité, industrie militaire, aérospatiale
Tungstate	Na ₂ WO ₄ , CaWO ₄ , CuWO ₄	Matériaux luminescents, céramiques fonctionnelles
Composés organiques de tungstène	W(CO) ₆ , ester de tungstate	Catalyse homogène, synthèse organique
Complexe de tungstate	Polyacide, matériaux hybrides	Catalyseurs, matériaux d'électrodes

Les centres actifs structuraux de l'acide tungstique (W=O, W-OH) et son comportement d'eau cristalline contrôlable le rendent à la fois réactif et stable dans ces réactions de conversion, ce qui en fait une source de tungstène complète et très rentable.

4. La « fonction principale » de l'acide tungstique dans la chaîne industrielle

1. Fournir une base de précurseurs diversifiée aux activités en aval

L'acide de tungstène peut être converti en WO₃ (oxyde de tungstène), WO_{2.9} (oxyde de tungstène bleu) et poudre W (tungstène métallique) grâce à différentes atmosphères et températures de traitement thermique, atteignant l'objectif de « structure ajustable, forme cristalline sélectionnable et morphologie contrôlable ».

2. Point de départ idéal pour la construction de catalyseurs et d'oxydes hautes performances

Dans la synthèse de systèmes inorganiques à hautes performances tels que les métatungstates , les hétéropolyacides et les photocatalyseurs, l'acide tungstique est largement utilisé pour construire des structures squelettiques complexes à base de tungstène en raison de sa réactivité élevée et de sa forte capacité de coordination avec des ligands organiques ou des ions métalliques.

3. « Zone tampon du processus » reliant l'amont et l'aval

L'acide tungstique permet de résoudre les problèmes de pureté de l'APT et de décalage redox du WO₃. Il est utilisé comme intermédiaire régulateur en production, par exemple pour préparer des boues de WO₃ de différentes granulométries et pour homogénéiser la vitesse de réaction de réduction de la poudre de tungstène.

4. Rôle de soutien de la plate-forme matérielle multifonctionnelle

L'acide tungstique lui-même est également utilisé directement pour construire des matériaux composites, tels que :

- Film hybride acide tungstique-PVA : électrochrome ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Composite acide tungstique–CNT : électrode flexible ;
- Hétérojonction acide tungstique – TiO₂ : photocatalyse.

V. Statut synergique et avantages de l'intégration industrielle

1. Fortes capacités d'intégration modulaire

L'acide de tungstène, sous forme solide ou en suspension, est hautement adaptable et peut être directement incorporé dans les modules de produits de tungstène existants, tels que :

- Pulvérisation directe sous forme de bouillie ;
- Mélangé avec de la résine organique pour former un film d'électrode ;
- Participer à la réaction de co-cuisson dans la préparation de la céramique.

2. Avantages évidents de la protection de l'environnement vert

Comparé au traitement APT ou WO₃ à haute température , l'acide tungstique a une faible consommation d'énergie et une faible corrosivité pendant le processus de préparation et de conversion, et produit moins de sous-produits (tels que NH₄⁺) , ce qui le rend plus adapté au développement d'une chaîne industrielle du tungstène vert.

3. Nœuds de sécurité de la chaîne d'approvisionnement stratégique

Poudre de tungstène ultrafine et de haute pureté , l'acide tungstique est devenu un élément clé de la substitution nationale et de la sécurité des matières premières pour les produits de tungstène haut de gamme. Sa contrôlabilité et sa grande adaptabilité peuvent améliorer la résistance aux risques de la chaîne industrielle .

VI. Pratiques typiques de la chaîne industrielle de l'acide de tungstène du CTIA GROUP

Lien	Contenu de la mise en œuvre	Résultats
Manutention des matières premières	APT → Optimisation du processus de conversion de l'acide tungstique	Acide tungstique de haute pureté (teneur en W > 74,2 %)
Contrôle de la forme cristalline	Différents processus de vieillissement contrôlent la morphologie des cristaux	Production contrôlable d'acide tungstique en paillettes, en colonnes et sphériques
Connexion en aval	Bouillie de tungstate → film WO ₃ pulvérisé → application photochromique	Réaliser une ligne de production de films intégrée
Entreprise d'exportation	L'acide tungstique est exporté vers le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays	Utilisé dans le domaine des matériaux luminescents et des céramiques électroniques

VII. Résumé

Matériau clé de la chaîne industrielle des composés de tungstène, l'acide tungstique joue non seulement un rôle essentiel dans la fabrication de poudres et d'alliages de tungstène traditionnels, mais élargit également ses applications aux nouveaux matériaux fonctionnels à base de tungstène, aux catalyseurs, aux revêtements électroniques, etc., grâce à son excellente réactivité, son adaptabilité structurelle et sa grande adaptabilité aux procédés. Dans le cadre de la construction d'un

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

système de matériaux de tungstène écologique, performant et intelligent , l'acide tungstique continuera de jouer un rôle essentiel en tant que matériau de plateforme stratégique.

6.2 Application de l'acide tungstique dans les matériaux luminescents

L'acide tungstique (H_2WO_4) et ses dérivés ont de nombreuses applications dans le domaine des matériaux luminescents. Grâce à leur structure électronique unique, leur large bande interdite, leur bonne cristallinité et leur dopabilité , l'acide tungstique et ses produits de conversion sont non seulement des composants importants des matériaux matriciels phosphorescents, mais aussi des composants de dispositifs optiques de pointe tels que l'électroluminescence, la photoluminescence, les matériaux de conversion de fluorescence X et les cristaux photoniques.

En partant des caractéristiques structurelles des matériaux, cette section explorera systématiquement le mécanisme d'action, les systèmes de matériaux typiques, les méthodes de préparation et les applications pratiques de l'acide tungstique et de ses complexes dans les matériaux luminescents, en se concentrant sur les performances de l'acide tungstique dans la luminescence par dopage aux terres rares, l'activation des ions métalliques, la réponse ultraviolette et la nano-optique.

1. La base et le mécanisme de la performance de la luminescence de l'acide tungstique

1. Bande interdite optique et caractéristiques d'excitation

Les matériaux à base d'oxyde de tungstène (tels que les sels H_2WO_4 , WO_3 et WO_4^{2-}) ont une large bande interdite optique (2,5–3,2 eV) et ne possèdent pas eux-mêmes de fortes propriétés de luminescence, mais peuvent être stimulés pour émettre des réponses de luminescence de différentes longueurs d'onde par dopage, introduction de défauts et régulation structurelle.

Ses propriétés de luminescence découlent principalement des mécanismes suivants :

taper	décrire
Transition de transfert de charge (TC)	$\cdot \rightarrow W^{6+}$ dans l'octaèdre WO_6 forme une luminescence à bande interdite
Luminescence par recombinaison d'excitons	Les états de surface, les lacunes d'oxygène, etc. conduisent à une luminescence de liaison d'exciton
Excitation au niveau des impuretés	Nouveau centre de luminescence de niveau énergétique introduit par dopage aux terres rares ou aux métaux de transition

2. Relation entre la structure et le centre de luminescence

L'acide tungstique est composé d'unités structurales WO_6 , formant diverses formes cristallines (orthorhombiques, monocliniques, tricliniques, etc.) . La symétrie et la distorsion de la structure cristalline affectent directement sa structure de bande et son comportement luminescent. De plus, le dopage ionique peut introduire des niveaux d'énergie localisés dans son cristal, améliorant ou ajustant ainsi considérablement ses performances luminescentes.

2. Types de matériaux luminescents dérivés du tungstate

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

1. Matériaux luminescents au tungstate dopé aux terres rares

En utilisant le tungstate ou ses sels comme matrice, des ions de terres rares (tels que Eu^{3+} , Tb^{3+} , Dy^{3+} , etc.) sont introduits pour construire le centre de luminescence.

- $\text{Na}_2\text{WO}_4:\text{Eu}^{3+}$: émission de lumière rouge, adaptée aux LED ;
- $\text{CaWO}_4:\text{Tb}^{3+}$: Matériau fluorescent vert, utilisé dans le marquage de sécurité et la détection ;
- $\text{SrWO}_4:\text{Dy}^{3+}$: émission de lumière bleu-blanc, adaptée à l'éclairage en lumière blanche ;
- $\text{La}_2(\text{WO}_4)_3:\text{Sm}^{3+}$: utilisé dans les dispositifs électroluminescents.

Caractéristiques et avantages :

- Efficacité de transfert d'énergie élevée ($\text{WO}_4^{2-} \rightarrow \text{RE}^{3+}$) ;
- Forte stabilité, adapté à l'éclairage à long terme et à l'emballage des appareils ;
- Il peut réaliser une régulation multibande et une conception de luminescence à trois couleurs primaires.

2. Verre et céramique luminescents à base de tungstate

Les tungstates (tels que PbWO_4 , CaWO_4) peuvent être utilisés comme matériaux de matrice de verre luminescent à indice de réfraction élevé et à haute densité .

- **Cristal de tungstate de plomb (PbWO_4) :**
 - o Possède une excellente efficacité de conversion des rayons X ;
 - o Utilisé dans les détecteurs de physique à haute énergie et les systèmes d'inspection de sécurité ;
 - o Le pic d'émission se situe généralement entre 420 et 500 nm ;
- **de verre $\text{WO}_3 - \text{P}_2\text{O}_5 - \text{B}_2\text{O}_3$:**
 - o Le dopage avec Eu^{3+} et Er^{3+} peut former un verre luminescent rouge/vert ;
 - o Il peut être utilisé dans les lasers et les amplificateurs proches infrarouges.

3. Points quantiques composites de tungstate et matériaux nanoluminescents

acide tungstique avec CdS, Le ZnO, les points quantiques en carbone et d'autres matériaux peuvent améliorer l'efficacité lumineuse et la stabilité.

- **quantiques composites WO_3 / CdS** : ont une bande de luminescence plus large ;
- **Points quantiques WO_3 / Graphène** : émission de lumière bleue améliorée, adaptée au marquage par fluorescence biologique ;
- **Structure cœur-coquille recouverte de tungstate** : stabilité de fluorescence améliorée et comportement d'émission contrôlable.

3. Procédé de préparation de matériaux luminescents à base de tungstate

1. Méthode de réaction en phase solide

- Convient à la préparation de grandes quantités de tungstate cristallin ;
- Nécessite généralement une calcination à haute température (600–1000 °C) ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Il convient à la préparation de $\text{CaWO}_4 : \text{RE}^{3+}$ et d'autres corps luminescents densément structurés.

2. Méthode hydrothermale et méthode de coprécipitation

- Synthétiser des matériaux luminescents à l'échelle nanométrique à basse température, à haute cristallinité et de taille contrôlable ;
- En contrôlant des paramètres tels que le pH, la température et le temps, des microsphères monodispersées ou des structures en flocons peuvent être obtenues.

3. Méthodes sol-gel et de fusion du verre

- Applicable aux matériaux en verre et en film lumineux ;
- Les ions de terres rares ou les points quantiques peuvent être dopés pour obtenir une fonction de luminescence multimode.

4. Pyrolyse par pulvérisation par atomisation

- Utilisé pour la préparation à grande échelle de phosphores sphériques ;
- Les particules ont une morphologie uniforme et conviennent aux revêtements d'éclairage et aux emballages de puces LED.

4. Contrôle des performances et exemples d'application

Paramètres de contrôle	Effet sur les performances de luminescence	Exemples d'application
Concentration de dopage	Modification de l'intensité lumineuse et de la durée de vie lumineuse	Eu^{3+}/La concentration optimale est d'environ 3 à 5 mol%
Forme cristalline	Différentes formes cristallines affectent la structure de la bande	Le tungstate en phase orthogonale a une efficacité de luminescence plus élevée
Réglementation défectueuse de l'État	Les lacunes d'oxygène induisent de nouveaux centres de luminescence	$\text{W}_{18}\text{O}_{49}$ émet une lumière bleue
Taille des particules	L'échelle nanométrique augmente la surface et l'efficacité d'excitation	Marqueur fluorescent Nano- CaWO_4

Cas d'application typiques :

- **Phosphore LED** : $\text{WO}_4^{2-} : \text{Eu}^{3+}$ la poudre de lumière rouge peut être utilisée pour les LED à lumière blanche ;
- **Matériaux de conversion des rayons X** : Les cristaux de PbWO_4 sont utilisés dans des expériences de physique des hautes énergies ;
- **Sonde fluorescente** : les nanoparticules WO_3 peuvent être utilisées comme sondes fluorescentes cellulaires après modification ;
- **Matériaux réfléchissants et anti-contrefaçon** : Les luminophores de tungstate sont utilisés dans les encres anti-contrefaçon pour certificats et devises.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

5. Pratique de recherche et développement sur les matériaux luminescents du CTIA GROUP

CTIA GROUP a construit le système de R&D suivant autour des matériaux luminescents à base d'acide de tungstène :

Modules	Contenu spécifique
Garantie des matières premières	Fournir du H_2WO_4 et du Na_2WO_4 de qualité électronique de haute pureté ;
R&D sur les composés	Établir une base de données de matériaux tungstate dopés RE^{3+} ;
Système de processus	Réaliser la préparation à grande échelle de tungstate luminescent par méthode hydrothermale à basse température ;
Application landing	Coopérer avec les usines nationales d'emballage LED pour développer un système fluorescent tricolore à intensité variable ;
Technologie brevetée	Le film phosphore rouge/bleu à base de tungstate dispose déjà de 5 brevets d'invention principaux.

VI. Résumé

L'application de l'acide tungstique et de ses dérivés dans les matériaux luminescents offre non seulement des matériaux matriciels aux performances supérieures et à la structure stable pour les technologies optoélectroniques telles que la détection par LED, laser et fluorescence, mais présente également une valeur unique dans des domaines émergents tels que la nanophotonique , la bioimagerie et la détection par rayons X. Grâce à l'ingénierie cristalline, à la régulation du dopage et à la conception de composites multi-échelles, les matériaux luminescents à base d'acide tungstique deviennent une plateforme de support importante dans les systèmes de matériaux photoniques inorganiques hautes performances.

6.3 Acide tungstique pour matières premières céramiques hautes performances

Avec le développement de la fabrication avancée, des environnements de service extrêmes et de la technologie des matériaux fonctionnels, les exigences de performance des matériaux céramiques sont plus élevées. L'acide tungstique (H_2WO_4) et ses dérivés sont largement utilisés dans les systèmes céramiques hautes performances en raison de leur excellente stabilité thermique, de leur point de fusion élevé, de leur densité élevée et de leur bonne réactivité. Ils peuvent être utilisés comme matières premières principales des céramiques fonctionnelles et comme modificateurs structuraux ou agents de dopage pour les matériaux composites céramiques.

Cette section présentera de manière systématique le mécanisme d'action, le mode d'application, le système de composition et la technologie de préparation de l'acide tungstique comme matière première céramique. En s'appuyant sur les pratiques de R&D du groupe CTIA, elle analysera en profondeur sa contribution matérielle et sa valeur industrielle dans des domaines clés tels que les céramiques électroniques, les céramiques structurales, les céramiques laser, etc.

1. Les avantages intrinsèques de l'acide tungstique dans les matières premières céramiques

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

propriété	Symptômes	Contribution à la céramique
Point de fusion élevé	conversion en WO_3 , le point de fusion est de $1473^\circ C$	Conférer une stabilité à haute température aux céramiques
Forte activité de réaction	Réagit facilement avec les éléments alcalino-terreux et les terres rares pour former des sels	Facilite la synthèse de réactions en phase solide
Haute densité	Densité théorique : environ $7,1 \text{ g/cm}^3$	Convient à la fabrication de céramiques structurales à haute densité
Structure cristalline ajustable	Morphologie polymorphe et contrôlable	S'adapter aux différentes exigences d'adaptation du réseau
dopage ionique	Des éléments tels que Cu, Y et La peuvent être introduits	Réaliser une régulation et une modification fonctionnelle
Taille de particules contrôlable	Prend en charge la distribution à l'échelle nanométrique à micrométrique	Optimisation du frittage et de la densité de la céramique

2. Instructions d'application et systèmes de matériaux céramiques typiques

1. L'acide tungstique est utilisé dans les céramiques fonctionnelles

- **Céramiques diélectriques :**
 - o Systèmes typiques : $CaWO_4$, $BaWO_4$;
 - o Utilisé dans les diélectriques micro-ondes, les céramiques de condensateurs et les résonateurs diélectriques ;
 - o L'acide tungstique est son précurseur clé, qui forme des céramiques composites après réaction en phase solide avec $CaCO_3$, $BaCO_3$, etc.
- **Céramiques piézoélectriques :**
 - o L'acide de tungstène est introduit pour réguler la rigidité du réseau et le comportement de polarisation des céramiques ;
 - o Par exemple, $K_{0.5}Na_{0.5}NbO_3 - WO_3$ est un matériau piézoélectrique sans plomb ;
 - o L'acide tungstique améliore la constante diélectrique et les propriétés électrostrictives .

2. L'acide tungstique est utilisé dans les céramiques structurales

- **Céramiques d'alumine renforcées à l'acide tungstique :**
 - o Améliorer la conductivité thermique et la ténacité à la fracture ;
 - o pour former une limite de phase synergique $Al_2O_3 - WO_3$;
 - o appareils résistants à l'usure et à la chaleur.
- **Céramiques composites $ZrO_2 - WO_3$:**
 - o L'acide tungstique participe à la formation d'une distribution uniforme de la deuxième phase ;
 - o Améliore la résistance aux chocs thermiques et à la corrosion.

3. Céramiques laser et céramiques à scintillation

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Les tungstates tels que PbWO_4 et CaWO_4 sont les matériaux de base des céramiques sensibles aux rayons X ;
- Les céramiques transparentes de la série W ont une excellente efficacité de conversion photoélectrique ;
- Les ions de terres rares peuvent être dopés pour construire des matrices céramiques excitées par laser.

4. Matériaux composites nano-céramiques

- L'acide tungstique est introduit sous forme de nanoparticules pour inhiber la croissance des grains ;
- Accélérer la vitesse de frittage, améliorer la densité et les propriétés mécaniques ;
- les systèmes céramiques à structure composite Si_3N_4 , BN, TiO_2 .

3. Méthodes de préparation typiques et points techniques

méthode	Description du processus	Avantages
Méthode de réaction en phase solide	Mélange d'acide tungstique + carbonate ou oxyde, grillage à haute température	Technologie mature, faible coût
Méthode Sol-Gel	hydrolyse de l'acide tungstique et de l'alcoxyde métallique	Nanostructure contrôlable et composition uniforme
coprécipitation	L'acide tungstique participe à la coprécipitation des ions métalliques et au préfrittage à basse température	Bonne dispersibilité, convient à la préparation par lots
Séchage par aérogel/par pulvérisation	Obtenir un précurseur de tungstate sphérique pour améliorer la formabilité	Pour les céramiques moulées par injection haute performance

Points de frittage :

- Température de frittage : 1000–1350°C (selon le système de matériaux) ;
- Contrôle de l'atmosphère : air, azote, atmosphère légèrement réductrice ;
- Densité de la céramique : > 95 % de la densité théorique est l'exigence technique ;
- Auxiliaires de frittage : Li_2O , ZnO , etc. peut être introduit pour faciliter le frittage.

4. Amélioration des performances et avantages techniques

Après l'introduction d'acide tungstique dans les matériaux céramiques, les propriétés suivantes peuvent être efficacement améliorées :

projet	Orientation d'amélioration	Description de l'effet
Stabilité thermique	Améliorer le point de fusion et la conductivité thermique	Température d'utilisation continue > 1 000 °C
Propriétés électriques	Contrôle de la constante diélectrique et de la valeur Q	$Q \times f$ a augmenté de 20 à 60 %

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Résistance mécanique	Améliorer la ténacité à la fracture	Céramique structurale améliorée : valeur KIC augmentée à 8–10 MPa·m ^{1/2}
Performances optiques	Amélioration de la transparence et de la réponse laser	Matériaux de substrat céramique pour laser
Résistance à la corrosion	Le réseau d'oxygène de tungstène de surface inhibe la corrosion acide et alcaline	Appliqué aux céramiques de revêtement des réacteurs chimiques

5. Scénarios d'application typiques et cas de produits réels

Domaines d'application	Matériaux typiques	Indicateurs de performance
Céramiques diélectriques micro-ondes	BaWO ₄ , CaWO ₄	ε = 6–9, Q×f > 10000
Céramiques de détection médicale/nucléaire	PbWO ₄	Rendement lumineux > 60 % NaI:TI, forte résistance aux radiations
Revêtement en céramique résistant à l'usure	ZrO ₂ – WO ₃	Dureté > 12 GPa, faible coefficient de frottement
Céramiques amplificatrices laser	La ₂ (WO ₄) ₃ :Nd ³⁺	Puissance de sortie laser stable et conductivité thermique élevée
Céramique de fenêtre infrarouge	Céramiques transparentes à base de MgO–WO ₃	Transmission infrarouge > 75 %, adaptée aux dispositifs optiques aérospatiaux

VI. GROUPE CTIA Progrès technologiques et industrialisation

CTIA GROUP a formé une chaîne d'approvisionnement stable et une variété de modèles personnalisés dans le développement de matières premières céramiques de tungstate :

projet	Résultats
Gamme de produits	Acide tungstique de taille micrométrique, acide tungstique de taille nanométrique, acide tungstique sphérique ultrafin
Compatibilité céramique	Compatibilité de frittage avec ZrO ₂ , Al ₂ O ₃ , Systèmes TiO ₂ > 90 %
Cas de coopération	Céramiques composites pour outils Si_3N_4 avec de nombreuses usines de céramique nationales
Plateforme de processus	Mettre en place une ligne d'essai de frittage hydrogène/azote pour répondre aux exigences atmosphériques des céramiques spéciales
Direction de sortie	La poudre d'acide de tungstène pour céramique a été vendue au Japon, en Corée du Sud et en Allemagne et est principalement utilisée pour les substrats céramiques électriques et les charges de verre optique.

VII. Résumé

Matière première essentielle pour les céramiques hautes performances, l'acide tungstique présente non seulement des avantages significatifs dans les domaines des céramiques structurales, fonctionnelles et spéciales, mais sa bonne compatibilité avec les procédés et son potentiel de modification en font également une substance stratégique pour la recherche et le développement de

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

nouveaux matériaux céramiques. À mesure que les matériaux céramiques évoluent, passant de durables à fonctionnels et intelligents, l'acide tungstique jouera un rôle de plus en plus important dans les systèmes de matériaux céramiques intégrés à haute densité, conductivité thermique élevée et fonctionnalité élevée.

6.4 Le rôle de l'acide tungstique comme précurseur dans les matériaux de revêtement résistants à la chaleur et à la corrosion

L'acide de tungstène (H_2WO_4) est un composé source de tungstène présentant une structure stable, une réactivité élevée et une convertibilité en différents états d'oxydation. Il a démontré une valeur précurseur importante dans le domaine des matériaux de revêtement, notamment pour la résistance à l'oxydation à haute température, la protection contre la corrosion et les systèmes de revêtement en environnements extrêmes. Grâce à sa pyrolyse aisée en oxydes de tungstène hautes performances tels que WO_3 et $W_{18}O_{49}$, l'acide de tungstène est devenu une matière première indispensable pour les revêtements fonctionnels avancés.

Cette section se concentrera sur le rôle d'application de l'acide de tungstène dans les revêtements à haute température, les revêtements céramiques pulvérisés au plasma, les revêtements anticorrosion chimiques et les revêtements de protection optoélectroniques, analysera son mécanisme de réaction des matériaux, son chemin de processus de formation et sa contribution aux performances, et combinera les cas pratiques du CTIA GROUP pour démontrer son importance industrielle en tant que précurseur stratégique.

1. Exigences fondamentales des matériaux de revêtement et compatibilité de l'acide tungstique

Les matériaux de revêtement modernes, en particulier dans les domaines de l'aérospatiale, de l'industrie nucléaire, de la métallurgie, de la fabrication haut de gamme, etc., imposent des exigences strictes en matière de **résistance à la chaleur**, **résistance à la corrosion**, **Densité structurale** et **multifonctionnalité des matériaux**. L'acide tungstique, en tant que précurseur, peut être transformé en film dense de WO_3 , en composite WOM (métal) à haute stabilité ou en revêtement céramique poreux à base de W, afin de répondre aux besoins techniques suivants :

Exigences clés	Effet précurseur du tungstate
Anti-oxydation à haute température	Après décomposition, WO_3 / WO_2 se forme. 9 La couche protectrice bloque la diffusion de O_2
Environnement corrosif fortement acide/alcalin	Le revêtement de tungstate a une capacité de passivation chimique
Chauffage électrique double protection	La transition d'état W^{5+} / W^{6+} améliore les propriétés de blindage électronique et thermique
Correspondance structurelle	Produit des revêtements bien adhérents sur une variété de substrats
Compatibilité des films	Des films minces peuvent être formés par sol-gel, pulvérisation et ablation

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

2. Types et caractéristiques des systèmes de revêtement dérivés de l'acide tungstique

Revêtement protecteur résistant à la chaleur en oxyde de tungstène (WO_3)

- La décomposition thermique de H_2WO_4 peut former directement un film uniforme de WO_3 ;
- Il présente une bonne stabilité thermique et une bonne résistance à l'oxydation dans la plage de température de 600 à 800 ° C ;
- Peut être utilisé seul ou comme « couche de liaison » pour les revêtements céramiques.

Caractéristiques et avantages :

- Haute densité et bonne compacité ;
- La structure de l'ion W^{6+} est stable et électriquement neutre ;
- Il peut être encore réduit pour former un film protecteur conducteur.

2. Revêtement composite acide de tungstène-oxyde métallique (W-MO_x)

- Mélanger l'acide tungstique avec TiO_2 , ZrO_2 , SiO_2 , PDG₂, etc. ;
- Utilisation de structures synergiques pour former des revêtements céramiques composites ;
- Il peut améliorer considérablement l'effet de barrière thermique et la résistance à la corrosion acide et alcaline.

Structure typique : $\text{WO}_3 - \text{ZrO}_2$, $\text{WO}_3 - \text{SiO}_2$, couche composite W-Ti.

3. Revêtement vitrifié au tungstate

- L'acide tungstique est eutectique avec un précurseur de verre (B_2O_3 , P_2O_5 , etc.) ;
- Après la formation du film, il présente une transparence, une dureté élevée et une résistance chimique ;
- Utilisé pour les films de protection photoélectriques et les revêtements de blindage.

4. Revêtement protecteur électrochrome

- Les matériaux à base de tungstate présentent de bonnes propriétés électrochromes ;
- Utilisé pour la gradation, le contrôle thermique et le verre antireflet ;
- Un réglage dynamique de la résistance thermique/réflexion optique peut être réalisé.

3. Méthode de préparation et procédé de formation du film

1. Sol-Gel

- L'acide tungstique, les alcools et les agents complexants forment un sol uniforme ;
- Le revêtement, le séchage et le traitement thermique forment un revêtement dense ;
- Convient aux substrats en verre, en céramique et en métal.

2. Méthode de décomposition thermique

- Chauffer (300–600 °C) directement après le revêtement avec de l'acide tungstique ;
- Transformé en couche WO_3 ;
- Convient aux scénarios d'antioxydation à faible coût.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

3. Projection plasma

- Prétraitement de la poudre d'acide tungstique en suspension pulvérisable ;
- Pulvérisation à haute température pour former un revêtement céramique ;
- Largement utilisé dans les pales de moteurs aérospatiaux et les composants de réacteurs nucléaires.

4. Pulvérisation électrostatique/revêtement par centrifugation

- Convient aux films transparents de grande surface ;
- Bonne uniformité du film et faible coût ;
- Forte compatibilité avec les électrodes flexibles et les dispositifs photovoltaïques.

4. Performance et indicateurs clés

indice	portée	illustrer
Température de résistance à la chaleur	800–1100°C	WO ₃ a un taux de rétention de structure de stabilité élevé
Résistance aux acides et aux alcalis	pH stable de 2 à 12	Bon mécanisme de protection de la couche de passivation
Force d'adhérence	> 8 MPa (ASTM)	Bonne adhérence, ne tombe pas facilement
Conductivité thermique	2,5–3,0 W/ m·K	Performances d'isolation thermique réglables
Transmission de la lumière	> 70 % (type de film)	Peut être appliqué aux revêtements de contrôle thermique transparents

5. Domaines d'application typiques et cas de produits

1. Revêtement protecteur haute température

- Objets d'application : carter de moteur aérospatial, composants de turbine à gaz ;
- Système de revêtement : revêtement à gradient WO₃ – ZrO₂ / Al₂O₃ ;
- 4 cycles de choc thermique à 1100° C .

2. Couche résistante à la corrosion pour l'industrie chimique

- Objets d'application : revêtement de tour d'acide sulfurique , équipement chlore-alcali, tour d'absorption des gaz résiduels ;
- Système de revêtement : revêtement vitrifié W–Ti–Si ;
- Performances : Fonctionnement stable dans de l'acide sulfurique à 12 % pendant plus de 5 000 heures.

3. Revêtement fonctionnel électro-optique

- Objets d'application : verre architectural, HUD de voiture, fenêtres intelligentes ;
- Système de revêtement : Revêtement composite W–ITO–PVA changeant de couleur ;
- Performances : La plage de réglage de la transmission dans la région de lumière visible est de 30 % et le temps de réponse est < 2 s.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

4. Industrie nucléaire et radioprotection

- Objets d'application : modérateur de neutrons, écran de protection à haut Z ;
- Système de revêtement : revêtement composite tungstène-cuivre-tungstène acide ;
- Performance : Réduit efficacement les rayons gamma et présente une excellente résistance à la corrosion neutronique.


VI. CTIA GROUP Pratique et transformation de l'ingénierie

Modules	Contenu de la mise en œuvre	Réalisations de l'industrialisation
Système de matériaux de revêtement	Poudre d'acide tungstique/tungstate de qualité industrielle développée	Taille des particules 200 nm–2 μm, adaptée au système de pulvérisation
Développement de processus	Mettre en place trois plateformes : revêtement par centrifugation, pyrolyse et pulvérisation	Prend en charge le revêtement multi-substrats et le traitement thermique
Système de produits	de la pâte de protection haute température WO ₃ - TiO ₂ et de la poudre de verre tungstate	Appliqué dans l'aérospatiale, l'emballage électronique, les équipements de réaction chimique
Développement d'applications	Coopérer avec les usines de verre et les usines de batteries pour développer des revêtements transparents	Atteinte initiale d'un approvisionnement de masse et d'une exportation à l'étranger

VII. Résumé

En tant que précurseur, l'acide de tungstène joue un rôle essentiel dans les systèmes de revêtements résistants à la chaleur et à la corrosion. Il offre non seulement une barrière efficace contre les conditions extrêmes telles que les températures élevées, la corrosion et les radiations, mais améliore également le niveau d'intégration multifonctionnelle des matériaux de revêtement grâce à la conception structurelle et à l'ingénierie composite. Grâce à son excellente adaptabilité aux procédés et à sa compatibilité avec les matériaux, les revêtements à l'acide de tungstène sont largement utilisés dans l'aérospatiale, l'énergie, l'industrie chimique, la construction et d'autres secteurs. À l'avenir, il continuera de repousser les limites de l'ingénierie et d'accroître sa valeur industrielle dans les domaines des matériaux verts, de la protection intelligente et de la fabrication haut de gamme.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Chapitre 7 : Application de l'acide tungstique aux matériaux fonctionnels et aux domaines énergétiques

7.1 Application de l'acide tungstique dans les matériaux photocatalytiques (dégradation des polluants, etc.)

Les matériaux photocatalytiques sont des matériaux fonctionnels capables d'absorber l'énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique. Ils sont largement utilisés dans les domaines de la dégradation des polluants organiques, de la purification de l'eau, du traitement de l'air, des propriétés antibactériennes et antivirales, ainsi que de la décomposition photocatalytique de l'eau pour produire de l'hydrogène. L'acide tungstique (H_2WO_4) et ses dérivés sont devenus des matériaux de plateforme catalytique inorganique prometteurs en photocatalyse grâce à leur excellente structure de bande interdite optique, leur bon comportement des porteurs photogénérés, leurs propriétés chimiques stables et leur adaptabilité structurelle.

Cette section présentera de manière exhaustive les avantages de base en termes de performances de l'acide tungstique en tant que matériau photocatalytique, le mécanisme de réaction photocatalytique, les stratégies de modification et de composite, les cas d'application typiques, ainsi que les points chauds de recherche actuels et les orientations de développement futures.

1. Principes de base des propriétés photocatalytiques de l'acide tungstique

1. Structure de bande et caractéristiques de photoréponse

L'acide tungstique et ses dérivés oxydés (tels que WO_3 , $\text{W}_{18}\text{O}_{49}$) ont des propriétés de semi-conducteur à large bande interdite :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Matériel	Bande interdite (par exemple)	Plage de réponse à la lumière
H ₂ WO ₄	2,6–2,8 eV	Région de la lumière proche ultraviolette à la lumière bleue
WO ₃	2,5–2,7 eV	UV à visible (< 480 nm)
W ₁₈ O ₄₉	2,3–2,6 eV	Réponse améliorée à la lumière visible

Ces plages de bande interdite leur permettent d'absorber efficacement les parties à haute énergie du spectre solaire, de générer des paires électron-trou et d'induire des réactions redox.

2. Brève description du mécanisme catalytique

Les voies de réaction photocatalytiques typiques comprennent :

1. L'excitation lumineuse produit des électrons (e⁻) et des trous (h⁺) ;
2. e⁻ participe à la réduction de O₂ pour former des radicaux superoxydes (·O₂⁻) , et h⁺ participe à l'oxydation de l'eau pour former des radicaux hydroxyles (·OH) ;
3. Les radicaux libres attaquent les polluants organiques et les dégradent en CO₂ et H₂O .



2. Types et stratégies de modification des matériaux photocatalytiques à base de tungstate

1. Contrôle de la forme cristalline

En contrôlant le pH, la température, les réactifs, etc., différentes formes cristallines (orthorhombiques, monocliniques, tricliniques, etc.) d'acide tungstique peuvent être obtenues, et sa structure cristalline affecte directement la largeur de la bande interdite et le taux de migration de charge.

- Phase orthogonale : taux de transmission élevé et excellentes performances photocatalytiques ;
- Phase monoclinique : adaptée à la modification composite et à une meilleure réponse à la lumière.

2. Dopage et ingénierie des défauts

- **Dopage métallique** : tel que Ag⁺, Cu²⁺, Fe³⁺, etc., pour construire des niveaux d'énergie d'impureté et augmenter l'absorption de la lumière ;
- **Dopage non métallique** : tel que N, S, C, etc., pour améliorer la durée de vie des porteurs photogénérés ;
- **Régulation des lacunes d'oxygène** : introduction des lacunes d'O comme centres actifs de réaction pour améliorer l'activité catalytique de la lumière visible.

3. Construction de matériaux composites à hétérojonction

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

En les combinant avec d'autres semi-conducteurs, des hétérojonctions de type Z, de type I et pn peuvent être construites pour améliorer l'efficacité de la séparation des charges :

- **TiO₂ / H₂WO₄ : Réponse UV améliorée ;**
- **gC₃N₄ / WO₃ : Construction d' un système catalytique de type Z à lumière visible ;**
- **BiVO₄ / WO₃ : Améliore l'efficacité de l'oxydation de l'eau et le taux de migration des électrons ;**
- **WO₃ / Ag@ AgCl : obtenir une catalyse améliorée par résonance plasmonique.**

3. Domaines d'application pratiques et performances des matériaux

1. Dégradation des polluants organiques

- Les matériaux à base d'acide tungstique peuvent dégrader efficacement l'orange de méthyle (MO), la rhodamine B (RhB), le phénol, la tétracycline, l'épichlorhydrine, etc.
- L'efficacité de dégradation peut atteindre plus de 90 % sous une lumière solaire simulée ou une lumière visible.
- Le matériau présente une bonne stabilité et aucune dégradation significative des performances n'est observée après plus de 5 cycles.

2. Purification de l'eau et traitement des eaux usées

- acide tungstique – TiO₂ est largement utilisé dans le traitement des eaux usées de teinture ;
- Le revêtement Nano WO₃ convient au traitement anti-encrassement biologique et à la décoloration dans les systèmes de circulation d'eau industriels ;
- Un réacteur photocatalytique à lit fixe est construit avec du charbon actif, de la zéolite, du MOF et d'autres charges.

3. Purification de l'air et contrôle des COV

- Le catalyseur à base d'acide tungstique peut dégrader les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde, le benzène et le COVT ;
- Appliqué aux filtres photocatalytiques, aux revêtements et aux matériaux de base des purificateurs d'air ;
- Un système de réponse à basse température et à faible intensité lumineuse peut être construit, qui convient aux environnements d'éclairage intérieur.

4. Revêtement de surface photocatalytique antibactérien

- Les films photocatalytiques à base de tungstate libèrent ·OH et ·O₂⁻ sous la lumière visible, détruisant les parois cellulaires bactériennes ;
- d'Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans est supérieure à 99 % ;
- Utilisé dans les environnements médicaux et les revêtements antibactériens sur les surfaces de contact avec la circulation.

4. Systèmes de matériaux représentatifs et données de performance

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Système matériel	Type de source lumineuse	Objet de dégradation	Efficacité de dégradation
WO ₃ / TiO ₂	UV + lumière visible	RhB (20 mg/L)	>95% en 60 min
gC ₃ N ₄ / WO ₃	Lumière visible	Méthylorange	>90% en 90 min
Ag@ WO ₃	Simulation de la lumière du soleil	phénol	>85% en 120 min
Nanobâtonnets de W ₁₈ O ₄₉	Source de lumière LED	Cyclopropylamine	>80% en 100 min
H ₂ WO ₄ / Charbon actif	Lumière naturelle	DCO des eaux usées organiques	70 à 85 % de réduction

5. Progrès en R&D de la technologie CTIA GROUP

CTIA GROUP a mené des recherches systématiques sur les matériaux photocatalytiques à base de tungstate, couvrant les dimensions suivantes :

direction	Contenu technique	Réalisations de phase
Préparation du matériel	Synthèse en phase liquide à basse température d'acide tungstique à surface spécifique élevée	La surface spécifique de l'acide tungstique sous forme monocristalline peut atteindre 125 m ² /g
Modification structurelle	Construction de l'hétérostructure gC ₃ N ₄ / WO ₃	de RhB a augmenté de 35 %
Système d'application	Conception de modules de traitement photocatalytique de l'eau statiques et dynamiques	Déjà déployé sur une ligne de test d'une usine d'impression et de teinture au Fujian
Développement de produits	Feuille de purification d'air enduite d'acide tungstique développée	Avec une fonction de stérilisation à haute efficacité, une durée de vie stable > 300 heures

7.2 Progrès de la recherche sur l'acide tungstique dans les matériaux de stockage d'énergie (supercondensateurs, batteries)

Dans le contexte de la crise énergétique et du développement des technologies d'énergie verte, le développement de matériaux de stockage d'énergie est devenu un enjeu majeur de la technologie énergétique. L'acide tungstique (H₂WO₄) a suscité un vif intérêt ces dernières années dans les domaines du stockage d'énergie tels que les supercondensateurs et les matériaux d'électrodes de batteries, en raison de sa bonne réversibilité électrochimique, de sa diversité structurale, de la richesse de ses centres actifs redox et de son potentiel capacitif spécifique élevé.

Cette section se concentrera sur le mécanisme d'action, la méthode de synthèse, la stratégie de modification et les scénarios d'application de l'acide tungstique et de ses dérivés oxydés dans les matériaux de stockage d'énergie. En combinant les derniers résultats de recherche et les avancées

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

pratiques du CTIA GROUP, elle présentera ses perspectives de développement dans les systèmes modernes de stockage d'énergie.

1. Propriétés fondamentales de l'acide tungstique pour les matériaux de stockage d'énergie

caractéristiques	Performance	Fonction de stockage d'énergie
Comportement redox réversible	$W^{6+} \leftrightarrow W^{5+} \leftrightarrow W^{4+}$	Fournit une réponse pseudocapacitive ou capacitive
Structure polymorphe	Monoclinique, triclinique, orthogonale, etc.	Réguler les canaux de diffusion des ions
Capacité spécifique théorique élevée	>700 F/g (théorique)	Pour le développement de matériaux pour supercondensateurs
Stabilité structurelle	WO_3 / H_2WO_4 température de décomposition élevée	Convient aux systèmes de fenêtres haute tension
Bonne compatibilité des électrodes	Propriétés composites fortes avec du carbone, des polymères conducteurs, etc.	Favorable à la construction d'interfaces et à la migration des électrons

2. Application de l'acide tungstique et de ses dérivés dans les supercondensateurs

Les supercondensateurs (SC) sont des dispositifs de stockage d'énergie qui utilisent l'accumulation de charges de surface et des réactions pseudo-capacitives comme mécanismes de stockage d'énergie. Les matériaux tungstate jouent un rôle essentiel dans les dispositifs pseudo-capacitifs car leur processus de conversion W^{6+} / W^{5+} permet une réaction faradique rapide et réversible.

1. Système matériel et performances

Système matériel	Méthode de synthèse	Performances du condensateur
Nanofeuilles de H_2WO_4	Méthode hydrothermale	410 F/g (0,5 A/g)
Nanobâtonnets de WO_3	Méthode Sol-Gel	515 F/g (1 A/g)
Nanofils $W_{18}O_{49}$	Pyrolyse + Ingénierie des défauts	621 F/g (0,2 A/g)
Composites WO_3 / CNT	Mélange de solutions + traitement thermique	720 F/g (1 A/g)

2. Avantages en termes de performances

- Temps de réponse court : charge et décharge terminées en < 2 s ;
- Forte stabilité du cycle : taux de rétention de capacité > 85 % après 5 000 à 10 000 cycles ;
- Puissance de sortie élevée : prend en charge le fonctionnement à haute densité de courant (> 10 A/g) ;
- Large fenêtre de tension de fonctionnement (>1,2 V, système d'eau) ;

3. Stratégie de modification

- **Amélioration de la conductivité** : composé de graphène, de CNT, de tissu de carbone, etc. pour augmenter le taux de migration des électrons ;
- **Régulation de la surface** : synthèse de structures poreuses, lamellaires et creuses pour augmenter les sites de réaction ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Dopage ionique** : tel que Mo^{6+} , V^{5+} , Mn^{2+} , pour ajuster le potentiel redox et le taux de transfert de charge ;
- **polymère** : obtenir de manière synergique une double réponse fonctionnelle avec PANI et PPy .

3. Progrès de la recherche sur l'acide tungstique dans les matériaux d'électrodes de batterie

le développement de matériaux d'électrodes pour les batteries lithium-ion (LIB), les batteries sodium-ion (SIB), les batteries magnésium-ion et les micro-batteries flexibles en raison de leur grande stabilité électrochimique et de leur capacité redox réversible.

1. Matériau d'électrode négative de batterie au lithium à base de tungstate

- WO_3 peut réagir avec Li^+ pour produire une réaction multielectronique ($\text{W}^{6+} \rightarrow \text{W}^0$) , avec une capacité théorique élevée (693 mAh /g) ;
- Il existe un certain problème d'expansion du volume, mais il peut être surmonté grâce au nano-dimensionnement et au composite de carbone ;
- Une capacité initiale de > 600 mAh /g peut être atteinte, et la capacité après cyclage est stable à 400–500 mAh /g.

2. Exploration de l'acide tungstique dans les batteries sodium-ion

- L'ion sodium a un grand rayon, nécessitant un canal plus large ;
- La structure nano WO_3 ou tungstate dopée présente d'excellentes propriétés de diffusion des ions ;
- La capacité initiale est d'environ 200 à 350 mAh /g et la stabilité du cyclage est bonne.

3. Application dans les nouveaux systèmes de batteries

- **Matériaux d'interface de batterie à semi-conducteurs** : le nanofilm WO_3 améliore la stabilité de l'interface ;
- **Batterie flexible entièrement solide** : l'électrolyte composite Tungstate présente une bonne conductivité ionique et une bonne flexibilité mécanique ;
- **Microbatteries et puces énergétiques** : les nanorubans d'oxyde de tungstène peuvent être utilisés comme électrodes ultra-petites dans l'électronique flexible.

IV. Applications pratiques et exemples d'ingénierie

Scénario d'application	Système matériel	Caractéristiques de performance
Électrodes de supercondensateurs de qualité industrielle	WO_3 /Tissu de carbone	Haute capacité, faible impédance, facile à préparer
Dispositifs de stockage d'énergie flexibles	Électrode composite H_2WO_4 / PPy / PVA	Pliable, durée de vie $> 10\,000$ fois

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Module d'alimentation à charge rapide	Nanoélectrode composite $W_{18}O_{49}/G$	Prend en charge une charge complète de 60 secondes, une charge à haut débit et une résistance à la décharge
Stockage d'énergie pour outils électriques/drones	Électrode composite $WO_3 @CNT$	élevé , excellentes performances à basse température

5. Progrès de la pratique du CTIA GROUP

CTIA GROUP a mené une exploration multidimensionnelle autour de l'industrialisation des matériaux de stockage d'énergie à base d'acide de tungstène :

direction	Progrès spécifiques
Développement des matières premières	Poudre de tungstate à structure stratifiée (taille des particules 50–300 nm) ;
Plateforme de processus	Construire une ligne de production intégrée de « feuille composite d'électrode en suspension à base d'acide nano-tungstique et de carbone » ;
Coopération industrielle	Coopérer avec les universités pour développer des supercondensateurs composites WO_3 /GO ;
Scénario d'application	Fournir des échantillons pilotes pour les véhicules à énergie nouvelle et les systèmes de régulation de la charge de pointe du réseau électrique ;
Résultats	La société a obtenu 7 brevets liés aux matériaux de stockage d'énergie à base de tungstate, et 2 d'entre eux sont entrés dans la phase de transformation de la réalisation.

VI. Pôles de recherche et orientations futures

1. Ingénierie structurelle des matériaux de stockage d'énergie à base d'acide de tungstène

- Développer des structures de pores à plusieurs niveaux pour améliorer la pénétration des électrolytes et la diffusion des ions ;
- Construction de particules d'électrodes de type creux/noyau-coquille/hétérojonction pour optimiser la stabilité du cyclage.

2. Système de stockage d'énergie composite multifonctionnel

- Intégrer les triples fonctions de réponse de la lumière, de l'électricité et de la chaleur pour parvenir à un stockage et une allocation intelligents de l'énergie ;
- Construire de nouveaux matériaux composites de stockage d'énergie tels que l'acide tungstique- MXène et l'acide tungstique-MOF.

3. Préparation à grande échelle et développement de procédés à faible coût

- Simplifier les parcours de traitement hydrothermal, par pulvérisation et thermique ;
- Promouvoir la transition des matériaux de qualité industrielle vers des matériaux de qualité électronique haute performance ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Développement intégré avec des batteries au sodium, des batteries au lithium-soufre et des batteries entièrement solides.

VII. Résumé

L'acide tungstique et ses dérivés deviennent des composants très compétitifs du nouveau système de matériaux de stockage d'énergie grâce à leurs propriétés électrochimiques uniques, leur diversité structurelle et leur contrôlabilité. Son application dans les supercondensateurs, les électrodes de batterie et les dispositifs de stockage d'énergie flexibles progresse constamment et offre également une nouvelle perspective pour l'intégration de nouveaux matériaux énergétiques et électroniques. À l'avenir, l'acide tungstique devrait jouer un rôle essentiel dans les technologies de stockage d'énergie verte à haute densité énergétique, longue durée de vie et faible coût.

7.3 Application de l'acide tungstique dans les matériaux de contrôle électrochromes et optiques


Les matériaux électrochromes sont des matériaux fonctionnels capables de modifier de manière réversible leurs propriétés optiques (telles que la couleur, la transmittance, la réflectivité, etc.) sous l'effet d'une tension. Ils sont largement utilisés dans les fenêtres intelligentes, le papier électronique, les écrans, le verre thermorégulé, etc. L'acide tungstique (H_2WO_4) et ses dérivés oxydés, notamment le trioxyde de tungstène (WO_3), sont devenus l'un des matériaux électrochromes inorganiques les plus matures et les plus utilisés en raison de leurs excellentes performances de réponse photoélectrique, de leur bonne stabilité électrochimique et de leur comportement réversible d'intercalation ionique.

Cette section discutera de manière exhaustive des mécanismes de base, des types de matériaux, des processus de préparation, des indicateurs de performance et des applications typiques de l'acide tungstique et de ses matériaux apparentés dans la régulation électrochromique et optique, et fournira un support théorique et des voies techniques pour le développement de l'acide tungstique en matériaux optoélectroniques intelligents.

1. Principe électrochrome et mécanisme de réponse des matériaux tungstate

1. Principes de base de l'électrochromisme

L'électrochromisme désigne la modification réversible des propriétés optiques d'un matériau, provoquée par la migration d'électrons et d'ions dans le réseau cristallin sous l'action d'un champ électrique. Le principal processus réactionnel est :



Où M^+ est l'ion inséré (H^+ , Li^+ , Na^+ , etc.). Après intercalation, M_xWO_3 passera de l'incolore (ou bleu clair) au bleu foncé ou au bleu-violet, montrant un changement de couleur.

2. Caractéristiques de réponse des matériaux à base d'acide tungstique

- **La couleur change significativement** : de incolore/jaune clair $\rightarrow$ bleu foncé/gris foncé ;
- **Vitesse de réponse rapide** : la réaction d'intercalation est rapide ($< 2\text{s}$) ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Forte réversibilité** : peut réaliser des dizaines de milliers de cycles de changement de couleur ;
- **capacité de contrôle spectral** : agit principalement dans la région de la lumière visible et peut également être étendue à la région proche infrarouge ;
- **Faible consommation d'énergie** : l'état de changement de couleur peut être maintenu sans alimentation électrique continue.

2. Types de matériaux électrochromes à base d'acide tungstique et de ses dérivés

1. Film mince cristallin de WO_3

- Formé par décomposition thermique de H_2WO_4 ou dépôt électrochimique ;
- Bonne cristallinité et fort contrôle optique ;
- Convient aux applications dans les fenêtres intelligentes et les films antireflets.

2. Matériau gel acide hydrotungstique / WO_3 amorphe

- Bonne flexibilité, peut être composé avec des polymères ;
- Utilisé pour les appareils incurvés et les écrans flexibles.

3. Matériaux nanostructurés à base d'acide tungstique

- Morphologies telles que nanobâtonnets, feuilles et sphères creuses ;
- Améliorer la surface spécifique et le taux de réponse ;
- Il contribue à améliorer l'efficacité de l'intercalation et la durée de vie du cycle.

4. Matériau électrochrome composite à base d'acide tungstique

- avec TiO_2 , V_2O_5 , PEDOT, PANI, etc.;
- Construisez un système de matériaux de gradation multifonctionnel.

3. Processus de préparation des couches minces et configuration du dispositif

1. Méthode de préparation du film

méthode	Caractéristiques
Méthode Sol-Gel	Faible coût, adapté au revêtement de grandes surfaces, couche de film uniforme
Méthode de décomposition thermique	cristallinité, adapté à la préparation de films cristallins WO_3
dépôt électrochimique	Structure dense et épaisseur contrôlable
pulvérisation cathodique	Forte adhérence du film, adapté à la structure d'empilement multicouche
Méthode de pulvérisation	Formation rapide de film, adaptée à l'industrialisation

2. Configuration de l'appareil

La structure typique d'un dispositif électrochrome est :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Verre conducteur/couche électrochrome (WO_3) /couche électrolytique/couche de contre-électrode (NiO)/verre conducteur
gel solide PVA/ H_3PO_4 , polymère Li^+ , liquide ionique, etc.

4. Indicateurs d'évaluation des performances

indice	portée	illustrer
Amplitude de modulation optique (ΔT)	30–70 % (à 633 nm)	Différence de transmission de la lumière avant et après décoloration
Efficacité de la coloration (EC)	40–120 cm^2/C	Variation de la densité optique par unité de charge
Temps de réponse au changement de couleur	Coloration <3s, décoloration <6s	Plus c'est rapide, mieux c'est pour la gradation dynamique
Stabilité cyclique	>10 000 fois sans atténuation	Indicateurs clés de persistance
Consommation d'énergie	<5 mW/cm^2	Avantage exceptionnel en termes de faible consommation d'énergie

5. Domaines d'application typiques

1. Fenêtres intelligentes

- Contrôlez la lumière et la chaleur intérieures pour réduire la consommation d'énergie de la climatisation ;
- Il a été utilisé dans les bâtiments haut de gamme, les transports ferroviaires et les fenêtres des vaisseaux spatiaux ;
- Il peut être intégré à des cellules photovoltaïques et à des capteurs pour réaliser un changement automatique de lumière.

2. Papier électronique flexible et écrans basse consommation

- Le film d'acide tungstène présente un contraste et une visibilité élevés ;
- Construction d'un lecteur courbe avec des électrolytes polymères ;
- Remplacez les écrans LCD et LED traditionnels dans les scénarios de faible consommation d'énergie.

3. Système de protection photoélectrique et de camouflage

- Réponse rapide pour ajuster la réflectivité et protéger l'infrarouge thermique ;
- Furtivité militaire, hublots d'aviation, revêtements de protection anti-laser ;
- Réaliser l'intégration des fonctions de changement de couleur optique et de contrôle thermique.

4. Affichage d'informations et applications anti-contrefaçon

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Construction de couches à motifs changeant de couleur et de structures réactives multicouches ;
- Utilisé pour la reconnaissance d'identité, la lutte contre la contrefaçon de billets, les étiquettes électroniques interactives, etc.

VI. Pratique du développement de la technologie électrochrome du CTIA GROUP

Modules	Contenu de la mise en œuvre	Réalisations de phase
Développement des matières premières	de boues hautement dispersées de H_2WO_4 et de nano- WO_3	Pour le procédé de dépôt de couches minces à basse température
Plateforme de processus	Construction d'une ligne de production de films combinés sol-gel + pyrolyse	Uniformité du film meilleure que $\pm 5\%$, ΔT jusqu'à 60 %
Test des appareils	des dispositifs électrochromes à l'état solide PVA/ H_3PO_4	Cycle de changement de couleur > 15 000 fois sans atténuation
Développement d'applications	Développer conjointement des produits de fenêtres intelligentes avec des entreprises de verre architectural	Les tests d'échantillons ont été terminés et la phase de lancement de l'essai a commencé

7. Tendances de la recherche et orientations futures du développement

1. Développement de dispositifs flexibles entièrement solides

- Développement d'électrodes flexibles (ITO-PET, nanofils d'argent) et d'électrolytes gels solides ;
- Construisez un système visuel intelligent, enroulable et portable.

2. Conception de matériaux composites multifonctionnels

- Combine les fonctions de stockage d'énergie, d'électroluminescence et de régulation photothermique ;
- Construire des systèmes composites tels que $WO_3 @CNT$, $WO_3 /PEDOT$, etc.

3. Intégration du système de contrôle intelligent

- Intégrez-vous aux capteurs et aux modules de contrôle de la lumière pour obtenir un changement de couleur adaptatif à l'environnement ;
- Appliqué à la nouvelle plateforme « Internet des objets + Matériaux intelligents ».

4. Développement à longue durée de vie et à haute stabilité

- Améliorer l'adaptation des interfaces et inhiber l'atténuation structurelle des matériaux intercalés ;
- Conception de structures poreuses/ordonnées pour amortir les contraintes de migration de charge.

8. Résumé

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

En tant que matériaux électrochromes, l'acide tungstique et ses dérivés oxydés sont devenus des matériaux clés dans le domaine de la gradation intelligente et de la régulation optique, grâce à leur intercalation ionique efficace et réversible, leur large spectre de réponse et leurs caractéristiques structurelles stables. Grâce à son intégration aux matériaux flexibles, aux systèmes de stockage d'énergie et aux technologies de contrôle intelligent, le système électrochrome à base d'acide tungstique jouera un rôle stratégique accru dans les bâtiments écologiques, l'électronique flexible et l'intégration optoélectronique intelligente.

7.4 Développement de l'acide nanotungstique dans les capteurs et les matériaux autonettoyants

L'acide tungstique (H_2WO_4) présente une excellente stabilité optique, électrique et chimique, tandis que son dérivé nanométrique (l'acide tungstique nanométrique) présente une surface spécifique plus élevée, une activité de surface plus forte et une cinétique de réaction plus rapide. Ces dernières années, l'acide tungstique nanométrique a été largement utilisé dans les capteurs environnementaux, les capteurs de gaz, la détection d'humidité, la biométrie, les revêtements autonettoyants et les matériaux antibuée et antisalissure, et est progressivement devenu une plateforme fonctionnelle pour la construction d'une nouvelle génération de matériaux intelligents.

Cette section se concentrera sur les avantages de performance, les stratégies de construction des matériaux, les formes d'application typiques des matériaux nano-acides tungstiques dans le domaine des capteurs et de l'autonettoyage, ainsi que les pratiques de recherche du CTIA GROUP dans cette direction.

1. Caractéristiques et avantages fonctionnels de l'acide nano-tungstique

propriété	décrire	Valeur de l'application
Surface spécifique élevée	Taille des nanoparticules (10–100 nm), structure poreuse	Améliorer l'efficacité d'adsorption et de reconnaissance des analytes
Abondantes lacunes d'oxygène en surface	États électroniques réglables et centres actifs catalytiques	Favorable aux comportements de détection de gaz, d'électrodétection et de photoréactivité
Forte réactivité à la lumière	Peut absorber les ultraviolets et une partie de la lumière visible	Stimuler les capacités d'autonettoyage et de stérilisation photocatalytique
Peut être composé avec une variété de matériaux	Construction de structures synergiques avec CNT, GO, polymère, etc.	Sélectivité et stabilité de détection améliorées
Bonne stabilité chimique	Résistance à la corrosion acide et alcaline, stabilité thermique élevée	Convient aux travaux de longue durée dans des environnements complexes

2. Application de l'acide nano-tungstique dans le domaine des capteurs

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

1. Capteur de gaz

Les matériaux à base d'acide de tungstène présentent une sensibilité et une sélectivité élevées à une variété de gaz (tels que NH_3 , NO_2 , H_2S , éthanol, formaldéhyde, etc.).

Mécanisme de fonctionnement :

- Adsorption de molécules de gaz $\rightarrow$ changement de résistance/courant $\rightarrow$ sortie de signal ;
- Les lacunes d'oxygène et la conversion $\text{W}^{6+} / \text{W}^{5+}$ jouent un rôle dans la régulation du transport d'électrons ;
- La détection assistée par la lumière améliore l'intensité et la sélectivité de la réponse.

Matériaux et propriétés représentatifs :

Système matériel	Ciblage du gaz	Limite de détection	Temps de réponse
Nanofeuilles de H_2WO_4	NH_3	0,2 ppm	<30s
Nanofils WO_3	NO_2	50 ppb	<10s
$\text{W}_{18}\text{O}_{49}$ @CNT	H_2S	0,1 ppm	<5s
Composite WO_3 / rGO	Éthanol	1 ppm	<20s

2. Capteurs d'humidité et de température

- L'acide tungstique est sensible à l'adsorption des molécules d'eau et peut être conçu comme un capteur d'humidité capacitif/résistif ;
- Il peut être intégré pour la surveillance de l'environnement, les vêtements intelligents et les patchs électroniques de santé.

3. Biodétection et détection électrochimique

- Le complexe Nano- WO_3 est utilisé pour la détection du glucose, du cholestérol, de l'ADN, etc.
- La surface peut être fonctionnalisée avec des enzymes, des anticorps et des aptamères ;
- Il peut atteindre une sensibilité élevée et une réponse rapide, et a le potentiel d'être utilisé comme dispositif médical portable.

3. Développement de l'acide nano-tungstique dans les matériaux autonettoyants

1. Aperçu du mécanisme d'autonettoyage

La performance autonettoyante de l'acide nano-tungstique est principalement obtenue grâce à la synergie de la **dégradation photocatalytique** et de l'**effet de surface superhydrophile** :

- **Photocatalyse** : Sous lumière ultraviolette ou visible, des espèces actives telles que OH sont générées pour décomposer les polluants organiques ;
- **Super hydrophilie** : les gouttelettes d'eau se propagent pour nettoyer la poussière et l'huile de la surface ;
- **Propriété antibactérienne** : les radicaux libres réactifs de l'oxygène peuvent tuer les bactéries et les virus.

2. Système matériel et caractéristiques fonctionnelles

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Système matériel	Symptômes	Exemples d'application
Film WO ₃	Forte réponse à la lumière et transparence	Mur-rideau en verre autonettoyant
Composite H ₂ WO ₄ / SiO ₂	Nano-rugosité + photocatalyse	Rétroviseur de voiture antibuée
Nanobâtonnets de W ₁₈ O ₄₉	Réponse à la lumière visible	Revêtement antibactérien de surface médicale propre
Film composite WO ₃ / TiO ₂	Effet catalytique synergique	Revêtement anti-poussière pour panneaux photovoltaïques

3. Méthodes de formation et de construction du film

- **Revêtement par centrifugation/ revêtement par pulvérisation** : convient aux substrats en verre, en céramique et en plastique ;
- **Méthode sol-gel** : contrôle de la densité du film et de l'énergie de surface ;
- **Dépôt électrophorétique** : construction de couches de films uniformes de grande surface ;
- **Méthode assistée par gabarit** : génération de surfaces rugueuses poreuses à l'échelle micro-nano.

4. Exemples d'application complets et développement de scénarios

Scénario d'application	Système matériel	Caractéristiques principales
Masque intelligent	Film composite nano-acide tungstique/PVA	Détection de gaz + protection antimicrobienne
Bâtiments intelligents	Verre autonettoyant à l'acide tungstique	Contrôle et transmission de la lumière + anti-fouling et dépolluissage
Appareils portables intelligents	Couche de détection à film mince Nano WO ₃	Détection de l'humidité/de la transpiration et surveillance physiologique
Matériaux de surface médicaux	Revêtement antibactérien à base d'acide nano-tungstique	Double fonction autonettoyante antibactérienne + photocatalyseur
industrie automobile	Film antibuée pour rétroviseur	Hydrophilie rapide + forte résistance aux intempéries

5. CTIA GROUP Recherche et transformation industrielle

CTIA GROUP a réalisé une étude approfondie dans le domaine des matériaux nano-tungstiques de détection et d'autonettoyage :

direction	Contenu de la mise en œuvre	Réalisations de phase
Système de matières premières	La taille des particules de poudre de nano-tungstate est contrôlée entre 20 et 100 nm.	Disponible en lots pour pulvérisation/revêtement
Développement de matériaux composites	WO ₃ @ TiO ₂ , WO ₃ @GO, WO ₃ @ PVA , etc.	Réaliser l'intégration de matériaux multifonctionnels

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Lancement de produit	Lancement d'une solution précurseur de verre autonettoyante à base d'acide nano-tungstique	Convient pour le revêtement de verre architectural/de circulation
Module de capteur	Coopérer avec des institutions de recherche scientifique pour développer des modules de film de détection de NO ₂	Obtenez une détection de gaz au niveau ppm en moins de 30 secondes
propriété intellectuelle	6 brevets relatifs aux matériaux fonctionnels à base d'acide nano-tungstique ont été déposés et autorisés	

VI. Tendances de développement et axes de recherche

1. Développement d'une plateforme de perception intelligente multiparamètres

- Intègre plusieurs fonctions telles que la température, le gaz, l'humidité, etc.
- Intégrez-vous aux puces de perception IA pour obtenir un retour d'information adaptatif à l'environnement.

2. Conception de matériaux de capteur portables et flexibles

- Utilisez des substrats flexibles tels que le PVA, le PDMS et le polyimide ;
- Construisez des réseaux de capteurs flexibles à base de tungstate pour servir le domaine de la surveillance de la santé.

3. Construction de surface intégrée autonettoyante et antibactérienne

- Renforcer la capacité bactéricide photocatalytique et améliorer la durabilité de la couche de film ;
- Associé à des fonctions anti-buée, anti-poussière et anti-UV, le développement de « matériaux de surface pleine scène » est réalisé.

4. Promotion des revêtements respectueux de l'environnement et des technologies de synthèse vertes

- Utiliser des précurseurs non toxiques et des procédés à base d'eau pour remplacer les solvants organiques traditionnels ;
- Réduisez la température de formation du film de revêtement et la consommation d'énergie pour répondre aux exigences de protection de l'environnement industriel.

VII. Résumé

En tant que nouveau type de matériau à structure contrôlable, aux fonctions variées et aux performances stables, l'acide tungstique nanométrique joue un rôle important dans le domaine des capteurs et des technologies d'autonettoyage. Son excellente activité photoélectrique, son comportement chimique de surface et son adaptabilité en font un composant indispensable des matériaux intelligents, des revêtements écologiques et des objets connectés. À l'avenir, grâce à l'approfondissement continu de la conception des matériaux à base d'acide tungstique et des

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

technologies de construction d'interfaces, il affichera un potentiel accru dans les domaines de l'environnement intelligent, de la médecine personnalisée, des transports intelligents et des bâtiments écologiques.

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed


4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Chapitre 8 : Application de l'acide tungstique en chimie analytique et réactifs

8.1 L'acide tungstique comme agent colorimétrique et réactif de titrage

L'acide tungstique (H_2WO_4) et ses divers sels dérivés sont utilisés depuis longtemps en chimie analytique. Notamment dans les réactions de développement de couleur, le titrage complexométrique, la détermination colorimétrique et la quantification ionique, l'acide tungstique peut former des structures multinucléaires ou complexes stables avec divers cations et présenter des changements de couleur significatifs. Il est donc souvent utilisé comme réactif analytique, révélateur de couleur et auxiliaire de titrage.

Cette section passera en revue systématiquement les applications classiques de l'acide tungstique dans les systèmes de chimie analytique traditionnels, présentera son mécanisme de développement de la couleur, son mode d'action dans le système de titrage, sa combinaison avec d'autres réactifs et la nécessité d'optimiser ses performances dans l'analyse colorimétrique moderne.

1. Mécanisme de base et types de tungstate comme révélateur de couleur

1. Principe de la réaction colorée

L'acide tungstique a une forte capacité de coordination et peut former **des complexes hétéropolyacides distinctifs et stables** (tels que l'acide phosphotungstique, l'acide silicotungstique, etc.) avec certains ions métalliques (tels que le phosphate, l'arséniate, le silicate, le germanate, etc.) dans des conditions acides, montrant du bleu, du jaune, du vert et d'autres couleurs, qui peuvent être utilisées pour l'analyse colorimétrique.

Par exemple:



COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

bleu tungstène sous l'action d' un agent réducteur, qui convient à la détermination colorimétrique en lumière visible.

2. Système commun de développement de la couleur au tungstate

Système de rendu des couleurs	Ions/substances ciblées	Générer de la couleur	application
Acide phosphotungstique	PO_4^{3-}	Bleu/Vert	Test de la teneur en phosphore de la qualité de l'eau
Acide silicotungstique	SiO_3^{2-}	Jaune Vert	Analyse des silicates
Tungstate d'arsenic	AsO_4^{3-}	Bleu ciel	Surveillance environnementale
tungstate de germanium	GeO_2	Bleu Violet	Analyse du sol

3. Mécanisme de génération de couleur

La réaction de développement de couleur ci-dessus appartient à la réaction de formation d'hétéropolyacides . Grâce à la coordination de plusieurs octaèdres $[\text{WO}_6]$ et d'ions centraux (tels que P, Si, As), une structure de type Keggin se forme, suivie d'un transfert de charge, donnant naissance à la couleur.

2. Le rôle de l'acide tungstique comme réactif auxiliaire de titrage

L'acide tungstique est souvent utilisé dans l'analyse de titrage comme :

- **Agent masquant** : empêche les interférences avec les réactions des ions métalliques ;
- **Agent complexant auxiliaire** : améliore la sélectivité du titrage complexométrique ;
- **Régulateur redox** : régule le potentiel de la solution et le sens de la réaction.

1. Acide tungstique dans le titrage quantitatif de l'antimoine, de l'arsenic et d'autres éléments

- $^{+}$) dans les échantillons ;
- Un complexe de tungstate d'arsenic se forme et le point final est déterminé par le changement de couleur au point final de titrage ;
- Il est couramment utilisé comme système standard auxiliaire dans la méthode au bleu de molybdène ou au bleu de tungstène.

2. Système de titrage combiné

L'acide tungstique est souvent utilisé en combinaison avec les réactifs suivants pour des systèmes de titrage spécifiques :

Réactifs combinés	Type de titrage	Composant cible
EDTA	Titration complexométrique	Ca^{2+} , Mg^{2+} , etc.
Chlorure stanneux	Titration de réduction	Fe^{3+} , Cr^{6+}
acide phtalique	Agent masquant de titration acido-basique	Ions interférents tels que Al^{3+}

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

L'acide tungstique joue un rôle dans le masquage ou l'ajustement sélectif de l'acidité dans de tels systèmes, améliorant ainsi la précision et la sensibilité du titrage.

3. Plan expérimental typique d'analyse des couleurs

1. Dosage colorimétrique du phosphore (méthode au bleu de tungstène)

Principe : Dans des conditions acides, le phosphate réagit avec l'acide tungstique pour former de l'acide phosphotungstique , qui est ensuite réduit par un agent réducteur (tel que l'acide sulfureux, l'acide ascorbique) pour former un complexe bleu.

étape :

1. Ajouter le réactif H_2WO_4 ;
2. Contrôler le pH à 0,2–1,0 ;
3. ajout d'un agent réducteur ;
4. L'absorbance a été mesurée à une longueur d'onde de 700 à 880 nm.

avantage :

- Haute sensibilité;
- Facile à utiliser;
- Il peut être appliqué à l'analyse des eaux de surface, de l'eau potable et des eaux usées.

2. Détermination colorimétrique du silicium (méthode à l'acide silicotungstique)

- L'acide tungstique réagit avec le silicate pour former un complexe d'acide silicotungstique jaune-vert ;
- La sensibilité a été améliorée en utilisant l'extraction au n-butanol ;
- Appliqué à l'analyse du ciment, des minéraux, des matières premières du verre, etc.

4. Conditions de préparation et d'utilisation du réactif d'analyse du tungstate

1. Formule du réactif tungstate (typique)

Ingrédients de la recette	contenu	illustrer
Acide tungstique (H_2WO_4)	10–15 g/L	Source originale de tungstène
Acide chlorhydrique ou acide sulfurique	Contrôle du pH <1	Assurer l'acidité de la réaction
Agents réducteurs (tels que $NaHSO_3$)	Modéré	Pour la réaction de couleur

2. Stockage et stabilité

- Le réactif de tungstate préparé doit être scellé et protégé de la lumière ;
- Il peut être conservé de manière stable à température ambiante pendant 7 à 10 jours ;
- Le produit doit être utilisé immédiatement après l'ajout de l'agent réducteur pour éviter la dérive de couleur.

3. Remarques

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

- L'acide tungstique est un système acide fort, veuillez donc faire attention à la sécurité lors de son utilisation ;
- La réaction de couleur est extrêmement sensible au pH et doit être contrôlée avec précision ;
- Les ions impuretés (tels que Mo^{6+} et V^{5+}) peuvent interférer avec la réaction de couleur et doivent être éliminés par prétraitement.

5. Produits réactifs et extension des applications du CTIA GROUP

CTIA GROUP a développé une série de produits standardisés dans le domaine des réactifs analytiques à base d'acide tungstique, notamment :

Nom du produit	formulaire	Utilisations typiques
Acide tungstique de qualité analytique ($\geq 99,9\%$)	poudre	Préparation de routine en laboratoire
Solution colorimétrique standard d'acide phosphotungstique	liquide	Quantification colorimétrique rapide
Agent masquant dérivé du tungstate	Solide ou solution	Système de réactifs auxiliaires de titrage
Kit de test d'acide silicotungstique	Kit de réactifs industriels	Analyse des matériaux ciment/silice

Nous coopérons également avec de nombreux laboratoires universitaires pour promouvoir le développement de la micro-analyse des réactifs d'acide tungstique et des dispositifs nano-colorimétriques.

VI. Pôles de recherche et orientations futures

1. Nouveau système de détection de micro/traces

- L'acide tungstique est combiné à des matériaux sensibles tels que le nano-or et les points quantiques pour construire une méthode colorimétrique hautement sensible ;
- Appliqué à la sécurité alimentaire, à l'analyse des traces de métaux lourds, etc.

2. Amélioration de la phase solide et du capteur

- Le révélateur de couleur tungstate est chargé sur un substrat en papier, un substrat à membrane ou une plate-forme microfluidique ;
- Développer des puces de capteurs portables et des cartes de test rapides.

3. Développement d'un système colorimétrique intelligent

- Combinée à la technologie de reconnaissance d'applications pour téléphones mobiles, une analyse colorimétrique numérique peut être réalisée ;
- Le modèle d'IA est utilisé pour analyser le spectre de couleurs de l'acide tungstique afin de réaliser une identification multi-composants.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

VII. Résumé

Réactif inorganique important en chimie analytique, l'acide tungstique joue depuis longtemps un rôle essentiel dans les réactions de développement de couleurs et les systèmes de titrage. En réagissant avec divers ions cibles pour former des complexes aux couleurs significatives, l'acide tungstique a non seulement amélioré la sensibilité de l'analyse colorimétrique, mais a également repoussé les limites techniques de la chimie inorganique en matière de détection quantitative. Avec le développement de la science des matériaux et des technologies d'analyse de l'information, les réactifs à base d'acide tungstique évoluent vers l'intelligence, le haut débit et la multifonctionnalité, et continuent d'accroître leur valeur applicative en science analytique moderne.

8.2 Coordination de l'acide tungstique dans l'analyse spectroscopique

En chimie analytique moderne, les techniques spectroscopiques (telles que la spectroscopie UV-visible, la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie de fluorescence, la spectroscopie Raman, la spectroscopie d'absorption atomique, etc.) sont devenues des outils importants pour l'analyse qualitative et quantitative des substances. L'acide tungstique (H_2WO_4) et ses dérivés peuvent former des complexes stables avec une variété de composants inorganiques et organiques en raison de leur forte électronégativité, de leur forte capacité de coordination et de leurs caractéristiques structurales qui peuvent participer au transfert de charge, jouant un rôle important dans l'amélioration du signal, la reconnaissance sélective et la réduction de la limite de détection dans l'analyse spectrale.

Cette section analysera systématiquement le mécanisme de comportement, la structure de coordination typique et les changements de réponse spectrale de l'acide tungstique en tant que ligand ou précurseur dans diverses techniques spectroscopiques, et présentera ses applications spécifiques dans la détection d'ions traces, la surveillance environnementale, la bioanalyse et l'identification des matériaux.

1. Propriétés de coordination et base de réponse spectrale du tungstate

1. Structure et caractéristiques de coordination de l'acide tungstique

L'acide tungstique utilise principalement la structure octaédrique $[WO_6]$ comme unité de base et présente les caractéristiques suivantes :

- Les structures agrégées peuvent être formées en partageant des sommets, des arêtes ou des faces ;
- Il peut former des complexes stables avec des atomes de coordination tels que O, N, S et P ;
- Peut participer à des complexes métalliques multicentriques, tels que les polyoxotungstates .

2. Types de changements spectraux causés par la coordination

Type spectral	Coordination	Manifestations typiques
---------------	--------------	-------------------------

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Ultraviolet-Visible (UV-Vis)	Transfert de charge, changements de transition dd	Longueur d'onde d'absorption décalée vers le rouge/le bleu, absorbance améliorée
Spectroscopie infrarouge (IR)	La longueur des liaisons change, les niveaux d'énergie vibratoire changent	Décalage caractéristique de la position du pic ou changement d'intensité
Spectre de fluorescence	Régulation de la structure des niveaux d'énergie	Décalage de la longueur d'onde d'émission, amélioration du rendement quantique
Spectroscopie Raman	Changements dans la symétrie du groupe	L'activité Raman est améliorée et de nouveaux pics caractéristiques apparaissent
Absorption atomique	Amélioration du comportement d'atomisation et de dispersion après coordination	Sensibilité améliorée, interférences réduites

2. Amélioration de la coordination de l'acide tungstique dans l'analyse spectroscopique UV-Vis

1. Bande de transfert de charge causée par la complexation polyacide

réagit avec divers ions (tels que PO_4^{3-} , SiO_3^{2-} , AsO_4^{3-} , etc.) dans des conditions acides pour former des structures hétéropolyacides (type Keggin, type Dawson, etc.), produisant des bandes d'absorption par transfert de charge dans la gamme de 250 à 800 nm, qui sont particulièrement adaptées à la détection colorimétrique.

Réaction typique :



- La bande d'absorption de l'état non réduit se situe à 200–250 nm (couleur claire) ;
- Le « bleu tungstène » généré après réduction présente une forte bande d'absorption de 600 à 700 nm.

2. Système de développement de couleur amélioré par ligand organique

- L'acide tungstique forme des complexes conjugués avec des molécules organiques telles que la benzidine et les phénols ;
- La longueur d'onde d'absorption du complexe est décalée vers le rouge et le pic d'absorption visible est renforcé ;
- Il peut être utilisé pour l'analyse quantitative de la matière organique ou l'analyse de la relation structure-activité.

3. Reconnaissance de coordination du tungstate dans le spectre infrarouge

1. Pic de vibration caractéristique

WO_3 ou H_2WO_4 présentent souvent l'absorption caractéristique suivante dans le spectre infrarouge :

- Vibration d'étirement $\text{W}=\text{O}$: 880–950 cm^{-1} ;
- Vibration de liaison du pont $\text{W}-\text{O}-\text{W}$: 600–800 cm^{-1} ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Vibration d'étirement O–H (hydrate de tungstate) : 3 200–3 400 cm^{-1} .

La coordination provoque des changements dans ces positions de pic, qui peuvent être utilisés pour déterminer si l'ion métallique ou le ligand organique s'est lié avec succès.

2. Identification des complexes hétéropolyacides

Les hétéropolyacides (tels que l'acide phosphotungstique et l'acide silicotungstique) présentent de multiples pics d'absorption nets dans l'IR (400–1200 cm^{-1}) , dont les positions et les intensités peuvent être utilisées pour identifier qualitativement le type et la symétrie structurelle des hétéropolyacides .

4. Fonction de l'acide tungstique dans l'analyse par spectroscopie de fluorescence

1. Amélioration/extinction de la fluorescence du tungstate

- Le tungstate en tant que ligand peut réguler l'émission de fluorescence des ions de terres rares (tels que Eu^{3+} , Tb^{3+}) ;
- L'augmentation de l'intensité des émissions est obtenue grâce à un processus de transfert d'énergie ;
- Il peut produire une extinction de fluorescence lorsqu'il interagit avec certains colorants fluorescents et peut être utilisé pour la détection d'ions métalliques.

2. Exemples d'application

Objet de détection	Système de fluorescence	Effet tungstate
Fe^{3+}	Points quantiques composites CdTe - WO_3	Extinction de la fluorescence pour la détection de traces de fer
Cu^{2+}	Complexe de rhodamine- WO_4^{2-}	Détermination colorimétrique du cuivre par fluorescence
ADN	$\text{Ru}(\text{bpy})_3^{2+}$	Amélioration de la fluorescence pour la détection des acides nucléiques

5. Le rôle auxiliaire de l'acide tungstique dans l'analyse d'absorption et d'émission atomiques

En AAS (spectroscopie d'absorption atomique) et ICP (spectroscopie d'émission à plasma à couplage inductif), l'acide tungstique peut améliorer la précision des mesures des manières suivantes :

- Préformer un complexe avec les ions métalliques à tester pour améliorer l'efficacité de l'atomisation ;
- Réduire les interférences de la matrice et la dérive du signal ;
- En tant qu'agent de libération, il libère les ions complexés ou précipités à analyser.

Par exemple, dans la détection du strontium, du plomb et du baryum, la réaction de coordination du tungstate peut réduire considérablement les interférences de fond telles que l'aluminium et le silicium.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

6. Systèmes de coordination typiques et exemples d'analyse

Composants mesurés	Formulaire de coordination	Méthodes analytiques	Limite de détection
PO_4^{3-}	$\text{H}_3 [\text{PW}_{12}\text{O}_{40}]$	Colorimétrie UV-Vis	0,01 mg/L
SiO_3^{2-}	$\text{H}_4 [\text{SiW}_{12}\text{O}_{40}]$	Colorimétrie UV-Vis + IR	0,03 mg/L
Fe^{3+}	Extinction de la nanofluorescence WO_3	Spectre de fluorescence	0,005 mg/L
Bi^{3+}	Complexe $\text{Bi}-\text{WO}_4^{2-}$	ICP-OES	0,002 mg/L

VII. Applications des matériaux et des technologies du CTIA GROUP

CTIA GROUP combine l'analyse spectrale et la préparation des matériaux pour développer une série de produits d'acide tungstique de qualité analytique :

Nom du produit	formulaire	Application
H_2WO_4 de haute pureté (99,99 %)	poudre	Réactif colorimétrique hétéropolyacide
Sol nano WO_3	Dispersion liquide	Matériaux améliorant la fluorescence/absorption UV
Kit de réactifs d'acide hétéropoly	Poudre/Liquide	Normes d'analyse colorimétrique pour l'enseignement et la recherche
Sonde composite WO_3/GO	Film ou suspension	Peut être utilisé pour le développement de capteurs spectraux

De plus, CTIA GROUP a coopéré avec des universités pour développer un prototype de puce de capteur colorimétrique à base de WO_3 et explore son potentiel d'application sur site dans la surveillance de la qualité de l'eau et l'analyse des urgences environnementales.

8. Frontières de la recherche et orientations futures

1. Construction de matériaux multifonctionnels à réponse spectrale

- Construire un système composite avec des réponses UV, IR et fluorescence ;
- Appliqué à la plate-forme de détection synchrone multi-composants.

2. Développement de nanosondes à spectre amélioré

- spectroscopie Raman exaltée de surface) ;
- Utilisé pour la détection de traces de polluants, de poisons ou de biomarqueurs.

3. Système de reconnaissance spectrale assisté par IA

- Le spectre caractéristique formé par la coordination du tungstate ;
- Identification et quantification rapides et à haut débit grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

IX. Résumé

L'acide tungstique et ses diverses formes de coordination sont utilisés non seulement comme réactifs auxiliaires en analyse spectrale, mais aussi comme ligands structuraux et fonctionnels, largement utilisés en colorimétrie, reconnaissance d'empreintes digitales infrarouges, construction de sondes fluorescentes et systèmes d'analyse atomique. Sa grande capacité de coordination, ses caractéristiques de transfert de charge et sa large réponse spectrale offrent un système réactionnel riche et une plateforme technique pour la chimie analytique, et constituent une base solide pour le développement futur de l'intelligence spectrale multidimensionnelle.

8.3 Fonction de l'acide tungstique dans la détection et la séparation des métaux lourds

Français La pollution par les métaux lourds a longtemps tourmenté les domaines du traitement des eaux usées industrielles, de la protection de l'environnement et de la surveillance de la sécurité alimentaire. L'acide tungstique (H_2WO_4) et ses divers dérivés de tungstate, en raison de leur structure contenant des octaèdres pontés par l'oxygène ajustables, une électronégativité élevée et une bonne capacité de complexation, présentent une excellente reconnaissance sélective et une excellente capacité de liaison des ions métalliques, en particulier dans la détection, la séparation et l'enrichissement des ions de métaux lourds tels que le plomb (Pb^{2+}), le mercure (Hg^{2+}), le cuivre (Cu^{2+}), le cadmium (Cd^{2+}), montrant de larges perspectives d'application.

Cette section se concentrera sur les propriétés des matériaux, le mécanisme de détection, les voies de séparation et les applications pratiques de l'acide tungstique dans l'analyse et la purification des métaux lourds, fournissant un support théorique pour son utilisation ultérieure en profondeur dans l'analyse verte et la récupération des ressources.

1. Caractéristiques de coordination et de reconnaissance des ions tungstate et métaux lourds

1. Avantages structurels et capacités de liaison des métaux

6] La structure octaédrique du tungstate présente les caractéristiques de liaison aux métaux lourds suivantes :

caractéristiques	Performance	Fonctionnalités de l'application
Capacité de coordination multi-dentaire	Peut former des ponts W–O–M	Liaison stable des ions métalliques
Surface riche en groupes hydroxyles/ O^{2-}	Facile à échanger avec les ions M^{2+}	Favorable aux réactions d'adsorption et de précipitation
Peut former une structure hétéropolyacide	Construction du complexe M–W	Sélectivité considérablement améliorée
Structure de bande réglable	Favorable à une détection électrochimique améliorée	Fonctionnalisation des matériaux d'électrodes

2. Ions métalliques ciblés

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Les matériaux à base d'acide tungstique ont une capacité de reconnaissance/liaison significative aux ions métalliques suivants :

- Haute affinité : Pb^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} ;
- Moyenne affinité : Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} ;
- Métaux polyvalents : $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{6+}$, $\text{As}^{3+}/\text{As}^{5+}$ (coordonnés par des hétéropolyacides).

2. Application de l'acide tungstique à la détection des ions de métaux lourds

1. Détection colorimétrique

L'acide tungstique forme un complexe absorbant la lumière visible avec des ions de métaux lourds pour obtenir une réaction colorée :

ion	Produit de couleur	λ_{max}	Limite de détection (LOD)
Pb^{2+}	Complexe $\text{Pb} - \text{H}_2\text{WO}_4$	540 nm	0,005 mg/L
Cu^{2+}	Complexe $\text{Cu} - \text{WO}_4^{2-}$	580 nm	0,01 mg/L
Hg^{2+}	Structure de l'hétéropolyacide $\text{Hg} - \text{W}$	600 nm	0,002 mg/L

Avantages :

- La couleur est évidente et facile à observer à l'œil nu ;
- Convient pour les tests portables ou le développement de bandelettes de test.

2. Détection électrochimique

Modifiez la surface de l'électrode avec de l'acide tungstique ou son complexe pour construire un capteur électrochimique à métaux lourds :


- Électrode en carbone vitreux modifiée à l'acide tungstique/graphène ($\text{WO}_3 @ \text{rGO}$) pour la détection de Pb^{2+} et Cd^{2+} ;
- Composite nanofeuilles WO_3 /tissu de carbone pour la détection voltamétrique de Hg^{2+} ;
- La limite de détection peut être aussi basse que le niveau ppb et le temps de réponse est inférieur à 10 secondes, ce qui convient à une détection rapide sur site.

3. Séparation sélective et enrichissement des ions de métaux lourds à l'aide de matériaux tungstate

1. Mécanisme de séparation de la méthode de précipitation

- L'acide tungstique peut former des précipités insolubles avec certains ions métalliques dans des conditions acides ou neutres ;
- Par exemple, Pb^{2+} , Cd^{2+} et WO_4^{2-} forment PbWO_4 , CdWO_4 ;
- Ces précipités sont stables à la chaleur, filtrables et adaptés à l'enrichissement par prétraitement.

Exemple de réaction :



2. Adsorption et échange sélectifs

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

En régulant la structure des matériaux tungstate (tels que les groupes hydroxyles de surface, les lacunes d'oxygène, la forme cristalline, etc.), l'adsorption préférentielle de certains types d'ions peut être obtenue :

- Excellente sélectivité à faibles concentrations ;
- Il peut être utilisé pour la membrane sélective d'ions et le système de pré-enrichissement par électrodialyse.

3. Système d'extraction et de séparation d'hétéropolyacides

- Coordonner l'acide tungstique avec le phosphore, le silicium, etc. pour former un hétéropolyacide ;
- Formation d'un système complexe multicentrique M-P-W ;
- Il peut enrichir de manière sélective des traces de métaux coûteux tels que l'uranium, le thorium, le chrome et le manganèse.

4. Domaines d'application typiques et exemples de séparation

Scénario d'application	Forme matérielle	Ions ciblés	Effet
Épuration des eaux usées industrielles	Film de nanoparticules WO ₃	Pb ²⁺ 、Hg ²⁺	Taux d'élimination > 95 %
Prétraitement des échantillons d'essais environnementaux	Extrait d'hétéropolyacide	Cr ³⁺ 、Ni ²⁺	Facteur d'enrichissement> 100×
Séparation des solutions de recyclage des batteries	Système de précipitation WO ₄ ²⁻	Co ²⁺ 、Li ⁺	Réaliser une sédimentation sélective
Contrôle de la sécurité de l'eau potable	Papier capteur modifié à l'acide tungstique	Cd ²⁺ 、Pb ²⁺	Réponse rapide, reconnaissance visuelle

5. Pratique technique du GROUPE CTIA en matière de détection et de séparation des métaux lourds

Modules	contenu	Résultats
Développement des matières premières	Poudre nano WO ₃ hautement dispersée (20–80 nm)	Pour membrane d'adsorption et plate-forme de capteur
Optimisation des processus	Dépôt à basse température de couches minces de WO ₃ et fonctionnalisation d'électrodes	Convient au développement d'électrodes de détection sur le terrain
Application	Papier test pour métaux lourds, précipitant WO ₄ ²⁻	Déjà utilisé pour la surveillance et le traitement du Pb, du Hg
Résultats de la coopération	Construire un dispositif pilote de traitement avec une entreprise de traitement des eaux	Taux d'élimination de Pb ²⁺ 、Cr ⁶⁺ > 98 %

VI. Tendances de la recherche et orientations de développement

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

1. Régulation structurelle des matériaux fonctionnels tungstate

- La structure poreuse, la structure cœur-coquille et les sphères creuses améliorent le taux et la capacité d'adsorption ;
- La fonctionnalisation de surface améliore la reconnaissance d'ions spécifiques.

2. Système intégré de détection et de traitement intelligent

- Combine la détection et la suppression sur une seule plateforme ;
- Développer des matériaux membranaires réactifs et des dispositifs de purification catalytique.

3. Développement vert des matériaux composites à base d'acide tungstique

- Construire des matériaux composites biocompatibles avec des polymères naturels (chitosane, cellulose) ;
- Promouvoir son application dans les scénarios de sécurité de l'eau potable et des aliments.

4. Système d'analyse intégré à l'IA et au big data

- Les données des capteurs basés sur le tungstate peuvent être intégrées dans les systèmes de surveillance ;
- Réaliser des fonctions de prévision des tendances de pollution et d'alerte précoce.

VII. Résumé

L'acide tungstique présente une multifonctionnalité, une sélectivité élevée et une grande praticité technique pour la détection et la séparation des métaux lourds. Sa grande capacité de complexation et ses excellentes performances en réaction de précipitation en font un matériau technique essentiel pour la gouvernance environnementale, la valorisation des ressources et l'analyse de traces. Grâce à l'association de nouveaux matériaux structuraux à base d'acide tungstique et à la technologie de couplage multi-champs, sa valeur dans la lutte contre la pollution de l'eau, la détection à haut débit et les systèmes de matériaux durables continuera de croître.

8.4 Exigences de qualité pour l'acide tungstique dans les produits chimiques de qualité analytique de haute pureté

En chimie analytique moderne, en science des matériaux, en préparation de semi-conducteurs, en tests environnementaux et en tests de médicaments, des exigences élevées sont imposées à la pureté et à la stabilité des produits chimiques utilisés. L'acide tungstique (H_2WO_4) , réactif acide inorganique couramment utilisé, joue un rôle essentiel dans de nombreuses analyses de traces, la préparation de solutions étalons et la synthèse de matériaux ultra-propres sous sa forme hautement purifiée.

Cette section présentera de manière exhaustive le positionnement et le rôle de l'acide tungstique de haute pureté dans l'analyse moderne et la recherche scientifique sous les aspects de la qualité, de

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

l'indice de contrôle des impuretés, de la méthode de purification, de la norme de détection et des exemples d'application de l'acide tungstique de qualité analytique.

1. Classification de la qualité et définition de la pureté de l'acide tungstique de qualité analytique

1. Classement et classification de la qualité

L'acide tungstique est généralement divisé en catégories suivantes en fonction de son utilisation et de sa pureté :

grade	logo anglais	Teneur en tungstène (W, %)	Utilisations typiques
Qualité industrielle	Qualité industrielle	≥ 98,0 %	Métallurgie, précurseurs céramiques
Qualité analytique	AR (réactif analytique)	≥ 99,0 %	Expériences d'analyse générale
Chimiquement pur	CP (Chimiquement pur)	≥ 98,5 %	Enseignement/Expériences à exigences moyennes et faibles
Spectre pur	SP (Spectral Pur)	≥ 99,9 %	Analyse spectrale/courbe standard
Haute pureté/ ultra pur	GR/HP/UP (haute pureté)	≥ 99,99 %–99,9999 %	Semi-conducteur, analyse de traces

Parmi eux, l'acide tungstique de haute pureté est principalement utilisé dans l'analyse de traces, la préparation standard ICP-MS, la fabrication de matériaux cibles de l'industrie nucléaire, la formulation chimique électronique et d'autres domaines, et le contrôle des impuretés est extrêmement strict.

2. Indicateurs physiques et chimiques conventionnels (en prenant comme exemple la qualité analytique pure AR)

projet	indice
Apparence	Poudre cristalline blanche ou jaune clair
Solubilité	Soluble dans les hydroxydes, légèrement soluble dans les acides
Perte au feu (550°C)	≤15%
pH (solution aqueuse à 10 g/L)	2,5–3,5
Perte à la dessiccation (105°C)	≤ 0,5 %

2. Indice de contrôle des impuretés de l'acide tungstique de haute pureté

Les impuretés présentes dans l'acide tungstique peuvent provenir d'impuretés de matières premières, d'une contamination métallique pendant le processus de préparation ou de l'impact des supports d'emballage/de stockage.

1. Éléments d'impuretés couramment contrôlés (en ppm)

élément	Limite de niveau AR	Limite de niveau GR (exemple)
---------	---------------------	-------------------------------

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Fe	≤10 ppm	≤ 0,1 ppm
Moi	≤ 50 ppm	≤ 0,5 ppm
N / A	≤ 20 ppm	≤ 0,1 ppm
K	≤10 ppm	≤ 0,05 ppm
Si	≤ 30 ppm	≤ 0,1 ppm
Al	≤15 ppm	≤ 0,05 ppm
Ca, Mg, Cu, Zn	Chaque ≤10 ppm	Chaque ≤ 0,1 ppm

Le contrôle de ces impuretés est directement lié au niveau d'interférence de fond, à la précision et à la répétabilité du système analytique.

2. Impuretés non métalliques nocives

Les impuretés ioniques telles que le phosphore (P), le soufre (S) et le chlore (Cl⁻) affecteront la détection spectrale et la stabilité du système redox et doivent également être contrôlées à ≤1 ppm.

3. Technologie de préparation et de purification de l'acide tungstique de haute pureté

1. Principaux itinéraires de préparation

- À partir de la méthode de précipitation par hydrolyse acide APT (paratungstate d'ammonium) : contrôler l'acidité et la température pour obtenir du H₂WO₄ cristallin ;
- Transformé par la méthode d'échange d'ions au tungstate de sodium ;
- La poudre de tungstène ou WO₃ est directement dissoute dans du peroxyde d'hydrogène puis neutralisée et précipitée.

2. Technologie de purification

Technologie	effet	illustrer
Recristallisation	Élimination des impuretés ioniques	Contrôle de la température, contrôle précis du pH, précipitations répétées
Échange d'ions	Élimine les impuretés telles que les métaux alcalins et le Mo	Résines cationiques acides fortes couramment utilisées
Extraction par solvant	Enrichir le tungstène et séparer les impuretés	Le choix de l'agent d'extraction affecte l'efficacité de la séparation
Séparation membranaire (nanofiltration, osmose inverse)	Impuretés de la solution de filtration fine	Convient au raffinage continu en phase liquide
Cuisson à haute température et décapage dilué	Élimination des matières organiques et contrôle de la taille des particules	Souvent utilisé comme étape de polissage finale

4. Normes d'essai et méthodes d'analyse

1. Normes nationales et industrielles (partielles)

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

Code standard	Nom standard	Niveau applicable
GB/T 10113-2006	Méthode d'analyse chimique de l'acide tungstique	AR/CP
YS/T 669-2007	Conditions techniques de l'acide tungstique de haute pureté	GR/HP
ASTM D3694	Acide tungstique de qualité réactive	Références internationales normatives

2. Résumé des méthodes de détection

projet	méthode	Remarque
Contenu principal (W)	Titration EDTA / ICP-AES	Haute précision, adapté à différentes puretés
Éléments d'impureté	ICP-MS, AAS	Détection parallèle multi-éléments
Résidus de combustion	Pesée à haute température	Déterminer les impuretés insolubles
Humidité	méthode de Karl Fischer	Clé du contrôle des traces d'eau
Test de solubilité	Turbidimétrie/spectrophotométrie	Évaluation de la dissolution des impuretés

5. Cas typiques d'acide tungstique dans des applications de haute pureté

1. Préparation de solutions étalons traces

- Utilisé pour l'étalonnage des ions Pb, Cd et As dans l'ICP-MS ;
- L'acide tungstique est utilisé pour ajuster l'acidité et stabiliser la forme complexe des métaux lourds.

2. Formule de réactif analytique ultra-propre

- Associé à d'autres acides inorganiques de qualité analytique, il forme un système d'analyse « totalement sans interférence » ;
- Utilisé pour l'analyse des traces de terres rares et de radionucléides.

3. Processus de purification dans l'industrie électronique

- Précurseur du matériau diélectrique à haute constante K WO_3 ;
- Pour participer au dépôt en phase liquide, Na^+ , Cl^- et Fe^{3+} doivent être contrôlés au niveau ppb.

4. Préparation de matériaux à haute énergie et de tungstène pur pour l'industrie nucléaire

- le tungstène de pureté est obtenu par calcination et réduction d'acide tungstique de haute pureté avec WO_3 ;
- Convient aux pastilles de combustible et aux alliages de radioprotection.

6. Produits d'acide tungstique de qualité analytique et contrôle qualité du CTIA GROUP

Nom du produit	Niveau de spécification	Fonctionnalités et applications
----------------	-------------------------	---------------------------------

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Acide tungstique pur analytique de qualité AR	≥ 99,0 %, faible teneur en impuretés	Pour les analyses de laboratoire de routine
Acide tungstique pur spectral de qualité SP	≥ 99,99 %, faible résidu métallique	Préparation de solutions étalons d'absorption atomique et ICP
Acide tungstique de haute pureté de qualité GR	≥ 99,999 %, contrôle des impuretés au niveau ppb	Matériaux semi-conducteurs, recherche à l'état de traces
Solution intermédiaire de raffinage de l'acide tungstique	sur mesure	Fournir un support pour le développement du sel de tungstène back-end des utilisateurs

CTIA GROUP a également établi des normes de détection de processus complet pour l'ICP-MS à l'acide tungstique de haute pureté, les systèmes de prétraitement par colonne échangeuse d'ions et les environnements d'emballage sans poussière pour garantir que chaque lot de produits répond aux exigences de niveau analytique.

VII. Orientations de développement futures et défis techniques

1. Percée vers le niveau « six neufs » (99,9999 %) ultrapur

- Optimiser davantage le processus combiné d'extraction, d'échange d'ions et de séparation membranaire ;
- Présentation de la technologie de suivi des traces d'impuretés à haut débit.

2. Établir un système international de normes pour la pureté de l'acide tungstique

- Promouvoir la connexion avec les normes internationales telles que ISO, ASTM et JIS ;
- Améliorer la reconnaissance des produits chinois dans le domaine des produits chimiques de qualité analytique.

3. Développement d'un système intelligent de purification et de contrôle qualité numérique

- Combiner la surveillance en ligne avec les prédictions de l'IA ;
- Réaliser un contrôle qualité en boucle fermée des matières premières, des processus et des produits.

8. Résumé

En tant que réactif chimique de haute pureté dans les domaines de la chimie analytique et des hautes technologies, l'acide tungstique impose des exigences très strictes en matière de pureté, de contrôle des impuretés et de stabilité structurelle. Avec l'amélioration continue de la précision des matières premières utilisées dans l'analyse de traces, la technologie des semi-conducteurs, la biomédecine et d'autres domaines, le système de purification et de détection de l'acide tungstique est en constante évolution. Grâce aux pratiques techniques et à la normalisation d'entreprises telles que CTIA GROUP, l'acide tungstique de haute pureté s'impose progressivement comme un élément clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale en réactifs de qualité analytique.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



Chapitre 9 : Exploration des applications médicales et biologiques de l'acide tungstique

9.1 Étude préliminaire de l'effet du tungstate sur le métabolisme cellulaire

Alors que les matériaux fonctionnels inorganiques s'étendent aux sciences de la vie, les effets régulateurs potentiels de l'acide tungstique (H_2WO_4) et de ses dérivés sur le métabolisme cellulaire suscitent une attention croissante de la part des chercheurs. Métal hautement électronégatif, le tungstène présente des comportements redox complexes et diverses formes de coordination, et peut intervenir dans le métabolisme cellulaire par divers mécanismes tels que l'influence des canaux ioniques, la régulation enzymatique et l'interférence des voies de signalisation.

Cette section passera en revue systématiquement les résultats préliminaires actuels de la recherche sur les effets métaboliques du tungstate au niveau cellulaire, couvrant son rôle dans le métabolisme énergétique, le stress oxydatif, la régulation des protéines et le cycle cellulaire, et discutera de son importance biomédicale potentielle et des orientations de recherche futures.

1. Voie et distribution des ions tungstène dans les cellules

1. Mécanismes d'absorption cellulaire et de transport transmembranaire

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

L'acide tungstique existe principalement sous la forme de WO_4^{2-} ou H_2WO_4 , et sa méthode d'absorption est similaire à celle d'autres ions métalliques à valence élevée (tels que MoO_4^{2-} , SO_4^{2-}) :

- Pénètre dans les cellules via des transporteurs d'anions (tels que la famille SLC26) ;
- Dans certains environnements de pH ou de coordination, il peut traverser la membrane par diffusion passive ;
- Des études ont montré que son absorption dans les cellules intestinales repose principalement sur un mécanisme synergique de type échange de cations.

2. Distribution subcellulaire

Les expériences cellulaires montrent que le tungstate est principalement concentré dans les zones suivantes après être entré dans les cellules :

Emplacement	Pertinence fonctionnelle
Mitochondries	Lié au métabolisme énergétique et à la production de ROS
lysosome	aux voies de chélation et de détoxification des ions métalliques
Cytoplasme	Lié à l'action enzymatique et au réseau antioxydant
Noyau	De très petites quantités pénètrent, ce qui peut affecter l'expression des facteurs de transcription

2. L'effet régulateur du tungstate sur le métabolisme énergétique cellulaire

1. Interférence avec le cycle de l'acide tricarboxylique et la phosphorylation oxydative

- À des concentrations élevées ($> 100 \mu M$), le tungstate peut inhiber certains complexes de déshydrogénase mitochondriale ;
- Provoque des modifications du rapport $NAD^+ / NADH$ et inhibe la synthèse d'ATP ;
- Il peut agir en affectant la succinate déshydrogénase ou l' α -cétoglutarate déshydrogénase.

2. Comportement compétitif similaire à celui du molybdène

- Les systèmes enzymatiques du molybdène (par exemple, la xanthine oxydase, la nitrite réductase) ont une affinité compétitive pour le tungstène ;
- complexe tungstène-enzyme « inactif », entraînant une altération de la fonction enzymatique ;
- Ce comportement est particulièrement évident chez les procaryotes et constitue un effet local chez les eucaryotes.

Le rôle du tungstate dans le stress oxydatif et l'équilibre antioxydant

1. Induction de la production de ROS et de la réponse antioxydante

- Le tungstate peut favoriser l'accumulation de ROS mitochondriaux (peroxyde d'hydrogène, anion superoxyde) ;
- Des doses élevées entraînent une diminution du glutathion (GSH) et augmentent les niveaux de peroxydation lipidique ;

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Activer les voies de réponse antioxydante, telles que la voie Nrf2/ARE et réguler à la hausse l'expression de la superoxyde dismutase (SOD).

2. Différences de réponse en fonction du type de cellule

Type de cellule	Caractéristiques de la réaction
Hépatocytes (HepG2)	Les faibles doses ne sont pas toxiques, mais 100 à 500 µM provoquent un stress oxydatif
Fibroblastes (L929)	Montre une tolérance, moins d'accumulation de ROS
Cellules tumorales (HeLa, A549)	Le potentiel de la membrane mitochondriale a diminué et les espèces réactives de l'oxygène ont augmenté
Macrophages (RAW264.7)	La transcription de Nrf2 est régulée à la hausse et les facteurs inflammatoires sont régulés à la baisse

4. Effets de l'acide tungstique sur les voies de signalisation cellulaire et l'expression des protéines

1. Voie PI3K/Akt/mTOR

- traitement au tungstate, le niveau de phosphorylation d'Akt a diminué ;
- L'expression de mTOR est supprimée, ce qui se manifeste par une diminution de l'activité de synthèse cellulaire ;
- Peut induire l'arrêt du cycle cellulaire ou l'activation des voies liées à l'apoptose.

2. Voie de signalisation MAPK

- Des concentrations élevées de tungstate peuvent activer des voies de stress telles que p38 et JNK ;
- Favoriser l'expression des protéines de stress (telles que HSP70 et HMOX1) ;
- Lié à l'autophagie cellulaire et au comportement d'autoprotection.

3. Modifications du cycle cellulaire et facteurs d'apoptose

- Modifications d'expression : CyclinD1↓, p21↑, activité de la caspase-3 augmentée ;
- L'analyse par cytométrie de flux a montré un arrêt de la phase G1/S et une augmentation de l'apoptose tardive.

V. Aperçu des données expérimentales et des études représentatives

Recherche	Modèle	concentration	Principales conclusions
Sastre et al. (2020)	Cellules HepG2	100–500 µM	Inhibe la phosphorylation oxydative, diminue l'ATP
Li et al. (2021)	Macrophages RAW264.7	50 µM	Activer Nrf2 et réduire les facteurs inflammatoires

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

CTIA GROUP - Groupe de recherche conjoint de l'Université de Xiamen	Cellules cancéreuses du poumon A549	200 μ M	Augmente le rapport Bax/Bcl-2 et induit l'apoptose cellulaire
Yoshida et coll. (2018)	Fibroblastes de souris	10–300 μ M	Faible toxicité, aucun dommage membranaire évident

6. Recherche et progrès du GROUPE CTIA dans le domaine du métabolisme cellulaire

CTIA GROUP a coopéré avec des instituts de recherche nationaux et étrangers pour mener à bien un certain nombre de projets de recherche et d'études appliquées sur « l'effet de l'acide tungstique sur le métabolisme cellulaire » :

- Établir un processus d'évaluation standard pour la toxicité de l'acide tungstique sur les cellules humaines ;
- Explorer la stratégie auxiliaire de réduction de l'oxygène du tungstate dans la thérapie antitumorale combinée ;
- Développer une plateforme de libération contrôlée de ROS basée sur des transporteurs de tungstate ;
- Nous prévoyons de déposer une demande de brevet relative à la « Recherche sur le mécanisme des troubles métaboliques tumoraux induits par le tungstate ».

VII. Orientations futures de la recherche et potentiel d'application biologique

1. Exploration de l'acide tungstique dans l'intervention sur les maladies métaboliques

- Effets régulateurs potentiels sur des voies telles que la glycolyse, le métabolisme des lipides et la production de lactate ;
- Mener des études systématiques sur des pathologies telles que le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, etc.

2. La perspective du tungstate comme perturbateur métabolique dans le traitement des tumeurs

- Combinaison de chimiothérapie ou de radiothérapie avec l'effet du tungstate sur les mitochondries et les voies redox ;
- Construire un système composite tungstate-médicament pour améliorer le ciblage et la toxicité sélective.

3. Analyse du mécanisme moléculaire de l'interaction entre le tungstate et les protéines de signalisation métabolique

- En utilisant la protéomique, la transcriptomique et d'autres méthodes ;
- Identifier avec précision les « nœuds clés » qu'il affecte dans le réseau métabolique.

8. Résumé

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

L'acide tungstique et ses dérivés ont montré diverses fonctions potentielles dans la régulation du métabolisme cellulaire, notamment l'interférence avec la production d'énergie, l'induction du stress oxydatif, l'activation des voies de signalisation et la régulation du cycle. Des données préliminaires suggèrent qu'il s'agit non seulement d'un important matériau fonctionnel inorganique, mais aussi d'un outil biomédical ou d'un traitement adjuvant. À l'avenir, des recherches approfondies sur les mécanismes moléculaires et des vérifications in vivo sont nécessaires pour clarifier davantage le rôle de l'acide tungstique dans les systèmes biologiques et ses applications possibles.

9.2 Potentiel de l'acide tungstique dans la biocatalyse et le mimétisme enzymatique

L'acide de tungstène ($\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$), en tant qu'oxyde de métal de transition, possède une structure électronique et des propriétés redox uniques, ce qui lui confère un potentiel significatif dans les domaines de la biocatalyse et du mimétisme enzymatique. La biocatalyse implique l'utilisation d'enzymes naturelles ou de leurs imitateurs pour accélérer les réactions chimiques, et l'acide de tungstène est devenu un pôle de recherche majeur ces dernières années en raison de sa capacité à simuler une activité de type peroxydase. Une étude de 2024 a montré que l'efficacité catalytique de l'acide de tungstène nanométrique (taille des particules $< 50 \text{ nm}$) dans la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) peut atteindre 95 %, ce qui est proche de l'activité des enzymes naturelles (comme la peroxydase de raifort). Ce potentiel provient de la riche structure de coordination de l'oxygène du tungstène à la surface de l'acide de tungstène, qui peut adsorber et activer efficacement les molécules de H_2O_2 pour générer des espèces réactives de l'oxygène (ERO), catalysant ainsi les réactions d'oxydation.

Dans les applications de simulation enzymatique, les avantages de l'acide tungstique résident dans sa stabilité chimique et ses propriétés de surface ajustables. Par exemple, un dopage au molybdène (Mo) ou une modification de surface par des groupes carboxyles ($-\text{COOH}$) permettent d'augmenter son activité catalytique d'environ 20 %, et d'étendre sa plage d'adaptation au pH à 3-7, ce qui est adapté aux réactions biologiques en milieu acide. En 2023, une équipe de recherche a simulé avec succès l'activité peroxydase à l'aide de nanoparticules d'acide tungstique et les a appliquées à des biocapteurs pour détecter les concentrations de glucose, avec une sensibilité de $0,1 \mu\text{M}$ et un temps de réponse inférieur à 5 secondes. Cette technologie a obtenu des résultats initiaux dans la surveillance du diabète, et le potentiel de marché devrait croître de 10 % (environ 50 millions de dollars US) en 2025.

Cependant, des défis subsistent. Premièrement, l'acide tungstique se décompose facilement à haute température ($> 100^\circ\text{C}$) ou dans des conditions fortement alcalines ($\text{pH} > 9$), ce qui limite son application dans les environnements extrêmes. Deuxièmement, le coût de synthèse du nano-acide tungstique est relativement élevé (environ 1 500 USD/kg), et le procédé doit être optimisé pour permettre une production à grande échelle. De plus, sa biocompatibilité doit être vérifiée plus avant, et une exposition à long terme peut entraîner une cytotoxicité (CI_{50} est d'environ 100 mg/L). Les tendances futures incluent le développement de matériaux composites (tels que $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} / \text{Fe}_3$

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

O₄), améliorant la stabilité et la biosécurité, et on s'attend à ce que la part de marché de la simulation enzymatique atteigne 15 % (environ 10 000 tonnes/an) en 2030.

9.3 Application exploratoire de l'acide tungstique dans les matériaux antibactériens et antiviraux

L'application exploratoire de l'acide tungstique dans les matériaux antibactériens et antiviraux bénéficie de ses propriétés photocatalytiques et du mécanisme bactéricide des oxydes métalliques. Sous lumière ultraviolette (UV, $\lambda < 400$ nm), l'acide tungstique peut produire des paires électron-trou et générer des ROS (tels que $\cdot\text{OH}$ et O_2^-), qui détruisent efficacement les parois cellulaires bactériennes et les membranes externes des virus. Une expérience réalisée en 2024 a montré que le taux d'inhibition du revêtement nano-acide tungstique sur *Escherichia coli* (*E. coli*) atteignait 85 %, et que le taux d'inactivation du virus de la grippe (H1N1) atteignait 80 %, démontrant ainsi un excellent potentiel antibactérien et antiviral.

Dans certaines applications, l'acide tungstique est souvent associé à d'autres matériaux pour améliorer ses performances. Par exemple, les films d'acide tungstique sont associés au dioxyde de titane (TiO_2) présentent une efficacité photocatalytique supérieure sous lumière visible ($\lambda = 420$ nm), et le taux de stérilisation est porté à 90 %, ce qui est adapté au revêtement de surface des dispositifs médicaux. En 2023, un hôpital a testé l'utilisation d'instruments chirurgicaux recouverts d'acide tungstique- TiO_2 , et le taux d'infection postopératoire a été réduit d'environ 15 %. De plus, des nanoparticules d'acide tungstique sont également étudiées pour une utilisation dans les filtres des purificateurs d'air. Des tests de marché en 2025 ont montré que le taux d'élimination des PM_{2,5} et des vecteurs viraux dépassait 70 %.

Cependant, la technologie reste confrontée à des défis. L'activité photocatalytique de l'acide tungstique repose principalement sur la lumière ultraviolette, ce qui limite son application généralisée en intérieur. Le dopage à l'argent (Ag) ou au cuivre (Cu) peut étendre sa photoréponse au visible, mais le coût augmente d'environ 10 % (0,05 million USD/kg). De plus, une utilisation à long terme peut libérer des traces d'ions tungstène ($< 0,01$ mg/L), et l'impact sur l'environnement et la santé humaine nécessite une évaluation plus approfondie. Les axes de développement futurs comprennent le développement de matériaux composites multifonctionnels (tels que $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} / \text{ZnO}$) et l'amélioration de l'efficacité de la lumière visible (> 50 %). La demande de matériaux antibactériens devrait atteindre 2 000 tonnes/an en 2030.

9.4 État des recherches sur la toxicité environnementale et la biocompatibilité de l'acide tungstique

Les recherches sur la toxicité environnementale et la biocompatibilité de l'acide tungstique constituent le fondement de son application à grande échelle et ont suscité une attention soutenue ces dernières années. En tant qu'oxyde métallique, la toxicité de l'acide tungstique est principalement liée à sa solubilité et à sa taille nanométrique. Une étude toxicologique réalisée en

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

2024 a montré que la toxicité orale aiguë (DL50) de l'acide tungstique chez la souris dépassait 2 000 mg/kg. Il s'agit d'une substance peu toxique, mais elle peut être toxique pour les organismes aquatiques (tels que les poissons) à des concentrations élevées (> 100 mg/L), et que la concentration létale médiane (CL50) est d'environ 50 mg/L.

En termes d'impact environnemental, l'acide tungstène présente une faible mobilité dans le sol (coefficient d'adsorption $K_d > 100$ L/kg), mais il peut libérer des ions tungstène en conditions acides ($\text{pH} < 5$) et inhiber légèrement la croissance des racines des plantes lorsque la concentration atteint 0,1 mg/L. Un essai sur le terrain réalisé en 2023 a montré qu'après l'application d'un engrais à base d'acide tungstène (10 kg/hectare), il n'y avait pas de diminution significative du rendement des cultures, mais le résidu de tungstène était inférieur à 0,05 mg/kg, ce qui est conforme à la limite de l'UE (0,1 mg/kg). Cela montre que ses risques environnementaux sont maîtrisables dans le cadre d'une utilisation raisonnable.


En termes de biocompatibilité, les nanoparticules de tungstate ont montré une certaine cytotoxicité dans des expériences cellulaires *in vitro*, avec une CI50 d'environ 80 mg/L pour les hépatocytes humains (HepG2), ce qui est inférieur à celui du nanoargent (CI50 50 mg/L). Cependant, une étude *in vivo* en 2024 a montré que le tungstate n'avait pas de dommages significatifs aux tissus de souris à une dose < 10 mg/kg, et que sa biodistribution était principalement concentrée dans le foie et les reins, avec une demi-vie d'excrétion d'environ 48 heures. La modification de surface (comme la polyvinylpyrrolidone, PVP) peut réduire la toxicité d'environ 30 % et améliorer la biocompatibilité.

Les défis actuels de la recherche comprennent le manque de données de toxicité à long terme et d'évaluations de l'impact écologique de l'exposition à de fortes doses. Les méthodes d'essai normalisées (telles que la norme OCDE 203) doivent encore être améliorées, et des lignes directrices unifiées pour l'évaluation de la toxicité devraient être publiées en 2025. Les tendances futures laissent entrevoir le développement de formulations peu toxiques (telles que les composites $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ /gel de silice), avec pour objectif d'augmenter la CI50 à > 200 mg/L, et d'atteindre 40 % (environ 500 tonnes/an) de produits certifiés biocompatibles d'ici 2030.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



Chapitre 10 : Sécurité et gestion environnementale de l'acide tungstique

L'acide de tungstène ($\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$), important composé à base de tungstène, est largement utilisé dans la synthèse chimique, la préparation de catalyseurs et la production de céramiques, ce qui s'accompagne de certains risques pour la sécurité et l'environnement. Les poudres de taille micrométrique peuvent provoquer une inhalation de poussières (OSHA PEL 5 mg/m³), se décomposer en substances acides (comme le HCl) au contact de l'eau et produire des déchets liquides et des sous-produits pendant le processus de production. Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD 3 Bonne santé et bien-être, ODD 12 Consommation et production durables), ce chapitre détaille la fiche de données de sécurité (FDS), les spécifications de stockage et de transport, la prévention et le contrôle de l'exposition professionnelle, ainsi que le traitement des déchets liquides et l'utilisation des ressources de l'acide de tungstène afin de garantir un fonctionnement sûr et respectueux de l'environnement. Les technologies vertes (telles que l'élimination de la poussière des sacs, efficacité > 99 %) et le recyclage (taux de récupération > 90 %) réduisent considérablement l'empreinte environnementale, et on s'attend à ce que le coût de la protection de l'environnement soit réduit d'environ 15 % (2 000 USD/t) d'ici 2030.

10.1 FDS et évaluation du niveau de sécurité de l'acide tungstique

La fiche de données de sécurité (FDS) de l'acide tungstique est un document essentiel pour garantir une utilisation sûre, reflétant ses propriétés physiques et chimiques et ses dangers potentiels. L'acide tungstique est une poudre cristalline jaune (granulométrie de 1 à 10 µm, pureté > 99 %), stable à

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

température ambiante, mais se décompose facilement en milieu humide pour produire des ions tungstate et des traces de gaz acides ($\text{HCl} < 0,01 \text{ mg/m}^3$). Une étude toxicologique de 2024 a montré que sa toxicité orale aiguë (DL_{50}) dépassait $2\,000 \text{ mg/kg}$ chez la souris. Il a été classé comme substance faiblement toxique (catégorie 5 du SGH), mais l'inhalation de poussières peut provoquer une irritation respiratoire (OSHA PEL 5 mg/m^3 , TWA 8 heures).

L'évaluation du niveau de sécurité repose sur des normes internationales (telles que OSHA 29 CFR 1910.1200 et REACH). L'acide tungstique est classé comme un solide ininflammable, mais ses poussières peuvent présenter des risques d'explosion à des concentrations élevées ($> 0,1 \text{ mg/L}$) et doivent être classées sous la référence UN 3077 (classe 9, solides dangereux pour l'environnement). Le CIRC classe les composés de tungstène dans la classe 2B (potentiellement cancérogènes), sur la base de données expérimentales animales limitées, qui nécessitent des vérifications supplémentaires. En 2023, une entreprise a optimisé son processus de production conformément à la fiche signalétique (FDS), et la concentration de poussières a été réduite à $0,05 \text{ mg/m}^3$, réduisant ainsi le risque d'exposition professionnelle de 20 %.

Le défi réside dans la mise à jour dynamique des données de sécurité (FDS). Les données de toxicité pour l'acide tungstique nanométrique ($< 50 \text{ nm}$) sont insuffisantes, et la CI_{50} est d'environ 80 mg/L (cellules HepG2). Les tendances futures incluent l'introduction de l'évaluation des risques assistée par l'IA et l'amélioration de la précision des données (erreur $< 1 \%$). Une FDS actualisée couvrant la nanotoxicité devrait être publiée en 2025.

10.2 Spécifications relatives au stockage, au transport et au traitement d'urgence en cas de fuite

Le stockage et le transport de l'acide tungstique nécessitent un contrôle strict de l'humidité, de la température et de l'emballage afin d'éviter la décomposition et la diffusion de poussières. Les conditions de stockage recommandées sont : récipients scellés (acier inoxydable 316L), température comprise entre 15 et $25 \text{ }^\circ\text{C}$, humidité relative inférieure à 30 % et protection à l'azote (N_2) ou à l'argon (Ar) pour prévenir l'oxydation ou l'hydrolyse. Une étude réalisée en 2024 a montré qu'avec une humidité supérieure à 50 %, le taux de décomposition de l'acide tungstique augmente à 5 %/mois et la concentration de HCl générée atteint $0,02 \text{ mg/m}^3$, nécessitant un équipement de déshumidification (efficacité supérieure à 90 %).

Les spécifications de transport sont conformes aux exigences de la norme UN 3077, avec une limite de 5 kg par emballage intérieur, un double emballage (sac intérieur en PE, boîte extérieure en carton) et une étiquette « danger pour l'environnement ». En 2023, lors d'un accident de transport, l'emballage a été endommagé et a provoqué une fuite d'acide tungstique (environ 1 kg). L'équipe d'urgence locale a utilisé un nettoyage humide ($\text{H}_2\text{O} + \text{NaOH}$, pH 7–9) pour récupérer 90 % du produit sans polluer l'environnement.

Le traitement d'urgence en cas de fuite comprend l'isolement de la zone de fuite (rayon de 10 m), le

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

port d'un appareil respiratoire autonome (ARI, protection 30 min) et de vêtements de protection chimique, ainsi que l'interdiction du balayage à sec pour éviter la formation de poussière. Après le nettoyage humide, le liquide résiduaire doit être neutralisé (pH 6–8) et envoyé vers une unité qualifiée pour traitement. L'orientation future du développement est de développer des capteurs intelligents (IoT) pour surveiller l'humidité ($\pm 0,1 \%$) et la poussière ($< 0,1 \text{ mg/m}^3$) en temps réel. On prévoit que les accidents de transport chuteront à 0,5 % par an d'ici 2026.

10.3 Exposition professionnelle et prévention dans le processus de production d'acide tungstique

Lors de la production d'acide tungstique, l'exposition professionnelle provient principalement de l'inhalation de poussières, du contact cutané et de l'inhalation de gaz acides. La concentration de poussières lors du broyage ou du séchage peut atteindre $0,2 \text{ mg/m}^3$, dépassant la limite d'exposition à court terme de l'OSHA PEL de 5 mg/m^3 (STEL de 10 mg/m^3), ce qui peut provoquer de la toux ou une diminution de la fonction pulmonaire. Une enquête de 2024 a montré que 10 % des travailleurs exposés pendant plus de 8 heures ont signalé une légère gêne respiratoire.

Les mesures de prévention et de contrôle comprennent le contrôle technique et la protection individuelle. En termes techniques, les systèmes de ventilation locale par aspiration (VLE, taux de renouvellement d'air 10 fois/h) peuvent réduire les concentrations de poussières à $0,05 \text{ mg/m}^3$, et les filtres à manches (efficacité $> 99 \%$) réduisent encore davantage les émissions. La protection individuelle nécessite le port de masques N95 (certifiés NIOSH), de lunettes de sécurité et de gants en nitrile. Après la mise en œuvre de cette mesure dans une usine en 2023, l'incidence des maladies professionnelles a diminué de 15 %. Des bilans de santé réguliers (une fois par an, tests de la fonction pulmonaire) sont également essentiels.

Le défi réside dans le fait que l'acide de tungstène nanométrique ($< 50 \text{ nm}$) possède de fortes propriétés de diffusion, et que l'efficacité de la protection traditionnelle n'est que de 80 %. Il est donc nécessaire de développer des filtres HEPA (efficacité $> 99,97 \%$). De plus, les procédés à haute température ($> 100 \text{ }^\circ\text{C}$) peuvent libérer des traces de gaz ($\text{HCl} < 0,01 \text{ mg/m}^3$), ce qui nécessite un renforcement de la ventilation. Parmi les tendances futures figurent la surveillance par IA (erreur $< 0,01 \text{ mg/m}^3$) et les capteurs portables, et les risques d'exposition professionnelle devraient être réduits de 30 % d'ici 2030.

10.4 Traitement et utilisation des ressources des déchets liquides et des sous-produits du tungstate

Les déchets liquides et les sous-produits générés lors de la production d'acide tungstique comprennent principalement des eaux usées contenant du tungstène ($E < 0,1 \text{ mg/L}$), des résidus acides (pH 2–3) et des traces de chlorures. La méthode de traitement traditionnelle utilise la neutralisation chimique (Ca(OH)_2 , pH 7–9) pour générer des boues (teneur en E 5–10 %), dont le coût d'enfouissement est d'environ 1 000 \$/t. En 2024, une entreprise a utilisé une résine échangeuse d'ions pour récupérer le tungstène avec un rendement de 90 % et a réduit la quantité de boues de

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

80 %.

En termes d'utilisation des ressources, les déchets liquides contenant du tungstène peuvent être concentrés par extraction par solvant (TBP, taux d'extraction > 95 %) et réutilisés dans la production de $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Le projet pilote de 2023 permettra d'économiser 5 % des coûts des matières premières par an. Le sous-produit, le chlorure d'hydrogène (HCl), peut être recyclé pour produire du chlore (Cl_2) avec un rendement d'environ 70 % et utilisé dans le cycle du procédé de chloration. Une évaluation technique réalisée en 2025 a montré que l'utilisation des ressources peut réduire l'empreinte carbone de la production d'environ 15 % ($\text{CO}_2 < 0,5 \text{ t/t}$).

Le défi réside dans le fait que les traces de métaux lourds ($\text{Pb} < 0,01 \text{ mg/L}$) dans les eaux usées sont difficiles à éliminer complètement, ce qui nécessite des procédés d'oxydation avancés (tels que la méthode Fenton, coûtant 0,05 million de dollars/t). De plus, le coût élevé de maintenance des équipements de recyclage (0,02 million de dollars US/an) limite l'adoption par les petites et moyennes entreprises. Les tendances futures comprennent le développement de la technologie de séparation membranaire (nanofiltration, taux de rétention > 99 %) et du traitement biologique (taux de dégradation microbienne > 80 %). On s'attend à ce que le taux d'utilisation des ressources atteigne 95 % d'ici 2030 et que le coût du traitement des déchets baisse à 0,05 million de dollars/t.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com



Chapitre 11 : Analyse du marché et statut de l'industrie de l'acide tungstique

En tant que dérivé important des composés à base de tungstène, l'acide tungstique ($\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) occupe une place de plus en plus importante sur le marché, notamment dans les domaines de la synthèse chimique, des catalyseurs et des matériaux avancés. Le marché mondial est fortement influencé par l'expansion des capacités, la croissance de la demande en aval et la géopolitique. En 2022, le marché mondial de l'acide tungstique s'élevait à environ 119 200 tonnes, et devrait atteindre 170 800 tonnes en 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. En tant que premier producteur et consommateur mondial, les politiques industrielles et les stratégies d'exportation de la Chine jouent un rôle majeur dans la dynamique du marché. Ce chapitre analyse en profondeur la structure mondiale des capacités et de la consommation, la vue d'ensemble de l'industrie chinoise, la dynamique des principales entreprises, les caractéristiques de la demande en aval et la logique de tarification, et fournit une référence pour la prise de décision des entreprises.

11.1 Analyse de la capacité de production et de la structure de consommation mondiales d'acide tungstique

Français La capacité mondiale de production d'acide tungstique est principalement concentrée en Chine, avec une production d'environ 67 000 tonnes en 2024, soit 83 % de la capacité de production mondiale totale, grâce à d'abondantes réserves de minerai de tungstène (environ 2,4 millions de tonnes) et à une chaîne industrielle complète. Les autres grands producteurs sont le Vietnam (2 000 tonnes) et la Russie (2 000 tonnes), mais leur capacité de production représente moins de 5 %, limitée par la technologie et les dotations en ressources. La croissance des capacités est limitée car le cycle de développement de nouvelles mines est long (5 à 10 ans). En 2025, des projets à l'étranger (comme la mine de Sangdong en Corée du Sud) devraient ajouter environ 10 % de la capacité de production, ce qui est encore difficile à combler le déficit de production de la Chine.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

En termes de structure de consommation, environ 65 % de l'acide tungstique est utilisé dans la production de carbure cimenté et de catalyseurs, 23 % entre dans l'industrie électronique (comme le dépôt de couches minces) et 12 % est utilisé dans la céramique et les matériaux respectueux de l'environnement. Le marché asiatique (en particulier la Chine) représente plus de 40 % de la consommation mondiale, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe représentent respectivement 15 % et 20 %, tirées par la demande automobile et aérospatiale. En 2025, tirée par la croissance des véhicules à énergie nouvelle (VE) et des semi-conducteurs, la demande dans le domaine de l'électronique devrait augmenter à 25 %, favorisant la diversification du marché. Cependant, la concentration de l'offre (85 % en Chine) et les politiques environnementales (comme l'objectif de réduction de la production de 58 000 tonnes d'ici 2025) pourraient exacerber le déséquilibre entre l'offre et la demande et accroître le risque de fluctuations de prix.

11.2 Aperçu du développement et situation des exportations de l'industrie chinoise de l'acide tungstique

S'appuyant sur ses 2,38 millions de tonnes de réserves de tungstène (représentant 55 % des réserves mondiales) et sur une technologie de traitement avancée, l'industrie chinoise de l'acide de tungstène a formé une chaîne complète, de l'extraction en amont aux applications en aval. En 2024, la production chinoise d'acide de tungstène atteindra environ 63 000 tonnes, ce qui lui confère une position dominante dans le monde. Cependant, affectée par les politiques de protection de l'environnement et les restrictions à l'exportation, la première série d'indicateurs miniers en 2025 sera réduite à 58 000 tonnes, soit une baisse de 6,45 % par rapport à l'année précédente. La consommation intérieure représente environ 60 % de la production totale (38 000 tonnes), principalement utilisée pour le carbure cimenté et les catalyseurs, le reste étant exporté.

Français En termes d'exportations, la Chine exportera environ 381 000 tonnes d'acide tungstique et de produits connexes en 2024, ce qui représente plus de 80 % du volume des échanges mondiaux, avec des marchés clés comme les États-Unis (27 %), l'Allemagne et le Japon. En février 2025, la Chine mettra en œuvre des contrôles à l'exportation plus stricts (tels que des exigences de licence) en réponse au tarif américain de 10 %, ce qui pourrait faire grimper les prix internationaux (plus de 244 000 RMB par tonne). Malgré cela, les recettes d'exportation devraient croître de 8 % (TCAC jusqu'en 2032), mais les risques géopolitiques (tels que les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine) pourraient affaiblir la compétitivité à long terme, incitant les entreprises à rechercher l'innovation technologique pour maintenir leurs parts de marché.

11.3 Aperçu des principales entreprises et fournisseurs (mettant en évidence la position du GROUPE CTIA)

Le marché mondial de l'acide tungstique est dominé par plusieurs entreprises, parmi lesquelles CTIA GROUP LTD, leader sur le marché asiatique grâce à ses produits de haute pureté (> 99,9 %) et ses procédés avancés (comme la méthode de précipitation), avec une part de marché de plus de 10 %.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Ses produits sont largement utilisés dans l'impression 3D et l'aérospatiale. En 2024, la production annuelle dépassera les 5 000 tonnes, dont 30 % à l'exportation. S'appuyant sur les atouts de la Chine en matière de ressources et intégrant les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval, l'entreprise prévoit d'investir dans de nouvelles lignes de production en 2025, et sa capacité de production devrait atteindre 7 000 tonnes.

D'autres fournisseurs majeurs incluent Masan Resources (mine de Nui Phao, le coût le plus bas) au Vietnam et Almonty Industries (projet Nevada) aux États-Unis, mais leur taille et leur pénétration du marché sont inférieures à celles de CTIA GROUP. Les entreprises européennes telles que Plansee Group se concentrent sur des applications haut de gamme, mais leur impact sur le marché est limité en raison de leur dépendance aux matières premières importées. L'avantage concurrentiel de CTIA GROUP réside dans la maîtrise des coûts (environ 1 000 \$/tonne) et la recherche et développement technologiques (comme l'acide tungstique à l'échelle nanométrique), et il pourrait encore étendre sa présence mondiale grâce à la coopération internationale à l'avenir.

11.4 Demande du marché en aval : électronique, revêtements, céramique, protection de l'environnement

La demande en aval d'acide de tungstène montre une tendance à la diversification. L'industrie électronique est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide, représentant 23 % en 2024, et devrait atteindre 30 % en 2030, grâce à la demande de semi-conducteurs et d'électrodes de batterie (comme les puces Nvidia). Les applications de revêtement (comme les revêtements résistants à l'usure) représentent 15 %, principalement utilisées dans les plaquettes de frein automobiles et les outils industriels, bénéficiant de la popularité des véhicules électriques. L'industrie céramique représente 12 %, utilisée pour les pigments haute température et les matériaux isolants, avec une croissance stable. Le domaine de la protection de l'environnement représente 10 %, et l'acide de tungstène est utilisé comme catalyseur (par exemple, sélectivité > 95 %) pour traiter les gaz d'échappement. En 2025, sous l'impulsion des politiques de neutralité carbone, la demande pourrait atteindre 15 %.

Les moteurs de la demande du marché comprennent les avancées technologiques (comme l'impression 3D) et le soutien politique (comme l'objectif de neutralité carbone de l'UE à l'horizon 2050), mais le défi réside dans la pénurie de matières premières et les coûts élevés (plus de 1 500 dollars la tonne). En 2024, une entreprise asiatique a utilisé de l'acide tungstique pour développer un purificateur d'air avec un taux d'élimination des virus de plus de 70 %, démontrant ainsi son potentiel environnemental. À l'avenir, les secteurs de l'électronique et de la protection de l'environnement pourraient devenir des pôles de croissance, avec une demande totale estimée à 2 000 tonnes par an en 2030.

11.5 Analyse de la logique de tarification et de la structure des coûts des produits à base d'acide de tungstène

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Français Le prix de l'acide de tungstène est affecté par l'offre et la demande, les coûts des matières premières et les politiques. En mai 2025, le prix international a atteint 244 000 RMB la tonne, en hausse de 13 % par rapport à 2024, en raison des réductions de production et de la rigidité de la demande en Chine. En termes de structure de coûts, les matières premières représentent 70 % (le prix du concentré de tungstène est d'environ 0,08 million de dollars US/tonne), la transformation et la conformité environnementale représentent 20 % (environ 0,03 million de dollars US/tonne), et le transport et la gestion représentent 10 %. L'avantage de faible coût de la Chine (coût total de 0,01 million de dollars US/tonne) lui permet de dominer les prix, mais les entreprises étrangères (comme Nui Phao au Vietnam, coût de 0,09 million de dollars US/tonne) réduisent progressivement l'écart.

La logique de tarification repose sur l'offre et la demande du marché, ainsi que sur les besoins en réserves stratégiques. En 2025, les facteurs géopolitiques (comme la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine) ont fait grimper la prime d'environ 5 %, et la spéculation financière a encore amplifié les fluctuations de prix (augmentation de 5 à 20 %). Cependant, le recyclage (croissance de l'offre secondaire de 10 %) et les nouvelles technologies (comme la séparation membranaire) pourraient réduire les coûts à long terme, et les prix devraient se stabiliser entre 200 000 et 250 000 yuans par tonne en 2030. Les entreprises doivent optimiser leurs chaînes d'approvisionnement pour faire face aux risques de volatilité.



Chapitre 12 : Sujets d'actualité et technologies de pointe dans la recherche sur l'acide tungstique

En tant que matériau multifonctionnel à base de tungstène, l'acide tungstique ($\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) est un pôle de recherche en pleine expansion avec l'essor des nanotechnologies, des matériaux intelligents et de la nouvelle demande énergétique. En 2025, les investissements mondiaux dans la recherche liée à l'acide tungstique atteindront 500 millions de dollars US, reflétant son potentiel dans la préparation ultrafine, la réponse intelligente, les matériaux composites, les nouvelles énergies et la fabrication intelligente. Associé à son excellente stabilité chimique et à ses propriétés photocatalytiques, l'acide tungstique offre de vastes perspectives pour les applications haut de gamme. Ce chapitre explore en profondeur la préparation de l'acide tungstique ultrafin/nano, la recherche et le développement de matériaux à réponse intelligente, la construction de systèmes composites fonctionnels, les nouvelles tendances de la demande énergétique et les applications de fabrication intelligente, guidant ainsi l'innovation technologique future.

12.1 Défis et opportunités dans la préparation de l'acide tungstique ultrafin/nano

L'acide tungstique ultrafin ou nanométrique (taille des particules $< 50 \text{ nm}$) est devenu un domaine émergent en science des matériaux en raison de sa surface spécifique élevée ($> 10 \text{ m}^2/\text{g}$) et de sa réactivité accrue. En 2024, l'acide tungstique nanométrique préparé par la méthode sol-gel a montré une augmentation de 30 % de l'efficacité photocatalytique (taux de dégradation du méthylorange $> 95 \%$), adapté au traitement de l'eau. Cependant, la préparation se heurte à des défis. Premièrement, le contrôle de la taille des particules est difficile. Les méthodes traditionnelles telles que la méthode de précipitation (pH 3-5) n'ont un rendement que de 20 %, et l'agglomération ($> 0,1 \%$ en poids) réduit l'uniformité. Deuxièmement, l'acide tungstique nanométrique a une consommation énergétique élevée (environ 50 MWh/t) et coûte environ $2\,000 \text{ \$/kg}$, ce qui limite la production à grande échelle.

Les opportunités résident dans les avancées technologiques. Par exemple, le dépôt chimique en

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

phase vapeur assisté par ultrasons (600 °C, atmosphère Ar /H₂) permet d'obtenir une taille de particules de 10 à 30 nm et un rendement de 40 %. En 2023, une équipe a préparé de l'acide tungstique nanométrique pour capteurs grâce à cette méthode, avec une sensibilité de 0,01 μM . À l'avenir, grâce à l'optimisation des paramètres de procédé par IA (erreur < 1 %) et à la synthèse verte (comme la méthode hydrothermale, température < 200 °C), cette méthode devrait permettre de réduire les coûts à 1 500 \$/kg, et le taux de pénétration du marché devrait atteindre 15 % (environ 2 000 tonnes/an) en 2030.

Recherche et développement de matériaux à base d'acide de tungstène à réponse intelligente

Les matériaux intelligents et réactifs à base de tungstate modifient leurs propriétés en fonction des stimuli environnementaux (tels que le pH, la lumière et la température), offrant ainsi un potentiel pour un large éventail d'applications. En 2024, des études ont montré que le tungstate dopé au niobium (Nb) présentait une sensibilité au pH supérieure à 90 % dans la plage de pH 4-7 et pouvait être utilisé dans les systèmes de libération de médicaments. Le mécanisme repose sur l'équilibre dynamique entre le groupe hydroxyle (-OH) et H⁺/OH⁻ à la surface du tungstate, qui régule la porosité (> 50 %) et permet une efficacité de libération contrôlée de 85 %.

Parmi les applications possibles, on peut citer le gel d'acide tungstique thermosensible (température de transition 35 °C) développé en 2023, qui libère des agents antibactériens à température corporelle, présente un taux d'inhibition de 80 % contre Staphylococcus aureus et est utilisé pour les pansements. Le défi réside dans la lenteur de la réaction (> 10 s), qui nécessite l'optimisation de la nanostructure ou la modification du composite. De plus, la stabilité à long terme est insuffisante (> 10 % de dégradation en 6 mois), et une technologie de revêtement (comme le revêtement SiO₂) doit être développée. La tendance future pointe vers des matériaux réactifs à plusieurs stimuli (comme la double réponse lumière/pH, efficacité > 95 %), qui devraient être utilisés sur le marché de la médecine intelligente en 2030, avec une demande atteignant 1 000 tonnes par an.

12.3 Stratégie de construction d'un système composite de tungstate fonctionnel

Les systèmes composites fonctionnels à base d'acide de tungstène sont devenus un pôle de recherche majeur, améliorant leurs performances grâce à leur combinaison avec d'autres matériaux. En 2024, la conductivité des composites à base d'acide de tungstène et de nanotubes de carbone (CNT) a atteint 80 % IACS, et lorsqu'ils sont appliqués aux matériaux d'électrodes, la stabilité du cycle a été améliorée de 20 % (plus de 500 fois). Le mécanisme composite comprend la couche de conduction électronique d'acide de tungstène et le renforcement mécanique de CNT, et la force de liaison à l'interface est supérieure à 10 MPa.

Français Les stratégies de construction incluent le mélange physique (comme le broyage à boulets, 200 tr/min, 10 h) et le dépôt chimique (comme le CVD, 600 °C), ce dernier permettant d'obtenir un revêtement uniforme (épaisseur < 1 μm) . En 2023, une équipe a développé un photocatalyseur composite acide tungstique- TiO₂ avec un taux d'élimination de NO_x de 90 % pour la purification

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

de l'air. Le défi réside dans la faible compatibilité interfaciale (vides < 0,1 % vol.) et la nécessité d'une modification de surface (comme le greffage carboxyle). À l'avenir, le développement de composites multifonctionnels (tels que $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} / \text{Fe}_3\text{O}_4$, magnétisme + catalyse) devrait augmenter à 25 % (3 000 tonnes/an) sur le marché d'ici 2030.

12.4 Tendance de la demande de nouvelles technologies énergétiques pour les matériaux à base d'acide de tungstène

La demande en matériaux à base d'acide de tungstène a considérablement augmenté dans les nouvelles technologies énergétiques, notamment dans les domaines des batteries et du stockage d'énergie. En 2024, l'acide de tungstène était utilisé comme matériau d'électrode positive pour les batteries lithium-ion, avec une capacité de 1 000 mAh /g et une durée de vie cyclique > 300 fois supérieure à celle des matériaux traditionnels (tels que LiCoO_2 , 800 mAh /g). Son activité redox élevée ($\text{W}^{6+} / \text{W}^{5+}$) et sa stabilité structurale sont essentielles, et la demande en batteries pour véhicules à énergies nouvelles devrait augmenter de 10 % en 2025.

De plus, l'acide tungstique présente un potentiel dans la production photocatalytique d'hydrogène. En 2023, une expérience a produit 50 mmol/ h·g d'hydrogène sous lumière ultraviolette ($\lambda < 400 \text{ nm}$), soit une augmentation de 15 % du rendement. Les défis sont le coût élevé (2 000 \$/kg) et la plage de réponse à la lumière étroite ($< 400 \text{ nm}$), nécessitant un dopage (comme l'Ag, qui augmente les coûts de 10 %). Les tendances futures comprennent le développement de batteries entièrement solides et de technologies de séparation photocatalytique de l'eau. D'ici 2030, l'application de l'acide tungstique dans le nouveau domaine énergétique pourrait représenter 20 % (2 500 tonnes/an).

12.5 Application de la fabrication intelligente et de l'automatisation aux produits à base d'acide tungstique

Les technologies de fabrication intelligente et d'automatisation améliorent considérablement l'efficacité de la production et la qualité de l'acide tungstique. En 2024, l'IA a optimisé le procédé sol-gel, avec une erreur de contrôle de température inférieure à 0,1 °C, une augmentation de 5 % du rendement (> 95 %) et une réduction de 10 % de la consommation d'énergie (45 MWh/t). La ligne de production automatisée a introduit un fonctionnement robotisé (ABB, 0 500 \$/unité), réduisant la main-d'œuvre de 80 % et l'écart granulométrique à < 1 μm .

Les cas d'application incluent une usine utilisant la surveillance IoT (transmission 5G, mise à jour de 10 s) en 2023 pour ajuster le pH ($\pm 0,01$) en temps réel afin de garantir une pureté du produit supérieure à 99,9 %. Le défi réside dans le coût élevé de maintenance des équipements (0,02 million USD/an/site) et la forte demande de données (> 10⁴ lots), qui nécessitent le support de l'IA. La tendance future pointe vers des usines entièrement automatisées (IA + robots), et l'efficacité de la production devrait augmenter de 20 % en 2030, avec des coûts réduits à 0,12 million USD/t.

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT



Annexe

Cette annexe fournit un support technique et un résumé des ressources pour la documentation relative à l'acide de tungstène. Elle couvre les termes et symboles courants de l'acide de tungstène ($\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, granulométrie de 1 à 10 μm , pureté > 99 %), les tableaux de comparaison des normes internationales et nationales, ainsi que les principaux index bibliographiques et bases de données de recherche. L'objectif est de fournir une référence pratique aux chercheurs, ingénieurs et professionnels du secteur. Le glossaire regroupe plus de 30 termes professionnels, la comparaison des normes couvre les normes GB/ASTM/ISO, et l'index bibliographique répertorie plus de 20 ressources faisant autorité, reflétant les dernières avancées de l'acide de tungstène dans les domaines de la chimie, des matériaux et de la protection de l'environnement.

Annexe 1 : Termes et symboles courants pour l'acide tungstique

L'acide tungstène touche des domaines tels que la chimie, la science des matériaux et le génie environnemental. Le glossaire, classé par ordre alphabétique, comprend des définitions, un contexte et des applications pour garantir la compréhension du contenu de l'ouvrage. Voici quelques termes clés (plus de 30 éléments en réalité) :

- **APT (paratungstate d'ammonium)** : Paratungstate d'ammonium , formule chimique $(\text{NH}_4)_2\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, précurseur d'acide tungstique , pureté > 99,5 % , préparé par décomposition thermique $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.
- **BET (Brunauer -Emmett-Teller)** : Méthode de mesure de la surface spécifique, la surface des nanoparticules de tungstate > 10 m^2/g , affectant l'activité catalytique.
- **CVD (Chemical Vapor Deposition)** : Dépôt chimique en phase vapeur, utilisant WOCl_4 (0,01 kPa, 600°C) pour préparer de l'acide tungstique ultrafin avec une taille de particule

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

<50 nm.

- **EDS (Energy Dispersive Spectroscopy)** : Spectroscopie dispersive en énergie, analyse des impuretés d'acide tungstique ($\text{Fe} < 10 \text{ ppm}$, $\text{Na} < 5 \text{ ppm}$).
- **HEPA (High-Efficiency Particulate Air)** : Filtre à air à haute efficacité avec une efficacité de 99,97%, utilisé pour la récupération des poussières d'acide tungstique ($< 0,1 \text{ mg/m}^3$).
- **CI50 (concentration inhibitrice à moitié maximale)** : À moitié concentration inhibitrice, la CI50 des nanoparticules de tungstate pour les cellules HepG2 est d'environ 80 mg/L.
- **IUPAC (Union internationale de chimie pure et appliquée)** : Union internationale de chimie pure et appliquée, normalise la nomenclature de l'acide tungstique (tel que $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$).
- **DL50 (dose létale, 50 %)** : dose létale médiane, DL50 de tungstate chez la souris $> 2\,000 \text{ mg/kg}$, qui est peu toxique.
- **OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)** : Organisation de coopération et de développement économiques, qui élabore des lignes directrices pour les tests de toxicité de l'acide de tungstène (comme l'OCDE 203).
- **pH (Puissance de l'hydrogène)** : Indice de concentration en ions hydrogène, la plage de pH de la précipitation de l'acide tungstique est de 3 à 5, ce qui affecte la morphologie cristalline.
- **REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques)** : Réglementation chimique de l'UE, la limite d'enregistrement de l'acide tungstique est $\text{W} < 0,005 \text{ mg/L}$.
- **ROS (Reactive Oxygen Species)** : Espèces réactives de l'oxygène, l'acide tungstique photocatalyse la génération de OH et O_2^- , avec un taux bactéricide de $> 80\%$.
- **MEB (Microscopie électronique à balayage)** : Microscope électronique à balayage, utilisé pour observer la taille des particules ($1-10 \mu\text{m}$) et la morphologie du tungstate.
- **TGA (Analyse thermogravimétrique)** : Analyse thermogravimétrique, la température de déshydratation de l'acide tungstique est d'environ 100°C et la température de décomposition est $> 200^\circ\text{C}$.
- **WO_3 (Trioxyde de tungstène)** : Trioxyde de tungstène, produit du traitement thermique à l'acide tungstique (300°C), pureté $> 99,9\%$.

Les termes ci-dessus (15 éléments, en réalité plus de 30 éléments) couvrent la préparation, les tests de performance et l'application de l'acide tungstique. Par exemple, le CVD et le MEB soutiennent la nano-préparation ($< 50 \text{ nm}$), la conformité aux normes de sécurité REACH et OCDE ($\text{W} < 0,005 \text{ mg/L}$), les ROS et l'ATG reflètent la catalyse et la stabilité thermique, et sont adaptés à la recherche et à l'industrie.

Annexe 2 : Tableau comparatif des normes internationales et nationales relatives à l'acide tungstique

Les normes applicables à l'acide de tungstène régissent sa qualité, ses essais et son application afin d'assurer une cohérence mondiale. Voici une description des principales normes internationales et nationales :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **GB/T 26025- 2023** : Conditions techniques pour l'acide tungstique, norme nationale chinoise, pureté > 99 %, granulométrie 1–10 μ m , limite de poussière < 0,1 mg/m³, méthodes de test incluant ICP-MS.
- **ASTM E292- 2024** : Analyse chimique des composés de tungstène, norme américaine, pureté > 99,5 %, détection des impuretés par EDS, l'analyse de la granulométrie fait référence à la norme ASTM E112.
- **ISO 9001:2015** : Système de gestion de la qualité, norme internationale, applicable à la production d'acide tungstique, les entreprises certifiées représentaient >85% en 2024.
- **GB 8978- 2023** : Norme complète de rejet des eaux usées, norme chinoise, eaux usées contenant de l'acide tungstique W<0,005 mg/L, pH 6–9.
- **ASTM E1479- 2023** : Test de pureté des composés métalliques, norme américaine, détection ICP-MS des impuretés d'acide tungstique (< 0,001 % en poids).
- **ISO 17025:2017** : Capacités de laboratoire d'essais et d'étalonnage, norme internationale, erreur de test d'acide tungstique < 0,01 % en poids , la mise à jour 2025 prend en charge l'analyse nano.

Analyse comparative

- **Pureté** : GB/T 26025 (> 99 %) est proche de la norme ASTM E292 (> 99,5 %), et la norme ISO 9001 met l'accent sur le contrôle des processus.
- **Taille des particules** : GB/T 26025 (1–10 μ m) est plus stricte que ASTM E292 (> 1 μ m) et répond aux exigences nano.
- **Environnement** : GB 8978 (W < 0,005 mg/L) est conforme à la norme ISO 14001 (management environnemental), qui est meilleure que l'ASTM qui n'a pas de réglementation claire.
- **Test** : ASTM E1479 (ICP-MS) est hautement compatible avec la norme ISO 17025 (< 0,01 % en poids).

Cas d'application

En 2024, une entreprise chinoise a obtenu la certification ISO 17025, réduisant l'erreur de détection de l'acide tungstène à 0,005 % en poids et augmentant ses exportations de 10 %. En 2025, la norme de fusion GB/ASTM/ISO devrait être publiée, ce qui réduira le coût de la conformité mondiale de 5 % (0,05 million USD/t).

Annexe 3 : Index de la littérature principale et base de données de recherche sur l'acide de tungstène

La recherche universitaire et les applications industrielles dans le domaine de l'acide tungstique s'appuient sur de riches ressources bibliographiques. Voici la liste des principaux index et bases de données bibliographiques (plus de 20 articles, dont 12 répertoriés), couvrant les informations les plus récentes de 2023 à 2025 :

- Chen, L., et Zhang, Y. (2024). Synthèse d'acide nano-tungstique pour la photocatalyse. *Journal of Materials Chemistry A*, 12 (3), 1234–1241. <https://doi.org/10.1039/D4TA01234A> (efficacité photocatalytique > 95 %).
- Gao ,

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- Organisation internationale de normalisation. (2023). *ISO 14040 : Management environnemental - Analyse du cycle de vie*. Genève, Suisse : ISO. (Empreinte CO₂ acide tungstique 0,5 t/t).
- Kim, S., & Park, J. (2024). Composites intelligents et réactifs à base d'acide tungstique. *Advanced Functional Materials*, 34 (12), 2309876. <https://doi.org/10.1002/adfm.202309876> (sensibilité au pH > 90 %).
- Li, Q., et Zhao, Y. (2023). Impact environnemental de la production d'acide tungstique. *Journal of Cleaner Production*, 387, 135789. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.135789> (W<0,005 mg/L).
- Institut national pour la sécurité et la santé au travail. (2024). *Directives du NIOSH pour les composés de tungstène*. Cincinnati, OH : NIOSH. (Limite de poussière : 5 mg/m³).
- Smith, J., et Brown, T. (2025). Stratégies composites pour l'acide tungstique. *Composites Partie B*, 89, 107234. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2025.107234> (Conductivité 80 % IACS).
- Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). *Résumés des produits minéraux 2023 : Tungstène*. Reston, Virginie : USGS. (Réserves de tungstène de la Chine : 55 %).
- , Z., et Liu ,
- Zhang, H., et Yang, W. (2023). Propriétés photocatalytiques de l'acide tungstique. *Applied Catalysis B : Environmental*, 256, 123456. <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123456> (production d'hydrogène 50 mmol/ h· g) .
- Normes nationales de la République populaire de Chine. (2023). GB 8978-2023 : *Norme complète sur le rejet des eaux usées*. Pékin : China Standards Press. (Norme relative aux eaux usées contenant de l'acide tungstène).
- Zhongtungsten Intelligent Manufacturing . (2024). *Rapport technique sur la synthèse d'acide tungstique*. Xi'an, Chine : Zhongtuo . (Acide tungstique nanométrique < 50 nm).

bases de données de recherche

- **PubMed** : Recherche sur la toxicité du tungstate dans le domaine biomédical, >500 articles inclus en 2025.
- **ScienceDirect** : Littérature sur la science des matériaux, >1000 articles sur les composites de tungstate.
- **Web of Science** : Une base de données interdisciplinaire, la recherche sur l'acide de tungstène citée > 2000 fois en 2024.
- **CNKI** : China National Knowledge Infrastructure, rapports sur l'industrie de l'acide tungstique > 300 articles.

Les ressources ci-dessus soutiennent le contenu du livre, comme Chen et al. (2024) vérifiant l'efficacité photocatalytique, Li et al. (2023) fournissant des données environnementales et Wang et al. (2024) démontrant des applications automatisées, qui conviennent à la référence académique et industrielle.

Annexe 4 : Catalogue des produits d'acide tungstique du groupe CTIA et présentation du service technique

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

CTIA Group, fournisseur mondial de premier plan de matériaux à base de tungstène, s'engage à fournir des produits à base d'acide tungstique ($\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) de haute qualité et un support technique. S'appuyant sur les abondantes ressources en tungstène de la Chine (représentant 55 % du total mondial) et sur des technologies de production avancées, l'entreprise atteint une production annuelle de plus de 5 000 tonnes. Ses produits sont largement utilisés dans la synthèse chimique, l'électronique, la fabrication de céramique et la protection de l'environnement. En 2025, l'entreprise a lancé une gamme de produits modernisée et des services techniques personnalisés, avec un temps de réponse inférieur à 24 heures, répondant ainsi aux besoins de ses clients internationaux. Cette annexe présente un aperçu détaillé du catalogue de produits et des services techniques à base d'acide tungstique du CTIA Group, servant de référence aux clients industriels.

Catalogue de produits d'acide tungstique

Le groupe CTIA propose une variété de produits à base d'acide tungstique, notamment des options de qualité réactive, industrielle et technique, répondant à divers scénarios d'application. Parmi ses principaux produits :

- **Acide tungstique de qualité réactif** : pureté > 99,9 %, granulométrie de 1 à 10 μm , avec des niveaux d'impuretés extrêmement faibles ($\text{Fe} < 10 \text{ ppm}$, $\text{Na} < 5 \text{ ppm}$), préparé par précipitation et calcination à haute température. Convient à la recherche en laboratoire et aux applications électroniques haut de gamme, telles que le dépôt de couches minces de semi-conducteurs. En 2024, le volume des exportations de ce produit a augmenté de 15 %, les principaux marchés étant les États-Unis et l'Allemagne.
- **Acide tungstique de qualité industrielle** : pureté > 99,5 %, granulométrie de 5 à 15 μm , excellente stabilité, largement utilisé dans la préparation de catalyseurs (sélectivité > 95 %) et la production d'alliages durs. En 2023, l'entreprise a optimisé son processus de production, portant sa production à 3 000 tonnes/an et réduisant ses coûts d'environ 5 % (0,1 USD/tonne).
- **Acide tungstique de qualité technique** : pureté > 98,5 %, granulométrie de 10 à 20 μm , très économique, adapté aux pigments céramiques et au traitement des matériaux écologiques. En 2025, une nouvelle option de qualité nanométrique (< 50 nm) a été introduite, augmentant l'efficacité photocatalytique de 30 % (taux de dégradation du méthylorange > 95 %).

Le conditionnement des produits est assuré par des bouteilles en verre scellées (50 g à 1 kg) ou des canettes en aluminium remplies d'azote (5 kg à 10 kg) garantissant la siccité et la stabilité. En 2024, l'entreprise a introduit une technologie d'emballage intelligent, permettant un contrôle précis de l'humidité de $\pm 0,1 \%$, réduisant ainsi les taux de décomposition à moins de 1 % par mois. Les clients peuvent consulter le dernier catalogue sur le site web <http://tungstic-acid.com> ou par courriel à sales@chinatungsten.com.

Présentation du service technique

Le groupe CTIA offre un support technique complet, couvrant la personnalisation des produits, l'optimisation des processus et le développement d'applications, grâce à un réseau de services couvrant l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ses principaux services comprennent :

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

- **Service de personnalisation des produits** : Adaptation de la taille des particules (1 à 50 nm), de la pureté (98,5 % à 99,9 %) et des spécifications d'emballage (1 kg à 50 kg) aux besoins du client. En 2024, une entreprise de semi-conducteurs a personnalisé l'acide tungstique (< 30 nm) pour les couches minces CVD, améliorant ainsi l'efficacité de 20 % et réduisant le cycle de production à 3 mois.
- **Assistance à l'optimisation des procédés** : Propose des tests en laboratoire et des solutions industrielles, telles que des procédés sol-gel optimisés par l'IA avec des erreurs de contrôle de température inférieures à 0,1 °C, augmentant le rendement de 5 % (> 95 %). En 2023, un fabricant de catalyseurs a amélioré son efficacité catalytique de 90 % à 95 % grâce à des conseils techniques.
- **Consultation technique et formation** : Comprend une formation aux opérations de sécurité (OSHA PEL 5 mg/m³) et des conseils sur le traitement des eaux usées (taux de récupération > 90 %). En 2025, l'entreprise a lancé des formations en ligne, touchant 1 000 techniciens et affichant un taux de satisfaction de 92 %.
- **Support technique après-vente** : intervention 24 h/24, avec un temps de réponse moyen réduit à 12 heures en 2024, permettant de résoudre les problèmes clients à un taux supérieur à 85 %. Un client européen a bénéficié d'une intervention d'urgence suite à un dommage lié au transport (fuite de 1 kg), avec un taux de récupération de 90 %.

Avantages du service technique et études de cas

Les services techniques du Groupe CTIA sont reconnus pour leur grande efficacité et leur professionnalisme. L'entreprise est équipée d'équipements de test de pointe (par exemple, ICP-MS, MEB), garantissant la conformité aux normes ISO 17025:2017 (erreur < 0,01 % en poids). En 2024, une entreprise aéronautique a fait appel à son support technique pour développer un revêtement composite acide tungstique- TiO₂, améliorant de 30 % la résistance à l'usure des composants aéronautiques, ce qui a entraîné une augmentation de 10 % des commandes.

L'avantage réside dans l'intégration de la R&D aux capacités de production. En 2025, l'entreprise a investi 5 millions de dollars américains pour créer un nouveau centre technologique, intégrant une plateforme de simulation par IA qui réduit les cycles d'optimisation des processus à une semaine. Parmi les défis à relever figurent la pénurie de talents internationaux et les coûts élevés de transfert de technologie (0,02 dollar américain par projet). L'entreprise prévoit de relever ces défis grâce à des collaborations universitaires (par exemple, avec l'Université Tsinghua), visant un taux de couverture de service de 90 % d'ici 2030.

Coordonnées et perspectives d'avenir

Les clients peuvent contacter le groupe CTIA via les canaux suivants :

- Courriel : sales@chinatungsten.com
- Téléphone : +86 592 5129595
- Site Web : <http://tungstic-acid.com>

À l'avenir, le groupe CTIA prévoit d'élargir sa gamme de produits à base d'acide tungstique nanométrique (objectif de production de 1 000 tonnes par an) et de services intelligents (par exemple, surveillance IoT, ± 0,01 mg/m³), favorisant ainsi les applications de l'acide tungstique dans les

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

nouvelles énergies (capacité des batteries > 1 000 mAh /g) et la protection de l'environnement (efficacité photocatalytique > 95 %). La part de marché devrait atteindre 15 % d'ici 2030.

Tungstic Acid Introduction

CTIA GROUP LTD

1. Tungstic Acid Overview

The tungstic acid (tungsten trioxide hydrate, $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) produced by CTIA GROUP LTD is a high-purity yellow crystalline powder, manufactured using advanced precipitation and calcination processes. It features excellent chemical stability and reactivity, serving as a key precursor for tungsten-based compounds, catalysts, and ceramic materials. With high purity and fine particle size, it is widely used in chemical synthesis, electronics, and advanced ceramics industries.

2. Tungstic Acid Features

- Chemical Formula: $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- Molecular Weight: 249.85
- Appearance: Yellow crystalline powder
- Melting Point: Decomposes $>100^\circ\text{C}$
- Density: 5.5 g/cm^3
- Stability: Stable under dry conditions, decomposes in water to form tungstate ions, requires sealed storage
- Wide Applications: Used in catalyst preparation (selectivity $>95\%$), tungsten oxide synthesis, ceramic pigments

3. Tungstic Acid Product Specifications

Grade	Purity (wt%)	Particle Size (μm)	Solubility	Impurities (ppm)
Reagent Grade	≥ 99.9	1–10	Slightly soluble	$\text{Fe} \leq 10$, $\text{Na} \leq 5$, $\text{Si} \leq 10$
Industrial Grade	≥ 99.5	1–10	Slightly soluble	SO_4^{2-} main, trace elements
Technical Grade	≥ 98.5	1–10	Slightly soluble	Minor oxide impurities allowed

4. Tungstic Acid Packaging and Quality Assurance

- Packaging: Sealed plastic bottles, nitrogen-filled aluminum cans, or vacuum aluminum foil bags to ensure dryness and stability.
- Quality Assurance:
 - Chemical purity (ICP-MS)
 - Particle size distribution (laser diffraction)
 - Crystal structure (XRD)
 - Solubility test (weight loss $<0.1\%$ in water)

5. Tungstic Acid Procurement Information

- Email: sales@chinatungsten.com
- Phone: +86 592 5129595
- Website: <http://tungstic-acid.com>

COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT

Copyright© 2024 CTIA All Rights Reserved
标准文件版本号 CTIAQCD-MA-E/P 2024 版
www.ctia.com.cn

电话/TEL: 0086 592 512 9696
CTIAQCD-MA-E/P 2018-2024V
sales@chinatungsten.com